 Geldig van 11.12.2006 tot 10.12.2009 http://www.butgb.be	Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Afdeling Kwaliteit en Innovatie, Dienst Bouw, WTC 3, 6e verdieping, Simon Bolivarlaan, 30, 1000 Brussel Tel. : 0032 (0)2 277 81 76, Fax : 0032 (0)2 277 54 44 Lid van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (EUTgb)
	PRODUCTGOEDKEURING MET CERTIFICATIE
	Glas met lage emissiviteits- en zonregulerende coating SUNERGY NV GLAVERBEL Terhulpssteenweg 166 B-1170 BRUSSEL Tel. 32 (0)2-674.31.11 Fax 32 (0)2-672.44.62

B E S C H R I J V I N G

Façades Gevels
Fassaden Façades

1. Voorwerp

Deze goedkeuring heeft betrekking op de in de onderstaande tabel vermelde beglazingen met SUNERGY-coatings.

Gecoate beglazingen bestaan uit glassubstraten bekleed met een opeenstapeling van fijne anorganische deklagen die op het glasoppervlak zijn aangebracht via de pyrolysetechniek.

De gecoate beglazingen zijn van klasse A zoals omschreven in de NBN EN 1096-1.

Ze zijn bestemd voor latere verwerking of om zonder meer te worden gebruikt als enkele beglazing.

Ze verbeteren de zonnefactor (g) en de warmte-isolerende eigenschappen (U) van de glasproducten waarin ze worden verwerkt.

Handelsbenaming van de coating
Sunergy helder
Sunergy groen
Sunergy azuur
Planibel G
Planibel G fast

2. Toepassingsgebied

Glas met lage emissiviteits- en zonregulerende coating :

Het enkel glas wordt gecoat met een speciale coating die aan de aldus behandelde beglazing de eigenschap geeft dat ze de volgende stralingen weerkaatst :

- het zonlicht met korte golflengte, wat de oververhitting binnenin het gebouw beperkt (verlaging van de zonnefactor “g”).
- de straling in het ver infrarood, waardoor de warmteoverdracht tussen de binnenkant en de buitenkant van het gebouw vermindert (verlaging van de U-coëfficiënt).

3. Fabricage en verpakking

De coatings worden op het glas aangebracht in de fabrieken van de N.V. Glaverbel te Moustier-sur-Sambre. De coating wordt op de productielijn aangebracht via pyrolyse.

Aanbrengen op de productielijn via pyrolyse :

De reactieve samenstelling wordt op het warme glassubstraat aangebracht bij het verlaten van de oven en aldus gepyrolyseerd om de coating te vormen.

Het gecoat glas wordt net als gewoon glas geleverd, m.a.w. geplaatst op glasbokken.

4. Verwerking

Tijdens de verwerking van de gecoate beglazing moet het verwerkend bedrijf de voorschriften van de producent van het gecoat glas en het onderstaande in acht nemen :

4.1 Gebruik van de gecoate beglazingen

Verwijzing naar de figuren 1 en 2




Fig. 1




Fig. 2

Coatings van klasse A volgens NBN EN 1096-1 :

De gecoate beglazingen van klasse A mogen worden gebruikt aan kant 1 en 2 van een enkele beglazing of aan kant 1 of 4 in dubbele beglazing of aan om het even welke kant in meervoudige beglazing.

4.2 Verwerking van de gecoate beglazingen

Wanneer het gecoat glas later wordt verwerkt in een meer uitgewerkt glasproduct (gelaagde, dubbele, of geharde beglazing, enz. ...) dient men zich ervan te vergewissen dat het gecoat glas hierdoor niet aangetast wordt of dat het eindproduct van de verwerking door de aanwezigheid van de coatings niet aangetast wordt of zal worden.

Dit moet normalerwijze worden aangetoond door te oordelen of het eindproduct voldoet aan de Europese normen voor de betreffende producten.

5. Prestaties

De SUNERGY-coatings voldoen aan de eisen van de normen NBN EN 1096-1 en 1096-2. De spectrofotometrische kenmerken worden hieronder gegeven. Ze werden gemeten volgens de voorschriften van de norm NBN EN1096-1.

Refentie van product op floatglas dikte 6 mm	Ultra-violet-gebied τ_{uv}	Zichtbaar gebied			Zonnegebied				Thermisch gebied		Klassering	Glas-substraat	Nominale transmissie kleur	Nominale reflectie kleur	
		τ_v	ρ_v	ρ'_v	τ_e	ρ_e	ρ'_e	g	ε_n	U				coating kant	andere kant
Sunergy helder	38	68	10	9	54	10	11	0,63	0,28	5,7	A	F 572-2	helder	grijs	grijs
Sunergy groen	12	56	10	7	31	9	6	0,46	0,28	5,7	A	F 572-2	groen	grijs	groen grijs
Sunergy azur	20	56	10	7	34	10	6	0,49	0,28	5,7	A	F 572-2	blauw	grijs	blauw grijs
Planibel G - Planibel G fast	43	81	12	11	67	12	10	0,71	0,15	-	A	F 572-2	helder	grijs	grijs

τ_{uv} : doorlaatbaarheid ultraviolet

τ_v : lichtdoorlaatbaarheid

ρ_v : lichtreflectie (kant coating)

ρ'_v : lichtreflectie (kant glas)

τ_e : rechtstreekse doorlaatbaarheid zonlicht

ρ_e : rechtstreekse zonnereflectie (kant coating)

ρ'_e : rechtstreekse zonnereflectie (kant glas)

g : totale doorlaatbaarheid zonlicht of zonnefactor

ε_n : normale emissiviteit

U : warmtedoorlatingscoëfficiënt

GOEDKEURING

Beslissing

Gelet op het Ministerieel Besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de bouwsector (*Belgisch Staatsblad* van 29 oktober 1991).

Gelet op de door de onderneming N.V. Glaverbel bij de BUtgb ingediende aanvraag.

Gezien het advies van de gespecialiseerde groep “Gevels” van de Technische Goedkeuringscommissie, uitgebracht tijdens haar vergadering van 21 september 2006 op grond van het verslag van het Uitvoerend Bureau “Gevels” van de BUtgb.

Gezien de overeenkomst tussen de BUtgb en de onderneming N.V. Glaverbel, waarbij zij zich onderwerpt aan een controle op de naleving van de voorwaarden van deze goedkeuring.

Wordt de productgoedkeuring met certificatie verleend aan de onderneming N.V. Glaverbel voor het glas met SUNERGY-coating, rekening houdend met de bovenstaande beschrijving en voorwaarden.

Deze goedkeuring dient te worden hernieuwd op 10 december 2009.

Brussel, 11 december 2006.

De directeur-generaal,

V. MERKEN