

Technische Productgoedkeuring ATG met Certificatie Agrément Technique de produit ATG avec Certification



ATG 09/H707

POLYURETHAAN (PUR) POLYURETHANE

Geldig van / Valable du
23/06/2009
Tot / au 22/06/2014
Versie van/version du
25/03/2013

Goedkeurings- en Certificatie-operator Opérateur d'agrément et de certification



Belgian Construction Certification Association
Aarlenstraat 53 - 1040 Brussel
Rue d'Arlon 53 - 1040 Bruxelles
<http://www.bcca.be> - info@bcca.be

Goedkeuringshouder / Titulaire d'agrément:

RECTICEL INSULATION
Tramstraat 6
B-8560 Wevelgem
Tel.: +32 (0)56 43.89.20
Fax: +32 (0)56 43.89.29
e-mail: recticelinsulation@recticel.com

1. Doel en draagwijdte van de technische productgoedkeuring

Deze technische productgoedkeuring betreft de onafhankelijke prestatiebepaling voor een aantal kenmerken van het product in functie van een aantal niet nader geïdentificeerde toepassingen.

De prestatiebepaling wordt uitgevoerd door een door de BUTgb vzw aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA.

De technische productgoedkeuring wordt regelmatig opgevolgd, wanneer relevant aan de stand der techniek aangepast en onderworpen aan een vijfjaarlijkse herziening.

Opdat de technische productgoedkeuring in stand gehouden kan worden, moet de ATG-houder doorlopend bewijzen dat hij al het nodige blijft doen opdat de in de productgoedkeuring beschreven prestaties bereikt worden. Deze opvolging is essentieel voor het vertrouwen in de overeenkomstigheid van het product met deze technische productgoedkeuring, en wordt toevertrouwd aan de door de BUTgb aangeduide certificatie-operator, BCCA.

Door het doorlopend karakter van de controles en de statistische interpretatie van de controleresultaten wordt door de bijbehorende certificatie een hoog betrouwbaarheids-niveau bereikt.

De productgoedkeuring en de certificatie van de overeenstemming met de productgoedkeuring staan los van individueel uitgevoerde werken. De aannemer en architect blijven onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitvoering met de bepalingen van het bestek.

1. But et portée de l'agrément technique de produit

Cet agrément technique de produit concerne la détermination indépendante de performances pour un nombre de caractéristiques du produit en fonction d'un nombre d'applications non identifiées.

La détermination des performances est réalisée par un opérateur d'agrément indépendant, BCCA, désigné par l'UBAtc asbl.

L'agrément technique de produit est régulièrement suivi, adapté si nécessaire à l'état de la technique et soumis à une révision quinquennale.

Afin que l'agrément technique de produit puisse être maintenu, le titulaire de l'ATG doit en permanence prouver que le nécessaire est fait pour que les prestations mentionnées dans l'agrément soient atteintes. Ce suivi est essentiel pour la confiance en la conformité du produit avec cet agrément technique de produit, et est confié à un opérateur de certification, BCCA, désigné par l'UBAtc asbl.

Par le caractère continu des contrôles et l'interprétation statistique des résultats des contrôles, un niveau de confiance élevé est atteint par la certification associée.

L'agrément et la certification de la conformité à l'agrément ne sont pas liés aux travaux effectués individuellement. L'entrepreneur et l'architect restent entièrement responsables de la conformité de la mise en œuvre avec les spécifications du cahier des charges.

2. Productgroep / Groupe de produit

Fabricageplaats, fabriek / Lieu de fabrication, usine: RECTICEL INSULATION, B-Wevelgem

Blaasmiddel / Gaz gonflant: pentaan / pentane

Bekleding / Revêtement: Type 1: aluminiumfolie / feuille d'aluminium

Type 2: meerlagencomplex / complexe de multicouches

Type 3: gebitumineerd glasvlies / voile de verre bituminé

3. Productspecificaties / Spécifications de produit (NBN EN 13165:2008)

Productnaam	Bekleding	Lengte	Breedte	Dikte		λ_D	Brandreactie
Nom du produit	Revêtement	Longueur	Largeur	Epaisseur			Réaction feu
	(type)	(mm)	(mm)	(mm)		[W/(m.K)]	(Euroclass)
Eurothane G (*)	2 / 2	tabel 1 tableau 1	tabel 1 tableau 1	20-160	T2	0,023	F
Eurothane Bi-3 (d ≤ 60 mm)	3 / 3	tabel 1 tableau 1	tabel 1 tableau 1	30 ≤ d ≤ 60	T2	0,028	F
Eurothane Bi-3 (d > 60 mm)	3 / 3	tabel 1 tableau 1	tabel 1 tableau 1	60 < d ≤ 160	T2	0,027	F
Eurothane AL (d ≤ 60 mm)	2 / 2	tabel 1 tableau 1	tabel 1 tableau 1	20 ≤ d ≤ 60	T2	0,028	F
Eurothane AL (d > 60 mm)	2 / 2	tabel 1 tableau 1	tabel 1 tableau 1	60 < d ≤ 160	T2	0,025	F
Eurothane AL Quattro (d ≤ 60 mm)	2 / 2	tabel 1 tableau 1	tabel 1 tableau 1	20 ≤ d ≤ 60	T2	0,028	F
Eurothane Bi-3A (d ≤ 60 mm)	3 / 3	tabel 1 tableau 1	tabel 1 tableau 1	20 ≤ d ≤ 60	T2	0,028	F
Eurothane Bi-3A (d > 60 mm)	3 / 3	tabel 1 tableau 1	tabel 1 tableau 1	60 < d ≤ 160	T2	0,027	F
Eurothane S/White	2 / 2	tabel 1 tableau 1	tabel 1 tableau 1	30-160	T2	0,023	F
Eurothane S/White B2	2 / 2	tabel 1 tableau 1	tabel 1 tableau 1	30-160	T2	0,025	F
Eurowall	2 / 2	tabel 1 tableau 1	tabel 1 tableau 1	30-160	T2	0,023	F
Eurofloor	2 / 2	tabel 1 tableau 1	tabel 1 tableau 1	20-160	T2	0,023	F
Eurothane XAL (PIR)	1 / 1	tabel 1 tableau 1	tabel 1 tableau 1	20-160	T2	0,025	E

(*) : De opgegeven productspecificaties gelden enkel voor het PUR schuim.

Het eindproduct Eurothane G is bekleed aan één zijde met een gipskartonplaat dikte 9,5 mm.

(*) : Les spécifications de produit mentionnées sont uniquement valable pour la mousse PUR.

Le produit fini Eurothane G est revêtu sur une face d'une plaque au plâtre enrobée du carton épaisseur 9,5 mm.

Tabel 1 / Tableau 1: Tolerantie / Tolérance

		Tolerantie / Tolérance
Lengte / Longueur	-	± 5 mm (< 1000) ± 7,5 mm (1000 – 2000) ± 10 mm (2001 – 4000) ± 15 mm (> 4000)
Breedte / Largeur	-	± 5 mm (< 1000) ± 7,5 mm (1000 – 2000)
Dikte / Epaisseur	T2	± 2 mm (< 50) ± 3 mm (50 – 75) +5, -2 mm (> 75)

Productnaam	Haaksheid	Vlakheid	Dimensionele stabiliteit		Druksterkte	Vervorming onder druk en temperatuur	Treksterkte loodrecht	Waterabsorptie (lange termijn)
			48 h 70°C, 90%RV	48 h -20°C				
Nom du produit	Equerrage	Planéité	Stabilité dimensionnelle		Compression	Déformation sous compression et température	Traction perpendiculaire	Absorption d'eau (long terme)
	(mm/m)	(mm)	(%)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Eurothane G (*)	≤ 6	≤ 5 (≤ 75 dm ²) ≤ 10 (> 75 dm ²)	DS(TH)4 Δε _{l,b} ≤ 3 / Δε _d ≤ 8	–	CS(10\Y)120 ≥ 120	–	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane Bi-3 (d ≤ 60 mm)	≤ 6	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(TH)8 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(TH)8 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2	CS(10\Y)150 ≥ 150	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane Bi-3 (d > 60 mm)	≤ 6	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(TH)8 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(TH)8 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2	CS(10\Y)150 ≥ 150	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane AL (d ≤ 60 mm)	≤ 6	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(TH)8 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(TH)8 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2	CS(10\Y)120 ≥ 120	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane AL (d > 60 mm)	≤ 6	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(TH)8 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(TH)8 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2	CS(10\Y)120 ≥ 120	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane AL Quattro (d ≤ 60 mm)	≤ 6	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(TH)8 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(TH)8 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2	CS(10\Y)120 ≥ 120	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane Bi-3A (d ≤ 60 mm)	≤ 6	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(TH)8 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(TH)8 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2	CS(10\Y)150 ≥ 150	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane Bi-3A (d > 60 mm)	≤ 6	≤ 3 (≤ 75 dm ²) ≤ 5 (> 75 dm ²)	DS(TH)8 Δε _{l,b} ≤ 2 / Δε _d ≤ 6	DS(TH)8 Δε _{l,b} ≤ 1 / Δε _d ≤ 2	CS(10\Y)150 ≥ 150	DLT(2)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane S/White	≤ 6	≤ 5 (≤ 75 dm ²) ≤ 10 (> 75 dm ²)	–	–	–	–	–	–
Eurothane S/White B2	≤ 6	≤ 5 (≤ 75 dm ²) ≤ 10 (> 75 dm ²)	–	–	–	–	–	–
Eurowall	≤ 6	≤ 5 (≤ 75 dm ²) ≤ 10 (> 75 dm ²)	DS(TH)4 Δε _{l,b} ≤ 3 / Δε _d ≤ 8	–	CS(10\Y)120 ≥ 120	–	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2
Eurofloor	≤ 6	≤ 5 (≤ 75 dm ²) ≤ 10 (> 75 dm ²)	DS(TH)4 Δε _{l,b} ≤ 3 / Δε _d ≤ 8	–	CS(10\Y)120 ≥ 120	DLT(2)5 ≤ 5	–	WL(T)2 ≤ 2
Eurothane XAL (PIR)	≤ 6	≤ 5 (≤ 75 dm ²) ≤ 10 (> 75 dm ²)	DS(TH)4 Δε _{l,b} ≤ 3 / Δε _d ≤ 8	–	CS(10\Y)150 ≥ 150	–	TR80 ≥ 80	WL(T)2 ≤ 2

4. Gecertificeerde λ_D - en/of R_D -waarden voor warmte-isolatiematerialen

4.1 Voorwerp

Deze productgoedkeuring ATG/H heeft alleen betrekking op de gedeclareerde en gecertificeerde producteigenschappen, overeenkomstig de hiervoor vermelde norm(en) zonder dat een uitspraak gedaan wordt over de gebruiksgeschiktheid in specifieke toepassingen. Voor deze laatste worden de uitvoeringseisen en toepassingscriteria gegeven in de betreffende technische goedkeuring ATG (*) (indien beschikbaar).

4.2 Gedeclareerde λ_D -en/of R_D -waarden

Deze λ_D - en/of R_D -waarden zijn statistisch bepaald op basis van individueel gemeten waarden. Ze worden bepaald binnen een betrouwbaarheidsgrens van 90/90 overeenkomstig de geharmoniseerde productnormen NBN EN 13162 tot 13171 en NBN EN ISO 10456, en gecertificeerd volgens conformiteitsnorm NBN EN 13172; ze worden gedeclareerd door de fabrikant.

4.3 Plaatsing

Voor elke bouwtoepassing dient op de warmtedoorgangscoefficient van een bouwdeel een correctie-factor toegepast te worden. De berekeningsmethode wordt beschreven in NBN B 62-002:2008 en indien beschikbaar vermeld in de technische goedkeuring ATG voor de specifieke toepassing.

De productgoedkeuring is afgeleverd op basis van:

- de aanvraag ingediend door de betrokken firma
- het advies van de gespecialiseerde groep "Afwerking" van de Goedkeuringscommissie, geformuleerd op basis van het verslag voorgedragen door het Uitvoerend Bureau "Isolatiematerialen" van de BUTgb.
- het gunstig advies met betrekking tot de certificatie.

(*): In deze ATG wordt eveneens de specifieke brandreactie opgenomen.

4. Valeurs λ_D et/ou R_D certifiées de matériaux d'isolation thermique

4.1 Objet

L'agrément de produit ATG/H ne concerne que les caractéristiques déclarées et certifiées du produit, conformément aux normes EN, sans toutefois se prononcer sur l'aptitude à l'emploi dans des applications spécifiques. Pour ces derniers un agrément technique ATG (*) reprend les critères et exigences d'emploi (si disponible).

4.2 Valeurs λ_D et/ou R_D déclarées

Ces valeurs λ_D et/ou R_D sont déterminées statistiquement sur base des mesures individuelles. Elles sont déterminées dans un niveau de confiance de 90/90, selon les normes harmonisées de produit NBN EN 13162 à 13171 et NBN EN ISO 10456, et certifiées selon la norme de conformité NBN EN 13172; elles sont déclarées par le fabricant.

4.3 Pose

Pour chaque emploi, il y a lieu d'appliquer un facteur de correction sur le coefficient de la transmission thermique de l'élément de construction. La méthode de calcul est décrit dans le NBN B 62-002:2008 et est mentionnée dans l'agrément technique ATG de l'application spécifique (si disponible).

L'agrément de produit est délivré sur la base de :

- la demande introduite par la firme concernée
- l'avis du groupe spécialisé "Parachèvement" de la Commission de l'agrément technique formulé sur la base du rapport présenté par le Bureau exécutif "Matériaux d'isolation" de l'UBA^{tc}
- l'avis favorable relatif à la certification.

(*): Dans ce même ATG est repris la réaction au feu spécifique.

5. Voorwaarden

- A.** Uitsluitend het in de voorpagina als ATG-houder vermelde bedrijf en het bedrijf (de bedrijven) die het onderwerp van de goedkeuring commercialiseert (commercialiseren) mogen aanspraak maken op de toepassing van deze technische goedkeuring.
- B.** Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op het product waarvan de handelsnaam op de voorpagina wordt vermeld. Houders van een technische goedkeuring mogen geen gebruik maken van de naam van de BUtgb, haar logo, het merk ATG, de goedkeuringstekst of het goedkeuringsnummer om aanspraak te maken op productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de technische goedkeuring, en evenmin voor producten en/of eigenschappen of kenmerken die niet het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring.
- C.** Informatie die door de goedkeuringshouder of zijn aangestelde, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers van het in de technische goedkeuring behandelde product (bv. bouwheren, aannemers, voorschrijvers, ...), mag niet in tegenstrijd zijn met de inhoud van de goedkeuringstekst, noch met informatie waarnaar in de goedkeuringstekst verwezen wordt.
- D.** Houders van een technische goedkeuring zijn steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten en het productieproces, voorafgaandelijk bekend te maken aan de BUtgb vzw, en de door de BUtgb aangeduide certificatieoperator, zodat deze kan oordelen of de technische goedkeuring dient te worden aangepast.
- E.** De auteursrechten behoren tot de BUtgb.

5. Conditions

- A.** Seule la firme mentionnée comme titulaire de l'ATG sur la page de garde ou la (les) firme(s) qui commercialise(nt) l'objet de l'agrément peu(ven)t prétendre à l'application de cet agrément.
- B.** Cet agrément technique se rapporte uniquement au produit dont la dénomination commerciale est indiquée à la page de garde. Les titulaires d'un agrément technique ne peuvent faire aucun usage du nom de l'UBA_tc, de son logo, de la marque ATG, du texte d'agrément ou du numéro d'agrément pour revendiquer des évaluations de produit qui ne sont pas conformes à l'agrément technique, ni pour des produits et/ou des propriétés ou des caractéristiques ne constituant pas l'objet de l'agrément.
- C.** Les informations qui sont mises à disposition des utilisateurs (potentiels) du produit traité dans l'agrément technique (p.ex. maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, prescripteurs,...) par le titulaire de l'agrément ou son délégué ne peuvent pas être en contradiction avec le contenu du texte d'agrément, ni avec les informations auxquelles il est fait référence dans le texte d'agrément.
- D.** Les titulaires d'un agrément technique sont toujours obligés de faire connaître à temps à l'UBA_tc asbl et à l'opérateur de certification désigné par l'UBA_tc les adaptations éventuelles apportées aux matières premières, aux produits et au processus de production afin que ceux-ci puissent évaluer si l'agrément technique doit être adapté.
- E.** Les droits d'auteur appartiennent à l'UBA_tc.


De BUTgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (UEAtc, zie www.ueatc.com) en dat aangemeld werd door de FOD Economie in het kader van Richtlijn 89/106/EEG en lid is van de Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA, zie www.eota.eu). De door de BUTgb vzw aangeduide certificatie-operatoren werken volgens een door BELAC (www.belac.be) accreditiebaar systeem.

Deze technische goedkeuring werd gepubliceerd door de BUTgb, onder verantwoordelijkheid van de goedkeuringsoperator BCCA, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "Afwerking", verleend op 1 oktober 2012.

Daarnaast bevestigde de certificatie-operator BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de ATG-houder een certificatie-overeenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 25 maart 2013

Voor de BUTgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces / Pour l'UBAtc, comme garant du processus d'agrément



Peter Wouters, directeur

Deze technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:

- onderhouden worden, zodat minstens de prestatieniveaus bereikt worden zoals bepaald in deze goedkeuringstekst
- doorlopend aan de controle door de certificatie-operator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de technische goedkeuring worden geschorst of ingetrokken en de goedkeuringstekst van de BUTgb website worden verwijderd. De geldigheid en laatste versie van deze goedkeuringstekst kan nagegaan worden door de BUTgb website (www.butgb.be) te consulteren of rechtstreeks contact op te nemen met het BUTgb secretariaat.


L'UBAtc asbl est un organisme d'agrément, membre de l'Union Européenne pour l'agrément technique dans la construction (UEAtc – voir www.ueatc.com) et notifié par le SPF Economie dans le cadre de la Directive 89/106/CEE et est membre de l'Organisation Européenne pour L'Agrément Technique (EOTA – voir www.eota.eu). Les opérateurs de certification désignés par l'UBAtc asbl fonctionnent suivant un système pouvant être accrédité par BELAC (www.belac.be).

Cet agrément technique est publié par l'UBAtc, sous la responsabilité de l'opérateur de certification BCCA, et sur base d'un avis favorable du Groupe Spécialisé « Parachèvement », délivré le 1 octobre 2012.

D'autre part, l'opérateur de certification déclare que la production répond aux conditions de certification et qu'une convention de certification a été signée par le titulaire de l'agrément.

Date de cette édition : 25 mars 2013

Voor de goedkeuringsoperator, verantwoordelijk voor de goedkeuring / Pour l'opérateur d'agrément, responsable pour l'agrément



Benny De Blaere, directeur

Cet agrément technique reste valable, à supposer que le produit, sa fabrication et tous les processus pertinents en relation :

- soient entretenus, de sorte qu'au moins les niveaux de performance tels que déterminés dans cet agrément soient atteints
- soient soumis aux contrôles permanents par l'opérateur de certification et que celui-ci confirme que la certification reste valable.

Lorsqu'il est fait défaut à ces conditions, l'agrément technique sera suspendu ou retiré et le texte d'agrément sera supprimé du site internet de l'UBAtc.

La validité et la dernière version de ce texte d'agrément peuvent être contrôlées en consultant le site internet de l'UBAtc (www.ubatc.be) ou en prenant directement contact avec le secrétariat de l'UBAtc.