

Agrément Technique ATG avec Certification



TOITURES
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ DE
TOITURE

BITUME PLASTOMÈRE

IKO POWERGUM,
IKO POWERGUM TWIN 4 T/F

Valable du 26/06/2019
au 25/06/2024

Opérateur d'agrément et de certification



Belgian Construction Certification Association
Rue d'Arlon, 53 - B-1040 Bruxelles
www.bcca.be - info@bcca.be

Titulaire d'agrément :

IKO s.a.
d'Herbouvillekaai 80
B-2020 ANVERS
Tél. : +32 (0)3 248 30 00
Fax : +32 (0)3 248 37 77
Site Internet : be.iko.com
Courriel : info.be@iko.com

1 Objectif et portée de l'Agrément Technique

Cet Agrément Technique concerne une évaluation favorable du système (tel que décrit ci-dessus) par un Opérateur d'Agrément indépendant désigné par l'UBAtc, BCCA, pour l'application mentionnée dans cet Agrément Technique.

L'Agrément Technique consigne les résultats de l'examen d'agrément. Cet examen se décline comme suit : identification des propriétés pertinentes du système en fonction de l'application visée et du mode de pose ou de mise en œuvre, conception du système et fiabilité de la production.

L'Agrément Technique présente un niveau de fiabilité élevé compte tenu de l'interprétation statistique des résultats de contrôle, du suivi périodique, de l'adaptation à la situation et à l'état de la technique et de la surveillance de la qualité par le Titulaire d'Agrément.

Pour que l'Agrément Technique puisse être maintenu, le Titulaire d'Agrément doit apporter la preuve en permanence qu'il continue à faire le nécessaire pour que l'aptitude à l'emploi du système soit démontrée. À cet égard, le suivi de la conformité du système à l'Agrément Technique est essentiel. Ce suivi est confié par l'UBAtc à un Opérateur de Certification indépendant, BCCA.

Le Titulaire d'Agrément [et le Distributeur] est/sont tenu(s) de respecter les résultats d'examen repris dans l'Agrément Technique lorsqu'ils mettent des informations à la disposition de tiers. L'UBAtc ou l'Opérateur de Certification peut prendre les initiatives qui s'imposent si le Titulaire d'Agrément [ou le Distributeur] ne le fait pas (suffisamment) de sa propre initiative.

L'Agrément Technique et la certification de la conformité du système à l'Agrément Technique sont indépendants des travaux effectués individuellement. L'entrepreneur et/ou l'architecte demeurent entièrement responsables de la conformité des travaux réalisés aux dispositions du cahier des charges.

L'Agrément Technique ne traite pas, sauf dispositions reprises spécifiquement, de la sécurité sur chantier, d'aspects sanitaires et de l'utilisation durable des matières premières. Par conséquent, l'UBAtc n'est en aucun cas responsable de dégâts causés par le non-respect, dans le chef du Titulaire d'Agrément ou de l'entrepreneur/des entrepreneurs et/ou de l'architecte, des dispositions ayant trait à la sécurité sur chantier, aux aspects sanitaires et à l'utilisation durable des matières premières.

Remarque : dans cet Agrément Technique, on utilisera toujours le terme « entrepreneur », en référence à l'entité qui réalise les travaux. Ce terme peut également être compris au sens d'autres termes souvent utilisés, comme « exécutant », « installateur » et « applicateur ».

2 Objet

Cet agrément porte sur un système d'étanchéité pour toitures plates et en pente, destiné au domaine d'application tel que mentionné dans les fiches de pose (Tableau 24 et Tableau 25) et à l'Annexe A ⁽¹⁾.

Le système se compose des membranes d'étanchéité de toiture IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN 4 T/F, à appliquer avec les produits auxiliaires décrits dans le présent agrément, conformément aux prescriptions d'exécution décrites au § 5.

⁽¹⁾ : L'Annexe A fait partie intégrante de l'Agrément Technique ATG.

Les membranes d'étanchéité de toiture sont soumises à une certification de produit conformément au règlement de certification ATG applicable. Cette procédure de certification consiste en un contrôle continu de la production par le fabricant, complété par une surveillance externe régulière effectuée par l'organisme de certification désigné par l'UBA tsc asbl.

L'agrément de l'ensemble du système s'appuie en outre sur l'utilisation de produits auxiliaires pour lesquels une attestation assure qu'ils satisfont aux performances ou critères d'identification mentionnés au § 3.2.

3 Matériaux, composants du système d'étanchéité de toiture

3.1 Membranes d'étanchéité de toiture

Tableau 1 – Aperçu des différentes membranes

Dénomination commerciale	Description
IKO POWERGUM	Membrane de plastomère modifié bitumée avec insertion d'une combinaison de polyester-verre
IKO POWERGUM TWIN 4 T/F	Membrane de plastomère modifié bitumée avec insertion d'une combinaison de polyester-voile de verre

Les membranes mentionnées peuvent être utilisées comme couche de surface pour les systèmes d'étanchéité prévus dans cet agrément technique. Elles assurent l'étanchéité à l'eau pour autant qu'elles soient posées conformément aux prescriptions du § 5 et des fiches de pose.

3.1.1 Description des membranes

Les membranes IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN 4 T/F sont obtenues par enrobage et surfacage d'une armature au moyen d'un mélange de bitume plastomère.

Les caractéristiques des membranes sont présentées au Tableau 2, au Tableau 3, au Tableau 4 et au Tableau 5.

Les membranes IKO POWERGUM sont disponibles en 1 épaisseur de 4,0 mm.

La membrane IKO POWERGUM 5 AD/F est disponible en 1 épaisseur de 5,0 mm.

Tableau 2 – IKO POWERGUM 4 AD/F, IKO POWERGUM 4 AD/MMP

Caractéristiques d'identification	IKO POWERGUM 4 A D/F	IKO POWERGUM 4 AD/MMP
Type d'armature	Type 180B	
Type de mélange	APP-A	
Membrane		
Épaisseur (lisière) [mm] ±5 %	4,0	4,0
Masse surfacique [kg/m²] ± 15 %	6,10	6,40
Longueur nominale [m]	≥ 7,50	≥ 7,50
Largeur nominale [m]	≥ 0,995	≥ 0,995
Face supérieure		
Protection minérale ⁽¹⁾ (lisière : 80 mm)	X	X
Face inférieure		
Feuille de PE	X	-
Macroperforée	-	X
Usage (membranes concernées)		
En indépendance	X	X
Soudée	X	X
Dans du bitume chaud	-	-
Collée à froid	-	X
Fixée mécaniquement dans le recouvrement	-	-
Application (système d'étanchéité)		
Monocouche	X	X
Multicouche	X	X
(1) :également disponible en AR (gris clair) et en AW (blanc)		

Tableau 3 – IKO POWERGUM 4 T/MMP

Caractéristiques d'identification	IKO POWERGUM 4 T/MMP
Type d'armature	Type 180B
Type de mélange	APP-A
Membrane	
Épaisseur [mm] ±5 %	4,0
Masse surfacique [kg/m²] ± 10 %	5,10
Longueur nominale [m]	≥ 7,50
Largeur nominale [m]	≥ 0,995
Face supérieure	
Talc/sable	X
Face inférieure	
Macroperforée	X
Usage (membranes concernées)	
En indépendance	X
Soudée	X
Dans du bitume chaud	-
Collée à froid	X
Fixée mécaniquement dans le recouvrement	-
Application (système d'étanchéité)	
Monocouche	X
Multicouche	X

Tableau 4 – IKO POWERGUM 4 T/F, IKO POWERGUM TWIN 4 T/F

Caractéristiques d'identification	IKO POWER GUM 4 T/F	IKO POWER GUM TWIN 4 T/F
Type d'armature	Type 180B	Type 200
Type de mélange	APP-A	
Membrane		
Épaisseur [mm] ± 5 %	4,0	4,0
Masse surfacique [kg/m²] ± 10 %	5,00	4,80
Longueur nominale [m]	≥ 7,50	≥ 7,50
Largeur nominale [m]	≥ 0,995	≥ 0,995
Face supérieure		
Talc/sable	X	X
Face inférieure		
Feuille PE	X	X
Usage (membranes concernées)		
En indépendance	X	X
Soudée	X	X
Dans du bitume chaud	-	-
Collée à froid	-	-
Fixée mécaniquement dans le recouvrement	-	-
Application (système d'étanchéité)		
Monocouche	X	X
Multicouche	X	X

Tableau 5 – IKO POWERGUM 5 AD/F

Caractéristiques d'identification	IKO POWERGUM 5 AD/F
Type d'armature	Type 250A
Type de mélange	APP-A
Membrane	
Épaisseur (lisière) [mm] ± 5 %	5,0
Masse surfacique [kg/m²] ± 15 %	6,80
Longueur nominale [m]	≥ 5,00
Largeur nominale [m]	≥ 0,995
Face supérieure	
Protection minérale (1) (lisière : 80 mm)	X
Face inférieure	
Feuille de PE	X
Usage (membranes concernées)	
En indépendance	X
Soudée	X
Dans du bitume chaud	-
Collée à froid	-
Fixée mécaniquement dans le recouvrement	-
Application (système d'étanchéité)	
Monocouche	X
Multicouche	X
(1) : également disponible en AR (gris clair) et en AW (blanc)	

Les caractéristiques des éléments entrant dans la composition des membranes IKO POWERGUM ET IKO POWERGUM TWIN 4 T/F sont mentionnées au Tableau 6 (armatures) et au Tableau 7 (mélange).

Tableau 6 – Armatures

Caractéristiques d'identification	Type 250A	Type 180B	Type 200
Type	Combinaison polyester-verre		Combinaison polyester voile de-verre
Masse surfacique [g/m²] ± 15 %	250	180	200
Résistance à la traction [N/50 mm] ± 20 %			
Longitudinale	800	550	350
transversale	600	400	350
Élongation à la charge maximale [%] ± 15 %abs			
Longitudinale	30	25	45
transversale	35	30	45

Tableau 7 – Mélange

Caractéristiques d'identification	APP-A
Pénétration à 60 °C [1/10 mm]	≥ 70
Point de ramollissement (B&A) [°C]	≥ 140
Teneur en cendre [%] ± 5 %abs	(1)
Souplesse à basse température [°C]	≤ (1)
(1) : connu par l'organisme de certification	

Les mélanges utilisés pour la fabrication des membranes IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN 4 T/F sont composés de bitume plastomère et d'une certaine quantité de charges. Les proportions précises du mélange sont connues de l'organisme de certification, mais elles ne sont pas rendues publiques.

3.1.2 Performances des membranes

LES PERFORMANCES DES MEMBRANES IKO POWERGUM ET IKO POWERGUM TWIN 4 T/FS sont reprises au § 6.1 du Tableau 23.

3.2 Produits auxiliaires

3.2.1 Produits bitumineux

Les sous-couches bitumineuses, dont la conformité par rapport à la PTV 46-002 est attestée (BENOR) peuvent être utilisées dans le cadre de cet ATG.

Les sous-couches sous certification BENOR peuvent être consultées sur le site Internet www.bcca.be.

Une attention toute particulière sera portée à la compatibilité des produits bitumineux auxiliaires avec les membranes d'étanchéité de toiture utilisées.

3.2.2 Sous-couches

Les sous-couches décrites ci-après sont soumises, dans le cadre de cet ATG, à un examen d'agrément et à une certification limitée par l'opérateur de certification désigné par l'UBA tc asbl.

Ceci suppose les éléments ci-après :

- Le produit a été identifié à l'aide d'essais initiaux.
- Le produit est traçable.
- Le produit est contrôlé par le fabricant et les résultats internes de l'autocontrôle sont vérifiés par l'opérateur de certification.
- Le produit est soumis sur base annuelle à des essais de contrôle externes.

3.2.2.1 IKO BASE QUADRA

La membrane est constituée d'une armature de polyester/verre, recouverte de bitume polymère et comportant un répartiteur de tension de vapeur incorporé. La face supérieure est parachevée au moyen de minéral de quartz. La face inférieure comporte par ailleurs des plots de répartition de la tension de vapeur à activation thermique, en forme de carreaux et est parachevée au moyen d'une feuille thermofusible.

Tableau 8 – IKO BASE QUADRA

Caractéristiques d'identification	IKO BASE QUADRA
Épaisseur [mm] ±5 %	3,0
Épaisseur des plots [mm]	≥ 0,5
Longueur des rouleaux [m]	≥ 7,50
Largeur des rouleaux [m]	≥ 0,995
Teneur en matière extractible [g/m²]	≥ 1.900
Surface d'adhésion (modèle) [%]	≥ 40
Performance	
Retrait [%]	
Longitudinal	≤ 0,5
Résistance à la traction [N/50 mm] - 20 %	
Longitudinale	700
Transversale	450
Élongation à la charge maximale [%] ± 15 %abs	
Longitudinale	30
Transversale	40
Souplesse à basse température [°C]	≤ -5
Résistance au fluage à température élevée [°C]	≥ 120
Usage (membranes concernées)	
En indépendance	-
Soudée (en adhérence partielle)	X
Dans du bitume chaud	-
Collée à froid	-
Autocollante	-
Fixée mécaniquement	-

3.2.2.2 IKO BASE QUADRA SA

Membrane auto-adhésive avec armature de polyester/verre. La face supérieure est recouverte de bitume polymère et parachevée au moyen de minéral de quartz (IKO BASE QUADRA T/SA) ou d'une feuille thermofusible (IKO BASE QUADRA F/SA) et d'un recouvrement autocollant d'une largeur de 8 cm avec film de protection amovible. La face inférieure est revêtue de bitume polymère et comporte par ailleurs un répartiteur de tension de vapeur incorporé à base de plots en bitume modifié autocollant en forme de carreaux et parachevés au moyen d'un film siliconé amovible appliqué sur toute la largeur du lé.

Tableau 9 – IKO BASE QUADRA SA

Caractéristiques d'identification	IKO BASE QUADRA SA
Épaisseur [mm] ±5 %	2,5
Épaisseur des plots [mm]	≥ 0,5
Longueur des rouleaux [m]	≥ 10,00
Largeur des rouleaux [m]	≥ 0,995
Teneur en matière extractible [g/m²]	≥ 1.700 (T/SA) ≥ 1.800 (F/SA)
Surface d'adhésion (modèle) [%]	≥ 40
Performance	
Retrait [%]	
Longitudinal	≤ 0,5
Résistance à la traction [N/50 mm] - 20 %	
Longitudinale	700
Transversale	450
Élongation à la charge maximale [%] ± 15 %abs	
Longitudinale	30
Transversale	40
Souplesse à basse température [°C]	≤ -5
Résistance au fluage à température élevée [°C]	≥ 70
Usage (membranes concernées)	
En indépendance	-
Soudée	-
Dans du bitume chaud	-
Collée à froid	-
Autocollante	X
Fixée mécaniquement	-

3.2.2.3 IKO BASE STICK

Membrane auto-adhésive avec armature de polyester/verre. La face supérieure est revêtue de bitume polymère et parachevée au moyen de minéral de quartz et d'un recouvrement autocollant d'une largeur de 8 cm avec film de protection amovible. La face inférieure est revêtue de bitume modifié autocollant et parachevée au moyen d'une feuille siliconée amovible appliquée sur toute la largeur du lé.

Tableau 10 – IKO BASE STICK

Caractéristiques d'identification	IKO BASE STICK
Épaisseur [mm] ±5 %	2,5
Longueur des rouleaux [m]	≥ 15,00
Largeur des rouleaux [m]	≥ 1,075
Teneur en matière extractible [g/m ²]	≥ 1.900
Performance	
Retrait [%]	
Longitudinal	≤ 0,5
Résistance à la traction [N/50 mm] - 20 %	
Longitudinale	525
Transversale	350
Élongation à la charge maximale [%] ± 15 %abs	
Longitudinale	30
Transversale	40
Souplesse à basse température [°C]	
Face supérieure	≤ -5
Face inférieure	≤ -25
Résistance au fluage à température élevée [°C]	≥ 70
Usage (membranes concernées)	
En indépendance	-
Soudée	-
Dans du bitume chaud	-
Collée à froid	-
Autocollante	X
Fixée mécaniquement	-

3.2.2.4 IKO BASE STICK SBS

Membrane autocollante à armature composite à base d'une grille de fils de verre et d'un voile de verre. La face supérieure est revêtue de bitume élastomère et parachevée au moyen d'une feuille thermofusible et d'un recouvrement autocollant d'une largeur de 8 cm avec film de protection amovible. La face inférieure est revêtue de bitume modifié autocollant et parachevée au moyen d'une feuille siliconée amovible appliquée sur toute la largeur du lé.

Tableau 11 – IKO BASE STICK SBS

Caractéristiques d'identification	IKO BASE STICK SBS
Épaisseur [mm] ±5 %	2,8
Longueur des rouleaux [m]	≥ 10,00
Largeur des rouleaux [m]	≥ 0,995
Teneur en matière extractible [g/m ²]	≥ 1.700
Performance	
Résistance à la traction [N/50 mm] - 20 %	
Longitudinale	1.250
Transversale	1.200
Souplesse à basse température [°C]	
Face supérieure	≤ -10
Face inférieure	≤ -25
Résistance au fluage à température élevée [°C]	≥ 70
Usage (membranes concernées)	
En indépendance	-
Soudée	-
Dans du bitume chaud	-
Collée à froid	-
Autocollante	X
Fixée mécaniquement	-

3.2.2.5 IKO BASE STICK UNIVERSEL

Membrane autocollante avec armature de polyester/verre. La face supérieure revêtue de bitume plastomère est parachevée au moyen d'une feuille thermofusible. La face inférieure est revêtue de bitume modifié autocollant et parachevée au moyen d'une feuille siliconée amovible appliquée sur toute la largeur du lé.

Tableau 12 – IKO BASE STICK UNIVERSEL

Caractéristiques d'identification	IKO BASE STICK UNIVERSEL
Épaisseur [mm]	±5 % 2,0
Longueur des rouleaux [m]	≥ 10,00
Largeur des rouleaux [m]	≥ 1,000
Teneur en matière extractible [g/m²]	≥ 1.900
Performance	
Retrait [%]	
Longitudinal	≤ 0,6
Résistance à la traction [N/50 mm] - 20 %	
Longitudinale	440
Transversale	300
Élongation à la charge maximale [%]	
± 15 %abs	
Longitudinale	25
Transversale	35
Souplesse à basse température [°C]	
Face supérieure	≤ -5
Face inférieure	≤ -25
Résistance au fluage à température élevée [°C]	≥ 70
Usage (membranes concernées)	
En indépendance	-
Soudée	-
Dans du bitume chaud	-
Collée à froid	-
Autocollante	X
Fixée mécaniquement	-

3.2.3 Colles

Les colles décrites ci-après sont soumises, dans le cadre de cet ATG, à un examen d'agrément et à une certification limitée par l'opérateur de certification désigné par l'UBA t.c asbl.

Ceci suppose les éléments ci-après :

- Le produit a été identifié à l'aide d'essais initiaux.
- Le produit est traçable.
- Le produit est contrôlé par le fabricant et les résultats internes de l'autocontrôle sont vérifiés par l'opérateur de certification.
- Le produit est soumis sur base annuelle à des essais de contrôle externes.

3.2.3.1 IKOPRO COLLE BITUME ADHÉSIVE

Colle à froid bitumineuse de haute qualité, utilisée pour le collage de lés de toiture bitumineux, faisant l'objet d'une rigidification supplémentaire au moyen de fibres synthétiques élastiques.

Tableau 13 – IKOPRO COLLE BITUME ADHÉSIVE

Caractéristiques d'identification		
Masse volumique [kg/l]	± 5 %	1,15
Extrait sec [%]	±10 %abs	80,0
Viscosité Brookfield à 20 °C, 5 rpm [Pa.s]		35
Performance		
Consommation [kg/m²]		de 1,0 à 1,5 ⁽¹⁾
Durée de conservation [années]		3 sous emballage fermé
(1) : en fonction de la rugosité, de la nature du support et de la température ambiante		

3.2.4 Primaires

3.2.4.1 IKOPRO PRIMAIRE BITUME ADÉROSOL

Le vernis d'adhérence bitumineux IKOPRO PRIMAIRE BITUME ADÉROSOL est utilisé pour l'imprégnation à froid de différents supports et sert de couche d'accrochage.

Tableau 14 – IKOPRO PRIMAIRE BITUME ADÉROSOL

Caractéristiques d'identification	IKOPRO PRIMAIRE BITUME ADÉROSOL
Masse volumique [g/cm³]	± 5 % 0,89
Extrait sec [%]	±10 %abs 50,0
Viscosité Brookfield	8 – 12 % Torque
Performance	
Consommation [ml/m²]	de 70 à 300 ⁽¹⁾
Temps de séchage [h]	env. 2 ⁽¹⁾
Durée de conservation [mois]	36
(1) : en fonction de la rugosité et de la nature du support	

Ce primaire IKOPRO PRIMAIRE BITUME ADÉROSOL fait partie du système, mais ne relève pas de cet agrément et ne tombe pas sous certification.

3.2.4.2 IKOPRO PRIMAIRE BITUME SR

Le vernis d'adhérence bitumineux IKOPRO PRIMAIRE BITUME SR est utilisé pour l'imprégnation à froid de différents supports et sert de couche d'accrochage (primaire à séchage rapide).

Tableau 15 – IKOPRO PRIMAIRE BITUME SR

Caractéristiques d'identification	IKOPRO PRIMAIRE BITUME SR
Masse volumique [g/cm³]	± 5 % 0,89
Extrait sec [%]	±10 %abs 46,0
Viscosité (Ubbelohde) [mm²/s]	9 - 14
Performance	
Consommation [ml/m²]	de 70 à 300 ⁽¹⁾
Temps de séchage [h]	env. 0,5 ⁽¹⁾
Durée de conservation [mois]	36
(1) : en fonction de la rugosité et de la nature du support	

Ce primaire IKOPRO PRIMAIRE BITUME SR fait partie du système, mais ne relève pas de cet agrément et ne tombe pas sous certification.

3.2.4.3 IKOPRO PRIMAIRE ECOL'EAU

Le vernis d'adhérence bitumineux IKOPRO PRIMAIRE ECOL'EAU est utilisé pour l'imprégnation à froid de différents supports et sert de couche d'accrochage (sans solvant).

Tableau 16 – IKOPRO PRIMAIRE ECOL'EAU

Caractéristiques d'identification		IKOPRO PRIMAIRE ECOL'EAU
Masse volumique [g/cm³]	± 5 %	1,00
Extrait sec [%]	±10 %abs	55,0
Viscosité Brookfield [Pa.s]		0,5 - 0,8
Performance		
Consommation [ml/m²]		de 70 à 300 ⁽¹⁾
Temps de séchage [h]		env. 2 ⁽¹⁾
Durée de conservation [mois]		12
(1) : en fonction de la rugosité et de la nature du support		

Ce primaire IKOPRO PRIMAIRE ECOL'EAU fait partie du système, mais ne relève pas de cet agrément et ne tombe pas sous certification.

3.2.4.4 IKOPRO PRIMAIRE BITUME SA

Le vernis d'accrochage bitumineux IKOPRO PRIMAIRE BITUME SA est utilisé pour l'imprégnation à froid de différents supports et sert de couche d'accrochage pour des membranes autocollantes.

Tableau 17 – IKOPRO PRIMAIRE BITUME SA

Caractéristiques d'identification		IKOPRO PRIMAIRE BITUME SA
Masse volumique [g/cm³]	± 5 %	0,94
Extrait sec [%]	±10 %abs	57,0
Viscosité (Ford cup) [s]		50 - 70
Performance		
Consommation [ml/m²]		de 70 à 300 ⁽¹⁾
Temps de séchage [h]		env. 1 ⁽¹⁾
Durée de conservation [mois]		36
(1) : en fonction de la rugosité et de la nature du support		

Ce primaire IKOPRO PRIMAIRE BITUME SA fait partie du système, mais ne relève pas de cet agrément et ne tombe pas sous certification.

3.2.4.5 IKOPRO ACTIVATOR CANISTER

IKOPRO ACTIVATOR CANISTER est utilisé pour l'imprégnation à froid de différents supports et sert de couche d'accrochage pour des membranes autocollantes.

Tableau 18 – IKOPRO ACTIVATOR CANISTER

Caractéristiques d'identification		IKOPRO ACTIVATOR CANISTER
Masse volumique [g/cm³]	± 5 %	0,84
Extrait sec [%]	±10 %abs	36,5
Viscosité [Pa.s]		0,6 - 1,2
Performance		
Consommation [kg/m²]		0,14 ⁽¹⁾
Temps de séchage [min]		env. 10 ⁽¹⁾
Durée de conservation [mois]		12
(1) : en fonction de la rugosité et de la nature du support		

IKOPRO ACTIVATOR CANISTER fait partie du système, mais pas de cet agrément et ne tombe pas sous certification.

3.2.5 Isolant thermique

L'isolant thermique doit faire l'objet d'un agrément technique avec certification (ATG) pour application en toiture.

3.2.6 Couches de désolidarisation

Tableau 19 – Couches de désolidarisation

Type	Masse surfacique [g/m²]
Voile de verre	≥ 50
Mat de polyester non tissé	≥ 150

Les couches de désolidarisation font partie du système mais ne relèvent pas de cet agrément et ne sont pas soumises à certification.

3.2.7 Pare-vapeur

Pour ce qui concerne les pare-vapeur possibles et leur mode de pose, nous renvoyons au chapitre 6 de la NIT 215.

Les pare-vapeur font partie du système mais ne relèvent pas de cet agrément et ne sont pas soumis à certification.

3.2.7.1 IKO SHIELD PRO ALU

Membrane autocollante avec armature de polyester/verre. La face supérieure est parachevée au moyen d'une feuille d'aluminium renforcée de polyester. La face inférieure est revêtue de bitume modifié autocollant et parachevée au moyen d'une feuille siliconée amovible appliquée sur toute la largeur du lé.

Tableau 20 – IKO SHIELD PRO ALU

Caractéristiques d'identification		IKO SHIELD PRO ALU
Épaisseur [mm]	±5 %	1,6
Longueur des rouleaux [m]		≥ 20,00
Largeur des rouleaux [m]		≥ 1,075
Teneur en matière extractible [g/m²]		≥ 1.400
Performance		
Retrait [%]		
Longitudinal		≤ 0,5
Résistance à la traction [N/50 mm] - 20 %		
Longitudinale		700
Transversale		350
Élongation à la charge maximale [%]	± 15 %abs	
Longitudinale		30
Transversale		40
Souplesse à basse température [°C]		
Face inférieure		≤ -25
Résistance au fluage à température élevée [°C]		≥ 70
Valeur μ_d [m]		≥ 1.500
Usage (membranes concernées)		
En indépendance		-
Soudée		-
Dans du bitume chaud		-
Collée à froid		-
Autocollante		X
Fixée mécaniquement		-

4 Fabrication et commercialisation

4.1 Membranes

Les membranes IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN 4 T/F sont fabriquées dans l'unité de production d'IKO s.a. à Anvers (B).

Marquage : Les rouleaux de toiture portent la marque, le fabricant, l'épaisseur, le logo et le numéro d'ATG.

Les rouleaux de toiture sont emballés par palette sous un film rétractable.

Il convient de mentionner le code de production sur les rouleaux de toiture ou sur le film thermorétractable.

La firme IKO s.a. assure la commercialisation des produits.

4.2 Produits auxiliaires

Les sous-couches sont fabriquées par IKO s.a. à Anvers (B).

La colle à froid bitumineuse et les primaires sont fabriqués dans l'usine d'IKO s.a. à Anvers (B).

Les autres produits auxiliaires sont fabriqués pour le compte d'IKO s.a.

La firme IKO s.a. assure la commercialisation des produits.

5 Conception et mise en œuvre

5.1 Documents de référence

- NIT 215 : « La toiture plate – Composition, matériaux, réalisation, entretien » (CSTC).
- NIT 229 : « Toitures vertes » (CSTC).
- NIT 239 : « Fixation mécanique des isolants et étanchéités sur tôles d'acier profilées » (CSTC).
- NIT 244 : « Les ouvrages de raccord des toitures plates : principes généraux » (CSTC).
- « UEAtc Technical Guide for the assessment of Roof Waterproofing Systems made of reinforced APP or SBS modified bitumen sheets (2001) ».
- Feuillelet d'information de l'UBAtc n° 2012/02 : « L'action du vent sur les toitures plates conformément à la norme sur l'action du vent NBN EN 1991-1-4 ».
- Directives de mise en œuvre du fabricant.

5.2 Conditions hygrothermiques – pare-vapeur

Voir la NIT 215.

5.3 Pose de l'étanchéité de toiture

Il convient de poser l'étanchéité de toiture conformément à la NIT 215.

En cas de pose en indépendance avec lestage, conformément aux prescriptions de la NIT 215, la pente de toiture s'établit au maximum à 5 % en cas de gravier et à 10 % en cas de dalles.

En cas de pose collée à l'aide d'une colle à froid, les membranes de toiture font l'objet, dans les zones présentant une pente supérieure à 10 % sur une longueur d'1,00 m, d'une fixation mécanique afin de prévenir le glissement de la membrane pendant le processus d'adhérence de la colle.

Le travail est interrompu par temps humide (pluie, neige, brouillard) et lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C. Le travail peut reprendre à condition que le support soit sec.

En cas d'utilisation de pare-vapeur ou de sous-couches autocollants, la température ambiante doit être supérieure à +10 °C et ces membranes seront stockées au moins 12 heures avant la pose à une température ambiante de $\geq +10$ °C.

La fiche de pose présente la composition de toiture autorisée en fonction du type de pose et de la nature du support et précise si l'A.R. du 19/12/1997 et ses révisions du 04/04/2003, du 01/03/2009, du 12/07/2012 et du 18/01/2017 sont d'application ou non.

Le recouvrement des lés s'établit à 80 mm minimum dans le sens longitudinal et à 150 mm minimum dans le sens transversal.

Le raccord est réalisé à la flamme ou à l'air chaud sur toute la largeur du recouvrement qui est en même temps compressé soigneusement.

Pour obtenir une bonne soudure, une petite quantité de bitume doit refluer du recouvrement.

L'utilisation en cas de toitures vertes extensives est autorisée moyennant l'application d'un film PE (LDPE, épaisseur minimum : 0,4 mm, recouvrement minimum en indépendance d'1 m) sur les surfaces horizontales, en prévoyant un relevé soigné du film PE au droit des détails et des aspérités. Les toitures vertes intensives, dont il convient de tester la résistance aux racines conformément à la NBN EN 13948, devront faire l'objet d'un ATG séparé (voir la NIT 229).

5.3.1 Pose en adhérence totale au moyen de colle à froid bitumineuse IKOPRO COLLE BITUME ADHÉSIVE

La colle est appliquée sur un support sec et exempt de poussières et de graisses.

La colle est généralement appliquée sans prétraitement. Néanmoins, il peut être indiqué, dans certains cas, d'utiliser un primaire (IKOPRO PRIMAIRE BITUME ADÉROSOL, IKOPRO PRIMAIRE BITUME SR, IKOPRO PRIMAIRE ECOL'EAU, IKOPRO PRIMAIRE BITUME SA) : ceci vaut pour les surfaces poreuses comme pour la couverture de toiture bitumineuse existante. L'application d'un primaire sur des panneaux isolants est superflue.

La colle est appliquée à la raclette semi-rigide. Les lés de toiture sont alors déroulés et pressés fermement. La consommation oscille entre 1,0 et 1,5 kg/m² (en fonction de la rugosité, de la nature du support et de la température ambiante).

Au cours de la mise en œuvre, la température doit s'établir entre +5 °C et +25 °C.

L'utilisation de la colle à froid est limitée à une pente < 15 %.

Dans le cas de toitures dont des zones présentent une pente supérieure à 10 % sur une longueur de plus d'1,00 mètre, les membranes d'étanchéité de toiture doivent faire l'objet d'une fixation mécanique dans les zones concernées afin de prévenir leur glissement pendant les travaux.

Tableau 21 – Supports possibles pour les sous-couches autocollantes

	Support							
	Béton coulé	Béton cellulaire	Béton préfabriqué	Sable-ciment	Panneaux en bois, face supérieure poncée	PU avec parement bitumé	PU avec parement complexe aluminium multicouche	EPS non revêtu
		(a)	(a)		(a)			
Utilisation d'IKOPRO PRIMAIRE BITUME SA ou IKOPRO ACTIVATOR CANISTER (oui/non)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
Sous-couches autocollantes								
IKO BASE QUADRA SA	○	○	○	○	X	○	X	○
IKO BASE STICK	X	X	X	X	X	○	○	○
IKO BASE STICK SBS	X	X	X	X	X	○	○	X
IKO BASE STICK UNIVERSEL	X	X	X	X	X	○	○	○
X :Autorisé ○ :Non prévu dans le cadre du présent agrément.								
(a) :Recouvrir les joints pour empêcher l'écoulement de primaire et poser des bandes indépendantes sur tous les joints.								

5.4 Détails de toiture

Pour ce qui concerne les joints de dilatation, les acrotères, les rives et les chéneaux, il y a lieu de se référer à la NIT 244 et aux prescriptions du titulaire de l'ATG.

Concernant l'étanchéité à l'air et la sécurité incendie, il convient de réaliser les détails de toiture de sorte à éviter les fuites d'air et à assurer la sécurité au feu lors des travaux.

5.5 Stockage et préparation du chantier

Voir la NIT 215.

Stockage de sous-couches autocollantes :

- Ne pas gerber les palettes
- Stocker à l'intérieur, idéalement dans un local sombre ; éviter l'ensoleillement direct.
- Mettre les rouleaux en œuvre le plus rapidement possible après leur production
- Conservation en fonction des circonstances ; idéalement dans un local sombre de 10 à 20 °C jusqu'à 6 mois maximum.

5.6 Résistance au vent

La résistance au vent de l'étanchéité de toiture est déterminée à partir de l'action du vent à prévoir. Celle-ci est calculée conformément au Feuillelet d'information de l'UBATc n° 2012/2 : « L'action du vent sur les toitures plates conformément à la norme sur l'action du vent NBN EN 1991-1-4 » (UBATc).

Les valeurs de calcul de résistance au vent de l'étanchéité à prendre en considération sont présentées au Tableau 23.

Tableau 22 – Valeurs de calcul de résistance au vent pour le système d'étanchéité de toiture

Application	Système	Valeur de calcul
En indépendance (LL / LLs)	Lestage conformément au Feuillelet d'information n° 2012/02 de l'UBAtc : « L'action du vent sur les toitures plates conformément à la norme sur l'action du vent NBN EN 1991-1-4 » (UBAtc).	
En adhérence totale	Soudé (TS/ TSS)	3.000 Pa ⁽¹⁾
	Collé avec IKOPRO COLLE BITUME ADHÉSIVE (TC / TCc)	
	Sur PU avec voile de verre bitumé	4.500 Pa ⁽³⁾
	Sur béton	4.500 Pa ⁽³⁾
	Sur bois	4.500 Pa ⁽³⁾
	Sur étanchéité bitumineuse existante	4.500 Pa ⁽³⁾
	Sous-couche dans du bitume chaud (TBs)	3.000 Pa ⁽¹⁾
En semi-indépendance	Soudé (PLs / PSS)	2.000 Pa ⁽¹⁾
	Sur bois + sous-couche d'IKO BASE QUADRA + couche de surface soudée (PSS)	4.000 Pa ⁽³⁾
	Sur PU voile de verre bitumé + sous-couche d'IKO BASE QUADRA + couche supérieure soudée (PSS)	3.300 Pa ⁽²⁾
	Sous-couche dans du bitume chaud (PBs / PBBs)	2.000 Pa ⁽¹⁾
Sous-couche autocollante, couche supérieure soudée	Isolant EPS non revêtu + IKO BASE STICK SBS (autocollant) + couche supérieure soudée (TACs)	4.000 Pa ^{(3), (5)}
	PU à parement ALU (fixé mécaniquement) + sous-couche autocollante IKO BASE QUADRA SA + couche de surface soudée (PACs)	4.000 Pa ⁽²⁾
	PU à parement ALU (collé) + sous-couche autocollante IKO BASE QUADRA SA + couche de surface soudée (PACs)	3.300 Pa ⁽²⁾
Fixée mécaniquement	Sous-couche fixée mécaniquement sur tôle d'acier, couche supérieure en adhérence totale (soudée) (MVVs)	450 N/fixation ^{(1) (4)}

(1) : Cette valeur est basée sur l'expérience.
(2) : Cette valeur résulte d'un essai à l'action du vent et prend en compte un coefficient de sécurité d'1,5.
(3) : Cette valeur a été écartée conformément aux directives du titulaire d'ATG.
(4) : La fixation doit être conforme aux exigences suivantes :
- Le diamètre minimal de la vis s'élève à 4,8 mm.
- Les vis comportent une pointe de forage adaptée.
- La valeur d'arrachement statique de la vis est ≥ à 1.350 N (sur tôle d'acier de 0,75 mm).
- L'épaisseur de la plaquette de répartition est ≥ 1 mm pour les plaquettes plates et ≥ 0,75 mm pour les plaquettes profilées.
- Résistance à la corrosion : résiste à 15 cycles EOTA.
(5) : La valeur est valable uniquement pour le système de toiture mis à l'essai.

Les valeurs de calcul mentionnées sont comparables à l'effet d'une action du vent présentant une période de retour de 25 ans, telle qu'indiquée dans le Feuillelet d'information 2012/02 de l'UBAtc « L'action du vent sur les toitures plates conformément à la norme sur l'action du vent NBN EN 1991-1-4 » (UBAtc).

En cas d'utilisation des valeurs de calcul mentionnées, il convient de respecter la fiche de pose.

Ces valeurs de calcul doivent être vérifiées par rapport aux valeurs de calcul pour l'isolant de toiture (voir l'ATG de l'isolant), la valeur de calcul la plus basse étant à prendre en considération.

6 Performances

- Les performances des membranes IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN 4 T/FS sont reprises au § 6.1 du Tableau 23.

La colonne UEAtc/UBAtc précise les critères d'acceptation minimums fixés par l'UEAtc/UBAtc. La colonne « Critères évalués » mentionne les critères d'acceptation que le titulaire d'ATG s'impose.

Le respect de ces critères est vérifié lors des différents contrôles effectués et tombe sous la certification de produit.

- Les caractéristiques de performance du système sont reprises au § 6.2 du Tableau 23 (pour les membranes IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN 4 T/F).

La colonne UEAtc/UBAtc précise les critères d'acceptation minimums fixés par l'UEAtc/UBAtc. La colonne « Critères évalués » mentionne les critères d'acceptation que le titulaire d'ATG s'impose.

Tableau 23 – IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN 4 T/F

Propriétés	Méthode d'essai	Critères UEAtc/UBAtc (1) Type d'armature	Critères évalués			Essais d'évaluation (2)
			Type 180B	Type 200	Type 250A	
6.1 Performances de la membrane						
Épaisseur [mm] IKO POWERGUM IKO POWERGUM TWIN 4 T/F IKO POWERGUM 5 AD/F	NBN EN 1849-1	MDV (≥ 3,0 / 4,0) (3) ±5 %		4,0 (4) 4,0 (4) 5,0 (4)		X X X
Stabilité dimensionnelle [%] Longitudinale	NBN EN 1107-1	≤ 0,5 / 0,3 (3)	≤ 0,3			X
Étanchéité à l'eau	NBN EN 1928	Étanche à l'eau à 10 kPa	Étanche à l'eau à 10 kPa			X
Résistance à la traction [N/50 mm] Longitudinale Transversale	NBN EN 12311-1	MDV ±20 % MDV ±20 %	700 450	650 550	1.000 900	X X
Élongation à la charge max. [%] Longitudinale Transversale	NBN EN 12311-1	MDV ±15 %abs MDV ±15 %abs	30 40	45 45	50 55	X X
Résistance à la déchirure au clou [N] Longitudinale Transversale	NBN EN 12310-1	≥ 50 / 150 (3) ≥ 50 / 150 (3)	≥ 150 ≥ 150			X X
Souplesse à basse température [°C] initiale Après 28 jours à 80 °C Après 6 mois à 70 °C	NBN EN 1109 (NBN EN 1296)	≤ -5 ≤ MLV ≤ 0 et Δ ≤ 15 °C	≤ -15 ≤ -5 ≤ 0 et Δ ≤ 15 °C			X X X
Résistance au fluage à température élevée [°C] initiale Après 6 mois à 70 °C	NBN EN 1110 (NBN EN 1296)	≥ 120 ≥ 110	≥ 130 ≥ 110			X X
Adhérence de la protection minérale [%]	NBN EN 12039	Δ ≤ 30 %	15 ±15 %abs			X
6.2 Performances du système						
6.2.1 Système de toiture						
Poinçonnement statique [Classe L] EPS 100 Béton	NBN EN 12730 Méthode A Méthode B	≥ MLV / L15 (3) ≥ MLV / L15 (3)	≥ L15 ≥ L15	≥ L20 ≥ L20	≥ L20 ≥ L20	X X
Résistance au choc [mm] Aluminium EPS 150	NBN EN 12691 Méthode A Méthode B	≥ MLV ≥ MLV	≥ 1.000 ≥ 1.000			X X
6.2.2 Joints de recouvrement						
Résistance au pelage [N/50 mm] initiale Après 28 jours à 80 °C	NBN EN 12316-1	≥ 40 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 40 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %			X X
Résistance au cisaillement [N/50 mm] initiale Après 28 jours à 80 °C	NBN EN 12317-1	≥ 500 (5) ≥ 500 (5)	≥ 500 (5) ≥ 500 (5)			X X
(1) : MDV = Manufacturer's Declared Value / MLV = Manufacturer's Limiting Value (2) : X = testé et conforme aux critères du titulaire de l'ATG (3) : Multicouche/monocouche (4) : Mesuré sur la lisière pour les membranes à protection minérale (5) : Ou rupture hors du joint						

Tableau 23 (suite) – IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN 4 T/F

Propriétés	Méthode d'essai	Critères UEAtc/UBAtc (1)	Critères évalués	Essais d'évaluation (2)	
6.2.3 Adhérence au support					
Résistance au pelage IKO SHIELD PRO ALU sur les supports [N/50 mm]	UEAtc § 4.3.3	Béton			
		initiale	≥ 25	≥ 25	X
		Après 28 jours à 80 °C	≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X
		Bois			
		initiale	≥ 25	≥ 25	X
		Après 28 jours à 80 °C	≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X
		Acier			
initiale	≥ 25	≥ 25	X		
Après 28 jours à 80 °C	≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X		
Résistance au pelage avec IKOPRO COLLE BITUME ADHÉSIVE sur les supports [N/50 mm]					
Béton cellulaire					
initiale	≥ 25	≥ 25	X		
Après 28 jours à 80 °C	≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X		
Béton					
initiale	≥ 25	≥ 25	X		
Après 28 jours à 80 °C	≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X		
Multiplex					
initiale	≥ 25	≥ 25	X		
Après 28 jours à 80 °C	≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X		
PU-voile de verre bitumé					
initiale	≥ 25	≥ 25	X		
Après 28 jours à 80 °C	≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X		

(1) : MDV = Manufacturer's Declared Value / MLV = Manufacturer's Limiting Value

(2) : X = testé et conforme aux critères du titulaire de l'ATG

Propriétés	Méthode d'essai	Essais d'évaluation
6.2.4 Essais au vent (pour les valeurs de calcul, voir le Tableau 22, § 5.6)		
Multiplex, Pu-voile de verre bitumé (fixation mécanique), colle à froid bit. (1 kg/m²), couche de surface à finition MMP	UEAtc § 4.3.2	résultat d'essai = 9.000 Pa, rupture à 9.500 Pa (délamination de la plaque) – essai réalisé après 4 mois de vieillissement
Bois, sous-couche IKO BASE QUADRA, couche supérieure soudée		résultat d'essai = 8.000 Pa, rupture à 8.500 Pa (délamination de la plaque)
Tôle d'acier, PU voile de verre bitumé (fixation mécanique), sous-couche IKO BASE QUADRA, couche supérieure soudée		résultat d'essai = 5.000 Pa, rupture à 5.500 Pa (délamination du PU)
Tôle d'acier, IKO SHIELD PRO ALU, EPS nu 100 mm collé à froid, IKO BASE STICK SBS, couche inférieure autocollante, couche supérieure soudée		résultat d'essai = 6.500 Pa, rupture à 7.000 Pa (décohésion IKO SHIELD PRO ALU avec EPS)
Tôle d'acier, PU à parement ALU 80 mm (fixation méc.), sous-couche autocollante IKO BASE QUADRA SA + couche supérieure soudée		résultat d'essai = 6.000 Pa, rupture à 6.500 Pa (délaminage PU et parement ALU + délaminage dans la sous-couche autocollante)
Tôle d'acier, PU à parement ALU 60 mm (collage), sous-couche autocollante IKO BASE QUADRA SA + couche supérieure soudée		résultat d'essai = 5.000 Pa, rupture à 5.500 Pa (délaminage du PU et du parement ALU)

6.2.5 Résistance chimique

Le lé résiste à la plupart des produits, mais pas à certaines substances telles que l'essence, le benzène, le pétrole, les solvants organiques, les graisses, huiles, goudrons, détergents et les produits d'oxydation concentrés à haute température. En cas de doute, il y a lieu de demander l'avis du fabricant ou de son représentant.

7 Directives d'utilisation

7.1 Accessibilité

Seules les étanchéités comportant un dallage ou un revêtement équivalent sont accessibles. L'accès aux autres revêtements n'est permis que pour l'entretien.

7.2 Entretien

L'entretien de l'étanchéité de toiture et de sa protection sera effectué annuellement avant et après l'hiver. Il porte sur les points tels que mentionnés dans la NBN B46-001 ou dans la NIT 215.

7.3 Réparation

Les réparations de l'étanchéité de toiture ou de sa protection seront réalisées au moyen des mêmes matériaux que ceux qui ont été utilisés. Les réparations seront effectuées avec soin et conformément aux prescriptions du titulaire d'ATG.

8 Conditions

- A. Le présent Agrément Technique se rapporte exclusivement au système mentionné dans la page de garde de cet Agrément Technique.
- B. Seuls le Titulaire d'Agrément et, le cas échéant, le Distributeur, peuvent revendiquer les droits inhérents à l'Agrément technique.
- C. Le Titulaire d'Agrément et, le cas échéant, le Distributeur ne peuvent faire aucun usage du nom de l'UBA^{tc}, de son logo, de la marque ATG, de l'Agrément Technique ou du numéro d'agrément pour revendiquer des évaluations de produit non conformes à l'Agrément Technique ni pour un produit, kit ou système ainsi que ses propriétés ou caractéristiques ne faisant pas l'objet de l'Agrément Technique.
- D. Les informations qui sont mises à disposition, de quelque manière que ce soit, par le Titulaire d'Agrément, le Distributeur ou un entrepreneur agréé ou par leurs représentants, des utilisateurs (potentiels) du système, traité dans l'Agrément Technique (par ex. des maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, architectes, prescripteurs, concepteurs, etc.) ne peuvent pas être incomplètes ou en contradiction avec le contenu de l'Agrément Technique ni avec les informations auxquelles il est fait référence dans l'Agrément Technique.
- E. Le Titulaire d'Agrément est toujours tenu de notifier à temps et préalablement à l'UBA^{tc}, à l'Opérateur d'Agrément et à l'Opérateur de Certification toutes éventuelles adaptations des matières premières et produits, des directives de mise en œuvre et/ou du processus de production et de mise en œuvre et/ou de l'équipement. En fonction des informations communiquées, l'UBA^{tc}, l'Opérateur d'Agrément et l'Opérateur de Certification évalueront la nécessité d'adapter ou non l'Agrément Technique.
- F. L'Agrément Technique a été élaboré sur la base des connaissances et informations techniques et scientifiques disponibles, assorties des informations mises à disposition par le demandeur et complétées par un examen d'agrément prenant en compte le caractère spécifique du système. Néanmoins, les utilisateurs demeurent responsables de la sélection du système, tel que décrit dans l'Agrément Technique, pour l'application spécifique visée par l'utilisateur.
- G. Les droits de propriété intellectuelle concernant l'agrément technique, parmi lesquels les droits d'auteur, appartiennent exclusivement à l'UBA^{tc}.
- H. Les références à l'Agrément Technique devront être assorties de l'indice ATG (ATG 1337) et du délai de validité.
- I. L'UBA^{tc}, l'Opérateur d'Agrément et l'Opérateur de Certification ne peuvent pas être tenus responsables d'un(e) quelconque dommage ou conséquence défavorable causés à des tiers (e.a. à l'utilisateur) résultant du non-respect, dans le chef du Titulaire d'Agrément ou du Distributeur, des dispositions de l'article 8.

Fiche de pose IKO POWERGUM 4 AD/F, IKO POWERGUM 4 AD/MMP, IKO POWERGUM 4 T/MMP, IKO POWERGUM 4 T/F, IKO POWERGUM 5 AD/F, IKO POWERGUM TWIN 4 T/F

La fiche de pose ci-dessous apporte un complément d'explication au Tableau 2, au Tableau 3, au Tableau 4 et au Tableau 5 et mentionne les types de membranes et leur technique de pose en fonction du support, conformément aux exigences incendie telles que prévues dans l'A.R. du 07/07/1994, y compris la modification prévue par les A.R. du 19/12/1997, du 04/04/2003, du 01/03/2009, du 12/07/2012 et du 18/01/2017. Les codes ont été repris de la NIT 215.

Pour les systèmes indiqués par un symbole **de couleur**, l'ANNEXE A mentionne de façon détaillée les systèmes de toiture conformes aux exigences incendie telles que reprises dans les A.R. susmentionnés.

Symboles et dénominations de produit :

◆ = IKO POWERGUM 4 AD/F, IKO POWERGUM 4 AD/MMP, IKO POWERGUM 4 T/MMP, IKO POWERGUM 4 T/F, IKO POWERGUM 5 AD/F, IKO POWERGUM TWIN 4 T/F

Symbole utilisé :

○ = l'application n'est pas prévue dans le cadre du présent ATG

Possibilités de pose : voir le Tableau 24 + prescriptions de la NIT 215.

Tableau 24 – Fiche de pose IKO POWERGUM 4 AD/F, IKO POWERGUM 4 AD/MMP, IKO POWERGUM 4 T/MMP, IKO POWERGUM TWIN 4 T/F, IKO POWERGUM 5 AD/F, IKO POWERGUM TWIN 4 T/F

Système de pose	A.R.	Couche de protection lourde (lestage, dalles, ...)	Sous-couches	Support											
				PU	PF	EPS non revêtu	EPS revêtu	CG	MW, EPB	Ancienne étanchéité	Béton et béton de pente léger	Béton cellulaire, dalles de béton	Plaques de fibro-ciment, panneaux de particules, multifoil	Plaq. de fibres de bois-ciment	Plancher en bois
				(a)	(a)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)			

Pose en indépendance ⁽¹⁾

Monocouche (LL)	Applicable	Sans	(Couche de désolidarisation)	Non autorisée										
		Avec		◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Non applicable	Sans		Non autorisée										
		Avec		◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Couche de finition soudée - multicouche (LLs)	Applicable	Sans	(Couche de désolidarisation) + V3 ⁽²⁾	Non autorisée										
		Avec		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Non applicable	Sans		Non autorisée										
		Avec		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Tableau 24 (Suite 1) – Fiche de pose IKO POWERGUM 4 AD/F, IKO POWERGUM 4 AD/MMP, IKO POWERGUM 4 T/MMP, IKO POWERGUM 4 T/F, IKO POWERGUM 5 AD/F, IKO POWERGUM TWIN 4 T/F

Système de pose	A.R.	Couche de protection lourde (lestage, dalles, ...)	Sous-couches	Support											
				PU	PF	EPS non revêtu	EPS revêtu	CG	MW, EPB	Ancienne étanchéité	Béton et béton de pente léger	Béton cellulaire, dalles de béton	Plaques de fibro-ciment, panneaux de particules, multilplex	Plaq. de fibres de bois-ciment	Plancher en bois
				(a)	(a)		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)		

En adhérence totale

Couche de finition soudée - monocouche (TS)	Applicable	Sans	(verniss d'adhérence)	○	○	○	○	○	◆	○	○	○	○	○	○	
		Avec		○	○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	
	Non applicable	Sans		○	○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	
		Avec		○	○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	
Couche de finition soudée - multicouche (TSs)	Applicable	Sans		(verniss d'adhérence)+ V3 (2)	○	○	○	○	◆	◆	○	○	○	○	○	○
		Avec			○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	○
	Non applicable	Sans			○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	○
		Avec			○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	○
Couche de finition soudée - multicouche (TBs)	Applicable	Sans	(verniss d'adhérence)+ bitume + V3 (3)		○	○	○	○	◆	○	○	○	○	○	○	○
		Avec			○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○
	Non applicable	Sans			○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○
		Avec			○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○

Tableau 24 (Suite 2) – Fiche de pose IKO POWERGUM 4 AD/F, IKO POWERGUM 4 AD/MMP, IKO POWERGUM 4 T/MMP, IKO POWERGUM 4 T/F, IKO POWERGUM 5 AD/F, IKO POWERGUM TWIN 4 T/F

Système de pose	A.R.	Couche de protection lourde (lestage, dalles, ...)	Sous-couches	Support											
				PU	PF	EPS non revêtu	EPS revêtu	CG	MW, EPB	Ancienne étanchéité	Béton et béton de pente léger	Béton cellulaire, dalles de béton	Plaques de fibro-ciment, panneaux de particules, multiplex	Plaq. de fibres de bois-ciment	Plancher en bois
				(a)	(a)		(a)		(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)		

En semi-indépendance

Couche de finition soudée - monocouche (PLs)	Applicable	Sans	(verniss d'adhérence) + VP 40/15	♦	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Avec		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
	Non applicable	Sans		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
		Avec		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
Couche de finition soudée - monocouche (PBs)	Applicable	Sans	(verniss d'adhérence) + bitume+ VP 45/30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Avec		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
	Non applicable	Sans		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
		Avec		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
Couche de finition soudée - multicouche (PSs)	Applicable	Sans	(verniss d'adhérence) + IKO BASE QUADRA (4)	♦	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Avec		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
	Non applicable	Sans		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
		Avec		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
Couche de finition soudée - multicouche (PBBs)	Applicable	Sans	(verniss d'adhérence) + VP 45/30 + bitume + V3 (3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Avec		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
	Non applicable	Sans		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○
		Avec		♦	○	○	♦	○	○	♦	♦	♦	♦	○	○

Tableau 24 (suite 3) – Fiche de pose IKO POWERGUM 4 AD/F, IKO POWERGUM 4 AD/MMP, IKO POWERGUM 4 T/MMP, IKO POWERGUM 4 T/F, IKO POWERGUM 5 AD/F, IKO POWERGUM TWIN 4 T/F

Système de pose	A.R.	Couche de protection lourde (lestage, dalles, ...)	Sous-couches	Support											
				PU	PF	EPS non revêtu	EPS revêtu	CG	MW, EPB	Ancienne étanchéité	Béton et béton de pente léger	Béton cellulaire Dalles de béton	Plaques de fibro-ciment, panneaux de particules Multiplex	Panneaux en fibres de bois liées au ciment	Plancher en bois
				(a)	(a)	(a)	(a)	(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)			

Systèmes autocollants (voir le Tableau 21 pour l'utilisation ou non d'un vernis d'adhérence bitumineux)

En semi-indépendance - multicouche (PACs)	Applicable	Sans	(verniss d'adhérence) + IKO BASE QUADRA SA	♦	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Avec		♦	○	○	○	○	○	○	○	○	○	♦	○	○
	Non applicable	Sans		♦	○	○	○	○	○	○	○	○	○	♦	○	○
		Avec		♦	○	○	○	○	○	○	○	○	○	♦	○	○
En adhérence totale - multicouche (TACs)	Applicable	Sans	(verniss d'adhérence) + IKO BASE STICK ou IKO BASE STICK UNIVERSEL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Avec		○	○	○	○	○	○	○	♦	♦	♦	○	○	
	Non applicable	Sans		○	○	○	○	○	○	○	○	♦	♦	♦	○	○
		Avec		○	○	○	○	○	○	○	○	♦	♦	♦	○	○
En adhérence totale - multicouche (TACs)	Applicable	Sans	(verniss d'adhérence) + IKO BASE STICK SBS	○	○	♦	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Avec		○	○	♦	○	○	○	○	♦	♦	♦	○	○	
	Non applicable	Sans		○	○	♦	○	○	○	○	○	♦	♦	♦	○	○
		Avec		○	○	♦	○	○	○	○	○	♦	♦	♦	○	○

Tableau 24 (suite 4) – FICHE DE POSE IKO POWERGUM 4 AD/F, IKO POWERGUM 4 AD/MMP, IKO POWERGUM 4 T/MMP, IKO POWERGUM 4 T/F, IKO POWERGUM 5 AD/F, IKO POWERGUM TWIN 4 T/F

Système de pose	A.R.	Couche de protection lourde (lestage, dalles, ...)	Sous-couches	Support										
				Tôle profilée en acier +										
				PU	PF	EPS non revêtu	EPS revêtu	CG	MW, EPB	Ancienne étanchéité	Béton et béton de pente léger	Béton cellulaire Dalles de béton	Plaques de fibro-ciment, panneaux de particules Multiplex	Panneaux en fibres de bois liées au ciment

Fixation mécanique de la sous-couche, couche supérieure soudée/collée (g)

Couche de finition soudée - multicouche (MVs)	Applicable	Sans	P3 vissée (5)	♦	○	○	○	○	♦	○	○	○	○	○	○
		Avec		♦	○	♦	♦	○	♦	♦	○	○	○	○	○
Non applicable	Sans	♦		○	♦	♦	○	♦	♦	○	○	○	○	○	○
	Avec	♦		○	♦	♦	○	♦	♦	○	○	○	○	○	○

- (1) : La couche de protection lourde doit également garantir la résistance au vent du système d'étanchéité de toiture (voir le § 5.6).
- (2) : Les sous-couches V3 peuvent être remplacées par des sous-couches agréées BENOR V3, V4, P3, P4, V3-PB, V4-PB, P3-PB, P4-PB, V3-APP, V4-APP, P3-APP, P4-APP ou V3-SBS, V4-SBS, P3-SBS, P4-SBS.
- (3) : Les sous-couches V3 peuvent être remplacées par des sous-couches V3, V4, P3, P4, V3-SBS, V4-SBS, P3-SBS, P4-SBS certifiées BENOR.
- (4) : Les sous-couches IKO BASE QUADRA peuvent être remplacées par des sous-couches VP40/15+V3, V4, P3, P4, V3-PB, V4-PB, P3-PB, P4-PB, V3-APP, V4-APP, P3-APP, P4-APP, V3-SBS, V4-SBS, P3-SBS, P4-SBS agréées BENOR ou par des sous-couches soudables agréées BENOR avec répartition de la pression.
- (5) : Les sous-couches P3 peuvent être remplacées par des sous-couches P3, P4, EP2, P3-PB, P4-PB, EP2-PB, P3-APP, P4-APP, EP2-APP, P3-SBS, P4-SBS ou EP2-SBS agréées BENOR.
- (a) : PU/PF/EPS : L'isolant est toujours revêtu d'un parement adapté.
- (b) : CG : Les panneaux de verre cellulaire sont revêtus d'un glacis de bitume. Une première sous-couche bitumineuse V3 est déroulée dans ce glacis.
- (c) : MW / EPB : L'isolant est recouvert d'un revêtement soudable si nécessaire.
- (d) : Ancienne étanchéité : il convient d'effectuer un examen de compatibilité.
- (e) : Béton (cellulaire) : le béton doit être propre et sec.
- (f) : Béton cellulaire/bois : appliquer des bandes indépendantes sur les joints d'about, sauf en cas de pose en indépendance.
- (g) : Le nombre de fixations mécaniques à prévoir est déterminé par une étude au vent dans laquelle les valeurs d'arrachement des fixations mécaniques seront prises en compte.

Fiche de pose IKO POWERGUM 4 AD/MMP, IKO POWERGUM 4 T/MMP

La fiche de pose ci-dessous apporte un complément d'explication au Tableau 32 et au Tableau 3 et mentionne les types de membranes et leur technique de pose en fonction du support, conformément aux exigences incendie telles que prévues dans l'A.R. du 07/07/1994 (y compris la modification prévue par les A.R. du 19/12/1997, du 04/04/2003, du 01/03/2009, du 12/07/2012 et du 18/01/2017). Les codes ont été repris de la NIT 215.

Pour les systèmes indiqués par un symbole **de couleur**, l'ANNEXE A mentionne de façon détaillée les systèmes de toiture conformes aux exigences incendie telles que reprises dans les A.R. susmentionnés.

Symboles et dénominations de produit :

◆ = IKO POWERGUM 4 AD/MMP, IKO POWERGUM 4 T/MMP

Symbole utilisé :

○ = l'application n'est pas prévue dans le cadre du présent ATG

Possibilités de pose : voir le Tableau 25 + prescriptions de la NIT 215.

Tableau 25 – Fiche de pose

Système de pose	A.R.	Couche de protection lourde (lestage, dalles, ...)	Sous-couches	Support											
				PU	PF	EPS non revêtu	EPS revêtu	CG	MW, EPB	Ancienne étanchéité	Béton et béton de pente léger	Béton cellulaire, dalles de béton	Plaques de fibro-ciment ou panneaux de particules, multiplex	Plaques de fibres de bois aggl. au ciment	Plancher en bois
				(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(b)	(c)	(c)(d)	(d)	(d)	(d)

Pose en adhérence totale au moyen d'IKOPRO COLLE BITUME ADHÉSIVE

Couche de finition collée au moyen de colle à froid - monocouche (TC)	applicable	sans	(verniss d'adhérence)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		avec		◆	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○	
	non applicable	sans		◆	○	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○
		avec		◆	○	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○
Couche de finition collée au moyen de colle à froid - multicouche (TCc)	applicable	sans	(verniss d'adhérence)+ V3 ⁽²⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		avec		◆	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○	
	non applicable	sans		◆	○	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○
		avec		◆	○	○	○	○	○	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○

- (a) : PU : L'isolant est toujours revêtu d'un parement adapté.
 (b) : Ancienne étanchéité : il convient d'effectuer un examen de compatibilité.
 (c) : Béton (cellulaire) : le béton doit être propre et sec.
 (d) : Béton cellulaire/bois : Appliquer des bandes indépendantes sur les joints d'about, sauf en cas de pose en indépendance.



L'UBAtc asbl est un Organisme d'Agrément membre de l'Union européenne pour l'Agrément Technique dans la construction (UEAtc, voir www.ueatc.eu) notifié par le SPF Économie dans le cadre du règlement (UE) n° 305/2011 et membre de l'Organisation européenne pour l'Agrément Technique (EOTA, voir www.eota.eu). Les opérateurs de certification désignés par l'UBAtc asbl fonctionnent conformément à un système susceptible d'être accrédité par BELAC (www.belac.be).



L'Agrément Technique a été publié par l'UBAtc, sous la responsabilité de l'Opérateur d'Agrément BCCA, et sur la base de l'avis favorable du Groupe Spécialisé « TOITURES », accordé le 12 mars 2019.

Par ailleurs, l'Opérateur de Certification, BCCA, a confirmé que la production satisfait aux conditions de certification et qu'une convention de certification a été conclue avec le Titulaire d'Agrément.

Date de cette édition : 26 juin 2019.

Pour l'UBAtc, garant de la validité du processus d'agrément

Peter Wouters, directeur

Pour l'Opérateur d'Agrément et de Certification

Benny De Blaere, directeur général

L'Agrément Technique reste valable, à condition que le produit, sa fabrication et tous les processus pertinents à cet égard :

- soient maintenus, de sorte à atteindre au minimum les résultats d'examen tels que définis dans cet Agrément Technique ;
- soient soumis au contrôle continu de l'Opérateur de Certification et que celui-ci confirme que la certification reste valable.

Si ces conditions ne sont plus respectées, l'Agrément Technique sera suspendu ou retiré et le texte d'agrément supprimé du site Internet de l'UBAtc. Les Agréments Techniques sont actualisés régulièrement. Il est recommandé de toujours utiliser la version publiée sur le site Internet de l'UBAtc (www.ubatc.be).

La version la plus récente de l'Agrément Technique peut être consultée grâce au code QR repris ci-contre.



ANNEXE A⁽¹⁾

Résistance à un incendie extérieur des systèmes repris dans l'Agrément technique ATG

Index 0 : 26/06/2019 ⁽²⁾

Conformément aux Arrêtés royaux (A.R.) du 07/07/1994, du 19/12/1997, du 01/03/2009, du 12/07/2012 et du 18/01/2017, les bâtiments sont divisés en 2 groupes :

1. Les bâtiments pour lesquels les A.R. ne sont pas d'application, à savoir :
 - les bâtiments à 2 niveaux de construction max. et présentant une surface totale inférieure ou égale à 100 m² ;
 - les habitations unifamiliales.
2. Les bâtiments pour lesquels les A.R. sont d'application :

Les systèmes de toiture repris dans le présent Agrément Technique ATG doivent :

- Soit offrir une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(t1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾.
Dans ce cas, le Tableau 1 présente un aperçu du domaine d'application des systèmes de toiture repris dans le présent Agrément Technique ATG.
- Soit être recouverts d'une couche de protection lourde (p.ex. ballast, dalles, ...), conformément à la décision de la Commission européenne du 06/09/2000 (relative à la mise en œuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la performance des couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur) qui permet de considérer que cette couche de protection lourde répond aux exigences des A.R. concernant le comportement au feu.

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à des essais pour déterminer la résistance à un incendie extérieur des systèmes de toitures repris dans le présent Agrément Technique ATG.

Note 1 : on entend par « lestage », du « gravier répandu en vrac d'une épaisseur d'au moins 50 mm ou d'une masse d'au moins 80 kg/m² (granulométrie maximale de l'agrégat : 32 mm ; minimale : 4 mm) ».

Note 2 : On entend par « dalles » des « Carreaux minéraux d'une épaisseur minimale de 40 mm ».

⁽¹⁾ : Cette annexe fait partie intégrante de l'agrément technique.

⁽²⁾ : L'index de la dernière version de l'Annexe A peut être vérifié sur le site Internet de l'UBAtc asbl, www.ubatc.be.

⁽³⁾ : Voir la Décision 2001/671/CE de la Commission.

ANNEXE A

Tableau 1 – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF}(f1) conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN

	Application	En adhérence totale soudée			
		Monocouche TS			
	Épaisseur	4,0 mm / 5,0 mm			
	Pente	< 20° (36 %)			
Composants	Propriétés				
Membrane	Couleur		Non pertinent		
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable		
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)		
	Armature		Type 180B, 200 ou 250A		
	Mode de fixation		Soudée		
Colle de la membrane	Type		Non pertinent pour le domaine d'application concerné		
	Consommation				
Sous-couche	Type		Non pertinent pour le domaine d'application concerné		
	Réaction au feu				
	Épaisseur				
	Mode de fixation				
Isolant	Type		MW		
	Réaction au feu		Euroclasse A1 ou A2		
	Épaisseur		≥ 100 mm		
	Compressibilité		-		
	Finition	Face supérieure	voile de verre minéral		
		Face inférieure	nu		
Mode de fixation		Fixée mécaniquement	Collée		
Colle de l'isolant	Type		Non pertinent		
	Consommation				
Pare-vapeur	Type		Sans	Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)	
	Réaction au feu			Euroclasse A1 à F ou non examinée	
	Épaisseur			Toutes les épaisseurs	
	Mode de fixation			Tous les modes de fixation possibles	
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible comportant des ouvertures inférieures à 5 mm			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 1) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF}(f1) conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN				
Application		En adhérence totale soudée		
Épaisseur		Multicouche Tss		
Pente		4,0 mm / 5,0 mm		
Pente		< 20° (36 %)		
Composants	Propriétés			
Membrane	Couleur		Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable	
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)	
	Armature		Type 180B, 200 ou 250A	
	Mode de fixation		Soudée	
Colle de la membrane	Type		Non pertinent pour le domaine d'application concerné	
	Consommation			
Sous-couche	Type		IKO BASE	
	Réaction au feu		-	
	Épaisseur		≤ 3,0 mm	
	Mode de fixation		Soudée	
Isolant	Type		CG	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 ou E	
	Épaisseur		≥ 50 mm	
	Compressibilité		-	
	Finition	Face supérieure	Nue (revêtue d'un glacis de bitume refroidi) Imprégnation de bitume + feuille de polyéthylène	
		Face inférieure	Nue	
Mode de fixation		Collée		
Colle de l'isolant	Type		Au bitume chaud À la colle polymère	
	Consommation		Env. 5 kg/m ²	
Pare-vapeur	Type		Sans	
	Réaction au feu			Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)
	Épaisseur			Euroclasse A1 à F ou non examinée
	Mode de fixation			Toutes les épaisseurs
Mode de fixation		Tous les modes de fixation possibles		
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible comportant des ouvertures inférieures à 5 mm		

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 2) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF}(f1) conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN				
Application		En adhérence totale soudée		
		Multicouche Tss		
Épaisseur		4,0 mm / 5,0 mm		
Pente		< 20° (36 %)		
Composants	Propriétés			
Membrane	Couleur	Non pertinent		
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable	
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)	
	Armature	Type 180B, 200 ou 250A		
	Mode de fixation	Soudée		
Colle de la membrane	Type	Non pertinent pour le domaine d'application concerné		
	Consommation			
Sous-couche	Type	IKO BASE		
	Réaction au feu	-		
	Épaisseur	≤ 3,0 mm		
	Mode de fixation	Soudée		
Isolant	Type	MW		
	Réaction au feu	Euroclasse A1 ou A2		
	Épaisseur	≥ 100 mm		
	Compressibilité	-		
	Finition	Face supérieure	voile de verre minéral	
		Face inférieure	Nue	
Mode de fixation	Fixée mécaniquement	Collée		
Colle de l'isolant	Type	Non pertinent		
	Consommation			Toutes les colles reprises dans l'ATG de l'isolant appliqué
Pare-vapeur	Type	Sans	Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée	
	Épaisseur		Toutes les épaisseurs	
	Mode de fixation		Tous les modes de fixation possibles	
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible comportant des ouvertures inférieures à 5 mm		

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 3) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe BROOF(t1) conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN				
	Application	En adhérence totale dans du bitume chaud		
		Multicouche TBs		
	Épaisseur	4,0 mm / 5,0 mm		
	Pente	< 20° (36 %)		
Composants	Propriétés			
Membrane	Couleur		Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable	
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)	
	Armature		Type 180B, 200 ou 250A	
	Mode de fixation		Soudée	
Colle de la membrane	Type		Non pertinent pour le domaine d'application concerné	
	Consommation			
Sous-couche	Type		IKO BASE	
	Réaction au feu		-	
	Épaisseur		≤ 3,0 mm	
	Mode de fixation		Dans du bitume chaud	
Isolant	Type		CG	
	Réaction au feu		Euroclasse A1	
	Épaisseur		≥ 50 mm	
	Compressibilité		-	
	Finition	Face supérieure	Nue	
		Face inférieure	Nue	
Mode de fixation		Collée		
Colle de l'isolant	Type		Au bitume chaud	
	Consommation		Env. 5 kg/m ²	
Pare-vapeur	Type		Sans	
	Réaction au feu			Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)
	Épaisseur			Euroclasse A1 à F ou non examinée
	Mode de fixation			Toutes les épaisseurs Tous les modes de fixation possibles
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible comportant des ouvertures inférieures à 5 mm		

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 4) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF(t1)} conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN				
Application		Pose en semi-indépendance		
		PLs monocouche		
Épaisseur		4,0 mm / 5,0 mm		
Pente		< 20° (36 %)		
Composants	Propriétés			
Membrane	Couleur		Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable	
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)	
	Armature		Type 180B, 200 ou 250A	
	Mode de fixation		Soudée	
Colle de la membrane	Type		Non pertinent pour le domaine d'application concerné	
	Consommation			
Sous-couche	Type		VP 40/15	
	Réaction au feu		-	
	Épaisseur		≤ 3,0 mm	
	Mode de fixation		En indépendance	
Isolant	Type		PU	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée	
	Épaisseur		≥ 50 mm	
	Compressibilité		-	
	Finition	Face supérieure	Voile de verre bitumé	Voile de verre bitumé
		Face inférieure	Voile de verre bitumé ou voile de verre minéral	Voile de verre bitumé ou voile de verre minéral
	Mode de fixation		Fixée mécaniquement	Fixée mécaniquement
Colle de l'isolant	Type		Non pertinent	
	Consommation		Non pertinent	
Pare-vapeur	Type		Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée	
	Épaisseur		Toutes les épaisseurs	
	Mode de fixation		Tous les modes de fixation possibles	
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible comportant des ouvertures inférieures à 5 mm	Tous les types de matériaux	

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 5) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF}(f1) conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN				
Application		Pose en semi-indépendance		
		Monocouche PLs		
Épaisseur		4,0 mm / 5,0 mm		
Pente		< 20° (36 %)		
Composants	Propriétés			
Membrane	Couleur		Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable	
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)	
	Armature		Type 180B, 200 ou 250A	
	Mode de fixation		Soudée	
Colle de la membrane	Type		Non pertinent pour le domaine d'application concerné	
	Consommation			
Sous-couche	Type		VP 40/15	
	Réaction au feu		-	
	Épaisseur		≤ 3,0 mm	
	Mode de fixation		En indépendance	
Isolant	Type		PU	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée	
	Épaisseur		≥ 50 mm	
	Compressibilité		-	
	Finition	Face supérieure	Voile de verre bitumé	Voile de verre bitumé
		Face inférieure	Voile de verre bitumé ou voile de verre minéral	Voile de verre bitumé ou voile de verre minéral
	Mode de fixation		Collée	Collée
Colle de l'isolant	Type		COLLE PU	
	Consommation		≤ 200 g/m ²	
Pare-vapeur	Type		Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée	
	Épaisseur		Toutes les épaisseurs	
	Mode de fixation		Tous les modes de fixation possibles	
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible comportant des ouvertures inférieures à 5 mm	Tous les types de matériaux	

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 6) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF}(f1) conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN				
Application		Pose en semi-indépendance		
		PSs multicouche		
Épaisseur		4,0 mm / 5,0 mm		
Pente		< 20° (36 %)		
Composants	Propriétés			
Membrane	Couleur		Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable	
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)	
	Armature		Type 180B, 200 ou 250A	
	Mode de fixation		Soudée	
Colle de la membrane	Type		Non pertinent pour le domaine d'application concerné	
	Consommation			
Sous-couche	Type		IKO BASE QUADRA	
	Réaction au feu		-	
	Épaisseur		≤ 3,0 mm	
	Mode de fixation		Soudage en adhérence partielle	
Isolant	Type		PU	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée	
	Épaisseur		≥ 50 mm	
	Compressibilité		-	
	Finition	Face supérieure	Voile de verre bitumé	Voile de verre bitumé
		Face inférieure	Voile de verre bitumé ou voile de verre minéral	Voile de verre bitumé ou voile de verre minéral
	Mode de fixation		Fixée mécaniquement	Fixée mécaniquement
Colle de l'isolant	Type		Non pertinent	
	Consommation		Non pertinent	
Pare-vapeur	Type		Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée	
	Épaisseur		Toutes les épaisseurs	
	Mode de fixation		Tous les modes de fixation possibles	
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible comportant des ouvertures inférieures à 5 mm	Tous les types de matériaux	

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 7) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF}(f1) conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN				
Application		Pose en semi-indépendance		
		PSs multicouche		
Épaisseur		4,0 mm / 5,0 mm		
Pente		< 20° (36 %)		
Composants	Propriétés			
Membrane	Couleur		Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable	
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)	
	Armature		Type 180B, 200 ou 250A	
	Mode de fixation		Soudée	
Colle de la membrane	Type		Non pertinent pour le domaine d'application concerné	
	Consommation			
Sous-couche	Type		IKO BASE QUADRA	
	Réaction au feu		-	
	Épaisseur		≤ 3,0 mm	
	Mode de fixation		En semi-indépendance soudée	
Isolant	Type		PU	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée	
	Épaisseur		≥ 50 mm	
	Compressibilité		-	
	Finition	Face supérieure	Voile de verre bitumé	Voile de verre bitumé
		Face inférieure	Voile de verre bitumé ou voile de verre minéral	Voile de verre bitumé ou voile de verre minéral
	Mode de fixation		Collée	Collée
Colle de l'isolant	Type		COLLE PU	
	Consommation		≤ 200 g/m ²	
Pare-vapeur	Type		Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée	
	Épaisseur		Toutes les épaisseurs	
	Mode de fixation		Tous les modes de fixation possibles	
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible comportant des ouvertures inférieures à 5 mm	Tous les types de matériaux	

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 8) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF}(f1) conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN				
Application		Autocollante, en semi-indépendance		
Épaisseur		Multicouche PACs		
Pente		4,0 mm / 5,0 mm		
Pente		< 20° (36 %)		
Composants	Propriétés			
Membrane	Couleur		Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable	
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)	
	Armature		Type 180B, 200 ou 250A	
	Mode de fixation		Soudée	
Colle de la membrane	Type		Non pertinent pour le domaine d'application concerné	
	Consommation			
Sous-couche	Type		IKO BASE QUADRA SA	
	Réaction au feu		-	
	Épaisseur		≤ 3 mm	
	Mode de fixation		Autocollante, en semi-indépendance	
Isolant	Type		PU	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée	
	Épaisseur		≥ 50 mm	
	Compressibilité		-	
	Finition	Face supérieure	Complexe aluminium multicouche	Complexe aluminium multicouche
		Face inférieure	Complexe aluminium multicouche	Complexe aluminium multicouche
	Mode de fixation		Fixée mécaniquement	Fixée mécaniquement
Colle de l'isolant	Type		Non pertinent	
	Consommation		Non pertinent	
Pare-vapeur	Type		Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée	
	Épaisseur		Toutes les épaisseurs	
	Mode de fixation		Tous les modes de fixation possibles	
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible comportant des ouvertures inférieures à 5 mm	Tous les types de matériaux	

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 9) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF}(f1) conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN				
Application		Autocollante, en semi-indépendance		
Épaisseur		Multicouche PACs		
Pente		4,0 mm / 5,0 mm		
		< 20° (36 %)		
Composants	Propriétés			
Membrane	Couleur		Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable	
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)	
	Armature		Type 180B, 200 ou 250A	
	Mode de fixation		Soudée	
Colle de la membrane	Type		Non pertinent pour le domaine d'application concerné	
	Consommation			
Sous-couche	Type		IKO BASE QUADRA SA	
	Réaction au feu		-	
	Épaisseur		≤ 3 mm	
	Mode de fixation		Autocollante, en semi-indépendance	
Isolant	Type		PU	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée	
	Épaisseur		≥ 50 mm	
	Compressibilité		-	
	Finition	Face supérieure	Complexe aluminium multicouche	Complexe aluminium multicouche
		Face inférieure	Complexe aluminium multicouche	Complexe aluminium multicouche
	Mode de fixation		Collée	Collée
Colle de l'isolant	Type		COLLE PU	
	Consommation		≤ 200 g/m ²	
Pare-vapeur	Type		Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée	
	Épaisseur		Toutes les épaisseurs	
	Mode de fixation		Tous les modes de fixation possibles	
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible comportant des ouvertures inférieures à 5 mm	Tous les types de matériaux	

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 10) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF(t1)} conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN			
Application		Autocollante, en adhérence totale	
		Multicouche TACs	
Épaisseur		4,0 mm / 5,0 mm	
Pente		< 20° (36 %)	
Composants	Propriétés		
Membrane	Couleur		Non pertinent
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)
	Armature		Type 180B, 200 ou 250A
	Mode de fixation		Soudée
Colle de la membrane	Type		Non pertinent pour le domaine d'application concerné
	Consommation		
Sous-couche	Type		IKO BASE STICK SBS
	Réaction au feu		-
	Épaisseur		≤ 2,8 mm
	Mode de fixation		Autocollante, en adhérence totale
Isolant	Type		EPS
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E
	Épaisseur		≥ 50 mm
	Compressibilité		EPS 200 ou inférieur
	Finition	Face supérieure	Nue
		Face inférieure	Nue
Mode de fixation		Fixée mécaniquement	
Colle de l'isolant	Type		Non pertinent
	Consommation		
Pare-vapeur	Type		Sans
	Réaction au feu		
	Épaisseur		
	Mode de fixation		
Bitumineux (conformément à la NBN EN 13970)			
		Euroclasse A1 à F ou non examinée	
		Toutes les épaisseurs	
		Tous les modes de fixation possibles	
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible comportant des ouvertures inférieures à 5 mm	Tout support bois, tout support non combustible comportant des ouvertures inférieures à 5 mm

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 11) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF}(t1) conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN								
Application		Sous-couche fixée mécaniquement, couche supérieure soudée en adhérence totale						
Épaisseur		Multicouche MVs						
Pente		4,0 mm / 5,0 mm						
Pente		< 20° (36 %)						
Composants	Propriétés							
Membrane	Couleur	Non pertinent						
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable					
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)					
	Armature	Type 180B, 200 ou 250A						
	Mode de fixation	Soudée						
Colle de la membrane	Type	Non pertinent pour le domaine d'application concerné						
	Consommation							
Sous-couche	Type	IKO BASE P3						
	Réaction au feu	-						
	Épaisseur	≤ 3,0 mm						
	Mode de fixation	Fixée mécaniquement						
Isolant	Type	PU			PU			
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à F ou non examinée	Euroclasse A1 à F ou non examinée	Euroclasse A1 à E	Euroclasse A1 à F ou non examinée	Euroclasse A1 à F ou non examinée	Euroclasse A1 à E	
	Épaisseur	≥ 50 mm			≥ 50 mm			
	Compressibilité	-			-			
	Finition	Face supérieure	Complexe aluminium multicouche	Voile de verre bitumé	Voile de verre minéral	Complexe aluminium multicouche	Voile de verre bitumé	Voile de verre minéral
		Face inférieure	Complexe aluminium multicouche	Voile de verre bitumé ou voile de verre minéral	Voile de verre minéral	Complexe aluminium multicouche	Voile de verre bitumé ou voile de verre minéral	Voile de verre minéral
	Mode de fixation	Fixée mécaniquement			Fixée mécaniquement			
Colle de l'isolant	Type	Non pertinent			Non pertinent			
	Consommation							
Pare-vapeur	Type	Sans			Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)			
	Réaction au feu				Euroclasse A1 à F ou non examinée			
	Épaisseur				Toutes les épaisseurs			
	Mode de fixation				Tous les modes de fixation possibles			
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible présentant des ouvertures inférieures à 5 mm (sur tôle d'acier)			Tous les types de matériaux (sur tôle d'acier)			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 12) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF}(t1) conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN								
Application		Sous-couche fixée mécaniquement, couche supérieure soudée en adhérence totale						
		Multicouche MVs						
Épaisseur		4,0 mm / 5,0 mm						
Pente		< 20° (36 %)						
Composants	Propriétés							
Membrane	Couleur	Non pertinent						
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable					
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)					
	Armature	Type 180B, 200 ou 250A						
	Mode de fixation	Soudée						
Colle de la membrane	Type	Non pertinent pour le domaine d'application concerné						
	Consommation							
Sous-couche	Type	IKO BASE P3						
	Réaction au feu	-						
	Épaisseur	≤ 3,0 mm						
	Mode de fixation	Fixée mécaniquement						
Isolant	Type	PU			PU			
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à F ou non examinée	Euroclasse A1 à F ou non examinée	Euroclasse A1 à E	Euroclasse A1 à F ou non examinée	Euroclasse A1 à F ou non examinée	Euroclasse A1 à E	
	Épaisseur	≥ 50 mm			≥ 50 mm			
	Compressibilité	-			-			
	Finition	Face supérieure	Complexe aluminium multicouche	Voile de verre bitumé	Voile de verre minéral	Complexe aluminium multicouche	Voile de verre bitumé	Voile de verre minéral
		Face inférieure	Complexe aluminium multicouche	Voile de verre bitumé ou voile de verre minéral	Voile de verre minéral	Complexe aluminium multicouche	Voile de verre bitumé ou voile de verre minéral	Voile de verre minéral
	Mode de fixation	Collée			Collée			
Colle de l'isolant	Type	COLLE PU			COLLE PU			
	Consommation	≤ 200 g/m ²			≤ 200 g/m ²			
Pare-vapeur	Type	Sans			Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)			
	Réaction au feu				Euroclasse A1 à F ou non examinée			
	Épaisseur				Toutes les épaisseurs			
	Mode de fixation				Tous les modes de fixation possibles			
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible présentant des ouvertures inférieures à 5 mm (sur tôle d'acier)			Tous les types de matériaux (sur tôle d'acier)			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 13) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF}(f1) conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN			
Application		Sous-couche fixée mécaniquement, couche supérieure soudée en adhérence totale	
Épaisseur		Multicouche MVs	
Pente		4,0 mm / 5,0 mm	
Pente		< 20° (36 %)	
Composants	Propriétés		
Membrane	Couleur		Non pertinent
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)
	Armature		Type 180B, 200 ou 250A
	Mode de fixation		Soudée
Colle de la membrane	Type		Non pertinent pour le domaine d'application concerné
	Consommation		
Sous-couche	Type		IKO BASE P3
	Réaction au feu		-
	Épaisseur		≤ 3,0 mm
	Mode de fixation		Fixée mécaniquement
Isolant	Type		EPS
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E
	Épaisseur		≥ 50 mm
	Compressibilité		EPS 200 ou inférieur
	Finition	Face supérieure	Nue
		Face inférieure	Nue
Mode de fixation		Fixée mécaniquement	
Colle de l'isolant	Type		Non pertinent
	Consommation		
Pare-vapeur	Type		Bitumineux (conformément à la NBN EN 13970)
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée
	Épaisseur		Toutes les épaisseurs
	Mode de fixation		Tous les modes de fixation possibles
Structure sous-jacente		Sans	Tout support bois, tout support non combustible présentant des ouvertures inférieures à 5 mm (sur tôle d'acier)

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 14) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF}(f1) conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN			
Application		Sous-couche fixée mécaniquement, couche supérieure soudée en adhérence totale	
Épaisseur		Multicouche MVs	
Pente		4,0 mm / 5,0 mm	
		< 20° (36 %)	
Composants	Propriétés		
Membrane	Couleur		Non pertinent
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)
	Armature		Type 180B, 200 ou 250A
	Mode de fixation		Soudée
Colle de la membrane	Type		Non pertinent pour le domaine d'application concerné
	Consommation		
Sous-couche	Type		IKO BASE P3
	Réaction au feu		-
	Épaisseur		≤ 3,0 mm
	Mode de fixation		Fixée mécaniquement
Isolant	Type		MW
	Réaction au feu		Euroclasse A1
	Épaisseur		≥ 50 mm
	Compressibilité		-
	Finition	Face supérieure	Nue
		Face inférieure	Nue
Mode de fixation		Fixée mécaniquement	
Colle de l'isolant	Type		Non pertinent
	Consommation		
Pare-vapeur	Type		Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée
	Épaisseur		Toutes les épaisseurs
	Mode de fixation		Tous les modes de fixation possibles
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible présentant des ouvertures inférieures à 5 mm (sur tôle d'acier)	Tous les types de matériaux (sur tôle d'acier)

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 15) – Domaine d'application des systèmes présentant une résistance à un incendie extérieur de classe B_{ROOF}(f1) conformément à la classification en vigueur ⁽³⁾

IKO POWERGUM et IKO POWERGUM TWIN					
Application		Sous-couche fixée mécaniquement, couche supérieure soudée en adhérence totale			
Épaisseur		Multicouche MVs			
Pente		4,0 mm / 5,0 mm			
Pente		< 20° (36 %)			
Composants	Propriétés				
Membrane	Couleur		Non pertinent		
	Finition	Face supérieure	Protection minérale ou talc/sable		
		Face inférieure	Feuille PE (F) ou macroperforée (MMP)		
	Armature		Type 180B, 200 ou 250A		
	Mode de fixation		Soudée		
Colle de la membrane	Type		Non pertinent pour le domaine d'application concerné		
	Consommation				
Sous-couche	Type		IKO BASE P3		
	Réaction au feu		-		
	Épaisseur		≤ 3,0 mm		
	Mode de fixation		Fixée mécaniquement		
Isolant	Type		MW	MW	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 ou A2	Euroclasse A1 ou A2	
	Épaisseur		≥ 100 mm	≥ 100 mm	
	Compressibilité		-	-	
	Finition	Face supérieure	Voile de verre minéral ou nue		
		Face inférieure	Nue		
Mode de fixation		Fixée mécaniquement			
Colle de l'isolant	Type		Toutes les colles reprises dans l'ATG de l'isolant appliqué		
	Consommation				
Pare-vapeur	Type		Sans	Sans	
	Réaction au feu				
	Épaisseur				
	Mode de fixation				
Type		Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)	Tous les types (conformément à la NBN EN 13970 et à la NBN EN 13984)		
Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non examinée			
Épaisseur		Toutes les épaisseurs			
Mode de fixation		Tous les modes de fixation possibles			
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non combustible présentant des ouvertures inférieures à 5 mm (sur tôle d'acier)	Tout support bois, tout support non combustible présentant des ouvertures inférieures à 5 mm (sur tôle d'acier)	Tout support bois, tout support non combustible présentant des ouvertures inférieures à 5 mm (sur tôle d'acier)	Tout support bois, tout support non combustible présentant des ouvertures inférieures à 5 mm (sur tôle d'acier)