

Agrément Technique ATG avec Certification



ATG 1502

TOITURES

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE

BITUME PLASTOMÈRE

**DERBIGUM® SP FR,
DERBIGUM® GC (FR),
DERBICOLOR® FR,
DERBICOLOR® WSL**

Valable du 03/03/2023
au 02/03/2028

Opérateur d'agrément et de certification



Belgian Construction Certification Association
Cantersteen 47 – 1000 Bruxelles
www.bcca.be – info@bcca.be

Titulaire d'agrément :

IMPERBEL S.A./N.V.
Guido Gezellestraat 123
1654 Beersel (Huizingen)
Tél. : +32 (0)2 334 87 00
Fax : +32 (0)2 378 14 69
Site Web : www.derbigum.be
E-mail : info@derbigum.com

1 Objet et portée de l'Agrément Technique

Cet Agrément Technique concerne une évaluation favorable du système (tel que décrit ci-dessus) par un Opérateur d'Agrément indépendant désigné par l'UBAtc, BCCA, pour l'application mentionnée dans cet Agrément Technique.

L'Agrément Technique consigne les résultats de l'examen d'agrément. Cet examen se décline comme suit : identification des propriétés pertinentes du système en fonction de l'application visée et du mode de pose ou de mise en œuvre, conception du produit et fiabilité de la production.

L'Agrément Technique présente un niveau de fiabilité élevé compte tenu de l'interprétation statistique des résultats de contrôle, du suivi périodique, de l'adaptation à la situation et à l'état de la technique et de la surveillance de la qualité par le Titulaire d'agrément.

Pour que l'Agrément Technique puisse être maintenu, le Titulaire d'agrément doit apporter la preuve en permanence qu'il continue à faire le nécessaire pour que l'aptitude à l'emploi du système soit démontrée. À cet égard, le suivi de la conformité du système à l'Agrément Technique est essentiel. Ce suivi est confié par l'UBAtc à un Opérateur de Certification indépendant, BCCA.

Le Titulaire d'agrément [et le Distributeur] est [sont] tenu[s] de respecter les résultats d'examen repris dans l'Agrément Technique lorsqu'ils mettent des informations à la disposition de tiers. L'UBAtc ou l'Opérateur de Certification peut prendre les initiatives qui s'imposent si le Titulaire d'agrément [ou le Distributeur] ne le fait pas (suffisamment) de sa propre initiative.

L'Agrément Technique et la certification de la conformité du système à l'Agrément Technique sont indépendants des travaux effectués individuellement. L'entrepreneur et/ou l'architecte demeurent entièrement responsables de la conformité des travaux réalisés aux dispositions du cahier des charges.

L'Agrément Technique ne traite pas, sauf dispositions reprises spécifiquement, de la sécurité sur chantier, d'aspects sanitaires et de l'utilisation durable des matières premières. Par conséquent, l'UBAtc n'est en aucun cas responsable de dégâts causés par le non-respect, dans le chef du Titulaire d'agrément ou de l'entrepreneur/des entrepreneurs et/ou de l'architecte, des dispositions ayant trait à la sécurité sur chantier, aux aspects sanitaires et à l'utilisation durable des matières premières.

Remarque : dans cet Agrément Technique, on utilisera toujours le terme « entrepreneur », en référence à l'entité qui réalise les travaux. Ce terme peut également être compris au sens d'autres termes souvent utilisés, comme « exécutant », « installateur » et « applicateur ».

2 Description

Cet agrément porte sur un système d'étanchéité pour toiture plate ou en pente dont le domaine d'application est indiqué dans les fiches de pose (voir Tableau 22) et dans l'annexe A ⁽¹⁾.

Le système se compose des membranes d'étanchéité DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC (FR), DERBICOLOR® FR et DERBICOLOR® WSL qui doivent être utilisées avec les produits auxiliaires décrits dans cet agrément en conformité avec les prescriptions d'exécution reprises dans le § 5.

Les membranes d'étanchéité sont soumises à une certification de produit selon le règlement de certification d'ATG d'application. Cette procédure de certification consiste en un contrôle continu de la production par le fabricant, complété par un suivi régulier externe effectué par l'organisme de certification désigné par l'UBA^{tc} asbl.

De plus, l'agrément de l'ensemble du système repose sur l'utilisation des produits auxiliaires pour lesquels l'attestation de la conformité aux critères de prestation ou d'identification donnés au § 3.2 permet de garantir la confiance en leur qualité.

3 Matériaux, composants du système d'étanchéité de toiture

3.1 Membranes d'étanchéités

Tableau 1 – Membranes d'étanchéité

Nom commercial	Description
DERBIGUM® SP (3/4/5) FR	Membrane à base de bitume modifié plastomère, armée d'un non-tissé de polyester et d'un voile de verre
DERBIGUM® GC (4/5) (FR)	Membrane à base de bitume modifié plastomère, armée d'un non-tissé de polyester et d'un voile de verre
DERBICOLOR® FR	Membrane à base de bitume modifié plastomère, armée d'un non-tissé de polyester renforcé de verre et recouverte en face extérieure d'une protection minérale
DERBICOLOR® WSL	Membrane à base de bitume modifié plastomère, armée d'un non-tissé de polyester renforcé de verre et recouverte en face extérieure d'une protection minérale

Pour les membranes DERBICOLOR® FR et DERBICOLOR® WSL, une variante recouverte en face extérieure d'une protection minérale spécifique est commercialisée sous les noms de DERBICOLOR® FR OLIVINE et DERBICOLOR® WSL OLIVINE respectivement.

Ces membranes peuvent être utilisées comme couche supérieure dans les systèmes d'étanchéité prévus dans cet agrément, à condition qu'elles soient utilisées conformément aux prescriptions reprises dans le § 5 et dans la fiche de pose.

3.1.1 Description des membranes

Les membranes d'étanchéité DERBIGUM® SP FR et DERBIGUM® GC (FR) sont obtenues par enrobage et surfacage d'une bi-armature au moyen d'un liant plastomère. La bi-armature est composée d'un non-tissé de polyester décentré vers la moitié supérieure de la membrane et d'un voile de verre décelable sur la face supérieure.

Les membranes d'étanchéité DERBICOLOR® FR et DERBICOLOR® WSL sont obtenues par enrobage et surfacage d'un non-tissé de polyester renforcé de verre au moyen d'un liant plastomère.

Les caractéristiques des membranes sont données dans les Tableau 2, Tableau 3, Tableau 4 et Tableau 5.

Les membranes DERBIGUM® SP FR sont disponibles en 3 épaisseurs de 3,0 mm, 4,0 mm ou 5,0 mm.

Les membranes DERBIGUM® GC (FR) sont disponibles en 2 épaisseurs de 4,0 mm ou 5,0 mm.

Les membranes DERBICOLOR® FR et DERBICOLOR® WSL sont disponibles en une épaisseur de 4,0 mm.

Tableau 2 – DERBIGUM® SP FR

Caractéristique d'identification	DERBIGUM® SP FR			
	3	4	5	
Type d'armature	PY150 + VV55			
Type de mélange	A			
Membrane				
Épaisseur [mm]	±5 %	3,0	4,0	5,0
Masse surfacique [kg/m²]	±10 %	3,40	4,50	5,60
Longueur nominale [m]		≥ 7,27		
Largeur nominale [m]		≥ 1,100		
Finition				
Face supérieure				
Talc/craie	X	X	X	
Face inférieure				
Talc/craie	X	X	X	
Usage (membrane concernée)				
Pose en indépendance	X	X	X	
Soudée	X	X	X	
Collée à froid	X	X	X	
Dans le bitume chaud	-	-	-	
Fixée mécaniquement (dans le recouvrement)	-	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾	
Application (système d'étanchéité)				
Monocouche	-	X	X	
Multicouche	X	X	X	
⁽¹⁾ : Uniquement avec les systèmes de fixations mécaniques SFS ISOFAST® IRF (plaquette SFS ISOFAST® IR2 82x40) et AFAST GUARDIAN DBTA-4,8 MM (plaquette AFAST GUARDIAN SPA-8240-D1)				

⁽¹⁾ : Cette annexe A fait partie intégrante du présent Agrément Technique ATG.

Tableau 3 – DERBIGUM® GC

Caractéristique d'identification	DERBIGUM® GC		
	4	5	
Type d'armature	PY250 + VV55		
Type de mélange	B		
Membrane			
Épaisseur [mm]	±5 %	4,0	5,0
Masse surfacique [kg/m²]	±10 %	4,50	5,60
Longueur nominale [m]		≥ 7,27	
Largeur nominale [m]		≥ 1,100	
Finition			
Face supérieure			
Talc/craie	X		X
Face inférieure			
Talc/craie	X		X
Usage (membrane concernée)			
Pose en indépendance	X		X
Soudée	X		X
Collée à froid	X		X
Dans le bitume chaud	-		-
Fixée mécaniquement (dans le recouvrement)	X (1)		X (1)
Application (système d'étanchéité)			
Monocouche	X		X
Multicouche	X		X
(1) : Uniquement avec les systèmes de fixations mécaniques SFS ISOFAST® IRF (plaquette SFS ISOFAST® IR2 82x40) et AFAST GUARDIAN DBTA-4,8 MM (plaquette AFAST GUARDIAN SPA-8240-D1)			

Tableau 4 – DERBIGUM® GC FR

Caractéristique d'identification	DERBIGUM® GC FR		
	4	5	
Type d'armature	PY250 + VV55		
Type de mélange	A		
Membrane			
Épaisseur [mm]	±5 %	4,0	5,0
Masse surfacique [kg/m²]	±10 %	4,50	5,60
Longueur nominale [m]		≥ 7,27	
Largeur nominale [m]		≥ 1,100	
Finition			
Face supérieure			
Talc/craie	X		X
Face inférieure			
Talc/craie	X		X
Usage (membrane concernée)			
Pose en indépendance	X		X
Soudée	X		X
Collée à froid	X		X
Dans le bitume chaud	-		-
Fixée mécaniquement (dans le recouvrement)	X (1)		X (1)
Application (système d'étanchéité)			
Monocouche	X		X
Multicouche	X		X
(1) : Uniquement avec les systèmes de fixations mécaniques SFS ISOFAST® IRF (plaquette SFS ISOFAST® IR2 82x40) et AFAST GUARDIAN DBTA-4,8 MM (plaquette AFAST GUARDIAN SPA-8240-D1)			

Tableau 5 – DERBICOLOR® FR, DERBICOLOR® WSL

Caractéristique d'identification	DERBICOLOR®		
	FR	WSL	
Type d'armature	PY+V170	PY+V210	
Type de mélange	C		
Membrane			
Épaisseur (lisière) [mm]	±5 %	4,0	4,0
Masse surfacique [kg/m²]	±15 %		
Paillettes		5,85	5,85
Granules, olivines		6,00	6,00
Longueur nominale [m]		≥ 7,27	
Largeur nominale [m]		≥ 1,100	
Finition			
Face supérieure			
Protection minérale	X		X
Face inférieure			
Talc/craie	X		X
Usage (membrane concernée)			
Pose en indépendance	X		X
Soudée	X		X
Collée à froid	X		X
Dans le bitume chaud	-		-
Fixée mécaniquement (dans le recouvrement)	-		X (1)
Application (système d'étanchéité)			
Monocouche	X		X
Multicouche	X		X
(1) : Uniquement avec les systèmes de fixations mécaniques SFS ISOTAK® PS-48 (tube SFS ISOTAK® 45) et AFAST GUARDIAN PS-4,8 MM (tube AFAST GUARDIAN R-45)			

Les caractéristiques des éléments entrant dans la composition des membranes DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC (FR), DERBICOLOR® FR, DERBICOLOR® WSL sont données dans le Tableau 6 (armatures) et le Tableau 7 (liants).

Tableau 6 – Armatures

Caractéristique d'identification	VV55	PY150	PY250	PY+V170	PY+V210	
Type	Voile de verre	Non-tissé de polyester		Non-tissé de polyester renforcé de verre		
Masse surfacique [g/m ²]	±15 %	55	150	250	170	210
Résistance à la traction [N/50 mm]	±20 %					
Longitudinale		200	425	800	600	800
Transversale		100	400	800	500	800
Élongation à la charge maximale [%]	±15 %abs					
Longitudinale		-	50	50	30	17
Transversale		-	50	50	30	17

Tableau 7 – Liants

Caractéristique d'identification	A	B	C
Type	Plastomère		
Pénétrabilité à 60 °C [1/10 mm]	≥ 70	≥ 70	≥ 70
Point de ramollissement (B&A) [°C]	≥ 140	≥ 140	≥ 140
Teneur en cendre [%]	±5 %abs	(1)	(1)
Souplesse à basse température [°C]	≤ (1)	≤ (1)	≤ (1)

(1) : Connue de l'organisme de certification

Les liants utilisés pour la fabrication des membranes DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC (FR), DERBICOLOR® FR, DERBICOLOR® WSL sont composés d'un mélange de bitume et de plastomères ainsi que d'une certaine quantité de charge. Les proportions des liants sont connues par l'organisme de certification et ne sont pas rendues publiques.

3.1.2 Performances des membranes

Les performances des membranes DERBIGUM® SP FR et DERBIGUM® GC (FR) sont données au § 6.1 du Tableau 20.

Les performances des membranes DERBICOLOR® FR et DERBICOLOR® WSL sont données aux § 6.3 du Tableau 21.

3.2 Produits auxiliaires

3.2.1 Produits bitumineux auxiliaires

Les sous-couches bitumineuses pour lesquelles la conformité à la PTV 46-002 est certifiée (BENOR) peuvent être utilisées dans le cadre du présent ATG.

Les sous-couches sous certification BENOR sont visibles sur le site www.bcca.be.

Une attention particulière sera portée à la compatibilité des produits bitumineux auxiliaires avec les membranes d'étanchéité utilisées.

3.2.2 Sous-couches

Dans le cadre du présent ATG, les sous-couches ci-après décrites ont été soumises à un examen d'agrément et à une certification limitée par un opérateur de certification désigné par l'UBA^{tc} asbl.

Ceci comprend les éléments suivants :

- Le produit a été identifié à l'aide d'essais types initiaux.
- Le produit est traçable.
- Le produit est contrôlé par le fabricant et les résultats de ces contrôles sont vérifiés par l'organisme de certification.
- Chaque année, le produit est soumis à des essais de contrôle externes.

3.2.2.1 DERBICOAT® PB

Les sous-couches DERBICOAT® PB sont obtenues par enrobage et surfacage d'un non-tissé de polyester au moyen d'un liant modifié, par des polymères.

Tableau 8 – DERBICOAT® PB

Caractéristique d'identification	DERBICOAT® PB	
Épaisseur [mm]	± 5 %	3,0
Longueur nominale [m]		≥ 10,00
Largeur nominale [m]		≥ 1,100
Teneur en matière extractible [g/m ²]		≥ 1.900
Prestation		
Stabilité dimensionnelle [%]		
Longitudinale		≤ 0,5
Résistance à la traction [N/50 mm]	±20 %	
Longitudinale		650
Transversale		450
Élongation à la charge max. [%]	±15 %abs	
Longitudinale		40
Transversale		40
Résistance à la déchirure (au clou) [N]		
Longitudinale		≥ 100
Transversale		≥ 100
Souplesse à basse température [°C]		≤ -3
Résistance au fluage à température élevée [°C]		≥ 100
Usage (membrane concernée)		
En indépendance		X
Soudée		X
Collée à froid		X
Dans le bitume chaud		-
Autocollante		-
Fixée mécaniquement		X

3.2.2.2 DERBICOAT® S

Les sous-couches DERBICOAT® S sont obtenues par enrobage et surfacage d'un voile de verre au moyen d'un liant bitumineux plastomère.

Tableau 9 – DERBICOAT® S

Caractéristique d'identification	DERBICOAT® S	
	2,5	3,0
Épaisseur [mm] ±5 %	2,5	3,0
Longueur nominale [m]	≥ 12,73	≥ 12,73
Largeur nominale [m]	≥ 1,100	≥ 1,100
Teneur en matière extractible [g/m²]	≥ 1.500	≥ 1.900
Prestation		
Résistance à la traction [N/50 mm] ±20 %		
Longitudinale	500	
Transversale	180	
Souplesse à basse température [°C]	≤ -10	
Résistance au fluage à température élevée [°C]	≥ 140	
Usage (membrane concernée)		
En indépendance	X	
Soudée	X	
Collée à froid	X	
Dans le bitume chaud	-	
Autocollante	-	
Fixée mécaniquement	-	

3.2.2.3 DERBICOAT® HP

Les sous-couches DERBICOAT® HP sont obtenues par enrobage et surfacage d'un non-fissé de polyester renforcé de verre au moyen d'un liant bitumineux plastomère.

Tableau 10 – DERBICOAT® HP

Caractéristique d'identification	DERBICOAT® HP		
	2,0	2,5	3,0
Épaisseur [mm] ±5 %	2,0	2,5	3,0
Longueur nominale [m]	≥ 12,73	≥ 12,73	≥ 12,73
Largeur nominale [m]	≥ 1,100	≥ 1,100	≥ 1,100
Teneur en matière extractible [g/m²]	≥ 1.000	≥ 1.500	≥ 1.900
Prestation			
Stabilité dimensionnelle [%]			
Longitudinale		≤ 0,5	
Résistance à la traction [N/50 mm] ±20 %			
Longitudinale		550	
Transversale		500	
Élongation à la charge max. [%] ±15 %abs			
Longitudinale		40	
Transversale		40	
Résistance à la déchirure (au clou) [N]			
Longitudinale		≥ 150	
Transversale		≥ 150	
Souplesse à basse température [°C]		≤ -15	
Résistance au fluage à température élevée [°C]		≥ 140	
Usage (membrane concernée)			
En indépendance	X	X	X
Soudée	-	X	X
Collée à froid	X	X	X
Dans le bitume chaud	-	-	-
Autocollante	-	-	-
Fixée mécaniquement	X	X	X

3.2.2.4 DERBICOAT® HP SKT

Les sous-couches DERBICOAT® HP SKT sont obtenues par enrobage et surfacage d'un non-fissé de polyester au moyen d'un liant bitumineux élastomère. La sous-face est pourvue de bandes autocollantes et d'un film siliconé.

Tableau 11 – DERBICOAT® HP SKT

Caractéristique d'identification		DERBICOAT® HP SKT
Épaisseur [mm]	±5 %	2,5
Longueur nominale [m]		≥ 7,27
Largeur nominale [m]		≥ 1,100
Surface adhérente [%]		≥ 40
Teneur en matière extractible [g/m ²]		≥ 1.500
Prestation		
Stabilité dimensionnelle [%]		
Longitudinale		≤ 0,5
Résistance à la traction [N/50 mm]		
Longitudinale		600
Transversale		400
Élongation à la charge max. [%]		
Longitudinale		30
Transversale		30
Résistance à la déchirure (au clou) [N]		
Longitudinale		≥ 140
Transversale		≥ 140
Souplesse à basse température [°C]		≤ -16
Résistance au fluage à température élevée [°C]		≥ 100
Usage (membrane concernée)		
En indépendance		-
Soudée		-
Collée à froid		-
Dans le bitume chaud		-
Autocollante		X
Fixée mécaniquement		-

3.2.2.5 DERBICOAT® NT

Les sous-couches DERBICOAT® NT sont obtenues par enrobage et surfacage d'un non-fissé de polyester au moyen d'un liant bitumineux élastomère.

Tableau 12 – DERBICOAT® NT

Caractéristique d'identification	DERBICOAT® NT		
	2,5	3,0	
Épaisseur [mm]	±5 %	2,5	3,0
Longueur nominale [m]		≥ 7,27	≥ 10,00
Largeur nominale [m]		≥ 1,100	≥ 1,100
Teneur en matière extractible [g/m ²]		≥ 1.500	≥ 1.900
Prestation			
Stabilité dimensionnelle [%]			
Longitudinale			≤ 0,5
Résistance à la traction [N/50 mm]			
Longitudinale			650
Transversale			500
Élongation à la charge max. [%]			
Longitudinale			40
Transversale			40
Résistance à la déchirure (au clou) [N]			
Longitudinale			≥ 150
Transversale			≥ 150
Souplesse à basse température [°C]			≤ -16
Résistance au fluage à température élevée [°C]			≥ 125
Usage (membrane concernée)			
En indépendance			X
Soudée			X
Collée à froid			X
Dans le bitume chaud			X
Autocollante			-
Fixée mécaniquement			X

4 Fabrication et commercialisation

4.1 Membranes

Les membranes DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC (FR), DERBICOLOR® FR et DERBICOLOR® WSL sont fabriquées dans l'usine Imperbel S.A./N.V. à Perwez (BE).

Marquage : les rouleaux de membranes sont pourvus d'un marquage reprenant le nom du produit, le Titulaire d'agrément, le logo de la marque ATG et le numéro d'ATG. Le numéro d'article, les dimensions (épaisseur, longueur, largeur) sont également appliqués sur les rouleaux.

Les rouleaux sont conditionnés en palettes sous une housse thermorétractable.

Le code de production est également appliqué sur le rouleau et la palette.

La firme Imperbel S.A./N.V. assure la commercialisation des membranes.

4.2 Produits auxiliaires

Les sous-couches DERBICOAT® PB, DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® HP SKT, DERBICOAT® NT sont fabriquées dans l'usine Imperbel S.A./N.V. à Perwez (BE).

Les fixations mécaniques sont fabriquées par SFS Intec AB (SFS ISOFAST®, SFS ISOTAK®) et AFAST Holding BV (AFAST GUARDIAN).

Les colles bitumineuses à froid DERBIBOND® S, DERBIBOND® NT, ainsi que le vernis d'adhérence DERBIPRIMER® S sont fabriqués dans un site de production connu de l'organisme de certification.

Les autres produits auxiliaires sont fabriqués par ou pour la firme Imperbel S.A./N.V.

À l'exception des fixations mécaniques, la firme Imperbel S.A./N.V. assure la commercialisation des produits auxiliaires.

5 Conception et mise en œuvre

5.1 Documents de référence

- NIT 280 : « La toiture plate (révision de la NIT 280) » (Buildwise).
- NIT 229 : « Les toitures vertes » (Buildwise).
- NIT 239 : « Fixation mécanique des isolants et étanchéités sur tôles d'acier profilées » (Buildwise).
- NIT 244 : « Les ouvrages de raccord des toitures plates : principes généraux » (Buildwise).
- « UEATc Technical Guide for the assessment of Roof Waterproofing Systems made of reinforced APP or SBS modified bitumen sheets (2001) ».
- Le Feuillet d'Information UBAtc n°2012/02 : « L'action du vent sur les toitures plates conformément à la norme sur l'action du vent NBN EN 1991-1-4 ».
- Guide pour l'agrément technique ATG « Colles bitumineuses à froid – Étanchéité pour toitures » (UBATc).
- Les directives d'application du Titulaire d'agrément.

5.2 Conditions hygrothermiques – pare-vapeur

Cf. NIT 280.

5.3 Pose de l'étanchéité

L'étanchéité de toiture est posée conformément à la NIT 280.

En cas de pose en indépendance sous lestage, conformément aux prescriptions de la NIT 280, les pentes de toiture sont de 5 % maximum en cas d'utilisation de gravier et de 10 % en cas d'utilisation de dalles.

En cas de pose collée à froid, pour des toitures présentant des zones avec une pente supérieure à 10 % sur une longueur d'au moins 1,00 m, les membranes d'étanchéité sont fixées mécaniquement dans les zones concernées pour éviter les glissements de la membrane durant sa prise. En cas d'utilisation de la colle à froid DERBIBOND® NT, la pente de toiture n'exécède jamais 10%.

Le travail est interrompu par temps humide (pluie, neige, brouillard) et lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C. Le travail peut reprendre à condition que le support soit sec.

En cas d'utilisation de sous-couches ou pare-vapeur autocollants, la température ambiante de mise en œuvre est supérieure à +10 °C. Ces membranes sont stockées au moins 12 heures à une température ambiante d'au moins +10 °C avant leur mise en œuvre.

La fiche de pose reprend la composition de l'étanchéité de toiture en fonction du type de pose et de la nature du support dépendant ou non des prescriptions feu de l'A.R. du 07/07/1994 et des révisions du 19/12/1997, du 04/04/2003, du 01/03/2009, du 12/07/2012, du 07/12/2016 et du 20/05/2022.

En cas d'application autre que l'application monocouche fixée mécaniquement dans la jonction, Le recouvrement des lés est d'au moins 100 mm pour les joints longitudinaux et d'au moins 150 mm pour les joints en about de lé.

En cas d'application monocouche fixée mécaniquement dans la jonction, Le recouvrement des lés est d'au moins 130 mm pour les joints longitudinaux et d'au moins 150 mm pour les joints en about de lé.

La jonction se fait toujours par soudage à la flamme sur toute la largeur du recouvrement, lequel est ensuite soigneusement comprimé.

Dans le cas d'un système bicouche, la jonction des lés de la sous-couche peut s'effectuer à l'aide du mastic d'adhérence DERBISEAL® S. Les lés sont alignés de façon à réaliser des recouvrements longitudinaux de 130 mm et transversaux de 150 mm. La jonction des lés s'effectue par l'apport de deux (2) traits pour les joints longitudinaux et trois (3) traits pour les joints transversaux. Environ 150 g/m de DERBISEAL® S sont appliqués pour chaque trait (soit environ 25 mm x 4 mm de section), à l'aide d'une pompe pneumatique à vis avec embouts adaptés. La jonction est soigneusement comprimée. Une petite quantité de DERBISEAL® S reflue et dépasse de la ligne de jonction. Tout excès est enlevé au moyen d'une truelle.

L'utilisation de l'étanchéité avec un système de toiture verte extensive est autorisée, moyennant la pose d'une feuille PE (LPDE, épaisseur min. 0,4 mm avec un recouvrement de min. 1 m) sur toute la surface. Une attention particulière est portée à la réalisation d'un relevé de la feuille PE au droit des détails et des excroissances. Les toitures vertes intensives, pour lesquelles un essai de résistance aux racines selon le NBN EN 13948 est exigé, font l'objet d'un ATG séparé (cf. NIT 229).

Tableau 18 – Supports autorisés pour l'application des sous-couches autocollantes

Support									
	PU avec parement bitumé	PU avec parement complexe aluminium multicouche	EPS non revêtu	Étanchéité bitumineuse	Béton coulé in-situ	Béton cellulaire	Béton préfabriqué	Chape de ciment	Panneaux de bois, Face supérieure poncée
Utilisation de DERBIPRIMER® S (oui/non)	Non	Non	Non	Non	Oui	(a)	(a)	Oui	(a)
Sous-couche autocollante									
DERBICOAT® HP SKT	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X : Autorisé									
(a) : Les joints ouverts dans le support sont fermés pour éviter l'écoulement du vernis d'adhérence. Une bande libre est posée sur les joints.									

5.4 Détails de toiture

En ce qui concerne les joints de dilatation, les relevés, les rives et les chéneaux, il y a lieu de se référer à la NIT 244 et aux prescriptions du Titulaire d'agrément.

Concernant la sécurité au feu, les détails de toiture doivent être exécutés de manière que les fuites d'air soient évitées.

5.5 Stockage et préparation du chantier

Cf. NIT 280.

Concernant le stockage des membranes autocollantes :

- Les palettes ne sont pas gerbées ;
- Les rouleaux sont stockés à l'intérieur idéalement à l'abri des rayons du soleil ;
- Les membranes sont utilisées le plus rapidement possible après leur fabrication ;
- La conservation des membranes autocollantes dépend des conditions de stockage. Idéalement, elles sont conservées dans un endroit à l'abri des rayons du soleil, pour une durée maximale de 6 mois à une température comprise entre 10 °C et 20 °C.

5.6 Résistance au vent

La résistance au vent de l'étanchéité est déterminée à partir de la charge au vent prévue. Celle-ci est calculée selon le Feuillet d'Information UBAtc n°2012/02 (UBAtc).

Les valeurs de calcul qui doivent être prises en compte pour le dimensionnement de la résistance au vent sont données dans le Tableau 19.

Tableau 19 – Valeurs de calcul de la résistance au vent (système d'étanchéité)

Application	Système	Valeur de calcul
Pose en indépendance (LL / LLs / LLc)	Le lestage sera dimensionné selon le Feuillelet d'Information UBAtc n° 2012/02 – « L'action du vent sur les toitures plates conformément à la norme sur l'action du vent NBN EN 1991-1-4 » (UBAtc)	
Pose en adhérence totale	Soudé (TS / TSs)	3.000 Pa ⁽¹⁾
	Collé (TC / TCs / TCc)	
	<u>DERBIBOND® S</u>	
	PU (voile de verre bitumé)	3.300 Pa ⁽²⁾⁽³⁾
	MW (imprégnation au bitume)	3.250 Pa ⁽²⁾⁽³⁾
	MW (voile de verre minéralisé)	4.000 Pa ⁽²⁾⁽³⁾
	EPB (nue)	3.000 Pa ⁽²⁾⁽³⁾
	Étanchéité bitumineuse	4.500 Pa ⁽²⁾⁽³⁾
	Béton + DERBIPRIMER S	4.500 Pa ⁽²⁾⁽³⁾
	Bois	4.500 Pa ⁽²⁾⁽³⁾
	<u>DERBIBOND® NT</u>	
	PU (voile de verre bitumé)	2.600 Pa ⁽²⁾⁽³⁾
	PU (voile de verre minéralisé)	4.300 Pa ⁽²⁾⁽³⁾
	MW (imprégnation au bitume)	3.600 Pa ⁽²⁾⁽³⁾
EPB (imprégnation au bitume)	1.600 Pa ⁽²⁾⁽³⁾	
Étanchéité bitumineuse	2.600 Pa ⁽²⁾⁽³⁾	
Béton + DERBIPRIMER S	2.600 Pa ⁽²⁾⁽³⁾	
Bois	2.600 Pa ⁽²⁾⁽³⁾	
Pose autocollante	Autocollante (PACs)	
	<u>DERBICOAT® HP SKT + DERBIGUM® SP FR / DERBIGUM® GC (FR) / DERBICOLOR® FR / DERBICOLOR® WSL</u>	
	PU (voile de verre bitumé)	2.325 ⁽²⁾
	PU (complexe multicouche aluminium)	6.000 ⁽⁴⁾
	EPS non revêtu	2.325 ⁽²⁾
	Étanchéité bitumineuse	6.000 ⁽⁴⁾
Béton + DERBIPRIMER® S	6.000 ⁽⁴⁾	
Bois + DERBIPRIMER® S	6.000 ⁽⁴⁾	
Fixation mécanique	Monocouche fixée mécaniquement dans la jonction sur tôle d'acier profilée (MV) + vis SFS ISOFAST® IRF + plaquette SFS ISOFAST® IRF 82x40	700 N/fixation ⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾
	Monocouche fixée mécaniquement dans la jonction sur tôle d'acier profilée (MV) + vis SFS ISOTAK® PS-48 + tube SFS ISOTAK® 45	700 N/fixation ⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾
	Monocouche fixée mécaniquement dans la jonction sur tôle d'acier profilée (MV) + vis AFAST GUARDIAN DBTA-4,8 MM + plaquette AFAST GUARDIAN SPA-8240-D1	700 N/fixation ⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾
	Monocouche fixée mécaniquement dans la jonction sur tôle d'acier profilée (MV) + vis AFAST GUARDIAN PS-4,8 MM + tube AFAST GUARDIAN R-45	700 N/fixation ⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾
	Sous-couche fixée mécaniquement sur tôle d'acier profilée, couche finale en adhérence totale (soudée ou collée) (MVs / MvC)	450 N/fixation ⁽⁷⁾
Les valeurs de calcul ci-dessus ne concernent que le système d'étanchéité. Ces valeurs de calcul doivent être comparées aux valeurs de calcul pour l'isolant thermique des toitures (cf. l'ATG de l'isolant). La valeur de calcul la plus basse sera prise en compte.		
(1) :	Cette valeur résulte de l'expérience	
(2) :	Cette valeur provient d'un essai au vent pour lequel un coefficient de sécurité matériel de 1,5 a été utilisé	
(3) :	Cette valeur est basée sur les essais réalisés dans le cadre de l'ATG des colles DERBIBOND® S (ATG 2309) et DERBIBOND® NT (ATG 2919)	
(4) :	Cette valeur a été écartée volontairement par le Titulaire d'agrément	
(5) :	Uniquement utilisable avec les membranes DERBIGUM® SP FR et DERBIGUM® GC (FR)	
(6) :	Uniquement utilisable avec les membranes DERBICOLOR® WSL	
(7) :	Les fixations mécaniques répondent aux conditions suivantes :	
	– Le diamètre minimum des vis est de 4,8 mm	
	– Les vis sont pourvues d'une pointe autoforante	
	– La valeur d'arrachement statique minimale de la vis est de 1.350 N (tôle d'acier 0,75 mm)	
	– L'épaisseur minimale des plaquettes est de 1,0 mm pour les plaquettes planes et de 0,75 mm pour les plaquettes profilées.	
	– La résistance à la corrosion minimale est de 15 cycles EOTA.	

Les valeurs obtenues tiennent compte de l'effet de la charge au vent avec une période de retour de 25 ans tel que décrit dans le Feuillelet d'Information UBAtc n°2012/02 (UBAtc).

La fiche de pose doit être prise en compte conjointement aux valeurs de calcul.

6 Performances

- Les performances des membranes DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC (FR) sont reprises dans le § 6.1 du Tableau 20. Les performances des membranes DERBICOLOR® FR et DERBICOLOR® WSL sont reprises dans le § 6.3 du 0.

Dans la colonne « UEAtc/UBAtc » sont repris les critères d'acceptation fixés par l'UEAtc et/ou par l'asbl UBAtc. Dans la colonne « Critères évalués » sont repris les critères que le Titulaire d'agrément a lui-même fixés.

Le respect de ces critères est vérifié lors des différents contrôles réalisés et fait partie de la certification produit.

- Les caractéristiques de performance du système d'étanchéité de la toiture sont reprises dans le § 6.2 du Tableau 20 (pour les membranes DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC (FR)) et le § 6.4 du 0 (pour les membranes DERBICOLOR® FR, DERBICOLOR® WSL).

Dans la colonne « UEAtc/UBAtc » sont repris les critères d'acceptation fixés par l'UEAtc et/ou par l'asbl UBAtc. Dans la colonne « Critères évalués » sont repris les critères que le Titulaire d'agrément a lui-même fixés.

Tableau 20 – DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC (FR)

Caractéristiques	Méthodes d'essai	Critères UEA _{tc} /UBA _{tc} (1)	Critères évalués		Essais évalués (2)
			DERBIGUM®		
			SP FR	GC (FR)	
6.1 Prestations de la membrane					
Épaisseur [mm]	NBN EN 1849-1	MDV (≥ 3,0/4,0 (3)) ±5 %			
3			3,0	/	X
4			4,0	4,0	X
5			5,0	5,0	X
Stabilité dimensionnelle [%] Longitudinale	NBN EN 1107-1	≤ 0,5/0,3 (3)	≤ 0,2		X
Étanchéité à l'eau	NBN EN 1928	Étanche à 10 kPa	Étanche à 10 kPa		X
Résistance à la traction [N/50 mm]	NBN EN 12311-1				
Longitudinale		MDV ±20 %	700	1.200	X
Transversale		MDV ±20 %	650	1.200	X
Élongation à la charge maximale [%]	NBN EN 12311-1				
Longitudinale		MDV ±15 %abs	45	50	X
Transversale		MDV ±15 %abs	45	50	X
Résistance à la déchirure (au clou) [N]	NBN EN 12310-1				
Longitudinale		≥ 50/150 (3)	≥ 150	≥ 225	X
Transversale		≥ 50/150 (3)	≥ 150	≥ 225	X
Souplesse à basse température [°C]	NBN EN 1109				
Initiale		≤ -5	≤ -15		X
Après 28 jours à 80 °C		≤ MLV	≤ -5		X
Après 6 mois à 70 °C	(NBN EN 1296)	≤ 0 et Δ ≤ 15 °C	≤ 0 et Δ ≤ 15 °C		X
Résistance au fluage à température élevée [°C]	NBN EN 1110				
Initiale		≥ 120	≥ 150		X
Après 6 mois à 70 °C	(NBN EN 1296)	≥ 110	≥ 120		X
Adhérence de la protection minérale [%]	NBN EN 12039	Δ ≤ 30 %	/		X
6.2 Prestations du système					
6.2.1 Système de toiture					
Poinçonnement statique [classe L]	NBN EN 12730				
Sur EPS 100	Méthode A	≥ MLV / ≥ L15 (3)			
Épaisseur 3,0 mm			≥ L15	/	X
Épaisseurs 4,0 mm / 5,0 mm			≥ L20	≥ L20	X
Sur béton	Méthode B	≥ MLV / ≥ L15 (3)	≥ L20	≥ L20	X
Résistance au choc [mm]	NBN EN12691				
Sur aluminium	Méthode A	≥ MLV	≥ 1.250	≥ 1.750	X
Sur EPS 150	Méthode B	≥ MLV	≥ 1.250	≥ 1.750	X
6.2.2 Joints de recouvrement					
Résistance au pelage des joints [N/50 mm]	NBN EN 12316-1				
Initiale		≥ 40	≥ 50		X
Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 et Δ ≤ 50 %		X
Résistance au cisaillement des joints [N/50 mm]	NBN EN 12317-1				
Initiale		≥ 500 (4)	≥ 500 (4)	≥ 640 (4)	X
Après 28 jours à 80 °C		≥ 500 (4)	≥ 500 (4)	≥ 500 (4)	X

Tableau 20 (suite 1) – DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC (FR)

Caractéristiques	Méthodes d'essai	Critères UEAtc/UBAtc ⁽¹⁾	Critères évalués		Essais évalués ⁽²⁾
			DERBIGUM®		
			SP FR	GC (FR)	
6.2.3 Adhérence sur le support Essai de pelage sur support [N/50 mm] PU (voile de verre bitumé) + DERBIBOND® S Initiale Après 28 jours à 80 °C	UEAtc § 4.3.3	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	23 X	
MW (imprégnation au bitume) + DERBIBOND® S Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	20 X	
EPB (nue) + DERBIBOND® S Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	8 X	
Membrane pailletée à base de bitume élastomère + DERBIBOND® S Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X X	
Membrane pailletée à base de bitume plastomère + DERBIBOND® S Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X X	
Béton + DERBIPRIMER® S + DERBIBOND® S Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X X	
PU (voile de verre bitumé) + DERBIBOND® NT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	23 X	
PU (voile de verre minéralisé) + DERBIBOND® NT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X X	
MW (imprégnation au bitume) + DERBIBOND® NT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	15 X	
EPB (imprégnation au bitume) + DERBIBOND® NT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	8 X	
Membrane pailletée à base de bitume élastomère + DERBIBOND® NT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X X	
Béton + DERBIPRIMER® S + DERBIBOND® NT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X X	

Tableau 20 (suite 2) – DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC (FR)

Caractéristiques	Méthodes d'essai	Critères UEAtc/UBAtc ⁽¹⁾	Critères évalués		Essais évalués ⁽²⁾
			DERBIGUM®		
			SP FR	GC (FR)	
6.2.3 Adhérence sur le support (suite) Essai de pelage sur support [N/50 mm] PU (voile de verre bitumé) + DERBICOAT® HP SKT Initiale Après 28 jours à 80 °C PU (complexe multicouche aluminium) + DERBICOAT® HP SKT Initiale Après 28 jours à 80 °C EPS (non revêtu) + DERBICOAT® HP SKT Initiale Après 28 jours à 80 °C Étanchéité bitumineuse + DERBICOAT® HP SKT Initiale Après 28 jours à 80 °C Béton + DERBIPRIMER® S + DERBICOAT® HP SKT Initiale Après 28 jours à 80 °C Bois + DERBIPRIMER® S + DERBICOAT® HP SKT Initiale Après 28 jours à 80 °C	UEAtc § 4.3.3	≥ 25 ≥ 25 et $\Delta \leq 50 \%$	≥ 25 ≥ 25 et $\Delta \leq 50 \%$	X X	
		≥ 25 ≥ 25 et $\Delta \leq 50 \%$	≥ 25 ≥ 25 et $\Delta \leq 50 \%$	X X	
		≥ 25 ≥ 25 et $\Delta \leq 50 \%$	≥ 25 ≥ 25 et $\Delta \leq 50 \%$	16 21	
		≥ 25 ≥ 25 et $\Delta \leq 50 \%$	≥ 25 ≥ 25 et $\Delta \leq 50 \%$	X X	
		≥ 25 ≥ 25 et $\Delta \leq 50 \%$	≥ 25 ≥ 25 et $\Delta \leq 50 \%$	X X	
		≥ 25 ≥ 25 et $\Delta \leq 50 \%$	≥ 25 ≥ 25 et $\Delta \leq 50 \%$	X X	
		≥ 25 ≥ 25 et $\Delta \leq 50 \%$	≥ 25 ≥ 25 et $\Delta \leq 50 \%$	X X	

(1) : MDV = Manufacturer's Declared Value / MLV = Manufacturer's Limiting Value

(2) : X = évalué et conforme aux critères du Titulaire d'agrément
 / = non pertinent

(3) : Multicouche / monocouche

(4) : Ou rupture hors joint

Caractéristiques	Méthodes d'essai	Essais évalués
6.2.4 Essais au vent (pour les valeurs de calcul, voir le Tableau 19, § 5.6) Bois, PU 100 mm avec complexe multicouche aluminium, DERBICOAT® HP SKT 2,5 mm (autocollante)	UEAtc § 4.3.2	Résultat de l'essai = 10.000 Pa, (arrêt de l'essai)
Bois, EPS 100 mm (non revêtu), DERBICOAT® HP SKT 2,5 mm (autocollante)		Résultat de l'essai = 3.500 Pa, rompt à 4.000 Pa, (décollement de l'étanchéité)
Tôles d'acier profilées, MW 100 mm, DERBIGUM® SP FR fixée avec vis AFAST GUARDIAN DBTA-4,8 MM + plaquette AFAST GUARDIAN SPA-8240-D1 (4,10 fixations/m ²) (C _a =1,00 ; C _d =0,95)	ETAG 006	Résultat de l'essai = 5.000 Pa, rompt à 5.500 Pa (arrachement de la fixation)

6.2.5 Résistance chimique

La membrane résiste à l'action de la majorité des produits, mais pas à certaines substances telles que : l'essence, le pétrole, le benzène, les solvants organiques, les graisses, les huiles, les goudrons, les détergents et produits d'oxydation concentrés et à haute température. En cas de doute, l'avis du Titulaire d'agrément ou de son représentant sera demandé.

Tableau 21 – DERBICOLOR® FR, DERBICOLOR® WSL

Caractéristiques	Méthodes d'essai	Critères UEA _{tc} /UBA _{tc} ⁽¹⁾	Critères évalués		Essais évalués ⁽²⁾
			DERBICOLOR®		
			FR	WSL	
6.3 Prestations de la membrane					
Épaisseur (lisière) [mm]	NBN EN 1849-1	MDV (≥ 3,0/4,0 ⁽³⁾) ±5 %	4,0		
Stabilité dimensionnelle [%] Longitudinale	NBN EN 1107-1	≤ 0,5/0,3 ⁽³⁾	≤ 0,3		X
Étanchéité à l'eau	NBN EN 1928	Étanche à 10 kPa	Étanche à 10 kPa		X
Résistance à la traction [N/50 mm] Longitudinale	NBN EN 12311-1	MDV ±20 %	900	1.000	X
Transversale		MDV ±20 %	700	1.000	X
Élongation à la charge maximale [%] Longitudinale	NBN EN 12311-1	MDV ±15 %abs	40	17	X
		MDV ±15 %abs	40	17	X
Résistance à la déchirure (au clou) [N] Longitudinale	NBN EN 12310-1	≥ 50/150 ⁽³⁾	≥ 150	≥ 240	X
		≥ 50/150 ⁽³⁾	≥ 150	≥ 240	X
Souplesse à basse température [°C] Initiale	NBN EN 1109	≤ -5	≤ -18		X
		Après 28 jours à 80 °C	≤ -10		X
		Après 6 mois à 70 °C	(NBN EN 1296)	≤ 0 et Δ ≤ 15 °C	
Résistance au fluage à température élevée [°C] Initiale	NBN EN 1110	≥ 120	≥ 150		X
		Après 6 mois à 70 °C	(NBN EN 1296)	≥ 120	
Adhérence de la protection minérale [%]	NBN EN 12039	Δ ≤ 30 %	15 ±15 %abs		X
6.4 Prestations du système					
6.4.1 Système de toiture					
Poinçonnement statique [classe L] Sur EPS 100	NBN EN 12730	Méthode A	≥ MLV / ≥ L15 ⁽³⁾		X
		Méthode B	≥ MLV / ≥ L15 ⁽³⁾		X
Résistance au choc [mm] Sur aluminium	NBN EN12691	Méthode A	≥ MLV		X
		Méthode B	≥ MLV		X
Résistance au pelage des joints [N/50 mm] Initiale	NBN EN 12316-1	≥ 40	≥ 50		X
		Après 28 jours à 80 °C	≥ 25 et Δ ≤ 50 %		X
Résistance au cisaillement des joints [N/50 mm] Initiale	NBN EN 12317-1	≥ 500 ⁽⁴⁾	≥ 500 ⁽⁴⁾	≥ 760 ⁽⁴⁾	X
		Après 28 jours à 80 °C	≥ 500 ⁽⁴⁾	≥ 500 ⁽⁴⁾	≥ 760 ⁽⁴⁾

Tableau 21 (suite 1) – DERBICOLOR® FR, DERBICOLOR® WSL

Caractéristiques	Méthodes d'essai	Critères UEAtc/UBAtc (1)	Critères évalués		Essais évalués (2)
			DERBICOLOR®		
			FR	WSL	
6.4.3 Adhérence sur le support Essai de pelage sur support [N/50 mm] PU (voile de verre bitumé) + DERBIBOND® S Initiale Après 28 jours à 80 °C	UEAtc § 4.3.3	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	23 X	
MW (imprégnation au bitume) + DERBIBOND® S Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	20 X	
EPB (nue) + DERBIBOND® S Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	8 X	
Membrane pailletée à base de bitume élastomère + DERBIBOND® S Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X X	
Membrane pailletée à base de bitume plastomère + DERBIBOND® S Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X X	
Béton + DERBIPRIMER® S + DERBIBOND® S Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X X	
PU (voile de verre bitumé) + DERBIBOND® NT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	23 X	
PU (voile de verre minéralisé) + DERBIBOND® NT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X X	
MW (imprégnation au bitume) + DERBIBOND® NT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	15 X	
EPB (imprégnation au bitume) + DERBIBOND® NT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	8 X	
Membrane pailletée à base de bitume élastomère + DERBIBOND® NT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X X	
Béton + DERBIPRIMER® S + DERBIBOND® NT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	X X	

Tableau 21 (suite 2) – DERBICOLOR® FR, DERBICOLOR® WSL

Caractéristiques	Méthodes d'essai	Critères UEAtc/UBAtc ⁽¹⁾	Critères évalués		Essais évalués ⁽²⁾
			DERBICOLOR®		
			FR	WSL	
6.4.3 Adhérence sur le support (suite) Essai de pelage sur support [N/50 mm] PU (voile de verre bitumé) + DERBICOAT® HP SKT Initiale Après 28 jours à 80 °C	UEAtc § 4.3.3	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %		X X
PU (complexe multicouche aluminium) + DERBICOAT® HP SKT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %		X X
EPS (non revêtu) + DERBICOAT® HP SKT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %		16 21
Étanchéité bitumineuse + DERBICOAT® HP SKT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %		X X
Béton + DERBIPRIMER® S + DERBICOAT® HP SKT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %		X X
Bois + DERBIPRIMER® S + DERBICOAT® HP SKT Initiale Après 28 jours à 80 °C		≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 et Δ ≤ 50 %		X X

(1) : MDV = Manufacturer's Declared Value / MLV = Manufacturer's Limiting Value

(2) : X = testé et conforme aux critères du Titulaire d'agrément
/ = non pertinent

(3) : Multicouche / monocouche

(4) : Ou rupture hors joint

Caractéristiques	Méthodes d'essai	Essais évalués
6.4.4 Essais au vent (pour les valeurs de calcul, voir le Tableau 19, § 5.6) Bois, PU 100 mm avec complexe multicouche aluminium, DERBICOAT® HP SKT 2,5 mm (autocollante)	UEAtc § 4.3.2	Résultat de l'essai = 10.000 Pa, (arrêt de l'essai)
Bois, EPS 100 mm (non revêtu), DERBICOAT® HP SKT 2,5 mm (autocollante)		Résultat de l'essai = 3.500 Pa, rompt à 4.000 Pa, (décollement de l'étanchéité)
Tôles d'acier profilées, MW 100 mm, DERBICOLOR® WSL fixée avec vis AFAST GUARDIAN PS-4,8 MM + plaquette AFAST GUARDIAN R-45 (4,10 fixations/m²) (C _a =1,00 ; C _d =0,95)	ETAG 006	Résultat de l'essai = 5.600 Pa, rompt à 6.000 Pa (arrachement de la fixation)

6.4.5 Résistance chimique

La membrane résiste à l'action de la majorité des produits, mais pas à certaines substances telles que : l'essence, le pétrole, le benzène, les solvants organiques, les graisses, les huiles, les goudrons, les détergents et produits d'oxydation concentrés et à haute température. En cas de doute, l'avis du Titulaire d'agrément ou de son représentant sera demandé.

7 Directives d'utilisation

7.1 Accessibilité

Seuls les revêtements d'étanchéité pourvus d'un dallage ou d'un revêtement équivalent sont accessibles. L'accès aux autres revêtements est permis exclusivement à des fins d'entretien.

7.2 Entretien

L'entretien de l'étanchéité de toiture et de sa protection sera effectué annuellement avant et après l'hiver. Il porte sur les points tels que mentionnés dans la NBN B46-001 ou ceux mentionnés dans la NIT 280.

7.3 Réparation

Les réparations d'un revêtement d'étanchéité de toiture ou de sa protection seront réalisées au moyen des mêmes matériaux que ceux qui ont été utilisés. Les réparations seront effectuées avec soin et conformément aux prescriptions du Titulaire d'agrément.

8 Conditions

- A. Le présent Agrément Technique se rapporte exclusivement au système mentionné dans la page de garde de cet Agrément Technique.
- B. Seuls le Titulaire d'agrément et, le cas échéant, le Distributeur, peuvent revendiquer les droits inhérents à l'Agrément Technique.
- C. Le Titulaire d'agrément et, le cas échéant, le Distributeur ne peuvent faire aucun usage du nom de l'UBAtc, de son logo, de la marque ATG, de l'Agrément Technique ou du numéro d'agrément pour revendiquer des évaluations de produit non conformes à l'Agrément Technique ni pour un produit, kit ou système ainsi que ses propriétés ou caractéristiques ne faisant pas l'objet de l'Agrément Technique.
- D. Les informations qui sont mises à disposition, de quelque manière que ce soit, par le Titulaire d'agrément, le Distributeur ou un entrepreneur agréé ou par leurs représentants, des utilisateurs (potentiels) du système, traité dans l'Agrément Technique (par ex. des maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, architectes, prescripteurs, concepteurs, etc.) ne peuvent pas être incomplètes ou en contradiction avec le contenu de l'Agrément Technique ni avec les informations auxquelles il est fait référence dans l'Agrément Technique.
- E. Le Titulaire d'agrément est toujours tenu de notifier à temps et préalablement à l'UBAtc, à l'Opérateur d'Agrément et à l'Opérateur de Certification toutes éventuelles adaptations des matières premières et produits, des directives de mise en œuvre et/ou du processus de production et de mise en œuvre et/ou de l'équipement. En fonction des informations communiquées, l'UBAtc, l'Opérateur d'Agrément et l'Opérateur de Certification évalueront la nécessité d'adapter ou non l'Agrément Technique.
- F. L'Agrément Technique a été élaboré sur base des connaissances et informations techniques et scientifiques disponibles, assorties des informations mises à disposition par le demandeur et complétées par un examen d'agrément prenant en compte le caractère spécifique du système. Néanmoins, les utilisateurs demeurent responsables de la sélection du système, tel que décrit dans l'Agrément Technique, pour l'application spécifique visée par l'utilisateur.
- G. Les droits de propriété intellectuelle concernant l'Agrément Technique, parmi lesquels les droits d'auteur, appartiennent exclusivement à l'UBAtc.
- H. Les références à l'Agrément Technique devront être assorties de l'indice ATG (ATG 1502) et du délai de validité.
- I. L'UBAtc, l'Opérateur d'Agrément et l'Opérateur de Certification ne peuvent pas être tenus responsables d'un(e) quelconque dommage ou conséquence défavorable causés à des tiers (e.a. à l'utilisateur) résultant du non-respect, dans le chef du Titulaire d'agrément ou du Distributeur, des dispositions de l'article 8.

Fiche de pose des membranes DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC (FR), DERBICOLOR® FR, DERBICOLOR® WSL

Les fiches de pose ci-dessous apportent un complément d'explication au Tableau 2 et mentionnent les types de membranes et leurs techniques de pose en fonction du support, conformément aux exigences incendie, telles que prévues par l'A.R. du 07/07/1994 (y compris les modifications reprises dans l'A.R. du 19/12/1997, dans l'A.R. du 04/04/2003, dans l'A.R. du 01/03/2009, dans l'A.R. du 12/07/2012, dans l'A.R. du 07/12/2016 et dans l'A.R. du 20/05/2022). Les codes ont été repris de la NIT 280.

Pour les poses signalées par un **symbole de couleur**, l'annexe A mentionne de façon détaillée les systèmes de toiture répondant aux exigences incendie telles que décrites précédemment.

Symboles et noms du produit :

- ◆ = DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR
- = DERBIGUM® GC
- ★ = DERBICOLOR® FR
- = DERBICOLOR® WSL

Symbole utilisé :

- = l'application n'est pas prévue dans le cadre du présent agrément

Possibilités de pose : voir Tableau 22 + prescriptions des NIT 280.

Tableau 22 – Fiche de pose

Système de pose	A.R.	Protection lourde (ballast, dalles, ...)	Sous-couche	Support											
				PU	PF	EPS non revêtu	EPS revêtu	CG non revêtu	CG revêtu	MW, EPB	Ancienne étanchéité	Béton et béton de pente léger	Béton cellulaire	Multiplex, fibrociment, panneau de particules	Panneau en fibres de bois liées au ciment
				(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(b)	(c)	(d)	(d)(e)	(e)		
Pose en indépendance ⁽¹⁾															
Monocouche (LL) ⁽²⁾	d'application	Sans	(couche de désolidarisation)	Non autorisée											
		Avec		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●
	pas d'application	Sans		Non autorisée											
		Avec		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●
Couche finale soudée Multicouche (LLs)	d'application	Sans	(couche de désolidarisation) + DERBICOAT® NT ⁽³⁾	Non autorisée											
		Avec		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●
	pas d'application	Sans		Non autorisée											
		Avec		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●
Couche finale collée Multicouche (LLc)	d'application	Sans	(couche de désolidarisation) + DERBICOAT® NT ⁽³⁾ + DERBIBOND® S ⁽⁴⁾	Non autorisée											
		Avec		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●
	pas d'application	Sans		Non autorisée											
		Avec		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●

Tableau 22 (suite 1) – Fiche de pose

Système de pose	A.R.	Protection lourde (ballast, dalles, ...)	Sous-couche	Support												
				PU	PF	EPS non revêtu	EPS revêtu	CG non revêtu	CG revêtu	MW, EPB	Ancienne étanchéité	Béton et béton de pente léger	Béton cellulaire	Multiplex, fibrociment, panneau de particules	Panneau en fibres de bois liées au ciment	Plancher bois
				(a)			(a)	(f)	(a)	(b)	(c)	(d)	(d)(e)	(e)		

Pose en adhérence totale

Couche finale soudée Monocouche (TS) ⁽²⁾	d'application	Sans	(verniss d'adhérence)	○	○	○	○	○	○	◆/★	◆/★	○	○	○	○	○	
		Avec		○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	
	pas d'application	Sans		○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	
		Avec		○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	
Couche finale soudée Multicouche (TSs)	d'application	Sans	(verniss d'adhérence) + DERBICOAT® NT ⁽³⁾	○	○	○	○	◆/★	◆/★	◆/★	◆	○	○	○	○	○	
		Avec		○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	
	pas d'application	Sans		○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	
		Avec		○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	
Couche finale collée à froid Monocouche (TC) ⁽²⁾	d'application	Sans	(verniss d'adhérence)	◆	○	○	○	○	○	◆	◆	○	○	○	○	○	
		Avec		◆/■/★/●	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	
	pas d'application	Sans		◆/■/★/●	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	
		Avec		◆/■/★/●	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	
Couche finale soudée Multicouche (TCs)	d'application	Sans	(verniss d'adhérence) + DERBIBOND® S ⁽⁴⁾ + DERBICOAT® NT ⁽³⁾	◆	○	○	○	○	○	◆	◆	○	○	○	○	○	
		Avec		◆/■/★/●	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	
	pas d'application	Sans		◆/■/★/●	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	
		Avec		◆/■/★/●	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	
Couche finale collée à froid Multicouche (TCc)	d'application	Sans	(verniss d'adhérence) + DERBIBOND® S ⁽⁴⁾ + DERBICOAT® NT ⁽³⁾ + DERBIBOND® S ⁽⁴⁾	◆/★	○	○	○	○	○	◆	◆	○	○	○	○	○	
		Avec		◆/■/★/●	○	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○
	pas d'application	Sans		◆/■/★/●	○	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○
		Avec		◆/■/★/●	○	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○
Couche finale soudée Multicouche (TBs)	d'application	Sans	(verniss d'adhérence) + bitume + DERBICOAT® NT ⁽⁵⁾	○	○	○	○	◆	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Avec		○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○
	pas d'application	Sans		○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○
		Avec		○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○

Tableau 22 (suite 2) – Fiche de pose

Système de pose	A.R.	Protection lourde (ballast, dalles, ...)	Sous-couche	Support												
				PU	PF	EPS non revêtu	EPS revêtu	CG non revêtu	CG revêtu	MW, EPB	Ancienne étanchéité	Béton et béton de pente léger	Béton cellulaire	Multiplex, fibrociment, panneau de particules	Panneau en fibres de bois liées au ciment	Plancher bois
				(a)								(c)	(d)	(d)(e)	(e)	

Pose en semi-indépendance, sous-couche autocollante

Couche finale soudée Multicouche (PACs)	d'application	Sans	(vernis d'adhérence) + DERBICOAT® HP SKT	◆	○	◆	○	○	○	○	○	◆	○	○	○	○	
		Avec		◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○
	pas d'application	Sans		◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○
		Avec		◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○

Tableau 22 (suite 3) – Fiche de pose

Système de pose	A.R.	Protection lourde (ballast, dalles, ...)	Sous-couche	Support												
				Tôle d'acier profilée +								Béton et béton de pente léger	Béton cellulaire	Multilplex, fibrociment, panneau de particules	Panneau en fibres de bois liées au ciment	Plancher bois
				PU	PF	EPS non revêtu	EPS revêtu	CG non revêtu	CG revêtu	MW, EPB	Ancienne étanchéité					

Monocouche fixée mécaniquement (g)

Monocouche (MV) ⁽²⁾	d'application	Sans	-	◆	○	◆	◆/●	○	○	◆	◆	○	○	○	○	○
		Avec		◆/■/●	◆/■/●	◆/■/●	◆/■/●	○	○	◆/■/●	◆/■/●	○	○	○	○	○
	pas d'application	Sans		◆/■/●	◆/■/●	◆/■/●	◆/■/●	○	○	◆/■/●	◆/■/●	○	○	○	○	○
		Avec		◆/■/●	◆/■/●	◆/■/●	◆/■/●	○	○	◆/■/●	◆/■/●	○	○	○	○	○

Sous-couche fixée mécaniquement, couche finale en adhérence totale (g)

Couche finale soudée Multicouche (MV _s)	d'application	Sans	DERBICOAT® NT vissée ⁽⁴⁾	◆	○	◆	◆	○	○	◆	◆	○	○	○	○	○
		Avec		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	○	○
	pas d'application	Sans		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	○	○
		Avec		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	○	○
Couche finale collée à froid Multicouche (MV _c)	d'application	Sans	DERBICOAT® NT vissée ⁽⁴⁾ + DERBIBOND® S ⁽⁴⁾	◆	○	◆	◆	○	○	◆	◆	○	○	○	○	○
		Avec		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	○	○
	pas d'application	Sans		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	○	○
		Avec		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	○	○

- (1) : La protection lourde doit également garantir la résistance au vent du système d'étanchéité (voir § 5.6)
- (2) : La membrane a une épaisseur d'au moins 4,0 mm
- (3) : Les sous-couches DERBICOAT® NT peuvent être remplacées par les sous-couches DERBICOAT® PB, DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP ou des sous-couches certifiées BENOR V3, V4, P3, P4, V3-PB, V4-PB, P3-PB, P4-PB, V3-APP, V4-APP, P3-APP, P4-APP, V3-SBS, V4-SBS, P3-SBS ou P4-SBS
- (4) : La colle DERBIBOND® S peut être remplacée par la colle DERBIBOND® NT
- (5) : Les sous-couches DERBICOAT® NT peuvent être remplacées par des sous-couches certifiées BENOR V3, V4, P3, P4, V3-SBS, V4-SBS, P3-SBS ou P4-SBS
- (6) : Les sous-couches DERBICOAT® NT peuvent être remplacées par les sous-couches DERBICOAT® PB, DERBICOAT® HP ou des sous-couches certifiées BENOR P3, P4, EP2, P3-PB, P4-PB, EP2-PB, P3-APP, P4-APP, EP2-APP, P3-SBS, P4-SBS ou EP2-SBS
- (a) : PU/PF/EPS/CG : l'isolant est toujours protégé par un parement adapté
- (b) : MW/EPB : l'isolant est recouvert d'un revêtement soudable si nécessaire
- (c) : Ancienne étanchéité : il convient d'effectuer un examen de compatibilité
- (d) : Béton/béton cellulaire : le béton doit être propre et sec
- (e) : Béton cellulaire/bois : des bandes indépendantes sont posées sur les joints (hormis en cas de pose en indépendance)
- (f) : CG non revêtu : la première couche en adhérence totale est posée en application collée à l'aide de bitume chaud sur le CG ; ou en application soudée, collée à froid ou autocollante sur le glacis de bitume refroidi appliqué sur le CG
- (g) : Le nombre de fixations mécaniques à prévoir est déterminé par une étude au vent dans laquelle les valeurs d'arrachement des fixations seront prises en compte

Tableau 23 – Nombre fixations mécaniques par m² (n) pour la fixation des membranes DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC (FR), DERBICOLOR® WSL (fixation dans la jonction) à titre d'exemple

Vis AFAST GUARDIAN DBTA-4,8 MM + plaquette AFAST GUARDIAN SPA-8240-D1 (700 N/ fixation) (DERBIGUM®)
 Vis AFAST GUARDIAN PS-4,8 MM + tube AFAST GUARDIAN R-45 (700 N/ fixation) (DERBICOLOR® WSL)

Hauteur du bâtiment h (hors acrotère) [m] = 10,00
 Hauteur d'acrotère h_p [m] = 0,50 } → h_p/h = 0,05

			Situation :	Vitesse du vent = 23 m/s					Vitesse du vent = 26 m/s					
				0 Mer	I Lac ou sans végétation	II Végétation basse	III Végétation régulière	IV Bâtiments > 15 m	0 Mer	I Lac ou sans végétation	II Végétation basse	III Végétation régulière	IV Bâtiments > 15 m	
			Charge du vent : ⁽¹⁾ [N/m ²]	987	915	776	548	346	1.261	1.170	991	700	442	
			Zone de toit C _p	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	
				[p/m ²]	[p/m ²]	[p/m ²]	[p/m ²]	[p/m ²]	[p/m ²]	[p/m ²]	[p/m ²]	[p/m ²]	[p/m ²]	
Plancher perméable à l'air	Surface des ouvertures de la façade dominante	≥ 2 x autres façades	Zone de coin	2,75	p.a. ⁽²⁾	4,13	3,50	2,47	1,56	5,70	5,28	4,48	3,16	2,00
			Zone de rive	2,35	p.a. ⁽²⁾	3,53	2,99	2,11	1,34	4,87	4,52	3,82	2,70	1,71
			Zone courante 1	1,95	p.a. ⁽²⁾	2,93	2,49	1,75	1,11	4,04	3,75	3,17	2,24	1,42
		Zone courante 2	0,95	p.a. ⁽²⁾	1,43	1,21	1,00 (0,85) ⁽³⁾	1,00 (0,54) ⁽³⁾	1,97	1,83	1,55	1,09	1,00 (0,69) ⁽³⁾	
		≥ 3 x autres façades	Zone de coin	2,90	p.a. ⁽²⁾	4,36	3,70	2,61	1,65	6,01	5,57	4,72	3,33	2,11
			Zone de rive	2,50	p.a. ⁽²⁾	3,76	3,19	2,25	1,42	5,18	4,80	4,07	2,87	1,81
	Zone courante 1		2,10	p.a. ⁽²⁾	3,16	2,68	1,89	1,19	4,35	4,04	3,42	2,41	1,52	
	Façades à perméabilité régulière	Zone courante 2	1,10	p.a. ⁽²⁾	1,65	1,40	1,00 (0,99) ⁽³⁾	1,00 (0,63) ⁽³⁾	2,28	2,11	1,79	1,26	1,00 (0,80) ⁽³⁾	
		Zone de coin	2,20	p.a. ⁽²⁾	3,31	2,80	1,98	1,25	4,56	4,23	3,58	2,53	1,60	
		Zone de rive	1,80	p.a. ⁽²⁾	2,70	2,29	1,62	1,02	3,73	3,46	2,93	2,07	1,31	
Zone courante 1		1,40	p.a. ⁽²⁾	2,10	1,78	1,26	1,00 (0,80) ⁽³⁾	2,90	2,69	2,28	1,61	1,02		
Plancher étanche à l'air	Zone courante 2	0,40	p.a. ⁽²⁾	1,00 (0,60) ⁽³⁾	1,00 (0,51) ⁽³⁾	1,00 (0,36) ⁽³⁾	1,00 (0,23) ⁽³⁾	1,00 (0,83) ⁽³⁾	1,00 (0,77) ⁽³⁾	1,00 (0,65) ⁽³⁾	1,00 (0,46) ⁽³⁾	1,00 (0,29) ⁽³⁾		
	Zone de coin	2,00	p.a. ⁽²⁾	3,01	2,55	1,80	1,14	4,14	3,84	3,26	2,30	1,45		
	Zone de rive	1,60	p.a. ⁽²⁾	2,40	2,04	1,44	1,00 (0,91) ⁽³⁾	3,31	3,07	2,60	1,84	1,16		
	Zone courante 1	1,20	p.a. ⁽²⁾	1,80	1,53	1,08	1,00 (0,68) ⁽³⁾	2,49	2,31	1,95	1,38	1,00 (0,87) ⁽³⁾		
	Zone courante 2	0,20	p.a. ⁽²⁾	1,00 (0,30) ⁽³⁾	1,00 (0,25)	1,00 (0,18) ⁽³⁾	1,00 (0,11) ⁽³⁾	1,00 (0,41) ⁽³⁾	1,00 (0,38) ⁽³⁾	1,00 (0,33) ⁽³⁾	1,00 (0,23) ⁽³⁾	1,00 (0,15) ⁽³⁾		

⁽¹⁾ : Charge au vent sans les coefficients de pression c_p, de sécurité γ_q et de période de retour c_{prob}². La pente du terrain est inférieure ou égale à 5 %.

⁽²⁾ : p.a. = pas d'application

⁽³⁾ : La quantité minimale de fixation est de 1,00 pièce par m² (NIT 239)

Exemple sur base du Feuillelet d'Information UBA_{tc} n°2012/02 – « L'action du vent sur les toitures plates conformément à la norme sur l'action du vent NBN EN 1991-1-4 ».

Pour un bâtiment situé en zone avec une **végétation régulière**, avec une vitesse du vent de **23 m/s** et avec une hauteur de toiture par rapport au niveau de référence de 10 m (h), avec des acrotères de 0,50 m (h_p) (→ h_p/h=0,05), avec un **plancher** de toiture **perméable** à l'air et une **façade à perméabilité uniforme**, le nombre de fixations mécaniques par m² en **zone courante 1** est calculé de la manière suivante :

L'action du vent dans cette configuration (voir Tableau 19) = c_p x γ_q x c_{prob}² x 548 N/m² = 1,40 x 1,26 x 0,92 x 548 N/m² = 882 N/m² → n = 882 / 700 = 1,26 fixations par m².

En tenant compte d'une tôle d'acier profilée avec un module d'onde de 25 cm, l'entraxe entre les fixations (e) est calculé comme suit :

- soit avec une feuille de DERBIGUM® SP FR ou DERBIGUM® GC (FR) de 1,10 m et un recouvrement de 13 cm → entraxe entre les lignes de fixations (b) = 0,97 m → e = (1 x 1) / (n x b) = 1 / (1,26 x 0,97) = 0,82 m → e = 0,75 m (arrondi au module inférieur) ;
- soit avec une feuille de DERBICOLOR® WSL de 1,10 m et un recouvrement de 13 cm → entraxe entre les lignes de fixations (b) = 0,97 m → e = (1 x 1) / (n x b) = 1 / (1,26 x 0,97) = 0,82 m → e = 0,75 m (arrondi au module inférieur).

Cet Agrément Technique a été publié par l'UBAtc, sous la responsabilité de l'Opérateur d'Agrément, BCCA, et sur base de l'avis favorable du Groupe Spécialisé « TOITURES », accordé le 13 décembre 2018.

Par ailleurs, l'Opérateur de Certification, BCCA, a confirmé que la production satisfait aux conditions de certification et qu'une convention de certification a été conclue avec le titulaire d'agrément.

Date de publication : 3 mars 2023.

Cet ATG remplace l'ATG 1502, valable du 04/02/2022 au 03/02/2027. Les modifications par rapport aux versions précédentes sont reprises ci-après :

Modifications par rapport à la version précédente

Nouvelle adresse du siège social de BCCA
Nouvelle adresse du siège social d'Imperbel S.A./N.V.
Nouvelle NIT 280
Ajout de l'A.R. du 20/05/2022

Pour l'UBAtc, garant de la validité du processus d'agrément

Pour l'Opérateur d'Agrément et de certification



Eric Winnepenninckx,
Secrétaire général



Benny de Blaere,
Directeur



Olivier Delbrouck,
Directeur général

L'Agrément Technique reste valable, à condition que le produit, sa fabrication et tous les processus pertinents à cet égard :

- soient maintenus, de sorte à atteindre au minimum les résultats d'examen tels que définis dans cet Agrément Technique ;
- soient soumis au contrôle continu de l'Opérateur de Certification et que celui-ci confirme que la certification reste valable.

Si ces conditions ne sont plus respectées, l'Agrément Technique sera suspendu ou retiré et le texte d'agrément supprimé du site Internet de l'UBAtc. Les agréments techniques sont actualisés régulièrement. Il est recommandé de toujours utiliser la version publiée sur le site Internet de l'UBAtc (www.butgb-ubadc.be).

La version la plus récente de l'Agrément Technique peut être consultée grâce au code QR repris ci-contre.



L'UBAtc asbl est notifié par le SPF Économie dans le cadre du Règlement (UE) n°305/2011.

Les opérateurs de certification désignés par l'UBAtc asbl fonctionnent conformément à un système susceptible d'être accrédité par BELAC (www.belac.be).

L'UBAtc asbl est un organisme d'agrément membre de :



European Organisation for Technical Assessment

www.eota.eu



Union européenne pour l'Agrément Technique
dans la construction

www.ueatc.eu



World Federation of Technical Assessment
Organisations

www.wftao.com

ANNEXE A (1)

Résistance à un feu extérieur des systèmes de toiture repris dans l'Agrément Technique ATG

Index 0 : le 03/03/2023 (2)

Conformément à l'Arrêté Royal (A.R.) du 07/07/1994, de l'A.R. du 19/12/1997, l'A.R. du 01/03/2009, l'A.R. du 12/07/2012, l'A.R. du 07/12/2016 et dans l'A.R. du 20/05/2022, les bâtiments sont divisés en 2 catégories :

1. Les bâtiments pour lesquels les A.R. ne sont pas d'application, à savoir :
 - Les bâtiments ayant au maximum deux niveaux et une superficie totale inférieure ou égale à 100 m²,
 - Les maisons unifamiliales.

2. Les bâtiments pour lesquels les A.R. sont d'application :

Les systèmes de toiture repris dans le présent Agrément Technique ATG doivent :

- Soit offrir une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(†1) selon la classification en vigueur (3).
Dans ce cas, le Tableau 1 donne un aperçu du domaine d'application des systèmes repris dans le présent Agrément Technique ATG.
- Soit être recouverts d'une protection lourde (p.ex. ballast, dalles, ...), conformément à la décision de la Commission Européenne du 06/09/2000 (relative à la mise en œuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la performance des couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur) qui permet de considérer que cette protection lourde répond aux exigences des A.R. concernant le comportement au feu.

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à des essais pour déterminer la résistance à un feu extérieur des systèmes de toitures concernés repris dans le présent Agrément Technique.

Nota 1 : par « ballast », on entend du « gravier répandu en vrac d'une épaisseur d'au moins 50 mm ou une masse d'au moins 80 kg/m² (granulométrie maximale de l'agrégat : 32 mm ; minimale : 4 mm) ».

Nota 2 : par « dalles », on entend des « dalles minérales d'au moins 40 mm d'épaisseur ».

(1) : Cette annexe est partie intégrante de l'Agrément Technique auquel elle se réfère.

(2) : L'index de la version à jour de l'Annexe A peut être contrôlé sur le site de l'asbl UBAtc, www.ubatc.be

(3) : Cf. la Décision 2001/671/EG de la Commission.

ANNEXE A

Tableau 1 – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR							
Application		En adhérence totale soudée					
Épaisseur		Monocouche TS					
Pente		4,0 mm / 5,0 mm					
Pente		< 20 ° (36 %)					
Composants	Caractéristiques						
Membrane	Couleur	Non pertinent					
	Finition	Face supérieure	Talc/craie				
		Face inférieure	Talc/craie				
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)					
Mode de fixation	Soudée						
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné					
	Quantité appliquée						
Sous-couche	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné					
	Réaction au feu						
	Épaisseur						
	Mode de fixation						
Isolation	Type	MW					
	Réaction au feu	Euroclasse A1 ou A2	Euroclasse A1 ou A2				
	Épaisseur	≥ 50 mm	≥ 100 mm				
	Compressibilité	-	-				
	Finition	Face supérieure	Voile de verre minéralisé				
		Face inférieure	Nue				
	Mode de fixation	Fixée mécaniquement	Fixée mécaniquement	Collée			
Colle de l'isolant	Type	Sans objet		Toute colle reprise dans l'ATG de l'isolant appliqué			
	Quantité appliquée						
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type	Tout type		Sans	Tout type
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E	Euroclasse F ou non évaluée			Euroclasse A1 à F ou non évaluée
	Épaisseur		Toute épaisseur	Toute épaisseur			Toute épaisseur
	Mode de fixation		Tout mode	Tout mode			Tout mode
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant		Tout support bois, tout support non-combustible avec des ouvertures inférieures à 5 mm			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 1) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR				
Application		En adhérence totale soudée		
Épaisseur		Monocouche TS 4,0 mm / 5,0 mm	Multicouche TSs 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm	
Pente		< 20 ° (36 %)	< 20 ° (36 %)	
Composants	Caractéristiques			
Membrane	Couleur	Non pertinent	Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Talc/craie	Talc/craie
		Face inférieure	Talc/craie	Talc/craie
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)	
	Mode de fixation	Soudée	Soudée	
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	Sans objet pour le domaine d'application concerné	
	Quantité appliquée			
Sous-couche	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT	
	Réaction au feu		Euroclasse E	
	Épaisseur		≤ 3,0 mm	
	Mode de fixation		Soudée	
Isolation	Type	Sans	Sans	
	Réaction au feu			
	Épaisseur			
	Compressibilité			
	Finition			Face supérieure
				Face inférieure
Mode de fixation				
Colle de l'isolant	Type	Sans objet	Sans objet	
	Quantité appliquée			
Pare-vapeur	Type	Sans	Sans	
	Réaction au feu			
	Épaisseur			
	Mode de fixation			
Structure sous-jacente		Tout système d'étanchéité à base de membrane(s) bitumineuse(s) avec une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la NBN EN 13501-5		

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 2) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(11) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR			
Application		En adhérence totale soudée	
Épaisseur		Multicouche TSs 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm	
Pente		< 20 ° (36 %)	
Composants	Caractéristiques		
Membrane	Couleur	Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Talc/craie
		Face inférieure	Talc/craie
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)	
	Mode de fixation	Soudée	
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	
	Quantité appliquée		
Sous-couche	Type	DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT	
	Réaction au feu	Euroclasse E	
	Épaisseur	≤ 3,0 mm	
	Mode de fixation	Soudée	
Isolation	Type	CG	
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à E	
	Épaisseur	≥ 50 mm	
	Compressibilité	-	
	Finition	Face supérieure	Nu (recouvert d'un glacis de bitume refroidi), Imprégnation au bitume + film polyéthylène
		Face inférieure	Nu
Mode de fixation	Collée		
Colle de l'isolant	Type	Au bitume chaud À la colle polymère	
	Quantité appliquée	Env. 5 kg/m ²	
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non évaluée
	Épaisseur		Toute épaisseur
	Mode de fixation		Tout mode
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non-combustible avec des ouvertures inférieures à 5 mm	

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 3) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(I1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR							
Application		En adhérence totale soudée					
Épaisseur		Multicouche TSs					
Pente		3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm					
Pente		< 20 ° (36 %)					
Composants	Caractéristiques						
Membrane	Couleur	Non pertinent					
	Finition	Face supérieure	Talc/craie				
		Face inférieure	Talc/craie				
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)					
Mode de fixation	Soudée						
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné					
	Quantité appliquée						
Sous-couche	Type	DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT					
	Réaction au feu	Euroclasse E					
	Épaisseur	≤ 3,0 mm					
	Mode de fixation	Soudée					
Isolation	Type	MW					
	Réaction au feu	Euroclasse A1 ou A2	Euroclasse A1 ou A2				
	Épaisseur	≥ 50 mm	≥ 100 mm				
	Compressibilité	-	-				
	Finition	Face supérieure	Voile de verre minéralisé	Voile de verre minéralisé			
		Face inférieure	Nue	Nue			
Mode de fixation	Fixée mécaniquement	Fixée mécaniquement	Collée				
Colle de l'isolant	Type	Sans objet		Toute colle reprise dans l'ATG de l'isolant appliqué			
	Quantité appliquée	Sans objet					
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type	Tout type	Sans	Tout type	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E	Euroclasse F ou non évaluée		Euroclasse A1 à F ou non évaluée	
	Épaisseur		Toute épaisseur	Toute épaisseur		Toute épaisseur	
	Mode de fixation		Tout mode	Tout mode		Tout mode	
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant		Tout support bois, tout support non-combustible avec des ouvertures inférieures à 5 mm			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 4) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR

	Application	En adhérence totale au bitume chaud		
	Épaisseur	Multicouche TBs 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm		
	Pente	< 20 ° (36 %)		
Composants	Caractéristiques			
Membrane	Couleur	Non pertinent		
	Finition	Face supérieure	Talc/craie	
		Face inférieure	Talc/craie	
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)		
	Mode de fixation	Soudée		
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné		
	Quantité appliquée			
Sous-couche	Type	DERBICOAT® NT		
	Réaction au feu	Euroclasse E		
	Épaisseur	≤ 3,0 mm		
	Mode de fixation	Collée au bitume chaud		
Isolation	Type	CG		
	Réaction au feu	Euroclasse A1		
	Épaisseur	≥ 50 mm		
	Compressibilité	-		
	Finition	Face supérieure	Nue	
		Face inférieure	Nue	
	Mode de fixation	Collée		
Colle de l'isolant	Type	Au bitume chaud		
	Quantité appliquée	Env. 5 kg/m ²		
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non évaluée	
	Épaisseur		Toute épaisseur	
	Mode de fixation		Tout mode	
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non-combustible avec des ouvertures inférieures à 5 mm		

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 5) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR				
Application		En adhérence totale collée à froid		
Épaisseur		Monocouche TC		
Pente		4,0 mm / 5,0 mm		
Pente		< 20 ° (36 %)		
Composants	Caractéristiques			
Membrane	Couleur		Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Talc/craie	
		Face inférieure	Talc/craie	
	Armature		PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)	
Mode de fixation		Collée à froid		
Colle de la membrane	Type		DERBIBOND® S	
	Quantité appliquée		DERBIBOND® NT	
Sous-couche	Type		1,00 à 1,50 kg/m ²	
	Réaction au feu		1,00 à 1,50 kg/m ²	
	Épaisseur		Sans objet pour le domaine d'application concerné	
	Mode de fixation		Sans objet pour le domaine d'application concerné	
Isolation	Type		PU	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non évaluée	
	Épaisseur		Euroclasse A1 à E	
	Compressibilité		≥ 50 mm	
	Finition	Face supérieure	-	-
		Face inférieure	Voile de verre bitumé	Voile de verre minéralisé
Mode de fixation		Voile de verre minéralisé	Voile de verre minéralisé	
Mode de fixation		Fixé mécaniquement	Fixé mécaniquement	
Colle de l'isolant	Type		Sans objet	
	Quantité appliquée		Sans objet	
Pare-vapeur	Type		Sans objet	
	Réaction au feu		Tout type	
	Épaisseur		Euroclasse A1 à E	
	Mode de fixation		Toute épaisseur	
Mode de fixation		Tout mode	Sans	
Mode de fixation		Euroclasse A1 à E	Toute épaisseur	
Mode de fixation		Tout mode	Tout mode	
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant		

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 6) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR							
Application		En adhérence totale collée à froid					
		Monocouche TC					
Épaisseur		4,0 mm / 5,0 mm					
Pente		< 20 ° (36 %)					
Composants	Caractéristiques						
Membrane	Couleur	Non pertinent					
	Finition	Face supérieure	Talc/craie				
		Face inférieure	Talc/craie				
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)					
Mode de fixation	Collée à froid						
Colle de la membrane	Type	DERBIBOND® S					
	Quantité appliquée	1,00 à 1,50 kg/m²					
Sous-couche	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné					
	Réaction au feu						
	Épaisseur						
	Mode de fixation						
Isolation	Type	MW					
	Réaction au feu	Euroclasse A1 ou A2	Euroclasse A1 ou A2				
	Épaisseur	≥ 50 mm	≥ 100 mm				
	Compressibilité	-	-				
	Finition	Face supérieure	Voile de verre minéralisé		Voile de verre minéralisé		
		Face inférieure	Nue		Nue		
Mode de fixation	Fixée mécaniquement		Fixée mécaniquement	Collée			
Colle de l'isolant	Type	Sans objet		Sans objet		Toute colle reprise dans l'ATG de l'isolant appliqué	
	Quantité appliquée						
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type	Tout type		Sans	Tout type
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E	Euroclasse F ou non évaluée			Euroclasse A1 à F ou non évaluée
	Épaisseur		Toute épaisseur	Toute épaisseur			Toute épaisseur
	Mode de fixation		Tout mode	Tout mode			Tout mode
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant		Tout support bois, tout support non-combustible avec des ouvertures inférieures à 5 mm			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 7) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF(t1)} selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR					
Application		En adhérence totale collée à froid			
		Monocouche TC	Multicouche TCs	Multicouche TCc	
Épaisseur		4,0 mm / 5,0 mm	3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm	3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm	
Pente		< 20 ° (36 %)	< 20 ° (36 %)	< 20 ° (36 %)	
Composants	Caractéristiques				
Membrane	Couleur	Non pertinent	Non pertinent	Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Talc/craie	Talc/craie	
		Face inférieure	Talc/craie	Talc/craie	
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)	
	Mode de fixation	Collée à froid	Soudée	Collée à froid	
Colle de la membrane	Type	DERBIBOND® S, DERBIBOND® NT	Sans objet pour le domaine d'application concerné	DERBIBOND® S, DERBIBOND® NT	
	Quantité appliquée	1,00 à 1,50 kg/m ²		1,00 à 1,50 kg/m ²	
Sous-couche	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT	DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT	
	Réaction au feu		Euroclasse E	Euroclasse E	
	Épaisseur		≤ 3,0 mm	≤ 3,0 mm	
	Mode de fixation		Collée à froid (DERBIBOND® S, DERBIBOND® NT) (1,00 à 1,50 kg/m ²)	Collée à froid (DERBIBOND® S, DERBIBOND® NT) (1,00 à 1,50 kg/m ²)	
Isolation	Type	Sans	Sans	Sans	
	Réaction au feu				
	Épaisseur				
	Compressibilité				
	Finition				Face supérieure
					Face inférieure
Mode de fixation					
Colle de l'isolant	Type	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
	Quantité appliquée				
Pare-vapeur	Type	Sans	Sans	Sans	
	Réaction au feu				
	Épaisseur				
	Mode de fixation				
Structure sous-jacente		Tout système d'étanchéité à base de membrane(s) bitumineuse(s) avec une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF(t1)} selon la NBN EN 13501-5			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 8) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(t1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR					
Application		En adhérence totale collée à froid			
		Multicouche TCs			
Épaisseur		3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm			
Pente		< 20 ° (36 %)			
Composants	Caractéristiques				
Membrane	Couleur		Non pertinent		
	Finition	Face supérieure	Talc/craie		
		Face inférieure	Talc/craie		
	Armature		PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)		
	Mode de fixation		Soudée		
Colle de la membrane	Type		Sans objet pour le domaine d'application concerné		
	Quantité appliquée				
Sous-couche	Type		DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT	DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT	
	Réaction au feu		Euroclasse E		Euroclasse E
	Épaisseur		≤ 3,0 mm		≤ 3,0 mm
	Mode de fixation		Collée à froid (DERBIBOND® S) (1,00 à 1,50 kg/m²)		Collée à froid (DERBIBOND® NT) (1,00 à 1,50 kg/m²)
Isolation	Type		PU		
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non évaluée		Euroclasse A1 à E
	Épaisseur		≥ 50 mm		≥ 50 mm
	Compressibilité		-		-
	Finition	Face supérieure	Voile de verre bitumé		Voile de verre minéralisé
		Face inférieure	Voile de verre minéralisé		Voile de verre minéralisé
Mode de fixation		Fixé mécaniquement		Fixé mécaniquement	
Colle de l'isolant	Type		Sans objet		Sans objet
	Quantité appliquée		Sans objet		Sans objet
Pare-vapeur	Type		Sans	Tout type	Sans
	Réaction au feu			Euroclasse A1 à E	
	Épaisseur			Toute épaisseur	
	Mode de fixation			tout mode	
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 9) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(t1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR							
Application		En adhérence totale collée à froid					
Épaisseur		Multicouche TCs 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm					
Pente		< 20 ° (36 %)					
Composants	Caractéristiques						
Membrane	Couleur		Non pertinent				
	Finition	Face supérieure	Talc/craie				
		Face inférieure	Talc/craie				
	Armature		PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)				
Mode de fixation		Soudée					
Colle de la membrane	Type		Sans objet pour le domaine d'application concerné				
	Quantité appliquée						
Sous-couche	Type		DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT				
	Réaction au feu		Euroclasse E				
	Épaisseur		≤ 3,0 mm				
	Mode de fixation		Collée à froid (DERBIBOND® S) (1,00 à 1,50 kg/m ²)				
Isolation	Type		MW				
	Réaction au feu		Euroclasse A1 ou A2	Euroclasse A1 ou A2			
	Épaisseur		≥ 50 mm	≥ 100 mm			
	Compressibilité		-	-			
	Finition	Face supérieure	Voile de verre minéralisé		Voile de verre minéralisé		
		Face inférieure	Nue		Nue		
Mode de fixation		Fixée mécaniquement	Fixée mécaniquement	Collée			
Colle de l'isolant	Type		Sans objet		Toute colle reprise dans l'ATG de l'isolant appliqué		
	Quantité appliquée						
Pare-vapeur	Type		Sans	Tout type		Sans	
	Réaction au feu			Euroclasse A1 à E	Euroclasse F ou non évaluée		
	Épaisseur			Toute épaisseur			
	Mode de fixation			Tout mode			
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant		Tout support bois, tout support non-combustible avec des ouvertures inférieures à 5 mm			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 10) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR					
Application		En adhérence totale collée à froid			
		Multicouche TCc			
Épaisseur		3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm			
Pente		< 20 ° (36 %)			
Composants	Caractéristiques				
Membrane	Couleur	Non pertinent			
	Finition	Face supérieure	Talc/craie		
		Face inférieure	Talc/craie		
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)			
	Mode de fixation	Collée à froid			
Colle de la membrane	Type	DERBIBOND® S, DERBIBOND® NT			
	Quantité appliquée	1,00 à 1,50 kg/m²			
Sous-couche	Type	DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT	DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT		
	Réaction au feu	Euroclasse E		Euroclasse E	
	Épaisseur	≤ 3,0 mm		≤ 3,0 mm	
	Mode de fixation	Collée à froid (DERBIBOND® S) (1,00 à 1,50 kg/m²)		Collée à froid (DERBIBOND® NT) (1,00 à 1,50 kg/m²)	
Isolation	Type	PU			
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à F ou non évaluée		Euroclasse A1 à E	
	Épaisseur	≥ 50 mm		≥ 50 mm	
	Compressibilité	-		-	
	Finition	Face supérieure	Voile de verre bitumé		Voile de verre minéralisé
		Face inférieure	Voile de verre minéralisé		Voile de verre minéralisé
	Mode de fixation	Fixé mécaniquement		Fixé mécaniquement	
Colle de l'isolant	Type	Sans objet		Sans objet	
	Quantité appliquée	Sans objet		Sans objet	
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type	Sans	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E		
	Épaisseur		Toute épaisseur		
	Mode de fixation		Tout mode		
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 11) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR							
Application		En adhérence totale collée à froid					
Épaisseur		Multicouche TCC					
Pente		3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm					
Pente		< 20 ° (36 %)					
Composants	Caractéristiques						
Membrane	Couleur		Non pertinent				
	Finition	Face supérieure	Talc/craie				
		Face inférieure	Talc/craie				
	Armature		PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)				
Mode de fixation		Collée à froid					
Colle de la membrane	Type		DERBIBOND® S, DERBIBOND® NT				
	Quantité appliquée		1,00 à 1,50 kg/m ²				
Sous-couche	Type		DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT				
	Réaction au feu		Euroclasse E				
	Épaisseur		≤ 3,0 mm				
	Mode de fixation		Collée à froid (DERBIBOND® S, DERBIBOND® NT) (1,00 à 1,50 kg/m ²)				
Isolation	Type		MW				
	Réaction au feu		Euroclasse A1 ou A2	Euroclasse A1 ou A2			
	Épaisseur		≥ 50 mm	≥ 100 mm			
	Compressibilité		-	-			
	Finition	Face supérieure	Voile de verre minéralisé	Voile de verre minéralisé			
		Face inférieure	Nue	Nue			
Mode de fixation		Fixée mécaniquement	Fixée mécaniquement	Collée			
Colle de l'isolant	Type		Sans objet	Sans objet	Toute colle reprise dans l'ATG de l'isolant appliqué		
	Quantité appliquée						
Pare-vapeur	Type		Sans	Tout type	Sans	Tout type	
	Réaction au feu			Euroclasse A1 à E		Euroclasse F ou non évaluée	Euroclasse A1 à F ou non évaluée
	Épaisseur			Toute épaisseur		Toute épaisseur	Toute épaisseur
	Mode de fixation			Tout mode		Tout mode	Tout mode
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant		Tout support bois, tout support non-combustible avec des ouvertures inférieures à 5 mm			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 12) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR					
Application		Sous-couche autocollante, couche finale en adhérence totale soudée			
Épaisseur		Multicouche PACs 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm			
Pente		< 20 ° (36 %)			
Composants	Caractéristiques				
Membrane	Couleur	Non pertinent			
	Finition	Face supérieure	Talc/craie		
		Face inférieure	Talc/craie		
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)			
Mode de fixation	Soudée				
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné			
	Quantité appliquée				
Sous-couche	Type	DERBICOAT® HP SKT			
	Réaction au feu	Euroclasse E			
	Épaisseur	2,5 mm			
	Mode de fixation	Autocollante			
Isolation	Type	PU			
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à F ou non évaluée	Euroclasse A1 à F ou non évaluée		
	Épaisseur	≥ 50 mm	≥ 50 mm		
	Compressibilité	-			
	Finition	Face supérieure	Voile de verre bitumé	Complexe multicouche aluminium	
		Face inférieure	Voile de verre minéralisé	Complexe multicouche aluminium	
Mode de fixation	Fixé mécaniquement		Fixé mécaniquement		
Colle de l'isolant	Type	Sans objet		Sans objet	
	Quantité appliquée	Sans objet		Sans objet	
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type	Sans	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E		
	Épaisseur		Toute épaisseur		
	Mode de fixation		Tout mode		
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x) (sur tôle d'acier profilée), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 13) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR			
Application		Sous-couche autocollante, couche finale en adhérence totale soudée	
Épaisseur		Multicouche PACs 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm	
Pente		< 20 ° (36 %)	
Composants	Caractéristiques		
Membrane	Couleur	Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Talc/craie
		Face inférieure	Talc/craie
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)	
	Mode de fixation	Soudée	
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	
	Quantité appliquée		
Sous-couche	Type	DERBICOAT® HP SKT	
	Réaction au feu	Euroclasse E	
	Épaisseur	2,5 mm	
	Mode de fixation	Autocollante	
Isolation	Type	EPS	
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à E	
	Épaisseur	≥ 50 mm	
	Compressibilité	EPS 100	
	Finition	Face supérieure	Nu
		Face inférieure	Nu
Mode de fixation	Fixé mécaniquement		
Colle de l'isolant	Type	Sans objet	
	Quantité appliquée		
Pare-vapeur	Type	Bitumineux (selon NBN EN 13970)	
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à E	
	Épaisseur	Toute épaisseur	
	Mode de fixation	Tout mode	
Structure sous-jacente		Tôle d'acier profilée	

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 14) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR			
Application		Sous-couche autocollante, couche finale en adhérence totale soudée	
Épaisseur		Multicouche PACs 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm	
Pente		< 20 ° (36 %)	
Composants	Caractéristiques		
Membrane	Couleur	Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Talc/craie
		Face inférieure	Talc/craie
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)	
	Mode de fixation	Soudée	
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	
	Quantité appliquée		
Sous-couche	Type	DERBICOAT® HP SKT	
	Réaction au feu	Euroclasse E	
	Épaisseur	2,5 mm	
	Mode de fixation	Autocollante	
Isolation	Type	Sans	
	Réaction au feu		
	Épaisseur		
	Compressibilité		
	Finition		Face supérieure
			Face inférieure
Mode de fixation			
Colle de l'isolant	Type	Sans objet	
	Quantité appliquée		
Pare-vapeur	Type	Sans	
	Réaction au feu		
	Épaisseur		
	Mode de fixation		
Structure sous-jacente		Tout système d'étanchéité à base de membrane(s) bitumineuse(s) avec une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la NBN EN 13501-5 (sur tôle d'acier profilée)	

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 15) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR									
Application		Fixée mécaniquement (dans le recouvrement)							
Épaisseur		Monocouche MV							
Pente		4,0 mm / 5,0 mm							
Pente		< 20 ° (36 %)							
Composants	Caractéristiques								
Membrane	Couleur	Non pertinent							
	Finition	Face supérieure	Talc/craie						
		Face inférieure	Talc/craie						
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)							
	Mode de fixation	Fixée mécaniquement							
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné							
	Quantité appliquée								
Sous-couche	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné							
	Réaction au feu								
	Épaisseur								
	Mode de fixation								
Isolation	Type	PU							
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à F ou non évaluée	Euroclasse A1 à E	Euroclasse A1 à D	Euroclasse A1 à F ou non évaluée				
	Épaisseur	≥ 50 mm	≥ 50 mm	≥ 50 mm	≥ 50 mm				
	Compressibilité	-	-	-	-				
	Finition	Face supérieure	Voile de verre bitumé	Voile de verre minéralisé	Aluminium	Complexe multicouche aluminium			
		Face inférieure	Voile de verre minéralisé	Voile de verre minéralisé	Aluminium	Complexe multicouche aluminium			
	Mode de fixation	Fixé mécaniquement	Fixé mécaniquement	Fixé mécaniquement	Fixé mécaniquement				
Colle de l'isolant	Type	Sans objet		Sans objet		Sans objet		Sans objet	
	Quantité appliquée								
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type	Sans	Tout type	Sans	Tout type	Sans	Tout type
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E		Euroclasse A1 à E		Euroclasse A1 à E		
	Épaisseur		Toute épaisseur		Toute épaisseur		Toute épaisseur		
	Mode de fixation		Tout mode		Tout mode		Tout mode		
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x) (sur tôle d'acier profilée), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant							

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 16) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR					
Application		Fixée mécaniquement (dans le recouvrement)			
Épaisseur		Monocouche MV			
Pente		4,0 mm / 5,0 mm			
Pente		< 20 ° (36 %)			
Composants	Caractéristiques				
Membrane	Couleur		Non pertinent		
	Finition	Face supérieure	Talc/craie		
		Face inférieure	Talc/craie		
	Armature		PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)		
	Mode de fixation		Fixée mécaniquement		
Colle de la membrane	Type		Sans objet pour le domaine d'application concerné		
	Quantité appliquée				
Sous-couche	Type		Sans objet pour le domaine d'application concerné		
	Réaction au feu				
	Épaisseur				
	Mode de fixation				
Isolation	Type		EPS (+ voile de verre ≥ 100 g/m²)	EPS	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E	Euroclasse A1 à E	Euroclasse A1 à E
	Épaisseur		≥ 50 mm	≥ 50 mm	≥ 50 mm
	Compressibilité		EPS 100	EPS 100	EPS 100
	Finition	Face supérieure	Nu	Voile de verre bitumé	Voile de verre minéralisé
		Face inférieure	Nu	Nu	Nu
	Mode de fixation		Fixé mécaniquement	Fixé mécaniquement	Fixé mécaniquement
Colle de l'isolant	Type		Sans objet	Sans objet	Sans objet
	Quantité appliquée		Sans objet	Sans objet	Sans objet
Pare-vapeur	Type		Bitumineux (selon NBN EN 13970)	Bitumineux (selon NBN EN 13970)	Bitumineux (selon NBN EN 13970)
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E	Euroclasse A1 à E	Euroclasse A1 à E
	Épaisseur		Toute épaisseur	Toute épaisseur	Toute épaisseur
	Mode de fixation		Tout mode	Tout mode	Tout mode
Structure sous-jacente		Tôle d'acier profilée			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 17) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR							
Application		Fixée mécaniquement (dans le recouvrement)					
Épaisseur		Monocouche MV					
Pente		4,0 mm / 5,0 mm					
Pente		< 20 ° (36 %)					
Composants	Caractéristiques						
Membrane	Couleur	Non pertinent					
	Finition	Face supérieure	Talc/craie				
		Face inférieure	Talc/craie				
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)					
Mode de fixation	Fixée mécaniquement						
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné					
	Quantité appliquée						
Sous-couche	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné					
	Réaction au feu						
	Épaisseur						
	Mode de fixation						
Isolation	Type	MW					
	Réaction au feu	Euroclasse A1	Euroclasse A1 ou A2				
	Épaisseur	≥ 50 mm	≥ 100 mm				
	Compressibilité	-	-				
	Finition	Face supérieure	Nue	Nue			
		Face inférieure	Nue	Nue			
Mode de fixation	Fixée mécaniquement	Fixée mécaniquement	Collée				
Colle de l'isolant	Type	Sans objet		Sans objet			
	Quantité appliquée	Sans objet		Toute colle reprise dans l'ATG de l'isolant appliqué			
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type	Sans	Tout type	Sans	Tout type
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E		Euroclasse A1 à F ou non évaluée		
	Épaisseur		Toute épaisseur		Toute épaisseur		
	Mode de fixation		Tout mode		Tout mode		
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x) (sur tôle d'acier profilée), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant,		Tôle d'acier profilée			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 18) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR							
Application		Fixée mécaniquement (dans le recouvrement)					
Épaisseur		Monocouche MV					
Pente		4,0 mm / 5,0 mm					
Pente		< 20 ° (36 %)					
Composants	Caractéristiques						
Membrane	Couleur	Non pertinent					
	Finition	Face supérieure	Talc/craie				
		Face inférieure	Talc/craie				
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)					
Mode de fixation	Fixée mécaniquement						
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné					
	Quantité appliquée						
Sous-couche	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné					
	Réaction au feu						
	Épaisseur						
	Mode de fixation						
Isolation	Type	MW					
	Réaction au feu	Euroclasse A1 ou A2	Euroclasse A1 ou A2				
	Épaisseur	≥ 50 mm	≥ 100 mm				
	Compressibilité	-	-				
	Finition	Face supérieure	Voile de verre minéralisé		Voile de verre minéralisé		
		Face inférieure	Nue		Nue		
	Mode de fixation	Fixée mécaniquement		Fixée mécaniquement	Collée		
Colle de l'isolant	Type	Sans objet		Sans objet		Toute colle reprise dans l'ATG de l'isolant appliqué	
	Quantité appliquée						
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type	Sans	Tout type	Sans	Tout type
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E		Euroclasse F ou non évaluée		
	Épaisseur		Toute épaisseur		Toute épaisseur		
	Mode de fixation		Tout mode		Tout mode		
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x) (sur tôle d'acier profilée), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant		Tôle d'acier profilée			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 19) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur (3)

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR					
Application		Fixée mécaniquement (dans le recouvrement)	Sous-couche fixée mécaniquement, couche finale en adhérence totale soudée	Sous-couche fixée mécaniquement, couche finale en adhérence totale collée	
Épaisseur		Monocouche MV 4,0 mm / 5,0 mm	Multicouche MVs 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm	Multicouche MVc 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm	
Pente		< 20 ° (36 %)	< 20 ° (36 %)	< 20 ° (36 %)	
Composants	Caractéristiques				
Membrane	Couleur	Non pertinent	Non pertinent	Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Talc/craie	Talc/craie	
		Face inférieure	Talc/craie	Talc/craie	Talc/craie
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)	
Mode de fixation	Fixée mécaniquement	Soudée	Collée à froid		
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	Sans objet pour le domaine d'application concerné	DERBIBOND® S, DERBIBOND® NT	
	Quantité appliquée			1,00 à 1,50 kg/m ²	
Sous-couche	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT	DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT	
	Réaction au feu	Sans objet pour le domaine d'application concerné	Euroclasse E	Euroclasse E	
	Épaisseur	Sans objet pour le domaine d'application concerné	≤ 3,0 mm	≤ 3,0 mm	
	Mode de fixation	Sans objet pour le domaine d'application concerné	Fixée mécaniquement	Fixée mécaniquement	
Isolation	Type	Sans	Sans	Sans	
	Réaction au feu				
	Épaisseur				
	Compressibilité				
	Finition				Face supérieure
					Face inférieure
Mode de fixation					
Colle de l'isolant	Type	Sans objet	Sans objet	Sans objet pour le domaine d'application concerné	
	Quantité appliquée				
Pare-vapeur	Type	Sans	Sans	Sans	
	Réaction au feu				
	Épaisseur				
	Mode de fixation				
Structure sous-jacente		Tout système d'étanchéité à base de membrane(s) bitumineuse(s) avec une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la NBN EN 13501-5 (sur tôle d'acier profilée)			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 20) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR										
Application		Sous-couche fixée mécaniquement, couche finale en adhérence totale soudée								
Épaisseur		Multicouche MVs 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm								
Pente		< 20 ° (36 %)								
Composants	Caractéristiques									
Membrane	Couleur	Non pertinent								
	Finition	Face supérieure	Talc/craie							
		Face inférieure	Talc/craie							
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)								
Mode de fixation	Soudée									
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné								
	Quantité appliquée									
Sous-couche	Type	DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT								
	Réaction au feu	Euroclasse E								
	Épaisseur	≤ 3,0 mm								
	Mode de fixation	Fixée mécaniquement								
Isolation	Type	PU								
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à F ou non évaluée	Euroclasse A1 à E		Euroclasse A1 à D		Euroclasse A1 à F ou non évaluée			
	Épaisseur	≥ 50 mm	≥ 50 mm		≥ 50 mm		≥ 50 mm			
	Compressibilité	-								
	Finition	Face supérieure	Voile de verre bitumé	Voile de verre minéralisé		Aluminium		Complexe multicouche aluminium		
		Face inférieure	Voile de verre minéralisé	Voile de verre minéralisé		Aluminium		Complexe multicouche aluminium		
	Mode de fixation	Fixé mécaniquement		Fixé mécaniquement		Fixé mécaniquement		Fixé mécaniquement		
Colle de l'isolant	Type	Sans objet		Sans objet		Sans objet		Sans objet		
	Quantité appliquée									
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type		Sans	Tout type		Sans	Tout type	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E			Euroclasse A1 à E			Euroclasse A1 à E	
	Épaisseur		Toute épaisseur			Toute épaisseur			Toute épaisseur	
	Mode de fixation		Tout mode			Tout mode			Tout mode	
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x) (sur tôle d'acier profilée), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant								

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 21) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR					
Application		Sous-couche fixée mécaniquement, couche finale en adhérence totale soudée			
Épaisseur		Multicouche MVs 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm			
Pente		< 20 ° (36 %)			
Composants	Caractéristiques				
Membrane	Couleur	Non pertinent			
	Finition	Face supérieure	Talc/craie		
		Face inférieure	Talc/craie		
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)			
Mode de fixation	Soudée				
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné			
	Quantité appliquée				
Sous-couche	Type	DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT			
	Réaction au feu	Euroclasse E			
	Épaisseur	≤ 3,0 mm			
	Mode de fixation	Fixée mécaniquement			
Isolation	Type	EPS (+ voile de verre ≥ 100 g/m²)	EPS		
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à E	Euroclasse A1 à E	Euroclasse A1 à E	
	Épaisseur	≥ 50 mm	≥ 50 mm	≥ 50 mm	
	Compressibilité	EPS 100	EPS 100	EPS 100	
	Finition	Face supérieure	Nu	Voile de verre bitumé	Voile de verre minéralisé
		Face inférieure	Nu	Nu	Nu
	Mode de fixation	Fixé mécaniquement		Fixé mécaniquement	
Colle de l'isolant	Type	Sans objet		Sans objet	
	Quantité appliquée	Sans objet		Sans objet	
Pare-vapeur	Type	Bitumineux (selon NBN EN 13970)		Bitumineux (selon NBN EN 13970)	
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à E		Euroclasse A1 à E	
	Épaisseur	Toute épaisseur		Toute épaisseur	
	Mode de fixation	Tout mode		Tout mode	
Structure sous-jacente		Tôle d'acier profilée			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 22) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR								
Application		Sous-couche fixée mécaniquement, couche finale en adhérence totale soudée						
Épaisseur		Multicouche MVs 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm						
Pente		< 20 ° (36 %)						
Composants	Caractéristiques							
Membrane	Couleur		Non pertinent					
	Finition	Face supérieure	Talc/craie					
		Face inférieure	Talc/craie					
	Armature		PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)					
Mode de fixation		Soudée						
Colle de la membrane	Type		Sans objet pour le domaine d'application concerné					
	Quantité appliquée							
Sous-couche	Type		DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT					
	Réaction au feu		Euroclasse E					
	Épaisseur		≤ 3,0 mm					
	Mode de fixation		Fixée mécaniquement					
Isolation	Type		MW					
	Réaction au feu		Euroclasse A1 ou A2	Euroclasse A1 ou A2				
	Épaisseur		≥ 50 mm	≥ 100 mm				
	Compressibilité		-	-				
	Finition	Face supérieure	Nue	Nue				
		Face inférieure	Nue	Nue				
Mode de fixation		Fixée mécaniquement	Fixée mécaniquement			Collée		
Colle de l'isolant	Type		Sans objet		Sans objet		Toute colle reprise dans l'ATG de l'isolant appliqué	
	Quantité appliquée							
Pare-vapeur	Type		Sans	Tout type		Sans	Tout type	
	Réaction au feu			Euroclasse A1 à E			Euroclasse A1 à F ou non évaluée	
	Épaisseur			Toute épaisseur			Toute épaisseur	
	Mode de fixation			Tout mode			Tout mode	
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x) (sur tôle d'acier profilée), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant			Tôle d'acier profilée			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 23) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR								
Application		Sous-couche fixée mécaniquement, couche finale en adhérence totale soudée						
Épaisseur		Multicouche MVs 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm						
Pente		< 20 ° (36 %)						
Composants	Caractéristiques							
Membrane	Couleur	Non pertinent						
	Finition	Face supérieure	Talc/craie					
		Face inférieure	Talc/craie					
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR), PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)						
	Mode de fixation	Soudée						
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné						
	Quantité appliquée							
Sous-couche	Type	DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT						
	Réaction au feu	Euroclasse E						
	Épaisseur	≤ 3,0 mm						
	Mode de fixation	Fixée mécaniquement						
Isolation	Type	MW						
	Réaction au feu	Euroclasse A1 ou A2			Euroclasse A1 ou A2			
	Épaisseur	≥ 50 mm			≥ 100 mm			
	Compressibilité	-			-			
	Finition	Face supérieure	Voile de verre minéralisé			Voile de verre minéralisé		
		Face inférieure	Nue			Nue		
Mode de fixation	Fixée mécaniquement			Fixée mécaniquement		Collée		
Colle de l'isolant	Type	Sans objet			Sans objet		Toute colle reprise dans l'ATG de l'isolant appliqué	
	Quantité appliquée							
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type	Sans	Tout type	Sans	Tout type	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E		Euroclasse A1 à F ou non évaluée			
	Épaisseur		Toute épaisseur		Toute épaisseur			
	Mode de fixation		Tout mode		Tout mode			
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x) (sur tôle d'acier profilée), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant			Tôle d'acier profilée			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 24) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR										
Application		Sous-couche fixée mécaniquement, couche finale en adhérence totale collée								
Épaisseur		Multicouche MVc 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm								
Pente		< 20 ° (36 %)								
Composants	Caractéristiques									
Membrane	Couleur	Non pertinent								
	Finition	Face supérieure	Talc/craie							
		Face inférieure	Talc/craie							
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)								
Mode de fixation	Collée à froid									
Colle de la membrane	Type	DERBIBOND® S, DERBIBOND® NT								
	Quantité appliquée	1,00 à 1,50 kg/m ²								
Sous-couche	Type	DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT								
	Réaction au feu	Euroclasse E								
	Épaisseur	≤ 3,0 mm								
	Mode de fixation	Fixée mécaniquement								
Isolation	Type	PU								
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à F ou non évaluée	Euroclasse A1 à E		Euroclasse A1 à D		Euroclasse A1 à F ou non évaluée			
	Épaisseur	≥ 50 mm	≥ 50 mm		≥ 50 mm		≥ 50 mm			
	Compressibilité	-								
	Finition	Face supérieure	Voile de verre bitumé	Voile de verre minéralisé		Aluminium		Complexe multicouche aluminium		
		Face inférieure	Voile de verre minéralisé	Voile de verre minéralisé		Aluminium		Complexe multicouche aluminium		
	Mode de fixation	Fixé mécaniquement		Fixé mécaniquement		Fixé mécaniquement		Fixé mécaniquement		
Colle de l'isolant	Type	Sans objet		Sans objet		Sans objet		Sans objet		
	Quantité appliquée	Sans objet		Sans objet		Sans objet		Sans objet		
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type	Sans	Tout type	Sans	Tout type	Sans	Tout type	
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E		Euroclasse A1 à E		Euroclasse A1 à E			
	Épaisseur		Toute épaisseur		Toute épaisseur		Toute épaisseur			
	Mode de fixation		Tout mode		Tout mode		Tout mode			
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x) (sur tôle d'acier profilée), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant								

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 25) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR					
Application		Sous-couche fixée mécaniquement, couche finale en adhérence totale collée			
Épaisseur		Multicouche MVc 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm			
Pente		< 20 ° (36 %)			
Composants	Caractéristiques				
Membrane	Couleur	Non pertinent			
	Finition	Face supérieure	Talc/craie		
		Face inférieure	Talc/craie		
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR) PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)			
	Mode de fixation	Collée à froid			
Colle de la membrane	Type	DERBIBOND® S, DERBIBOND® NT			
	Quantité appliquée	1,00 à 1,50 kg/m ²			
Sous-couche	Type	DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT			
	Réaction au feu	Euroclasse E			
	Épaisseur	≤ 3,0 mm			
	Mode de fixation	Fixée mécaniquement			
Isolation	Type	EPS (+ voile de verre ≥ 100 g/m²)	EPS		
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à E	Euroclasse A1 à E	Euroclasse A1 à E	
	Épaisseur	≥ 50 mm	≥ 50 mm	≥ 50 mm	
	Compressibilité	EPS 100	EPS 100	EPS 100	
	Finition	Face supérieure	Nu	Voile de verre bitumé	Voile de verre minéralisé
		Face inférieure	Nu	Nu	Nu
	Mode de fixation	Fixé mécaniquement	Fixé mécaniquement	Fixé mécaniquement	
Colle de l'isolant	Type	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
	Quantité appliquée	Sans objet	Sans objet	Sans objet	
Pare-vapeur	Type	Bitumineux (selon NBN EN 13970)	Bitumineux (selon NBN EN 13970)	Bitumineux (selon NBN EN 13970)	
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à E	Euroclasse A1 à E	Euroclasse A1 à E	
	Épaisseur	Toute épaisseur	Toute épaisseur	Toute épaisseur	
	Mode de fixation	Tout mode	Tout mode	Tout mode	
Structure sous-jacente		Tôle d'acier profilée			

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 26) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBIGUM® SP FR, DERBIGUM® GC FR							
Application		Sous-couche fixée mécaniquement, couche finale en adhérence totale collée					
Épaisseur		Multicouche MVC					
Pente		3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm					
Pente		< 20 ° (36 %)					
Composants	Caractéristiques						
Membrane	Couleur	Non pertinent					
	Finition	Face supérieure	Talc/craie				
		Face inférieure	Talc/craie				
	Armature	PY150 + VV55 (DERBIGUM® SP FR), PY250 + VV55 (DERBIGUM® GC FR)					
	Mode de fixation	Collée à froid					
Colle de la membrane	Type	DERBIBOND® S, DERBIBOND® NT					
	Quantité appliquée	1,00 à 1,50 kg/m ²					
Sous-couche	Type	DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT					
	Réaction au feu	Euroclasse E					
	Épaisseur	≤ 3,0 mm					
	Mode de fixation	Fixée mécaniquement					
Isolation	Type	MW					
	Réaction au feu	Euroclasse A1 ou A2	Euroclasse A1 ou A2				
	Épaisseur	≥ 50 mm	≥ 100 mm				
	Compressibilité	-					
	Finition	Face supérieure	Voile de verre minéralisé				
		Face inférieure	Nue				
	Mode de fixation	Fixée mécaniquement	Fixée mécaniquement			Collée	
Colle de l'isolant	Type	Sans objet		Sans objet		Toute colle reprise dans l'ATG de l'isolant appliqué	
	Quantité appliquée						
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type	Sans	Tout type	Sans	Tout type
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E		Euroclasse A1 à F ou non évaluée		
	Épaisseur		Toute épaisseur		Toute épaisseur		
	Mode de fixation		Tout mode		Tout mode		
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x) (sur tôle d'acier profilée), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant			Tôle d'acier profilée		

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 27) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBICOLOR® FR			
	Application	En adhérence totale soudée	
		Monocouche TS	
	Épaisseur	4,0 mm	
	Pente	< 20 ° (36 %)	
Composants	Caractéristiques		
Membrane	Couleur	Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Paillettes / Granules / Olivines
		Face inférieure	Talc/craie
	Armature	PY+V170	
	Mode de fixation	Soudée	
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	
	Quantité appliquée		
Sous-couche	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	
	Réaction au feu		
	Épaisseur		
	Mode de fixation		
Isolation	Type	MW	
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à F ou non évaluée	
	Épaisseur	≥ 50 mm	
	Compressibilité	-	
	Finition	Face supérieure	Imprégnation au bitume
		Face inférieure	Nue
Mode de fixation	Fixée mécaniquement		
Colle de l'isolant	Type	Sans objet	
	Quantité appliquée		
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E
	Épaisseur		Toute épaisseur
	Mode de fixation		Tout mode
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non-combustible avec des ouvertures inférieures à 5 mm	

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 28) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBICOLOR® FR			
	Application	En adhérence totale soudée	
		Monocouche TS	
	Épaisseur	4,0 mm	
	Pente	< 20 ° (36 %)	
Composants	Caractéristiques		
Membrane	Couleur	Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Paillettes / Granules / Olivines
		Face inférieure	Talc/craie
	Armature	PY+V170	
	Mode de fixation	Soudée	
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	
	Quantité appliquée		
Sous-couche	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	
	Réaction au feu		
	Épaisseur		
	Mode de fixation		
Isolation	Type	Sans	
	Réaction au feu		
	Épaisseur		
	Compressibilité		
	Finition		Face supérieure
			Face inférieure
Mode de fixation			
Colle de l'isolant	Type	Sans objet	
	Quantité appliquée		
Pare-vapeur	Type	Sans	
	Réaction au feu		
	Épaisseur		
	Mode de fixation		
Structure sous-jacente		Tout système d'étanchéité à base de membrane(s) bitumineuse(s) avec une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la NBN EN 13501-5	

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 29) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBICOLOR® FR			
	Application	En adhérence totale soudée	
	Épaisseur	Multicouche TSs 4,0 mm	
	Pente	< 20 ° (36 %)	
Composants	Caractéristiques		
Membrane	Couleur	Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Paillettes / Granules / Olivines
		Face inférieure	Talc/craie
	Armature	PY+V170	
	Mode de fixation	Soudée	
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	
	Quantité appliquée		
Sous-couche	Type	DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT	
	Réaction au feu	Euroclasse E	
	Épaisseur	≤ 3,0 mm	
	Mode de fixation	Soudée	
Isolation	Type	CG	
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à E	
	Épaisseur	≥ 50 mm	
	Compressibilité	-	
	Finition	Face supérieure	Nu (recouvert d'un glacié de bitume refroidi), Imprégnation au bitume + film polyéthylène
		Face inférieure	Nu
Mode de fixation	Collée		
Colle de l'isolant	Type	Au bitume chaud, À la colle polymère	
	Quantité appliquée	Env. 5 kg/m ²	
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non évaluée
	Épaisseur		Toute épaisseur
	Mode de fixation		Tout mode
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non-combustible avec des ouvertures inférieures à 5 mm	

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 30) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBICOLOR® FR								
Application		En adhérence totale soudée						
Épaisseur		Multicouche TSs						
Pente		4,0 mm						
Pente		< 20 ° (36 %)						
Composants	Caractéristiques							
Membrane	Couleur		Non pertinent					
	Finition	Face supérieure	Paillettes / Granules / Olivines					
		Face inférieure	Talc/craie					
	Armature		PY+V170					
	Mode de fixation		Soudée					
Colle de la membrane	Type		Sans objet pour le domaine d'application concerné					
	Quantité appliquée							
Sous-couche	Type		DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT					
	Réaction au feu		Euroclasse E					
	Épaisseur		≤ 3,0 mm					
	Mode de fixation		Soudée					
Isolation	Type		MW					
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à F ou non évaluée	Euroclasse A1 ou A2				
	Épaisseur		≥ 50 mm	≥ 100 mm				
	Compressibilité		-	-				
	Finition	Face supérieure	Imprégnation au bitume		Imprégnation au bitume			
		Face inférieure	Nue		Nue			
Mode de fixation		Fixée mécaniquement		Fixée mécaniquement		Collé		
Colle de l'isolant	Type		Sans objet		Sans objet		Toute colle reprise dans l'ATG de l'isolant appliqué	
	Quantité appliquée		Sans objet		Sans objet		Toute colle reprise dans l'ATG de l'isolant appliqué	
Pare-vapeur	Type		Sans	Tout type		Sans	Tout type	
	Réaction au feu			Euroclasse A1 à E			Euroclasse F ou non évaluée	
	Épaisseur			Toute épaisseur			Toute épaisseur	
	Mode de fixation			Tout mode			Tout mode	
Structure sous-jacente		Tout support bois, tout support non-combustible avec des ouvertures inférieures à 5 mm						

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 31) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBICOLOR® FR			
Application		En adhérence totale collée à froid	
Épaisseur		Multicouche TCc	
Pente		< 20 ° (36 %)	
Composants	Caractéristiques		
Membrane	Couleur	Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Paillettes / Granules / Olivines
		Face inférieure	Talc/craie
	Armature	PY+V170	
	Mode de fixation	Collée à froid	
Colle de la membrane	Type	DERBIBOND® S, DERBIBOND® NT	
	Quantité appliquée	1,00 à 1,50 kg/m ²	
Sous-couche	Type	DERBICOAT® S, DERBICOAT® HP, DERBICOAT® NT	
	Réaction au feu	Euroclasse E	
	Épaisseur	≤ 3,0 mm	
	Mode de fixation	Collée à froid (DERBIBOND® NT) (1,0 à 1,5 kg/m ²)	
Isolation	Type	PU	
	Réaction au feu	Euroclasse A1 à E	
	Épaisseur	≥ 50 mm	
	Compressibilité	-	
	Finition	Face supérieure	Voile de verre minéralisé
		Face inférieure	Voile de verre minéralisé
	Mode de fixation	Fixé mécaniquement	
Colle de l'isolant	Type	Sans objet	
	Quantité appliquée		
Pare-vapeur	Type	Sans	Tout type
	Réaction au feu		Euroclasse A1 à E
	Épaisseur		Toute épaisseur
	Mode de fixation		Tout mode
Structure sous-jacente		Tout/tous autre(s) matériau(x), y compris tout système d'étanchéité bitumineux ou synthétique existant	

ANNEXE A

Tableau 1 (suite 32) – Domaine d'application des systèmes ayant une résistance à un feu extérieur de classe B_{ROOF}(f1) selon la classification en vigueur ⁽³⁾

DERBICOLOR® WSL			
Application		Fixée mécaniquement (dans le recouvrement)	
Épaisseur		Monocouche MV	
Pente		4,0 mm	
		< 20 ° (36 %)	
Composants	Caractéristiques		
Membrane	Couleur	Non pertinent	
	Finition	Face supérieure	Paillettes / Granules / Olivines
		Face inférieure	Talc/craie
	Armature	PY+V210	
	Mode de fixation	Fixée mécaniquement	
Colle de la membrane	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	
	Quantité appliquée		
Sous-couche	Type	Sans objet pour le domaine d'application concerné	
	Réaction au feu		
	Épaisseur		
	Mode de fixation		
Isolation	Type	EPS	
	Réaction au feu	Euroclasse B à F	
	Épaisseur	≥ 50 mm	
	Compressibilité	EPS 100	
	Finition	Face supérieure	Voile de verre bitumé
		Face inférieure	Nu
	Mode de fixation	Fixé mécaniquement	
Colle de l'isolant	Type	Sans objet	
	Quantité appliquée		
Pare-vapeur	Type	Sans	
	Réaction au feu		
	Épaisseur		
	Mode de fixation		
Structure sous-jacente		Tôle d'acier profilée	