

## Technische Goedkeuring ATG met Certificatie



Ruwbouw - Draagstructuren  
Vezels voor gebruik in  
cementgebonden mengsels

**DRAMIX®**  
voor gebruik in beton

Geldig van 10/11/2022  
tot 09/11/2027

## Goedkeurings- en certificatieoperator



Belgian Construction Certification Association  
Kantersteen 47 – 1000 Brussel  
www.bcca.be – info@bcca.be

### Goedkeuringshouder:

N.V. BEKAERT  
Bekaertstraat 2  
8550 ZWEEGEM  
Tel.: +32 (0)56 76 61 11  
Website: <https://dramix.bekaert.com>  
E-mail: [infobuilding@bekaert.com](mailto:infobuilding@bekaert.com)

@ BEKAERT  
better together

**Dramix®**  
3D 4D 5D

## 1 Doel en draagwijdte van de technische goedkeuring

Deze technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling van het product (zoals hieronder beschreven) door de door de BUTgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA, voor de in deze technische goedkeuring vermelde toepassing.

De technische goedkeuring legt de resultaten vast van het goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan, de opvatting van het product en de betrouwbaarheid van de productie.

De technische goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de goedkeuringshouder.

Het behouden van de technische goedkeuring vereist dat de goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product aangetoond blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van het product met de technische goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUTgb toevertrouwd aan een onafhankelijke certificatieoperator, BCCA.

De goedkeuringshouder moet de onderzoeksresultaten, opgenomen in de technische goedkeuring, in acht nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUTgb of de certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de goedkeuringshouder dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doet.

De technische goedkeuring en de certificatie van de overeenkomstigheid van het product met de technische goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De technische goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUTgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Opmerking: In deze technische goedkeuring wordt steeds de term "aannemer" gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die de werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als andere hiervoor vaak gebruikte termen zoals "uitvoerder", "installateur" en "verwerker".

## 2 Voorwerp en beoogde toepassing

De technische goedkeuring behandelt DRAMIX® staalvezels van het type 3D, 4D en 5D en de mengvezel DRAMIX® Duo 100 bestemd voor het gebruik in beton, toegepast in ter plaatse gestorte bouwonderdelen of in geprefabriceerde bouwelementen en producten. De staalvezels zijn beschikbaar in verschillende diameters en lengtes.

## 3 Toepassingsgebied / gebruiksgrenzen

De technische goedkeuring heeft betrekking op de globale geschiktheid van staalvezels en de mengvezel voor het gebruik in beton. Ze slaat op de impact van de toevoeging van de vezels op de mengbaarheid en gespecificeerde eigenschappen van beton:

- Homogene verdeling van de vezels in het mengsel;
- Verwerkbaarheid;
- Volumemassa, het luchtgehalte en het watergehalte;
- Druksterkte;
- Bleeding en ontmenging.

Om deze impact te begroten werd een proefprogramma uitgevoerd op gestandaardiseerde betonsamenstellingen (zie § 8).

Voor de bepaling van de geschiktheid van de vezels voor het bereiken van welbepaalde prestaties (bv. residuele buigtreksterkte) van betonsamenstellingen en voor de werkelijk gerealiseerde bouwelementen en bouwdelen waarin het beton is verwerkt (wanden, vloerplaten, kolommen, ...) dienen bijkomende proeven uitgevoerd te worden. Deze maken niet het voorwerp uit van voorliggende ATG.

## 4 Identificatie van de door de goedkeuringshouder in de handel gebrachte staalvezels en mengvezel

### 4.1 Identificatie van de producten

Onderstaande DRAMIX® staalvezels en de mengvezel DRAMIX® Duo 100 worden onder de verantwoordelijkheid van de goedkeuringshouder in de handel gebracht of op de markt aangeboden.

De identificatie van de vezels is opgenomen in Tabel 2a.

De verschillende DRAMIX® staalvezels worden aangeduid met een 5- of 6-delige letter- en cijfercode (zie Tabel 1).

### 4.2 Materialen

#### 4.2.1 Staaldraad

Voor het vervaardigen van de staalvezels wordt gebruik gemaakt van laagkoolstof staaldraad. Enkel voor types Dramix® 5D wordt koolstofdraad gebruikt. Het zink voor het verzinken van draad wordt gewonnen uit zinktegels van de kwaliteit Zn 99.95 volgens NBN EN ISO 752:1981.

De treksterkte van de staaldraad is vermeld in Tabel 2a.

### 4.3 Productie

De Dramix® staalvezels worden geproduceerd in de volgende productieplaatsen:

- Bekaert Petrovice (Tsjechië);
- Bekaert Mukand Wire Industries Lonand (Indië);
- Bekaert Izmit Steel Cord Industry and Trade (Turkije).

Tabel 1 – Codering van de vezels

Letter- of cijfercode	Betekenis
<b>L1 – Productfamilie – soort vezel</b>	
3D	Staalraadvezel met eindverankering
4D	Staalraadvezel met anderhalve eindverankering
5D	Staalraadvezel met dubbele eindverankering
<b>C2 – Prestatieklasse (is bij benadering L/d)</b>	
45	Prestatieklasse 45
55	Prestatieklasse 55
65	Prestatieklasse 65
80	Prestatieklasse 80
<b>C3 – Vezellengte</b>	
L in mm (35, 40, 50, 60)	Indicatieve lengte L van de vezel in mm
<b>L4 – Bescherm laag</b>	
B	Niet-verzinkte vezels
G	Verzinkte vezels
<b>L5 – groepering</b>	
G	Gekleefde vezels
L	Losse vezels
<b>L6 – extra eigenschappen</b>	
	standaard product
P	Premium: product met verbeterde eigenschappen (vb. hogere treksterkte)
E	grotere hoeken van de eindverankering

#### 4.3.1 Losse gehaakte vezels

Een getrokken draad wordt geprofileerd en op lengte gebracht tot losse gehaakte vezels.

#### 4.3.2 Gekleefde vezels

Een reeks getrokken draden worden naast elkaar gelijmd tot een gekleefde platte band. Vervolgens wordt de band geprofileerd en op lengte gesneden tot bundels gekleefde gehaakte vezels.

### 4.4 Geometrie en toleranties

Per productfamilie: 3D, 4D, 5D verschilt de geometrie

- 3D: Staalraadvezel met eindverankering (figuur 1)
- 4D: Staalraadvezel met anderhalve eindverankering (figuur 2)
- 5D: Staalraadvezel met dubbele eindverankering (figuur 3)

Begrippen en aanduidingen (zie Tabel 2b):

- L: De nominale lengte in mm
- d: De nominale draaddiameter in mm
- De hoek waarover de draad is geplooid:
  - $\alpha, \alpha'$  (3D);
  - a, a', b, b', c, c' (4D);
  - a, a', b, b', c, c', d, d' (5D).
- De lengte in mm van de geplooidde uiteinden:
  - l, l' (3D);
  - L1, L1', L2, L2', L3, L3' (4D);
  - L1, L1', L2, L2', L3, L3', L4, L4' (5D).
- De profielhoogte in mm:
  - h, h' (3D);
  - h1, h1', h2, h2' (4D, 5D).

Tabel 2 a – Identificatie en eigenschappen van de vezels

Vezeltype Dramix® L1 C2/C3L4L5L6	Nominale lengte L (+/- 10 %) (NBN EN 14889-1 § 5.2)	Nominale diameter d (+/- 10 %) (NBN EN 14889-1 § 5.2)	Slankheid L/d (+/- 15 %)	Coating	Nominale treksterkte van de staaldraad Rm (**) (+/- 15 %) (NBN EN 14889-1 § 5.3)	Productieplaats (***)
	(mm)	(mm)	(-)		(N/mm <sup>2</sup> )	
3D 80/60 BG	60	0,75	80	Niet verzinkt	1225	CZ / I / T
3D 80/50 BG	50	0,62	81		1270	CZ / I
3D 65/60 BG	60	0,90	67		1160	CZ / I / T
3D 65/40 BG	41	0,62	66		1270	CZ / I
3D 65/35 BG	35	0,55	64		1345	CZ / I / T
3D 55/60 BG	60	1,05	57		1115	CZ / I
3D 80/60 GG	60	0,75	80	Verzinkt (min. 30 g/m <sup>2</sup> )	1350	CZ
3D 65/60 GG	60	0,90	67		1240	CZ
3D 65/40 GG	41	0,62	66		1440	CZ
3D 65/35 GG	35	0,55	64		1550	CZ
3D 55/60 BL	60	1,05	57	Niet verzinkt	1115	CZ / I
3D 45/50 BL	50	1,05	48		1115	CZ / I
4D 55/50 BG	51	0,90	57		1600	CZ / I / T
4D 55/60 BG	61	1,05	58		1450	CZ / I
4D 65/60 BG	61	0,90	68		1600	CZ / I / T
4D 65/50 BG	51	0,75	68		1800	CZ
4D 65/35 BG	36	0,55	65		1850	CZ / I
4D 80/60 BG	61	0,75	81		1800	CZ / I / T
4D 80/60 BGE	61	0,75	81		1800	CZ / I / T
4D 80/60 BGP	61	0,75	81		2200	CZ / I / T
4D 80/60 GG	61	0,75	81	Verzinkt (min. 30 g/m <sup>2</sup> )	1800	CZ
5D 65/60 BG	62	0,90	69	Niet verzinkt	2300	CZ / I
5D 65/60 GG	62	0,90	69	Verzinkt (min. 30 g/m <sup>2</sup> )	2300	CZ
Duo 100 (*)	60	0,75	80	Niet verzinkt	1225	CZ

(\*): Dit is een voorverpakt mengsel van 10 kg "DRAMIX® 3D 80/60BG" en 600 g "Duomix® M12" polypropyleen (PP) vezels.  
(\*\*): 95 % van de individuele waarden moeten voldoen aan het criterium, rekening houdend met de toleranties zoals vermeld in tabel 5.3 van NBN EN 14889-1.  
(\*\*\*) "CZ": Bekaert Petrovice (Tsjechië), "I": Bekaert Lonand (Indië), "T": Bekaert Izmit (Turkije)

Tabel 2 b – Geometrie en toleranties

Kenmerk	Minimale waarde	Maximale waarde	Opmerkingen
<b>Hoeken</b>			
$\alpha, \alpha'$	30°	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>in de plooi mag geen scheur of barst voorkomen (te controleren met binoculair, richtwaarde van de vergroting x 20)</li> <li>hoek aan beide zijden niet noodzakelijk gelijk</li> </ul>
a, a', b, b', c, c', d, d' (*) (afhankelijk van het type)	15°	50°	
<b>Lengte van de uiteinden</b>			
(l, l')	1,5 mm	4,0 mm	-
L1, L1', L2, L2', L3, L3', L4, L4' (*)	1,4 mm	4,2 mm	Afhankelijk van het type
<b>Profiel diepte</b>			
(h, h')	0,75 mm	-	-
h1, h1', h2, h2' (*)	0,5 mm	5,3 mm	Afhankelijk van het type

(\*): Geeft de minimale en maximale waarden aan waaraan de gemiddelde waarde moet voldoen.




Fig. 1 – Vorm van de 3D staalvezel




Fig. 2 – Vorm van de 4D staalvezel




Fig. 3 – Vorm van de 5D staalvezel

#### 4.5 Zinkhoeveelheid (voor verzinkte vezels)

De hoeveelheid zink wordt gravimetrisch bepaald aan de hand van 10 g staalvezels en dient minstens 30 g/m<sup>2</sup> te bedragen.

#### 4.6 Verpakking

De staalvezels worden standaard verpakt in zakken van 10 of 20 kg of in big bags (800 tot 1100 kg).

Op elke verpakking wordt het volgende vermeld:

- Vezeltype;
- Nettogewicht;
- Streepjescode (voor traceerbaarheid);
- Fabricagedatum;
- Productieplaats;
- For use in concrete only.

Oververpakkingen (paletten en grote eenheden) zijn voorzien van een etiket met vermelding van:

- Vezeltype;
- Nettogewicht;
- De vermelding "For use in concrete only".

### 5 Identificatie van andere systeemcomponenten (hulpcomponenten)

#### 5.1 Draagwijdte

De hieronder opgesomde componenten worden al dan niet onder de verantwoordelijkheid van de goedkeuringshouder in de handel gebracht of op de markt aangeboden, maar werden niet onderzocht tijdens het goedkeuringsonderzoek. De gebruiksgeschiktheid ervan wordt ook niet door de certificatieoperator gecertificeerd.

##### 5.1.1 Lijm

De lijm voor het samenkleven van de staalraadvezels in bundels is een in water afbreekbare lijm op basis van polyvinylacetaat.

De lijmsamenstelling is verschillend voor de verzinkte en de niet verzinkte vezels. De lijmtypes zijn de volgende:

- Standaardlijm voor de niet-verzinkte vezels;
- Passiverende lijm voor de verzinkte vezels, welke er voor zorgt dat er geen waterstof op en rond de vezels gevormd wordt bij contact met het cement.

##### 5.1.2 Polypropyleenvezels

De polypropyleenvezels in DRAMIX® DUO100 hebben de volgende kenmerken:

- Lengte: 12,5 mm ± 2 mm;
- Filamentdoormeter: 17-34 μ (indicatieve waarde).

### 6 Merking

Aanvullend op de vereisten vermeldt in §4.6, heeft de Goedkeuringshouder het recht om met betrekking tot de in hoofdstuk 4 beschreven producten en volgens de regels van het merk gebruik te maken van het ATG-Beeldmerk, met vermelding van de ATG-aanwijzer (ATG 1857).

## 7 Uitvoering

Bij het verwerken van de vezels dienen de richtlijnen van de fabrikant te worden gevolgd en dient rekening te worden gehouden met de eisen gesteld aan het te realiseren beton. In het bijzonder dient op het volgende te worden gelet:

- De staalvezels of mengvezels moeten rechtstreeks in de centrale menger worden toegevoegd of in de truckmixer op de betoncentrale, met behulp van een trechter (by-pass) of transportband of een andere methode die een goede verdeling van de vezels toelaat.
- Voor het toevoegen van de mengvezel DRAMIX® DUO 100 moet de laadinstallatie voldoende afgeschermd worden tegen wind of tocht.
- De samengekleefde vezels mogen vóór verwerking niet blootgesteld worden aan vocht.
- De snelheid van loskomen van in groepen samengekleefde vezels wordt beïnvloed door de betonsamenstelling en de mengwijze.

Tevens kan de opslag van in bundels samengekleefde vezels bij temperaturen boven 60 °C, ten gevolge van veroudering van de lijm, leiden tot een wijziging van de snelheid van het loskomen van de vezels. Bij de verwerking van de vezels moet de temperatuur van de vezels minimaal 5 °C bedragen.

In alle toepassingen kunnen laag-koolstofstaal en niet-verzinkte vezels worden gebruikt. Voor esthetische toepassingen, waar het uitzicht belangrijk is en ook oppervlakkige roestvorming moet vermeden worden, worden verzinkte vezels aanbevolen.

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar het vermijden van bleeding en ontmenging. Dit hangt af van het gebruikte type superplastificeerder. Dit is een bijzonder aandachtspunt voor de gebruiker bij de opmaak van het mengselontwerp en het initiële onderzoek.

## 8 Resultaten van het goedkeuringsonderzoek

De in dit hoofdstuk opgenomen informatie betreft het resultaat van het door de BUtgb aangeduide goedkeuringsoperator uitgevoerde goedkeuringsonderzoek.

### 8.1 Verwerkbaarheid en homogene verdeling van de vezels in beton

Om de impact van het toevoegen van maximale doseringen vezels aan beton te begroten werd een proefprogramma uitgevoerd op gestandaardiseerde betonsamenstellingen.

Deze samenstellingen dekken de meest gangbare samenstellingen af die in de praktijk worden gebruikt. De parameters werden zo gekozen dat ze een nadelige situatie inhouden voor de homogene verdeling van de vezels en de verwerkbaarheid van het beton. De kenmerken van deze mengsels worden vermeld in Tabel 3.

Tabel 3 – Gestandaardiseerde betonsamenstellingen

Component	Samenstelling 1 C25/30 EE2		Samenstelling 2 C35/45 EE4	
	Type	Dosering (kg/m <sup>3</sup> )	Type	Dosering (kg/m <sup>3</sup> )
<b>Cement</b>	CEM III/A 42,5 N	300	CEM III/A 42,5 N	340
<b>Water / cement-factor</b>	0,55	165	0,45	153
<b>Consistentie</b>	Plastisch / superplastisch S3 (130 mm) F3 (450 mm)		Plastisch / superplastisch S3 (130 mm) F3 (450 mm)	
<b>Inert skelet</b>	Zie figuur 4		Zie figuur 4	
<b>Type granulaat</b>	Kalksteen		Kalksteen	
<b>D<sub>max</sub></b>	22 mm		22 mm	




Fig. 4 – Inert skelet samenstelling 1 en 2

Om de diversiteit van de vezeltypes op een representatieve manier te beoordelen, worden twee referentie vezeltypes beproefd:

- 3D 80/60 GG
- 5D 65/60 GG

Voor elk vezeltype van Tabel 5 zijn de resultaten van het overeenkomstige referentie vezeltype maatgevend voor de impact van het toevoegen van de maximale dosering vezels aan beton.

Het resultaat van dit onderzoek is enerzijds een maximale dosering per vezeltype die toelaat om een homogene verdeling te bekomen bij toevoeging volgens de voorschriften vermeld in § 7 en anderzijds het verlies aan consistentie dat bij toevoeging van deze maximale dosering wordt vastgesteld. Door middel van toevoeging van hulpstof werd het beton met de maximale dosering aan vezels opnieuw tot zijn oorspronkelijke consistentie gebracht (de consistentie die gemeten werd voor het toevoegen van de vezels) ter visuele beoordeling van de bleeding en ontmenging en het aanmaken van de proefstukken ter bepaling van de druksterkte. Het resultaat van de proeven is opgenomen in Tabel 4.

**Tabel 4 – Resultaat van het onderzoek naar de verwerkbaarheid**

Onderzocht mengsel	Consistentie voor toevoegen van de vezels (*)	Consistentie na toevoegen van de vezels (*)
C25/30 EE2, D <sub>max</sub> = 22 mm 50 kg/m <sup>3</sup> type 3D 80/60 GG	S3 (120 mm)	S1 (10 mm)
C35/45 EE4, D <sub>max</sub> = 22 mm 50 kg/m <sup>3</sup> type 3D 80/60 GG	S3 (140 mm)	S1 (10 mm)
C25/30 EE2, D <sub>max</sub> = 22 mm 40 kg/m <sup>3</sup> type 5D 65/60 GG	S3 (120 mm)	S1 (20 mm)
C35/45 EE4, D <sub>max</sub> = 22 mm 40 kg/m <sup>3</sup> type 5D 65/60 GG	S3 (140 mm)	S1 (10 mm)
(*): De consistentie van het mengsel wordt bepaald op basis van NBN EN 12350-2.		

De proeven tonen aan dat binnen de randvoorwaarden van de beproefde mengsels met de vermelde maximale dosering homogene mengsels kunnen worden vervaardigd. Dit betekent dat de afwijking tussen de verklaarde en gemeten dosering beperkt blijft tot 5 % en dat de schommelingen tussen metingen in eenzelfde mengsel beperkt blijven tot 10 % van het gemiddelde van de gemeten vezelgehaltenes.

De beproefde mengsels worden representatief geacht voor alle gelijkaardige mengsels met gelijke of kleinere waarden van D<sub>max</sub> en voor mengsels met de maximale doseringen van andere vezels zoals vermeld in Tabel 5. Voor deze betonmengsels met het maximum of een lager vezelgehalte kan de betonproducent aannemen dat de toevoeging van de vezels volgens de voorschriften vermeld in § 7 kan leiden tot een homogene verdeling van de vezels. De opgegeven consistentie bij toevoegen van het maximum vezelgehalte is een richtwaarde voor de betonproducent. Voor elke betonsamenstelling en voor elk vezelgehalte dient door de betonproducent de nodige hulpstofcorrectie vastgelegd te worden voor het garanderen van de gespecificeerde consistentie. Bijzondere aandacht dient daarbij uit te gaan naar het vermijden van ontmenging en bleeding. Dit hangt af van het gebruikte type superplastificeerder. Dit is een bijzonder aandachtspunt voor de gebruiker bij de opmaak van het mengselontwerp en het initiële onderzoek.

Het resultaat van het uitgevoerde onderzoek heeft geen betrekking op specifieke betonsamenstellingen met afwijkende samenstellingsparameters (discontinue mengsels, zelfverdichtend beton, ...). Voor deze samenstellingen dient de geschiktheid en homogeniteit geval per geval bepaald en geverifieerd te worden.

De toevoeging van de vezels dient steeds te gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant.

**Tabel 5 – Doseringen**

Vezeltype	Maximale dosering in beton type 1: C25/30 EE2, D <sub>max</sub> = 22 mm	Maximale dosering in beton type 2: C35/45 EE4, D <sub>max</sub> = 22 mm	Referentie vezeltype
3D 80/60 BG	50	50	3D 80/60 GG
3D 80/50 BG	50	50	
3D 65/60 BG	50	50	
3D 65/40 BG	50	50	
3D 65/35 BG	50	50	
3D 55/60 BG	50	50	
3D 80/60 GG	50	50	
3D 65/60 GG	50	50	
3D 65/40 GG	50	50	
3D 65/35 GG	50	50	
3D 55/60 BL	50	50	
3D 45/50 BL	50	50	
4D 55/50 BG	40	40	
4D 55/60 BG	40	40	
4D 65/60 BG	40	40	
4D 65/50 BG	40	40	
4D 65/35 BG	40	40	
4D 80/60 BG	35	35	
4D 80/60 BGE	35	35	
4D 80/60 BGP	35	35	
4D 80/60 GG	35	35	
5D 65/60 BG	40	40	
5D 65/60 GG	40	40	
Duo 100 (*)	10,6	10,6	3D 80/60 GG
(*): Dit is een voorverpakt mengsel van 10 kg "DRAMIX® 3D 80/60BG" en 600 g "Duomix® M12" polypropyleen (PP) vezels.			

**8.2 Andere eigenschappen van het vezelbeton**

Naast de invloed op de verwerkbaarheid en consistentie werd tijdens de proeven de impact van de maximale vezeldosering nagegaan op de volgende eigenschappen in de gestandaardiseerde betonsamenstellingen:

- De volumemassa (volgens NBN EN 12350-6);
- Het luchtgehalte (volgens NBN EN 12350-6);
- Het watergehalte door droging (volgens TRA 550 versie 3.1 – A2.3);
- De druksterkte na 7 en 28 dagen (volgens NBN EN 12390-3);
- Bleeding en ontmenging (visueel).

De resultaten van deze proeven worden weergegeven in Tabel 6 en Tabel 7

Tijdens de proeven werd bij het aanmaken van het vezelbeton met verzinkte staalvezels visueel geen waterstofvorming vastgesteld (zie § 5.2.7 van NBN EN 206:2014).

**Tabel 6 – Resultaten van het onderzoek op de verse specie**

Onderzocht mengsel	Volumemassa		Luchtgehalte		Watergehalte		Bleeding en ontmenging	
	voor (*) (kg/m <sup>3</sup> )	na (**) (kg/m <sup>3</sup> )	voor (*) (%)	na (**) (%)	voor (*) (%)	na (**) (%)	voor (*) (-)	na (**) (-)
C25/30 EE2, D <sub>max</sub> = 22 mm 50 kg/m <sup>3</sup> type 3D 80/60 GG	2372	2420	3,2	2,9	7,6	7,7	neen	neen
C35/40 EE4, D <sub>max</sub> = 22 mm 50 kg/m <sup>3</sup> type 3D 80/60 GG	2420	2470	2,2	1,4	6,8	7,2	neen	ja (***)
C25/30 EE2, D <sub>max</sub> = 22 mm 40 kg/m <sup>3</sup> type 5D 65/60 GG	2380	2430	3,2	2,8	7,1	7,0	neen	neen
C35/45 EE4, D <sub>max</sub> = 22 mm 40 kg/m <sup>3</sup> type 5D 65/60 GG	2390	2420	3,0	2,8	7,0	6,9	Neen	neen

(\*) : "voor" betreft het resultaat op de verse specie voor het toevoegen van de vezels.  
(\*\*) : "na" betreft het resultaat op de verse specie na het toevoegen van de vezels.  
(\*\*\*) : ontmenging: Dit is een bijzonder aandachtspunt voor de gebruiker bij de opmaak van het mengselontwerp en het initiële onderzoek.

**Tabel 7 – Resultaten van het onderzoek op het verhard beton**

Onderzocht mengsel	Druksterkte na 7 dagen		Druksterkte na 28 dagen	
	Beton zonder vezels (N/mm <sup>2</sup> )	Beton met vezels (N/mm <sup>2</sup> )	Beton zonder vezels (N/mm <sup>2</sup> )	Beton met vezels (N/mm <sup>2</sup> )
C25/30 EE2, D <sub>max</sub> = 22 mm 50 kg/m <sup>3</sup> type 3D 80/60 GG	28,6	39,4	55,5	60,2
C35/40 EE4, D <sub>max</sub> = 22 mm 50 kg/m <sup>3</sup> type 3D 80/60 GG	58,1	59,2	65,4	74,3
C25/30 EE2, D <sub>max</sub> = 22 mm 40 kg/m <sup>3</sup> type 5D 65/60 GG	38,3	44,5	56,6	62,5
C35/45 EE4, D <sub>max</sub> = 22 mm 40 kg/m <sup>3</sup> type 5D 65/60 GG	47,7	49,8	70,3	71,7

## 9 Voorwaarden

- A. De technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op het product, de kit of het systeem, vermeld op de voorpagina van deze technische goedkeuring.
- B. Enkel de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler kunnen aanspraak maken op de technische goedkeuring.
- C. De goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler mogen geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, het ATG-merk, de technische goedkeuring of het goedkeuringsnummer, voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de technische goedkeuring of voor een product, kit of systeem alsook de eigenschappen of kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring.
- D. Informatie die door de goedkeuringshouder, de verdeler of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ... ) van het product, de kit of het systeem, die het voorwerp zijn van de technische goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de technische goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de technische goedkeuring wordt verwezen.
- E. De goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de goedkeurings- en de certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUtgb, de goedkeurings- en de certificatieoperator oordelen dat de technische goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.
- F. De technische goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product, de kit of het systeem. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, de kit of het systeem, zoals beschreven in de technische goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- G. De intellectuele eigendomsrechten betreffende de technische goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUtgb.
- H. Verwijzingen naar de technische goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van de ATG-aanwijzer (ATG 1857) en de geldigheidstermijn.
- I. De BUtgb, de goedkeuringsoperator en de certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet nakomen door de goedkeuringshouder of de verdeler van de bepalingen van dit artikel 9.



De technische goedkeuring is gepubliceerd door de BUTgb, onder verantwoordelijkheid van de goedkeuringsoperator, BCCA, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "RUWBOUW & BOUWSYSTEMEN", verleend op 22 juni 2021.

Daarnaast bevestigde de certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 10 november 2022.

Deze ATG vervangt ATG 1857, geldig vanaf 30/08/2021 tot 29/08/2026. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versies worden hieronder opgesomd:

#### Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie

Toevoeging van de vezels Dramix 4D 80/60 BGE, Dramix 4D 80/60 GG, Dramix 4D 65/50 BG en Dramix 4D 65/35 geproduceerd in diverse productieplaatsen die reeds onder de certificatie vallen.

Voor de BUTgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces

Voor de goedkeurings- en certificatieoperator

  
Eric Winnepenninckx,  
Secretaris-generaal

  
Benny De Blaere,  
Directeur

  
Olivier Delbrouck,  
Directeur-generaal

De technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:

- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze technische goedkeuring;
- doorlopend aan de controle door de certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de technische goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de technische goedkeuring van de BUTgb website worden verwijderd. Technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUTgb website ([www.butgb-ubatc.be](http://www.butgb-ubatc.be)) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de technische goedkeuring kan geconsulteerd worden d.m.v. de hiernaast afgebeelde QR-code.



De BUTgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011. De door de BUTgb vzw aangeduide certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC ([www.belac.be](http://www.belac.be)) accreditbaar systeem.

De BUTgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:



European Organisation for Technical Assessment  
[www.eota.eu](http://www.eota.eu)



Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw  
[www.ueatc.eu](http://www.ueatc.eu)



World Federation of Technical Assessment Organisations  
[www.wftao.com](http://www.wftao.com)