

## Technische Goedkeuring ATG met Certificatie



**DAKEN**  
**DAKAFDICHTINGSSYSTEEM**

**THERMOPLASTISCH**  
**ELASTOMEER/**  
**ELASTOMEERBITUMEN**

**DUO HIGH TECH**  
**DUO HIGH TECH FC**  
**DUO HIGH TECH AERO**  
**DUO HIGH TECH AERO FC**  
**DUO HIGH TECH MECANO**  
**DUO HIGH TECH MECANO FC**

Geldig van 04/09/2023  
tot 03/09/2028

Goedkeurings- en Certificatie-operator



Belgian Construction Certification Association  
Kantersteen 47 – 1000 Brussel  
[www.bcca.be](http://www.bcca.be) – [info@bcca.be](mailto:info@bcca.be)

### Goedkeuringshouder:

SOPREMA NV  
Bouwvelven 5  
2280 GROBBENDONK  
Tel.: +32 (0)14 23 07 07  
Fax: +32 (0)14 23 07 77  
Website: [www.soprema.be](http://www.soprema.be)  
E-mail: [info@soprema.be](mailto:info@soprema.be)

## 1 Doel en draagwijdte van de technische goedkeuring

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling van het systeem (zoals hierboven beschreven) door de door de BUTgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA, voor de in deze technische goedkeuring vermelde toepassing.

De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de identificatie van de relevante eigenschappen van het systeem in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan, de opvatting van het product en de betrouwbaarheid van de productie.

De Technische Goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de Goedkeuringshouder.

Het behouden van de Technische Goedkeuring vereist dat de Goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het systeem aangetoond blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van het systeem met de Technische Goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUTgb toevertrouwd aan een onafhankelijke certificatieoperator, BCCA.

De Goedkeuringshouder moet de onderzoeksresultaten, opgenomen in de Technische Goedkeuring, in acht nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan derden. De BUTgb of de Certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de Goedkeuringshouder dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doet.

De Technische Goedkeuring en de certificatie van de overeenkomstigheid van het systeem met de Technische Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De Technische Goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUTgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Opmerking: In deze technische goedkeuring wordt steeds de term "aannemer" gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die de werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als andere hiervoor vaak gebruikte termen zoals "uitvoerder", "installateur" en "verwerker".

## 2 Voorwerp

Deze goedkeuring heeft betrekking op een dakafdichtingssysteem voor platte en hellende daken met toepassingsdomein zoals vermeld in de plaatsingsfiches (Tabel 20, Tabel 21 en Tabel 22) en annex A <sup>(1)</sup>.

Het systeem bestaat uit de dakafdichtingsmembranen DUO HIGH TECH (FC), DUO HIGH TECH AERO (FC), DUO HIGH TECH MECANO (FC) die samen met de in deze goedkeuring beschreven hulpcomponenten moeten worden toegepast in overeenstemming met de uitvoeringsvoorschriften die in § 5 worden beschreven

De dakafdichtingsmembranen worden onderworpen aan een productcertificatie volgens het toepasselijke ATG-certificatiereglement. Deze certificatieprocedure bestaat uit een doorlopende productiecontrole door de fabrikant, aangevuld met een regelmatig extern toezicht daarop door de door de BUTgb vzw toegewezen certificatie-instelling.

De goedkeuring van het volledige systeem steunt bovendien op het gebruik van hulpcomponenten waarvan via een attestering vertrouwen wordt gegeven betreffende het voldoen aan de prestaties of identificatiecriteria aangegeven in § 3.2.

## 3 Materialen, componenten van het dakafdichtingssysteem

### 3.1 Dakafdichtingsmembranen

Tabel 1 – Overzicht van de verschillende membranen

Merksnaam	Omschrijving
DUO HIGH TECH (FC)	thermoplastisch elastomeer / elastomeer gemodificeerd gebitumineerd membraan met een inlage van polyester glas(vlies)combinatie
DUO HIGH TECH AERO (FC)	thermoplastisch elastomeer / elastomeer gemodificeerd gebitumineerd membraan met een inlage van polyester glascombinatie. De onderzijde is voorzien van een dampdrukverdelend patroon.
DUO HIGH TECH MECANO (FC)	thermoplastisch elastomeer / elastomeer gemodificeerd gebitumineerd membraan met een inlage van polyester glas(vlies)-combinatie. Het membraan heeft een bredere zelfkant.

De vermelde membranen kunnen gebruikt worden als toplaag voor de in deze technische goedkeuring voorziene dichtingssystemen. Ze staan in voor de waterdichtheid voor zover ze volgens de voorschriften van § 5 en de plaatsingsfiches worden geplaatst.

#### 3.1.1 Beschrijving van de membranen

De DUO HIGH TECH (FC), DUO HIGH TECH AERO (FC) en DUO HIGH TECH MECANO (FC) membranen worden bekomen door het drenken en bekleden van een inlage en worden vervolgens bedekt met een thermoplastisch elastomeerbitumen mengsel (TPO) bovenaan en een elastomeerbitumen mengsel (SBS) onderaan.

De kenmerken van de membranen worden gegeven in Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5 en Tabel 6.

De DUO HIGH TECH (FC) en DUO HIGH TECH MECANO (FC) membranen zijn verkrijgbaar in 2 diktes van 4,0 mm of 5,0 mm, de DUO HIGH TECH AERO (FC) membranen zijn verkrijgbaar in 1 dikte van 4,0 mm.

<sup>(1)</sup>: Annex A maakt integraal deel uit van de technische goedkeuring ATG.

Tabel 2 – DUO HIGH TECH 4, 4A, 5, 5A

Identificatiekenmerken		DUO HIGH TECH 4	DUO HIGH TECH 4A	DUO HIGH TECH 5	DUO HIGH TECH 5A
Type inlage		C180, C200, C160/50, C250/50			
Type mengsel	Bovenzijde	A			
	Onderzijde	B			
<b>Membraan</b>					
Dikte (mm)	±5 %	4,0	4,0 <sup>(1)</sup>	5,0	5,0 <sup>(1)</sup>
Oppervlakttemassa (kg/m <sup>2</sup> )		4,20 ±10 %	4,80 ±15 %	5,20 ±10 %	5,80 ±15 %
Nominale lengte (m)		≥ 7,50 / 8,00 / 10,00	≥ 7,50 / 8,00 / 10,00	≥ 5,00 / 7,50 / 8,00	≥ 5,00 / 7,50 / 8,00
Nominale breedte (m)		≥ 1,000	≥ 1,000	≥ 1,000	≥ 1,000
Bovenzijde					
Minerale bescherming (zelfkant 8 cm)		-	X	-	X
Zand		X	-	X	-
Onderzijde					
PP-vlies		X	X	X	X
Wegbrandfolie		X	X	X	X
<b>Gebruik (desbetreffende membranen)</b>					
Losliggend		X	X	X	X
Gelast		X	X	X	X
In warm bitumen <sup>(2)</sup>		X	X	X	X
Koud gekleefd <sup>(2)</sup>		X	X	X	X
Mechanisch bevestigd in de naad		-	-	-	-
<b>Plaatsing (dakafdichtingssystemen)</b>					
Meerlaags		X	X	X	X
Eenlaags		X	X	X	X
<sup>(1)</sup> : Gemeten op de zelfkant					
<sup>(2)</sup> : Enkel voor PP-vlies afwerking					

Tabel 3 – DUO HIGH TECH FC 4, 4A, 5, 5A

Identificatiekenmerken		DUO HIGH TECH FC 4	DUO HIGH TECH FC 4A	DUO HIGH TECH FC 5	DUO HIGH TECH FC 5A
Type inlage		C180, C200, C160/50, C250/50			
Type mengsel	Bovenzijde	A FC			
	Onderzijde	B FC			
<b>Membraan</b>					
Dikte (mm)	±5 %	4,0	4,0 <sup>(1)</sup>	5,0	5,0 <sup>(1)</sup>
Oppervlakttemassa (kg/m <sup>2</sup> )		4,20 ±10 %	4,80 ±15 %	5,20 ±10 %	5,80 ±15 %
Nominale lengte (m)		≥ 7,50 / 8,00 / 10,00	≥ 7,50 / 8,00 / 10,00	≥ 5,00 / 7,50 / 8,00	≥ 5,00 / 7,50 / 8,00
Nominale breedte (m)		≥ 1,000	≥ 1,000	≥ 1,000	≥ 1,000
Bovenzijde					
Minerale bescherming (zelfkant 8 cm)		-	X	-	X
Zand		X	-	X	-
Onderzijde					
PP-vlies		X	X	X	X
Wegbrandfolie		X	X	X	X
<b>Gebruik (desbetreffende membranen)</b>					
Losliggend		X	X	X	X
Gelast		X	X	X	X
In warm bitumen <sup>(2)</sup>		X	X	X	X
Koud gekleefd <sup>(2)</sup>		X	X	X	X
Mechanisch bevestigd in de naad		-	-	-	-
<b>Plaatsing (dakafdichtingssystemen)</b>					
Meerlaags		X	X	X	X
Eenlaags		X	X	X	X
<sup>(1)</sup> : Gemeten op de zelfkant					
<sup>(2)</sup> : Enkel voor PP-vlies afwerking					

**Tabel 4 – DUO HIGH TECH AERO (FC) 4, 4A**

Identificatiekenmerken		DUO HIGH TECH AERO 4	DUO HIGH TECH AERO 4A	DUO HIGH TECH AERO FC 4	DUO HIGH TECH AERO FC 4A
Type inlage		C180			
Type mengsel	Bovenzijde	A		A FC	
	Onderzijde	B		B FC	
<b>Membraan</b>					
Dikte (mm)	±5 %	4,0	4,0 <sup>(1)</sup>	4,0	4,0 <sup>(1)</sup>
Oppervlaktemassa (kg/m <sup>2</sup> )		4,40 ±10 %	5,00 ±15 %	4,40 ±10 %	5,00 ±15 %
Nominale lengte (m)		≥ 5,00 / 7,50 / 8,00	≥ 5,00 / 7,50 / 8,00	≥ 5,00 / 7,50 / 8,00	≥ 5,00 / 7,50 / 8,00
Nominale breedte (m)		≥ 1,000	≥ 1,000	≥ 1,000	≥ 1,000
Breedte strepen (mm)		55	55	55	55
Bovenzijde					
Minerale bescherming (zelfkant 10 cm)		-	X	-	X
Zand		X	-	X	-
Onderzijde					
Voorzien van een dampdrukverdelend patroon		X	X	X	X
Hechtingspercentage (%)		ong. 50	ong. 50	ong. 50	ong. 50
<b>Gebruik (desbetreffende membranen)</b>					
Losliggend		-	-	-	-
Gelast		X	X	X	X
In warm bitumen		-	-	-	-
Koud gekleefd		-	-	-	-
Mechanisch bevestigd in de naad		-	-	-	-
<b>Plaatsing (dakafdichtingssystemen)</b>					
Meerlaags		-	-	-	-
Eenlaags		X	X	X	X
<sup>(1)</sup> : Gemeten op de zelfkant					

**Tabel 5 – DUO HIGH TECH MECANO 4, 4A, 5, 5A**

Identificatiekenmerken		DUO HIGH TECH MECANO 4	DUO HIGH TECH MECANO 4A	DUO HIGH TECH MECANO 5	DUO HIGH TECH MECANO 5A
Type inlage		C180, C200, C160/50, C250/50			
Type mengsel	Bovenzijde	A			
	Onderzijde	B			
<b>Membraan</b>					
Dikte (mm)	±5 %	4,0	4,0 <sup>(1)</sup>	5,0	5,0 <sup>(1)</sup>
Oppervlaktemassa (kg/m <sup>2</sup> )		4,20 ±10 %	4,80 ±15 %	5,20 ±10 %	5,80 ±15 %
Nominale lengte (m)		≥ 7,50 / 8,00 / 10,00	≥ 7,50 / 8,00 / 10,00	≥ 7,50 / 8,00 / 10,00	≥ 7,50 / 8,00 / 10,00
Nominale breedte (m)		≥ 1,000	≥ 1,000	≥ 1,000	≥ 1,000
Bovenzijde					
Minerale bescherming (zelfkant 13 cm)		-	X	-	X
Zand		X	-	X	-
Onderzijde					
PP-vlies		X	X	X	X
Wegbrandfolie		X	X	X	X
<b>Gebruik (desbetreffende membranen)</b>					
Losliggend		-	-	-	-
Gelast		-	-	-	-
In warm bitumen		-	-	-	-
Koud gekleefd		-	-	-	-
Mechanisch bevestigd in de naad		X	X	X	X
<b>Plaatsing (dakafdichtingssystemen)</b>					
Meerlaags		-	-	-	-
Eenlaags		X	X	X	X
<sup>(1)</sup> : Gemeten op de zelfkant					

Tabel 6 – DUO HIGH TECH MECANO FC 4, 4A, 5, 5A

Identificatiekenmerken		DUO HIGH TECH MECANO FC 4	DUO HIGH TECH MECANO FC 4A	DUO HIGH TECH MECANO FC 5	DUO HIGH TECH MECANO FC 5A
Type inlage		C180, C200, C160/50, C250/50			
Type mengsel	Bovenzijde	A FC			
	Onderzijde	B FC			
<b>Membraan</b>					
Dikte (mm)	±5 %	4,0	4,0 <sup>(1)</sup>	5,0	5,0 <sup>(1)</sup>
Oppervlakttemassa (kg/m <sup>2</sup> )		4,20 ±10 %	4,80 ±15 %	5,20 ±10 %	5,80 ±15 %
Nominale lengte (m)		≥ 7,50 / 8,00 / 10,00	≥ 7,50 / 8,00 / 10,00	≥ 7,50 / 8,00 / 10,00	≥ 7,50 / 8,00 / 10,00
Nominale breedte (m)		≥ 1,000	≥ 1,000	≥ 1,000	≥ 1,000
Bovenzijde					
Minerale bescherming (zelfkant 13 cm)		-	X	-	X
Zand		X	-	X	-
Onderzijde					
PP-vlies		X	X	X	X
Wegbrandfolie		X	X	X	X
<b>Gebruik (desbetreffende membranen)</b>					
Losliggend		-	-	-	-
Gelast		-	-	-	-
In warm bitumen		-	-	-	-
Koud gekleefd		-	-	-	-
Mechanisch bevestigd in de naad		X	X	X	X
<b>Plaatsing (dakafdichtingssystemen)</b>					
Meerlaags		-	-	-	-
Eenlaags		X	X	X	X
<sup>(1)</sup> : Gemeten op de zelfkant					

De kenmerken van de componenten die voor de samenstelling van de membranen DUO HIGH TECH (FC), DUO HIGH TECH AERO (FC) en DUO HIGH TECH MECANO (FC) gebruikt worden, staan vermeld in Tabel 7 (inlagen) en Tabel 8 (mengsels).

Tabel 7 – Inlage membraan

Identificatiekenmerken		C180	C200	C160/50	C250/50
Type		Polyesterglascombinatie		Polyesterglasvliescombinatie	
Oppervlakttemassa [g/m <sup>2</sup> ]	±15 %	180 220	200	210	300
Treksterkte [N/50 mm]	±20 %				
Langs		700	750	600	800
Dwars		600	750	600	800
Rek bij breuk [%]	±15 %abs				
Langs		40	45	35	40
Dwars		40	45	35	40

Tabel 8 – Mengsels

Identificatiekenmerken		A	B	A FC	B FC
Type		Thermoplastisch elastomeer	Elastomeer	Thermoplastisch elastomeer Fire Care (FC)	Elastomeer Fire Care (FC)
Penetratie bij 60°C [1/10 mm]		≥ 70	-	≥ 70	-
Verwekingspunt (R&B) [°C]		≥ 145	≥ 110	≥ 145	≥ 110
Asgehalte [%]		±5 %abs <sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>
Plooitemperatuur [°C]		≤ <sup>(1)</sup>	≤ <sup>(1)</sup>	≤ <sup>(1)</sup>	≤ <sup>(1)</sup>
<sup>(1)</sup> : Gekend door het certificeringsorganisme					

De mengsels voor de productie van de membranen DUO HIGH TECH (FC), DUO HIGH TECH AERO (FC) en DUO HIGH TECH MECANO (FC) zijn samengesteld uit een thermoplastisch elastomeerbitumen en een elastomeerbitumen en een welbepaalde hoeveelheid vulstoffen. De juiste mengverhoudingen zijn bekend bij het certificeringsorganisme, maar worden niet publiek kenbaar gemaakt.

**Tabel 9 – Mengsel strepen**

Identificatiekenmerken	DUO HIGH TECH AERO (FC)
Verwerkingspunt (R&B) [°C]	≥ 105
Asgehalte [%]	±5 %abs (1)
Plooitemperatuur [°C]	≤ (1)
(1): Gekend door het certificeringsorganisme	

### 3.1.2 Prestatiekenmerken van de membranen

De prestatiekenmerken van de DUO HIGH TECH (FC), DUO HIGH TECH AERO (FC) en DUO HIGH TECH MECANO (FC) membranen worden opgenomen in § 6.1 van Tabel 19.

## 3.2 Hulpcomponenten

### 3.2.1 Bitumineuze producten

Bitumineuze onderlagen waarvan de overeenkomstigheid met de PTV 46-002 geattesteerd is (BENOR), kunnen in het kader van deze ATG gebruikt worden.

De onderlagen die onder BENOR vallen, zijn op de website [www.bcca.be](http://www.bcca.be) zichtbaar.

Bitumineuze toplagen op basis van elastomeerbitumen kunnen eveneens als onderlaag gebruikt worden, indien deze membranen zijn opgenomen in een technische goedkeuring ATG en rekening wordt gehouden met een aan deze toepassing aangepaste afwerking aan de boven- en onderzijde.

Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de compatibiliteit van de bitumineuze hulpcomponenten met de gebruikte dakafdichtingsmembranen.

### 3.2.2 Lijmen

De hieronder beschreven lijmen zijn in het kader van deze ATG onderworpen aan een goedkeuringsonderzoek en een beperkte certificatie door de door de BUtgb vzw aangestelde certificatie-operator.

Dit houdt volgende elementen in:

- Het product werd geïdentificeerd via initiële proeven.
- Het product is traceerbaar.
- Het product wordt door de fabrikant gecontroleerd en de interne resultaten van de zelfcontrole worden door de certificatie-operator geverifieerd.
- Het product wordt jaarlijks onderworpen aan externe controleproeven.

### 3.2.2.1 Synthetische koudlijm DuO Fix PU

**Tabel 10 – DuO Fix PU**

Identificatiekenmerken	DuO Fix PU
Volumemassa [kg/l]	±5 % 1,1
Droge rest [%]	±10 %abs 100,0
Viscositeit bij 21 °C, spindel 4/20 rpm [mPa.s]	2.800 – 4.200
Prestatie	
Verbruik [g/m <sup>2</sup> ]	130 – 170 (1)
Houdbaarheid [maanden]	6
(1): in functie van de ruwheid en aard van de ondergrond	

### 3.2.3 Mechanische bevestigingen

#### 3.2.3.1 Systeem EUROFAST ROOFING SCREW DFDS 5,5 + drukverdeelplaatje EUROFAST DVP-EF-8040 N

- Schroef "EUROFAST ROOFING SCREW DFDS 5,5" in gecoat staal, met een diameter van 5,5 mm, corrosieweerstand van 15 cycli EOTA;
- Metalen drukverdeelplaatje "EUROFAST DVP-EF-8040 N": 80 x 40 x 1,0 mm, bescherming Aluzink.

Het bovenstaande bevestigingssysteem is opgenomen in de ETA 06/0007. De geldigheid dient geverifieerd te worden op [www.eota.eu](http://www.eota.eu).

#### 3.2.4 Mastiek ALSAN MASTIC 2200

ALSAN MASTIC 2200 is een voegmastic op basis van synthetische rubbers en bitumen die gebruikt wordt voor het afwerken van bitumineuze naden en het opvullen van voegen.

**Tabel 11 – ALSAN MASTIC 2200**

Identificatiekenmerken	ALSAN MASTIC 2200
Volumemassa [kg/l]	±5 % 1,10
Droogrest [%]	ong. 42
Vlampunt [°C]	≥ +27
Kleur	Zwart
Prestatie	
Verwerkingstemperatuur	Tussen +5 °C en + 35 °C
Houdbaarheid	12 maanden

De mastiek ALSAN MASTIC 2200 maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

### 3.2.5 Primers

#### 3.2.5.1 ELASTOCOL 500

De primer ELASTOCOL 500 is een mengsel op basis van elastomeerbitumen en vluchtige solventen, dat gebruikt wordt voor het impregneren van ondergronden, zoals beton, hout en metaal, om daardoor een goede hechting van bitumineuze membranen te verzekeren.

Tabel 12 – ELASTOCOL 500

Identificatiekenmerken	ELASTOCOL 500
Volumemassa [kg/l]	±5 % 0,95
Droogrest [%]	ong. 40
Vlampunt [°C]	≥ +30
Kleur	Zwart
Prestatie	
Verwerkingstemperatuur	≥ +5 °C
Houdbaarheid	12 maanden

De primer ELASTOCOL 500 maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

#### 3.2.5.2 ELASTOCOL 600

De primer ELASTOCOL 600 is een mengsel op basis van elastomeerbitumen en vluchtige solventen en harsen, dat gebruikt wordt voor het impregneren van ondergronden, zoals beton, hout en metaal, om daardoor een goede hechting van zelfklevende bitumineuze membranen te verzekeren.

Tabel 13 – ELASTOCOL 600

Identificatiekenmerken	ELASTOCOL 600
Volumemassa [kg/l]	±5 % 0,90
Droogrest [%]	ong. 30
Vlampunt [°C]	≥ +31
Kleur	Bruin
Prestatie	
Verwerkingstemperatuur	≥ +10 °C
Houdbaarheid	12 maanden

De primer ELASTOCOL 600 maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

#### 3.2.5.3 SOPRADERE QUICK

De primer SOPRADERE QUICK is een mengsel op basis van bitumen en vluchtige solventen, die gebruikt wordt voor het koud impregneren van ondergronden zoals beton, hout en metaal om daardoor een goede hechting van de warm aangebrachte bitumineuze-membranen of bitumineuze onderlagen te verzekeren.

Tabel 14 – SOPRADERE QUICK

Identificatiekenmerken	SOPRADERE QUICK
Volumemassa [kg/l]	±5 % 0,95
Droogrest [%]	ong. 40
Vlampunt [°C]	≥ +32
Kleur	Bruin
Prestatie	
Verwerkingstemperatuur	≥ +5 °C
Houdbaarheid	12 maanden

De primer SOPRADERE QUICK maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

#### 3.2.5.4 AQUADERE

De primer AQUADERE is een bitumenemulsie vrij van vluchtige solventen, die gebruikt wordt voor het koud impregneren van ondergronden zoals beton, hout en metaal om daardoor een goede hechting van de warm aangebrachte bitumineuze membranen en/of onderlagen en bitumineuze dampschermen te verzekeren.

Tabel 15 – AQUADERE

Identificatiekenmerken	AQUADERE
Volumemassa [kg/l]	±5 % 1,00
Droogrest [%]	ong. 42
Kleur	Bruin
Prestatie	
Verwerkingstemperatuur	≥ +5 °C
Houdbaarheid	12 maanden

De primer AQUADERE maakt deel uit van het systeem, maar maakt geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

#### 3.2.6 Thermische isolatie

De thermische isolatie moet een technische goedkeuring met certificatie (ATG) voor de toepassing in een dak bezitten.

#### 3.2.7 Scheidingslagen

Tabel 16 – Scheidingslagen

Type	Oppervlaktemassa [g/m <sup>2</sup> ]
Glasvlies	≥ 50
Niet-geweven polyesteramat	≥ 150

De scheidingslagen maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en vallen niet onder certificatie.

#### 3.2.8 Dampschermen

Voor de mogelijke dampschermen en hun plaatsingswijze wordt verwezen naar hoofdstuk 6 uit de TV 280.

De dampschermen maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en vallen niet onder certificatie.



## 4 Fabricage en verkoop

### 4.1 Membranen

DUO HIGH TECH (FC), DUO HIGH TECH AERO (FC) en DUO HIGH TECH MECANO (FC) membranen worden gemaakt in de fabriek van SOPREMA N.V. in Schoten (België).

Merking: de dakrollen worden voorzien van de merknaam, fabrikant, dikte en ATG-logo en -nummer.

Per pallet worden de dakrollen verpakt met krimpfolie.

De productiecode dient vermeld te worden op de dakrollen of op de krimpfolie.

De firma SOPREMA N.V. zorgt voor de verkoop van het product.

### 4.2 Hulpcomponenten

De BENOR-onderlagen worden door Soprema NV (Grobbendonk, BE en Schoten, BE), Soprema SAS (Strasbourg, FR) of Soprema GmbH (Oberroßbach, DE) gemaakt.

De andere hulpcomponenten, (lijmen, primers, de mechanische bevestigingen, de mastiek en de scheidingslagen) worden voor Soprema N.V. gemaakt.

Uitgezonderd de mechanische bevestigingen, zorgt de firma Soprema NV voor de verkoop van de hulpcomponenten.

## 5 Ontwerp en uitvoering

### 5.1 Referentiedocumenten

- TV 280: "Het platte dak" (Buildwise);
- TV 229: "Groendaken" (Buildwise);
- TV 239: "Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten" (Buildwise);
- TV 244: "Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes" (Buildwise);
- "UEAtc Technical Guide for the assessment of Roof Waterproofing Systems made of reinforced APP or SBS modified bitumen sheets (2001)";
- BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4";
- Verwerkingsrichtlijnen van de ATG-houder.

### 5.2 Hygrothermische voorwaarden - damp scherm

Cf. TV 280.

### 5.3 Plaatsing van de dakafdichting

De dakafdichting dient geplaatst te worden in overeenstemming met TV 280.

In geval van losliggende plaatsing met ballast, in overeenstemming met de voorschriften uit TV 280 bedraagt de dakhelling maximum 5 % in het geval van grind en maximaal 10 % in geval van tegels.

In geval van een verlijmde plaatsing via een koudlijm of met warme bitumen worden de dakmembranen, in zones met een helling van meer dan 10 % over een lengte van 1,00 m, in die zones mechanisch bevestigd om afglijding van het membraan tijdens het hechtingsproces van de lijm/bitumen te vermijden.

Het werk wordt onderbroken in geval van vochtig weer (regen, sneeuw, mist) en wanneer de omgevingstemperatuur lager ligt dan 0 °C (> +5 °C in geval van verlijmde plaatsing). Het werk kan hervat worden wanneer de ondergrond droog is.

Voor het gebruik van zelfklevende damp schermen of onderlagen dient de omgevingstemperatuur hoger te zijn dan +10 °C en zullen deze membranen voorafgaand aan de plaatsing minstens 12 u gestockeerd worden bij een omgevingstemperatuur van  $\geq +10$  °C.

De plaatsingsfiche geeft de toegelaten dakopbouw in functie van de plaatsingswijze, de aard van de ondergrond en het al of niet van toepassing zijn van het K.B. van 19/12/1997 en de herziening van 04/04/2003, 01/03/2009, 12/07/2012, 07/12/2016 en 20/05/2022.

De overlapping van de banen bedraagt minstens 80 mm in de langsrichting en minstens 150 mm in de dwarsrichting. Deze waarde kan verminderd worden tot 100 mm aangezien de krimp van deze banen kleiner dan of gelijk aan 0,3 % is.

Voor de membranen DUO HIGH TECH AERO (FC) met dampdrukverdelende onderzijde is de overlapping in dwarsrichting steeds 150 mm.

De verbinding wordt uitgevoerd met de vlam of met warme lucht over heel de breedte van de overlapping, die terzelfdertijd zorgvuldig aangedrukt wordt.

Om een goede las te bekomen, dient er voldoende bitumen uit de naad te vloeien.

Het gebruik bij extensieve groendaken is toegestaan, mits het aanbrengen van een PE-folie bovenop de afdichting (LDPE, dikte minimum 0,4 mm met losse overlapping van minstens 1 m) op de horizontale oppervlakken, met zorgvuldig uitgevoerde opstand van de PE-folie tegen details en uitsteeksels. Voor intensieve groendaken waarvoor de bestendigheid tegen wortels volgens de NBN EN 13948 moet worden getest, dient een afzonderlijke ATG uitgewerkt te worden (cf. TV 229).

### 5.3.1 Eenlaagse mechanische plaatsing met DUO HIGH TECH MECANO (FC)

Deze plaatsingswijze is voorzien voor het plaatsen van de DUO HIGH TECH MECANO (FC) membranen op een geïsoleerde ondergrond met als drager een geprofileerde staalplaat (dikte  $\geq 0,75$  mm).

In geval van éénlaags in de naad mechanisch bevestigde membranen, bedraagt de overlapping van de banen minstens 130 mm in de langsrichting en minstens 150 mm in de dwarsrichting.

De dakbaanrollen worden bij voorkeur dwars op de golfrichting uitgerold en terug opgerold, vooraleer ze gefixeerd worden. Bij de uiteindelijke plaatsing wordt de dakbaan mechanisch bevestigd, in de overlapping met het aantal schroeven, overeenkomstig de Tabel 23. Voor de berekening van andere gevallen van inwerkende windkrachten wordt verwezen naar het BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb).

De lengte van de bevestigingen moet minstens gelijk zijn aan de totale te bevestigen dikte (som van afdichting, isolatie, damp scherm, draagvloer) plus 15 mm.



### 5.3.2 Partiële verkleving DUO HIGH TECH (FC) met DUO FIX PU

De lijm wordt aangebracht op een ondergrond die droog, stof- en vetvrij is. Speciale aandacht wordt besteed aan het schoon maken van bestaande afdichtingen, waarbij ook alle loshangende delen verwijderd dienen te worden.

De lijm wordt zonder voorbehandeling aangebracht.

De lijm is klaar voor gebruik en hardt uit onder invloed van vocht.

Verwerkingstemperatuur tussen +5 °C en +35 °C.

De lijm wordt streepsgewijs uitgegoten op de ondergrond; breedte van de strepen ca. 5 mm; tussenafstand tussen de strepen onderling h.o.h. 125 mm; lijmverbruik 130 à 170 g/m<sup>2</sup> in functie van de ruwheid en de aard van de ondergrond.

De dakafdichting wordt aansluitend in de lijm uitgerold en stevig aangedrukt waarbij de lijmstrepen een beetje opgeduwd worden.

De langsnaden (10 cm) en dwarsnaden (15 cm) van de dakafdichting worden afzonderlijk gesloten met hete lucht of met de zachte vlam.

Bij daken met dakzones met een helling van meer dan 10 % over een lengte van meer dan 1,00 m, moeten de dakafdichtingsmembranen in de desbetreffende zones mechanisch bevestigd worden om afglijding van de membranen tijdens de werken te vermijden.

Tabel 17 – Mogelijke ondergronden voor zelfklevende onderlagen

	Ondergrond							
	Gestort Beton	Cellenbeton	Prefab beton	Zand-cement	Houten platen, bovenzijde geschuurd	PU met mineraal glasvlies	PU met meerlaags aluminium complex	Naakte EPS
		(a)	(a)		(a)			
Gebruik van <b>ELASTOCOL 600</b> (ja/nee)	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee	nee
<b>Zelfklevende onderlagen</b>								
<b>DEBOTACK 2,5 en 3,0 C175</b> <sup>(b)</sup>	X	X	X	X	X	O	O	X
<b>DEBOFLEX SK 2 C175 AERO</b> <sup>(b)</sup>	X	X	X	X	X	O	X	O
<b>DEBOTACK 2,5 en 3,0 C175 AERO</b> <sup>(b)</sup>	X	X	X	X	X	O	X	O
<b>SOPRASTICK SI</b> <sup>(b)</sup>	X	X	X	X	X	O	X	O
<b>SOPRASTICK VENTI FF/TF</b> <sup>(b)</sup> <b>SOPRASTICK VENTI PB FF/TF</b> <sup>(b)</sup>	X	X	X	X	X	O	X	X
<b>SOPRASTICK VENTI V FF/TF</b> <sup>(b)</sup> <b>SOPRASTICK VENTI V PB FF/TF</b> <sup>(b)</sup>	X	X	X	X	X	O	X	X
<b>SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF</b> <sup>(b)</sup>	X	X	X	X	X	O	X	X
X: Toegestaan O: Niet voorzien in het kader van de huidige goedkeuring (a): Voegen afdekken tegen aflopen primer en losse stroken op alle voegen (b): Deze zelfklevende onderlagen vallen onder BENOR-certificatie (zie <a href="http://www.bcca.be">www.bcca.be</a> voor verdere informatie)								

### 5.4 Dakdetails

Wat betreft de uitzettingsvoegen, opstanden, dakranden en dakgoten wordt verwezen naar TV 244 en naar de voorschriften van de ATG-houder.

Ten aanzien van de luchtdichtheid en de brandveiligheid dienen de dakdetails zo uitgevoerd te worden dat luchtlekken voorkomen worden en brandveilig gewerkt kan worden.

### 5.5 Stockage en werfvoorbereiding

Cf. TV 280.

Stockage van zelfklevende onderlagen:

- Paletten niet op elkaar stapelen;

- Binnen stockeren, ideaal in duistere ruimte; direct zonlicht vermijden;
- Rollen zo snel mogelijk na productie verwerken;
- Houdbaarheid afhankelijk van de omstandigheden; ideaal in donkere ruimte bij +10 °C tot +20 °C tot maximum 6 maanden.

### 5.6 Windweerstand

De windweerstand van de dakafdichting wordt bepaald uitgaande van de te verwachten windbelasting. Deze wordt berekend volgens het BUTgb Infoblad nr.2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (Butgb).

De rekenwaarden voor de windweerstand van de afdichting die in acht dienen genomen te worden, zijn weergegeven in Tabel 18.

**Tabel 18 – Rekenwaarden voor de wind voor het dakafdichtingssysteem**

Toepassing	Systeem	Rekenwaarde
Losliggend (LL / LLs)	Ballast volgens Butgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (Butgb)	
Volvlakig gekleefd	Gelast (TS) op MW (geïmpregneerd met bitumen) Bestaande bitumen Beton Houten ondergrond	4.500 Pa <sup>(4)</sup> 4.500 Pa <sup>(4)</sup> 4.500 Pa <sup>(4)</sup> 4.500 Pa <sup>(4)</sup>
	Gelast op andere ondergronden (TS, TSs) Onderlaag in warme bitumen (TBs, TBb)	3.000 Pa <sup>(1)</sup> 3.000 Pa <sup>(1)</sup>
Partieel gekleefd <sup>(2)</sup>	PU gebitumineerd glasvlies + DEBOBASE 3 C175 AERO + toplaag gelast (PSs)	5.300 Pa <sup>(3)</sup>
	PU gebitumineerd glasvlies + VENTIGLASS SBS 3 TF of VENTIROCK SBS 3 TF + toplaag gelast (PSs) Gelast (PLs, PSs) op andere ondergronden Gelijmd (PC) met DUO FIX PU op PU (meerlaags aluminium complex of mineraal glasvlies)	3.650 Pa <sup>(3)</sup> 2.000 Pa <sup>(1)</sup> 6.300 Pa <sup>(3)</sup>
Zelfklevende onderlaag, toplaag gelast	PU (meerlaags aluminium complex) + DEBOTACK 2,5 en 3 C175 AERO (partieel zelfklevend) + toplaag gelast (PACs)	6.000 Pa <sup>(3)</sup>
	Hout/beton + ELASTOCOL 600 + DEBOTACK 2,5 en 3 C175 AERO (partieel zelfklevend) + toplaag gelast (PACs)	6.000 Pa <sup>(3)</sup>
	PU (meerlaags aluminium complex) + DEBOFLEX SK 2 C175 AERO (partieel zelfklevend) + toplaag gelast (PACs)	3.300 Pa <sup>(3)</sup>
	Hout/beton + ELASTOCOL 600 + DEBOFLEX SK 2 C175 AERO (partieel zelfklevend) + toplaag gelast (PACs)	3.300 Pa <sup>(3)</sup>
	EPS (onbekleed) + DEBOTACK 2,5 en 3 C175 + toplaag gelast (TACs)	5.000 Pa <sup>(3)</sup>
	Hout/beton + ELASTOCOL 600 + DEBOTACK 2,5 en 3 C175 + toplaag gelast (TACs)	6.000 Pa <sup>(3)</sup>
	PU (meerlaags aluminium complex) + SOPRASTICK SI / SOPRASTICK VENTI (PB) FF/TF + toplaag gelast (PACs)	3.650 Pa <sup>(3)</sup>
	Hout/beton + ELASTOCOL 600 + SOPRASTICK SI / SOPRASTICK VENTI (PB) FF/TF + toplaag gelast (PACs)	3.650 Pa <sup>(3)</sup>
	PU (meerlaags aluminium complex) + SOPRASTICK VENTI V FF/TF (PB) + toplaag gelast (PACs)	4.670 Pa <sup>(3)</sup>
	Hout / Beton + ELASTOCOL 600 + SOPRASTICK SI/ SOPRASTICK VENTI V FF/TF (PB) + toplaag gelast (PACs)	4.670 Pa <sup>(3)</sup>
	PU (meerlaags aluminium complex) + SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF+ toplaag gelast (PACs)	4.670 Pa <sup>(3)</sup>
	Hout / Beton + ELASTOCOL 600 + SOPRASTICK SI/ SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF + toplaag gelast (PACs)	4.670 Pa <sup>(3)</sup>
EPS (onbekleed) + SOPRASTICK SI / SOPRASTICK VENTI (PB) FF/TF + toplaag gelast (PACs)	3.330 Pa <sup>(3)</sup>	
EPS (onbekleed) + SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF + toplaag gelast (PACs)	3.330 Pa <sup>(3)</sup>	
Mechanisch bevestigd	mechanisch bevestigde onderlaag op staalplaat, totaal gekleefde toplaag (gelast of gelijmd) (MVs)	450 N/bevestiger <sup>(1), (5)</sup>
	MW + DUO HIGH TECH MECANO mechanisch bevestigd in de naad met schroef "EUROFAST ROOFING SCREW DFDS 5,5 120" + verdeelplaatje "EUROFAST DVP-EF-8040N" (4,50 bevestiger/m <sup>2</sup> ) (MV)	550 N/bevestiger <sup>(3)</sup>
<b>Bovenstaande rekenwaarden zijn rekenwaarden voor de wind voor het dakafdichtingssysteem. De rekenwaarden dienen steeds getoetst te worden aan de rekenwaarde voor de dakisolatie (zie ATG isolatie) waarbij de laagste rekenwaarde in acht genomen wordt</b>		
<p>(1): Deze waarde is gebaseerd op ervaring.</p> <p>(2): Er wordt op gewezen dat deze plaatsing de nodige zorg vereist bij de uitvoering.</p> <p>(3): Deze waarde resulteert uit een windproef, waarbij een veiligheidscoëfficiënt van 1,5 in acht genomen werd.</p> <p>(4): Deze waarde werd afgetoetst volgens de richtlijnen van de ATG-houder.</p> <p>(5): De bevestiging dient te voldoen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de minimale diameter van de schroef bedraagt 4,8 mm;</li> <li>- de schroeven zijn voorzien aan een aangepast boorpunt;</li> <li>- de statische uittrekwaarde van de schroef <math>\geq 1.350</math> N (uit staalplaat 0,75 mm);</li> <li>- de dikte van het verdeelplaatje is <math>\geq 1</math> mm voor de vlakke en <math>\geq 0,75</math> mm voor de geprofileerde plaatjes;</li> <li>- de corrosieweerstand weerstaat aan 15 EOTA cycli.</li> </ul>		

De opgegeven rekenwaarden zijn te vergelijken met het effect van de windbelasting met een retourperiode van 25 jaar, zoals opgenomen in BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb).

Bij gebruik van de vermelde rekenwaarden dient de plaatsingsfiche in acht genomen te worden.

Deze rekenwaarden dienen getoetst te worden aan de rekenwaarde voor de dakisolatie (zie ATG isolatie) waarbij de laagste rekenwaarde in acht genomen wordt.

## 6 Prestaties

- De prestatiekenmerken van de membranen DUO HIGH TECH (FC), DUO HIGH TECH AERO (FC) en DUO HIGH TECH MECANO (FC) worden opgenomen in § 6.1 van Tabel 19.

In de kolom "EUtgb/BUtgb" worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de EUtgb/BUtgb werden vastgelegd. In de kolom "Geëvalueerde criteria" worden de aanvaardingscriteria vermeld die de ATG-houder zichzelf oplegt.

Het naleven van deze criteria wordt bij de verschillende uitgevoerde controles nagegaan en valt onder de productcertificatie.

- De prestatiekenmerken van het systeem worden opgenomen in § 1.2 van Tabel 19 (voor membranen DUO HIGH TECH (FC), DUO HIGH TECH AERO (FC) en DUO HIGH TECH MECANO (FC)).

In de kolom "EUtgb/BUtgb" worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de EUtgb/BUtgb werden vastgelegd. In de kolom "Geëvalueerde criteria" worden de aanvaardingscriteria vermeld die de ATG-houder zichzelf oplegt.

Tabel 19 – DUO HIGH TECH (FC) – DUO HIGH TECH AERO (FC) – DUO HIGH TECH MECANO (FC)

Eigenschappen	Testmethode	Criteria EUtgb/BUtgb <sup>(1)</sup>	Geëvalueerde criteria				Beoor- delings- proeven <sup>(2)</sup>
			C180	C200	C160/ 50	C250/ 50	
<b>6.1 Prestaties membraan</b>							
Dikte (zelfkant) [mm]	NBN EN 1849-1	MDV (≥ 3,0 / 4,0 <sup>(3)</sup> ) ±5 %					
4			4,0 <sup>(4)</sup>	X			
5	5,0 <sup>(4)</sup>	X					
Dimensionele stabiliteit [%]	NBN EN 1107-1	≤ 0,5 / 0,3 <sup>(3)</sup>					
Langs			0,3	0,3	0,2	0,2	X
Waterdichtheid	NBN EN 1928	Waterdicht bij 10 kPa	Waterdicht bij 10 kPa				X
Treksterkte [N/50 mm]	NBN EN 12311-1	MDV ±20 %					
Langs			880	1.120	880	1.200	X
Dwars	880	1.120	880	1.060	X		
Verlenging bij rek [%]	NBN EN 12311-1	MDV ±15 %abs					
Langs			50	50	45	50	X
Dwars	50	50	45	50	X		
Nagelscheurweerstand [N]	NBN EN 12310-1	≥ 50 / 150 <sup>(3)</sup>					
Langs			≥ 250				X
Dwars	≥ 250				X		
Soepelheid bij lage temperatuur [°C]	NBN EN 1109	≤ -5					
Thermoplastisch elastomeer (bovenzijde)			≤ -15				X
Initieel	≤ -10				X		
Na 28 dagen bij 80 °C	(NBN EN 1296)	≤ 0 en Δ ≤ 15 °C	≤ -5 en Δ ≤ 15°C				X
Na 6 maanden bij 70 °C							
Elastomeer (onderzijde)	(NBN EN 1296)	≤ -15					
Initieel			≤ -20				X
Na 28 dagen bij 80 °C	≤ -15				X		
Na 6 maanden bij 70 °C	≤ -5 en Δ ≤ 15°C				X		
Afdruiptemperatuur [°C]	NBN EN 1110	≥ 100					
Initieel			≥ 110				X
Na 6 maanden bij 70 °C	(NBN EN 1296)	≥ 90	≥ 100				X
Hechting van minerale bescherming [%]	NBN EN 12039	Δ ≤ 30 %	5 ±5 % abs				X
<b>1.2 Systeemprestaties</b>							
<b>6.1.1 Volledige dakopbouw</b>							
Statische indringing [Klasse L]	NBN EN 12730	- / L15 <sup>(3)</sup>					
EPS 100			methode A	L20	L20	L20	L20
Beton	methode B	- / L15 <sup>(3)</sup>	L20	L20	L20	L20	X
Dynamische indringing [mm]	NBN EN 12691	≥ MLV					
Aluminium			methode A	≥ 1.000			
EPS 150	methode B	≥ MLV	≥ 1.000				X
<b>6.1.2 Overlapverbindingen</b>							
Afpelweerstand [N/50 mm]	NBN EN 12316-1	≥ 100					
Initieel			≥ 175				X
Na 28 dagen bij 80 °C	≥ 100				X		
Afschuifsterkte [N/50 mm]	NBN EN 12317-1	≥ 500 <sup>(5)</sup>					
Initieel			≥ 500 <sup>(5)</sup>				X
Na 28 dagen bij 80 °C	≥ 500 <sup>(5)</sup>				X		

Tabel 19 (vervolg 1) – DUO HIGH TECH (FC) – DUO HIGH TECH AERO (FC) – DUO HIGH TECH MECANO (FC)

Eigenschappen	Testmethode	Criteria EUtgb/BUtgb	Geëvalueerde criteria	Beoor- delings- proeven <sup>(2)</sup>
<b>6.1.3 Hechting aan de ondergrond</b>				
Afpelproeven DEBOTACK 2,5 C175 / DEBOFLEX SK 2 C175 op ondergrond [N/50 mm]				
Geprofileerde staalplaat + ELASTOCOL 600				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
Geprofileerde staalplaat				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
Beton + ELASTOCOL 600				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
Beton				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
Hout + ELASTOCOL 600				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
Hout				
initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
PU (meerlaags aluminium complex)				
Initieel	EUtgb § 4.3.3	≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
Afpelproeven DUO HIGH TECH op ondergrond [N/50 mm]				
Beton + DuO Fix PU				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
Na 7 dagen water bij 60 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
Bitumen + DuO Fix PU				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
MW (mineraal glasvlies) + DuO Fix PU				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
PU (meerlaags aluminium complex) + DuO Fix PU				
Initieel		≥ 25	≥ 25	X
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
PU (mineraal glasvlies) + DuO Fix PU				
Initieel		≥ 25	≥ 25	18
Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X

(1): MDV = Manufacturer's Declared Value / MLV = Manufacturer's Limiting value

(2): X: geëvalueerd en conform aan het criterium van de ATG-houder

(3): Meerlaags / eenlaags

(4): Gemeten op de zelfkant voor membranen met minerale bescherming

(5): Of breuk buiten de naad

Tabel 19 (vervolg 2) – DUO HIGH TECH (FC) – DUO HIGH TECH AERO (FC) – DUO HIGH TECH MECANO (FC)

Eigenschappen		Testmethode	Beoordelingsproeven	
Afpelproeven SOPRASTICK SI /SOPRASTICK VENTI FF/TF op ondergrond [N/50 mm]				
Beton + ELASTOCOL 600	EUTgb § 4.3.3	≥ 25	≥ 25	X
Initieel		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
Na 28 dagen bij 80 °C				
Hout + ELASTOCOL 600		≥ 25	≥ 25	X
initieel		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
Na 28 dagen bij 80 °C				
PU (meerlaags aluminium complex)		≥ 25	≥ 25	X
Initieel		≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 en Δ ≤ 50 %	X
Na 28 dagen bij 80 °C				

#### 6.1.4 Windproeven (voor de rekenwaarden, zie Tabel 18 § 5.6)

Geprofileerde staalplaat, MW gebitumineerd 60 mm (mechanisch bevestigd n=8), DUO HIGH TECH volvlakkgelast	EUTgb § 4.3.2	Proefresultaat = 10.000 Pa (geen breuk)
Geprofileerde staalplaat, PU gebitumineerd glasvlies 60 mm (mechanisch bevestigd), <b>DEBOBASE 3 C175 AERO</b> , toplaag gelast	EUTgb § 4.3.2	Proefresultaat = 8.000 Pa, breekt bij 8.500 Pa (loskomen mechanische bevestiging)
Geprofileerde staalplaat, PU gebitumineerd glasvlies 60 mm, <b>VENTIGLASS SBS</b> partieel gelast, toplaag gelast	EUTgb § 4.3.2	Proefresultaat = 5.500 Pa, breekt bij 6.000 Pa (breuk in isolatie)
Geprofileerde staalplaat, PU meerlaags aluminium complex 120 mm (mechanisch bevestigd) + <b>DEBOTACK 2,5 C175 AERO</b> (partieel zelfklevend) + toplaag gelast	EUTgb § 4.3.2	Proefresultaat = 9.000 Pa, breekt bij 9.500 Pa (loskomen van Alu cachering en isolatie + loskomen van de mechanische bevestigingen)
Geprofileerde staalplaat, PU meerlaags aluminium complex 120 mm (mechanisch bevestigd) + <b>DEBOFLEX SK 2 C175 AERO</b> (partieel zelfklevend) + toplaag gelast	EUTgb § 4.3.2	Proefresultaat = 5.000 Pa, breekt bij 5.500 Pa (delaminatie tussen onderlaag en isolatie + delaminatie onderlaag)
Multiplex, primer, <b>DEBOTACK 2,5 C175</b> (zelfklevend dampscherm), EPS 100 SE (partieel verkleefd met PU – 105 g/m <sup>2</sup> ) + <b>DEBOTACK 2,5 C175</b> (zelfklevende onderlaag) + toplaag volgelast	EUTgb § 4.3.2	Proefresultaat = 7.500 Pa, breekt bij 8.000 Pa (delaminatie onderlaag + dampscherm + delaminatie isolatie + delaminatie lijm)
Geprofileerde staalplaat, ELASTOCOL 600 + SOPRAVAP STICK C15 + PU 120 mm (meerlaags aluminium complex) (mech. bevestigd) + <b>SOPRASTICK VENTI F/F</b> + toplaag gelast	EUTgb § 4.3.2	Proefresultaat = 5.500 Pa, breekt bij 6.000 Pa (breuk in verlijming isolatie op dampscherm)
Geprofileerde staalplaat, ELASTOCOL 600 + SOPRAVAP STICK C15 + EPS 100 mm (onbekleed) (mechanisch bevestigd) + <b>SOPRASTICK VENTI F/F</b> + toplaag gelast	EUTgb § 4.3.2	Proefresultaat = 8.500 Pa, breekt bij 9.000 Pa (breuk in de isolatie)
Staalplaat, PU 120mm (met meermalen aluminium complex afwerking) + <b>SOPRASTICK VENTI V PB FF</b> + toplaag gelast	UEAtc § 4.3.2	Proefresultaat = 7.000 Pa Breuk bij 7.500 Pa (delaminatie van onderlaag op isolatie en delaminatie binnen isolatie)
Staalplaat, EPS 120 mm (onbekleed) + <b>SOPRASTICK VENTI NEO FF</b> + toplaag gelast	UEAtc § 4.3.2	Proefresultaat = 5.000 Pa Breuk bij 5.500 Pa (delaminatie in de isolatie + uittrek schroef isolatie)
Geprofileerde staalplaat, MW 100 mm, DUO HIGH TECH MECANO mechanisch bevestigd in de naad met schroef "EUROFAST ROOFING SCREW DFDS 5,5 120" + verdeelplaatje "EUROFAST DVP-EF-8040N" (4,50 bevestiging/m <sup>2</sup> ) (Ca=1,00; Cd=0,90)	ETAG 006	Proefresultaat = 4.500 Pa, breekt bij 5.000 Pa, (breuk van de dakafdichting)
Multiplex (opening van 25 mm), PU meerlaags aluminium complex 100 mm (mechanisch bevestigd) (opening van 25 mm) + DUO HIGH TECH partieel gekleefd met DuO Fix PU (1,50 g/m <sup>2</sup> )	EUTgb § 4.3.2	Proefresultaat = 9.500 Pa, breekt bij 10.000 Pa (breuk multiplex)

#### 6.1.5 Chemische bestendigheid

De baan weerstaat aan de meeste producten. Zij is echter niet bestand tegen bepaalde stoffen, zoals benzine, benzeen, petroleum, organische oplosmiddelen, vetstoffen, oliën, teerproducten, detergents, geconcentreerde oxidatiemiddelen op hoge temperatuur. In geval van twijfel moet het advies van de fabrikant of van zijn vertegenwoordiger ingewonnen worden.

## 7 Gebruiksrichtlijnen

### 7.1 Toegankelijkheid

Enkel de afdichtingen met een betegeling of gelijkwaardig zijn toegankelijk. De andere afdichtingen mogen uitsluitend betreden worden voor onderhoud.

### 7.2 Onderhoud

Het onderhoud van de dakafdichting en van haar bescherming zal jaarlijks voor en na de winter uitgevoerd worden en heeft betrekking op de punten zoals vermeld in NBN B 46-001 of deze in TV 280.

### 7.3 Herstelling

Herstellingen aan de dakafdichting of haar bescherming zullen uitgevoerd worden met dezelfde materialen als deze die aangewend werden. De herstellingen zullen met zorg en volgens de voorschriften van de ATG-houder gebeuren.

## 8 Voorwaarden

- A. De Technische Goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op het systeem vermeld op de voorpagina van deze Technische Goedkeuring.
- B. Enkel de Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdelers kunnen aanspraak maken op de Technische Goedkeuring.
- C. De Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdelers mogen geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, het ATG-merk, de Technische Goedkeuring of het goedkeuringsnummer, voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de Technische Goedkeuring of voor een product, kit of systeem alsook de eigenschappen of kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de Technische Goedkeuring.
- D. Informatie die door de Goedkeuringshouder, de Verdelers of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ... ) van het systeem, die het voorwerp zijn van de Technische Goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de Technische Goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de Technische Goedkeuring wordt verwezen.
- E. De Goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUtgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.
- F. De Technische Goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het systeem. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het systeem, zoals beschreven in de Technische Goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- G. De intellectuele eigendomsrechten betreffende de Technische Goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUtgb.
- H. Verwijzingen naar de Technische Goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van de ATG-aanwijzer (ATG 1924) en de geldigheidstermijn.
- I. De BUtgb, de Goedkeuringsoperator en de Certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet nakomen door de Goedkeuringshouder of de Verdelers van de bepalingen van dit artikel 8.



## Plaatsingsfiche DUO HIGH TECH (FC)

Onderstaande plaatsingsfiche geeft een verdere toelichting van Tabel 2 en Tabel 3 en vermeldt de membraantypes en hun plaatsingstechniek in functie van de ondergrond, conform de brandeisen zoals voorzien in het K.B. van 07/07/1994 (inclusief de wijziging in het K.B. van 19/12/1997, van 04/04/2003, van 01/03/2009, van 12/07/2012, van 07/12/2016 en van 20/05/2022). De codes werden overgenomen van TV 280.

Voor de systemen die **in kleur** zijn weergegeven geeft ANNEX A een detaillering van de daksystemen weer die beantwoorden aan de brandeisen, zoals opgenomen in bovenstaande K.B.'s.

Symbolen en productnamen:

- ◆ = DUO HIGH TECH
- = DUO HIGH TECH FC

Gebruikte symbolen:

- = toepassing niet voorzien in kader van deze ATG

Plaatsingsmogelijkheden: zie Tabel 20 + voorschriften van TV 280.

**Tabel 20 – Plaatsingsfiche**

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlaag	Ondergrond												
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerde CG	MW, EPB	Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcement- platen	Plankenvloer
				(a)	(a)		(a)	(b)	(a)	(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)		

**Losliggende plaatsing <sup>(1)</sup>**

Eenlaags (LL)	van toepassing	zonder	(Scheidingslaag)	Niet toegelaten											
		met		◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■
	niet van toepassing	zonder		Niet toegelaten											
		met		◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■
Eindlaag gelast - meerlaags (LLs)	van toepassing	zonder	(Scheidingslaag)+ V3 <sup>(2)</sup>	Niet toegelaten											
		met		◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■
	niet van toepassing	zonder		Niet toegelaten											
		met		◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■

Tabel 20 (vervolg 1) – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlaag	Ondergrond														
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerde CG	MW, EPB	Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcementplaten	Plankenvloer		
				(a)	(a)		(a)	(b)	(a)	(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)				
<b>Volvlaklig gekleefd</b>																		
Eindlaag gelast - eenlaags (TS)	van toepassing	zonder	(hechtvernis)	o	o	o	o	o	o	■	■	o	o	o	o	o		
		met		o	o	o	o	o	o	o	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	o	o	
	niet van toepassing	zonder		o	o	o	o	o	o	o	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	o	o
		met		o	o	o	o	o	o	o	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	o	o
Eindlaag gelast - meerlaags (TSs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + V3 <sup>(2)</sup>	o	o	o	o	■	■	■	■	o	o	o	o	o		
		met		o	o	o	o	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	o	o		
	niet van toepassing	zonder		o	o	o	o	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	o	o	
		met		o	o	o	o	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	o	o	
Eindlaag gelast - meerlaags (TBs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + bitumen + V3 <sup>(3)</sup>	o	o	o	o	■	o	o	o	o	o	o	o	o		
		met		o	o	o	o	◆/■	o	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	o		
	niet van toepassing	zonder		o	o	o	o	◆/■	o	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	o	
		met		o	o	o	o	◆/■	o	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	o	
Eindlaag gekleefd in warm bitumen - meerlaags (TBb)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + bitumen + V3 <sup>(3)</sup> + bitumen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
		met		o	o	o	o	◆/■	o	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	o		
	niet van toepassing	zonder		o	o	o	o	◆/■	o	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	o	
		met		o	o	o	o	◆/■	o	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	o	

Tabel 20 (vervolg 2) – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)n	Onderlagen	Ondergrond													
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerde CG	MW, EPB	Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcement- platen	Plankenvloer	
				(a)	(a)	(a)			(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)				
<b>Partieel gekleefd</b>																	
Eindlaag gelast - eenlaags (PLs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + VP 40/15	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
		met		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
Eindlaag gelast - meerlaags (PSs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + VP 40/15 + V3 <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>	■	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	
		met		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
		met		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
Eindlaag gekleefd met koudlijm - eenlaags (PC)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + <b>DUO FIX PU</b>	■	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	
		met		◆/■	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	○	
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	○
		met		◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	○

Tabel 20 (vervolg 3) – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond														
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerde CG	MW, EPB	Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcement- platen	Plankenvloer		
				(a)	(a)		(a)			(c)	(d)	(e)	(e)(f)	(f)				
<b>Zelfklevende systemen (Zie Tabel 17 voor het al dan niet gebruik van een bitumineus hechtvernis)</b>																		
Eindlaag gelast Partieel zelfklevend Meerlaags (PACs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + <b>SOPRASTICK SI of DEBOTACK C175 AERO of DEBOFLEX SK C175 AERO</b>	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met		◆/■	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
		met		◆/■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
Eindlaag gelast Partieel zelfklevend Meerlaags (PACs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + <b>SOPRASTICK VENTI (PB) FF/TF</b>	■	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met		◆/■	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
		met		◆/■	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
Eindlaag gelast Partieel zelfklevend Meerlaags (PACs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + <b>SOPRASTICK VENTI V (PB) FF/TF</b>	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met		◆/■	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
		met		◆/■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
Eindlaag gelast Partieel zelfklevend Meerlaags (PACs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + <b>SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF</b>	■	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met		◆/■	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
		met		◆/■	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
Totaal gekleefd - meerlaags (TACs)	van toepassing	zonder	(hechtvernis) + <b>DEBOTACK C175</b>	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		met		○	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
	niet van toepassing	zonder		○	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
		met		○	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	○	○

Tabel 20 (vervolg 4) – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond												
				Geprofileerde staalplaat +								Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcement- platen	Plankenvloer
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerde CG	MW, EPB	Bestaande afdichting					

**Mechanische bevestiging van de onderlaag, toplaag volvlakkig gekleefd (g)**

Eindlaag gelast - meerlaags (MV's)	van toepassing	zonder	P3 geschroefd (5)	■	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○	○
		met		◆/■	○	◆/■	◆/■	○	○	◆/■	◆/■	○	○	○	○	○
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	◆/■	◆/■	○	○	◆/■	◆/■	○	○	○	○	○
		met		◆/■	○	◆/■	◆/■	○	○	◆/■	◆/■	○	○	○	○	○

- (1): De zware schutlaag dient eveneens de windweerstand van het dakafdichtingssysteem te garanderen (zie § 5.6).
- (2): De BENOR-onderlagen V3 kunnen vervangen worden door BENOR-goedgekeurde V3, V4, P3, P4, V3-PB, V4-PB, P3-PB, P4-PB, V3-SBS, V4-SBS, P3-SBS, P4-SBS onderlagen of ATG gekeurde bitumineuze toplagen.
- (3): De BENOR-onderlagen V3 kunnen vervangen worden door BENOR-goedgekeurde V3, V4, P3, P4, V3-SBS, V4-SBS, P3-SBS, P4-SBS onderlagen.
- (4): Het geheel VP40/15+V3 kan vervangen worden door DEBOBASE AERO, VENTIGLASS SBS 3 TF, VENTIROCK SVS 3 TF of BENOR-goedgekeurde lasbare onderlagen met dampdrukverdeling.
- (5): De onderlagen P3 kunnen vervangen worden door BENOR-goedgekeurde P3, P4, EP2, P3-PB, P4-PB, EP2-PB, P3-SBS, P4-SBS, EP2-SBS onderlagen.
- (a): PU/PF/EPS/CG: de isolatie is altijd bekleed met een aangepaste cachering.
- (b): naakt CG: de eerste laag wordt op CG volvlakkig gelast/koud gekleefd met warme bitumen; of wordt volvlakkig gelast/koud gekleefd of volvlakkig zelfklevend geplaatst op een afgekoelde bitumenlaag, aangebracht op CG.
- (c): MW/EPB: de isolatie is lasbaar afhankelijk van de bekleding.
- (d): Bestaande afdichting: een onderzoek ten opzichte van de compatibiliteit dient uitgevoerd te worden.
- (e): (cellen)beton: het beton moet proper en droog zijn.
- (f): Cellenbeton/hout: losse stroken plaatsen op de kopse voegen, behalve in het geval van losse plaatsing.
- (g): Het aantal toe te passen mechanische bevestigingen dient te volgen uit een windstudie waarbij rekening wordt gehouden met de uittrekwaarde van de mechanische bevestigingen.

## Plaatsingsfiche DUO HIGH TECH AERO (FC)

Onderstaande plaatsingsfiche geeft een verdere toelichting van Tabel 4 en vermeldt de membraantypes en hun plaatsingstechniek in functie van de ondergrond, conform de brandeisen zoals voorzien in het K.B. van 07/07/1994 (inclusief de wijziging in het K.B. van 19/12/1997, van 04/04/2003, van 01/03/2009 en van 12/07/2012, van 07/12/2016 en van 20/05/2022). De codes werden overgenomen van TV 280.

Voor de systemen die **in kleur** zijn weergegeven geeft ANNEX A een detaillering van de daksystemen weer die beantwoorden aan de brandeisen, zoals opgenomen in bovenstaande K.B.'s.

Symbolen en productnamen:

- ◆ = DUO HIGH TECH AERO
- = DUO HIGH TECH AERO FC

Gebruikte symbolen:

- = toepassing niet voorzien in kader van deze ATG

Plaatsingsmogelijkheden: zie Tabel 21 + voorschriften van TV 280

**Tabel 21 – Plaatsingsfiche**

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond															
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerde CG	MW, EPB	Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spanplaten, multiplex	Houtwolcement- platen	Plankenvloer			
				(a)	(a)	(a)			(b)			(c)	(c)(d)	(d)					
<b>Partieel gekleefd</b>																			
Eindlaag gelast - eenlaags (PS)	van toepassing	zonder	(hechtvernis)	■	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○		
		met		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○	
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
		met		◆/■	○	○	◆/■	○	○	○	○	○	○	◆/■	◆/■	◆/■	◆/■	○	○
(a): PU/PF/EPS/CG: de isolatie is altijd bekleed met een aangepaste cachering. (b): Bestaande afdichting: een onderzoek ten opzichte van de compatibiliteit dient uitgevoerd te worden. (c): (cellen)beton: het beton moet proper en droog zijn. (d): Cellenbeton/hout: losse stroken plaatsen op de kopse voegen, behalve in het geval van losse plaatsing.																			

## Plaatsingsfiche DUO HIGH TECH MECANO (FC)

Onderstaande plaatsingsfiche geeft een verdere toelichting van Tabel 5 en Tabel 6 en vermeldt de membraantypes en hun plaatsingstechniek in functie van de ondergrond, conform de brandeisen zoals voorzien in het K.B. van 07/07/1994 (inclusief de wijziging in het K.B. van 19/12/1997, van 04/04/2003, van 01/03/2009 en van 12/07/2012, van 07/12/2016 en van 20/05/2022). De codes werden overgenomen van TV 280.

Voor de systemen die **in kleur** zijn weergegeven geeft ANNEX A een detaillering van de daksystemen weer die beantwoorden aan de brandeisen, zoals opgenomen in bovenstaande K.B.'s.

Symbolen en productnamen:

- ◆ = DUO HIGH TECH MECANO
- = DUO HIGH TECH MECANO FC

Gebruikte symbolen:

- = toepassing niet voorzien in kader van deze ATG

Plaatsingsmogelijkheden: zie Tabel 22 + voorschriften van TV 280.

**Tabel 22 – Plaatsingsfiche**

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond													
				Geprofileerde staalplaat +								Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spanplaten, multiplex	Houtwolcement- platen	Plankenvloer	
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerde CG	MW, EPB	Bestaande afdichting						
<b>Eénlaags mechanisch bevestigd (a)</b>																	
Eenlaags (MV)	van toepassing	zonder	-	■	○	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○	
		met		◆/■	○	◆/■	◆/■	○	○	◆/■	◆/■	○	○	○	○	○	
	niet van toepassing	zonder		◆/■	○	◆/■	◆/■	○	○	◆/■	◆/■	○	○	○	○	○	○
		met		◆/■	○	◆/■	◆/■	○	○	◆/■	◆/■	○	○	○	○	○	○
(a): Het aantal toe te passen mechanische bevestigingen dient te volgen uit een windstudie waarbij rekening wordt gehouden met de uittrekwaarde van de mechanische bevestigingen.																	



Tabel 23 – Aantal mechanische bevestigingen per m<sup>2</sup> – DUO HIGH TECH MECANO (FC) (bevestigers in de naden) bij wijze van voorbeeld

**EUROFAST ROOFING SCREW DFDS 5,5 120 MM + drukverdeelplaatje EUROFAST DVP-EF-8040 N (550 N/bevestiger)**

Hoogte gebouw  $h$  (zonder opstand) [m] = **10,00**  
 Hoogte opstand  $h_p$  [m] = **0,50** }  $\rightarrow h_p/h = 0,05$

			Ligging:	windsnelheid = 23 m/s					windsnelheid = 26 m/s					
				0 Zee	I Vlak gebied	II Lage vegetatie	III Regelmatige begroeiing	IV Gebouwen > 15 m	0 Zee	I Vlak gebied	II Lage vegetatie	III Regelmatige begroeiing	IV Gebouwen > 15 m	
Windbelasting <sup>(1)</sup> : [N/mm <sup>2</sup> ]				<b>987</b>	<b>915</b>	<b>776</b>	<b>548</b>	<b>346</b>	<b>1.261</b>	<b>1.170</b>	<b>991</b>	<b>700</b>	<b>442</b>	
Dakzone			$C_p$	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	<b>n</b>	
			[st/m <sup>2</sup> ]	[st/m <sup>2</sup> ]	[st/m <sup>2</sup> ]	[st/m <sup>2</sup> ]	[st/m <sup>2</sup> ]	[st/m <sup>2</sup> ]	[st/m <sup>2</sup> ]	[st/m <sup>2</sup> ]	[st/m <sup>2</sup> ]	[st/m <sup>2</sup> ]	[st/m <sup>2</sup> ]	
luchtopen dakvloer	opervlakte openingen van dominante gevel	$\geq 2$ x andere zijden	hoekzone	<b>2,75</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	5,26	4,46	3,15	1,99	<b>7,25</b>	<b>6,73</b>	<b>5,70</b>	<b>4,02</b>	<b>2,54</b>
			randzone	<b>2,35</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	4,49	3,81	2,69	1,70	<b>6,19</b>	<b>5,75</b>	<b>4,87</b>	<b>3,44</b>	<b>2,17</b>
			middenzone 1	<b>1,95</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	3,73	3,16	2,23	1,41	<b>5,14</b>	<b>4,77</b>	<b>4,04</b>	<b>2,85</b>	<b>1,80</b>
		$\geq 3$ x andere zijden	hoekzone	<b>2,90</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	5,55	4,70	3,32	2,10	<b>7,64</b>	<b>7,09</b>	<b>6,01</b>	<b>4,24</b>	<b>2,68</b>
			randzone	<b>2,50</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	4,78	4,05	2,86	1,81	<b>6,59</b>	<b>6,11</b>	<b>5,18</b>	<b>3,66</b>	<b>2,31</b>
			middenzone 1	<b>2,10</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	4,02	3,41	2,41	1,52	<b>5,53</b>	<b>5,14</b>	<b>4,35</b>	<b>3,07</b>	<b>1,94</b>
	gelijkmatige luchtdoorlatende	hoekzone	hoekzone	<b>2,20</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	4,21	3,57	2,52	1,59	<b>5,80</b>	<b>5,38</b>	<b>4,56</b>	<b>3,22</b>	<b>2,03</b>
			randzone	<b>1,80</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	3,44	2,92	2,06	1,30	<b>4,74</b>	<b>4,40</b>	<b>3,73</b>	<b>2,63</b>	<b>1,66</b>
			middenzone 1	<b>1,40</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	2,68	2,27	<b>1,60</b>	1,01	<b>3,69</b>	<b>3,42</b>	<b>2,90</b>	<b>2,05</b>	<b>1,29</b>
		middenzone 2	hoekzone	<b>2,00</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	3,83	3,24	2,29	1,45	<b>5,27</b>	<b>4,89</b>	<b>4,14</b>	<b>2,93</b>	<b>1,85</b>
			randzone	<b>1,60</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	3,06	2,59	1,83	1,16	<b>4,22</b>	<b>3,91</b>	<b>3,31</b>	<b>2,34</b>	<b>1,48</b>
			middenzone 1	<b>1,20</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	2,29	1,95	1,37	1,00 (0,87) <sup>(3)</sup>	<b>3,16</b>	<b>2,93</b>	<b>2,49</b>	<b>1,76</b>	<b>1,11</b>
luchtdichte dakvloer	middenzone 2	hoekzone	<b>2,00</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	3,83	3,24	2,29	1,45	<b>5,27</b>	<b>4,89</b>	<b>4,14</b>	<b>2,93</b>	<b>1,85</b>	
		randzone	<b>1,60</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	3,06	2,59	1,83	1,16	<b>4,22</b>	<b>3,91</b>	<b>3,31</b>	<b>2,34</b>	<b>1,48</b>	
		middenzone 1	<b>1,20</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	2,29	1,95	1,37	1,00 (0,87) <sup>(3)</sup>	<b>3,16</b>	<b>2,93</b>	<b>2,49</b>	<b>1,76</b>	<b>1,11</b>	
		middenzone 2	<b>0,20</b>	n.v.t. <sup>(2)</sup>	1,00 (0,38) <sup>(3)</sup>	1,00 (0,32) <sup>(3)</sup>	1,00 (0,23) <sup>(3)</sup>	1,00 (0,15) <sup>(3)</sup>	<b>1,00 (0,53) <sup>(3)</sup></b>	<b>1,00 (0,49) <sup>(3)</sup></b>	<b>1,00 (0,41) <sup>(3)</sup></b>	<b>1,00 (0,29) <sup>(3)</sup></b>	<b>1,00 (0,19) <sup>(3)</sup></b>	

(1): windbelasting zonder drukcoëfficiënt  $c_p$ , veiligheidscoëfficiënt  $\gamma_Q$  en coëfficiënt voor terugkeerperiode  $c_{prob}^2$ . De helling van het terrein wordt verondersteld kleiner dan of gelijk te zijn aan 5%.  
 (2): n.v.t. = niet van toepassing  
 (3): het minimale aantal bevestigingen is 1,00 stuk per m<sup>2</sup> (TV 239)

**Voorbeeld op basis van het BUIgblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4"**

Voor een gebouw, gesitueerd in een zone van **regelmatige begroeiing**, met een windsnelheid van **23 m/s** en een gebouwhoogte van 10 m ( $h$ ) ten opzichte van een dakopstand van 0,50 m ( $h_p$ ) ( $\rightarrow h/h_p = 0,05$ ), met een **luchtopen dakvloer** en een **gelijkmatig luchtdoorlatende** gevel, wordt het aantal benodigde mechanische bevestigings per m<sup>2</sup> in **middenzone 1** op volgende manier berekend: De windbelasting voor deze configuratie bedraagt (zie Tabel 23) =  $c_p \times \gamma_Q \times c_{prob}^2 \times 548 \text{ N/m}^2 = 1,40 \times 1,25 \times 0,920 \times 548 \text{ N/m}^2 = 882 \text{ N/m}^2 \rightarrow n = 882 / 550 = 1,60$  bevestigings per m<sup>2</sup>.

Rekening houdend met een staaldakprofiel met een module-eenheid van 25 cm, wordt de afstand tussen de bevestigings ( $e$ ) als volgt berekend:

- Met een membraanbreedte van **1,00 m** en een naadverbinding van 13 cm  $\rightarrow$  afstand tussen de bevestigingslijnen ( $b$ ) = **0,87 m**  $\rightarrow e = (1 \times 1) / (n \times b) = 1 / (1,60 \times 0,87) = 0,72 \text{ m} \rightarrow e = 0,50 \text{ m}$  (afgerond naar een lagere module-eenheid)(De minimumafstand tussen de bevestigings dient 0,20 m te zijn, zie TV 239).

De Technische Goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de Goedkeuringsoperator, BCCA, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "DAKEN", verleend op 26 november 2018.

Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de Goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 4 september 2023.

Deze ATG vervangt de vorige versie van ATG 1924 van 26/06/2019 tot 25/06/2024. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versies worden hieronder opgesomd:

Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie	
ATG	Toevoegen van SOPRASTICK VENTI V (PB) TF/FF en SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF
Tabel 17	Toevoegen zelfklevende onderlagen SOPRASTICK VENTI V (PB) TF/FF, SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF
Tabel 18	Toevoegen rekenwaarden voor SOPRASTICK VENTI V (PB) TF/FF, SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF Toevoegen toepassing PACs op EPS
Plaatsingsfiche	Toevoegen toepassing voor SOPRASTICK VENTI V (PB) TF/FF, SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF Toevoegen toepassing PACs op EPS (B <sub>ROOF(T1)</sub> )
Annex A	Toevoegen van SOPRASTICK VENTI V (PB) FF/TF en SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF aan tabellen Toevoegen toepassing PACs op EPS

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces

Voor de goedkeurings- en certificatieoperator

  
Eric Winnepenninckx,  
Secretaris-generaal

  
Benny de Blaere,  
Directeur

  
Olivier Delbrouck,  
Directeur-generaal

De Technische Goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:

- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze Technische Goedkeuring;
- doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUtgb website worden verwijderd. Technische Goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUtgb website ([www.butgb-ubatc.be](http://www.butgb-ubatc.be)) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de Technische Goedkeuring kan geconsulteerd worden d.m.v. de hiernaast afgebeelde QR-code.



De BUtgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011. De door de BUtgb vzw aangeduide certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC ([www.belac.be](http://www.belac.be)) accreditbaar systeem.

De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:



European Organisation for Technical Assessment  
[www.eota.eu](http://www.eota.eu)



Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw  
[www.ueatc.eu](http://www.ueatc.eu)



World Federation of Technical Assessment Organisations  
[www.wftao.com](http://www.wftao.com)

## ANNEX A <sup>(1)</sup>

# Weerstand tegen extern vlieg vuur voor de systemen opgenomen in de Technische Goedkeuring ATG

Index 0: 04/09/2023 <sup>(2)</sup>

Conform het Koninklijk Besluit (K.B.) van 07/07/1994, het K.B. van 19/12/1997, het K.B. van 01/03/2009, het K.B. van 12/07/2012, het K.B. van 07/12/2016 en het K.B. van 20/05/2022, worden de gebouwen opgedeeld in twee groepen:

1. Gebouwen waarvoor de K.B.'s niet van toepassing zijn:

Gebouwen met maximaal 2 bouwlagen en een totale oppervlakte kleiner of gelijk aan 100 m<sup>2</sup>,  
Eengezinswoningen.

2. Gebouwen waarvoor de K.B.'s van toepassing zijn:

De daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG dienen:

Of een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(f1) te hebben volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>.

In dit geval, geeft de Tabel 1 een overzicht van het toepassingsdomein van de daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG.

Of bedekt te worden met een zware schutlaag (bv. ballast, tegels...) conform de beslissing van de Europese Commissie van 06/09/2000 (met betrekking tot de richtlijn 89/106/CEE betreffende de prestaties van dakbedekkingen blootgesteld aan extern vlieg vuur) waarvoor kan worden aangenomen dat deze zware schutlaag aan de vereisten uit de K.B.'s inzake het brandgedrag voldoet.

In dit geval, is het niet nodig om proeven uit te voeren om de weerstand tegen extern vlieg vuur van de daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG te bepalen.

Nota 1: onder "ballast" verstaat men "uitgespreid grind met een laagdikte van minimaal 50 mm of een gewicht van ten minste 80 kg/m<sup>2</sup> (granulometrie van het aggregaat: maximaal: 32 mm; minimaal: 4 mm)"

Nota 2: onder "tegels" verstaat men "minerale tegels met een dikte van ten minste 40 mm".

---

<sup>(1)</sup>: Deze annex maakt integraal deel uit van de technische goedkeuring.

<sup>(2)</sup>: De index van de laatste versie van de Annex A kan geverifieerd worden op de website van de BUtgb vzw, [www.butgb.be](http://www.butgb.be).

<sup>(3)</sup>: Cf. Beschikking 2001/671/EG van de Commissie

# ANNEX A

**Tabel 1 – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B<sub>ROOF</sub>(f1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>**

DUO HIGH TECH FC (A)					
Toepassing		<b>Totaal gelaste plaatsing</b>			
		Eenlaags TS			
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>			
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>			
Onderdelen	Eigenschappen				
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant			
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand		
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies		
	Wapening	C180, C200, C160/50, C250/50			
	Bevestigingswijze	Gelast			
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Verbruik				
<b>Onderlaag</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Brandreactie				
	Dikte				
	Bevestigingswijze				
<b>Isolatie</b>	Type	<b>MW</b>			
	Brandreactie	Euroclass A1 of A2			
	Dikte	≥ 100 mm			
	Druksterkte	-			
	Afwerking	Bovenaan	mineraal glasvlies		
		Onderaan	Onbekleed		
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd	Gekleefd		
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant		<b>Alle lijmen vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie</b>	
	Verbruik				
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	<b>Alle types</b>	<b>Zonder</b>	<b>Alle types</b>
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		Alle diktes		Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen		Alle mogelijke bevestigingswijzen
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>			

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 1) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)			
Toepassing		<b>Totaal gelaste plaatsing</b>	
		Eenlaags TS	
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>	
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>	
Onderdelen	Eigenschappen		
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies
	Wapening	C180, C200, C160/50, C250/50	
	Bevestigingswijze	Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik		
<b>Onderlaag</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
<b>Isolatie</b>	Type	<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Druksterkte		
	Afwerking		Bovenaan
			Onderaan
	Bevestigingswijze		
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant	
	Verbruik		
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze membranen met een weerstand tegen extern vlieg vuur, die voldoet aan klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens NBN EN 13501-5</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 2) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)				
	Toepassing	<b>Totaal gelaste plaatsing</b>		
	Dikte	Meerlaags TSs <b>4,0 mm / 5,0 mm</b>		
	Helling	<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand	
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies	
	Wapening	C180, C200, C160/50, C250/50		
	Bevestigingswijze	Gelast		
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>DEBOBASE, DEBOBASE PB, DEBOPLAST, DEBOFLEX, SOPRAROCK P3-PB, SOPRAROCK P4-PB, SOPRAROCK P3-SBS, SOPRAROCK P4-SBS SOPRAGLASS V3-PB, SOPRAGLASS V4-PB, SOPRAGLASS V3-SBS, SOPRAGLASS V4-SBS, SOPRALENE TECHNO 4 T/F C1</b>		
	Brandreactie	-		
	Dikte	≤ 4,0 mm		
	Bevestigingswijze	Gelast		
<b>Isolatie</b>	Type	<b>CG</b>		
	Brandreactie	Euroclass A1 of E		
	Dikte	≥ 50 mm		
	Druksterkte	-		
	Afwerking	Bovenaan	Naakt (bedekt met een glazuur van afgekoeld bitumen), Bitumenimpregnering + polyethyleen folie	
		Onderaan	Onbekleed	
Bevestigingswijze	Gekleefd			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Met warme bitumen Met polymeerlijm		
	Verbruik	Ong. 5 kg/m <sup>2</sup>		
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	<b>Alle types</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		Alle diktes	
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>		

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 3) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)					
Toepassing		<b>Totaal gelaste plaatsing</b>			
		Meerlaags TSs			
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>			
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>			
Onderdelen	Eigenschappen				
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant			
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand		
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies		
	Wapening	C180, C200, C160/50, C250/50			
	Bevestigingswijze	Gelast			
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Verbruik				
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>DEBOBASE, DEBOBASE PB, DEBOPLAST, DEBOFLEX, SOPRAROCK P3-PB, SOPRAROCK P4-PB, SOPRAROCK P3-SBS, SOPRAROCK P4-SBS SOPRAGLASS V3-PB, SOPRAGLASS V4-PB, SOPRAGLASS V3-SBS, SOPRAGLASS V4-SBS, SOPRALENE TECHNO 4 T/F C1</b>			
	Brandreactie	-			
	Dikte	≤ 4,0 mm			
	Bevestigingswijze	Gelast			
<b>Isolatie</b>	Type	<b>MW</b>			
	Brandreactie	Euroclass A1 of A2			
	Dikte	≥ 100 mm			
	Druksterkte	-			
	Afwerking	Bovenaan	mineraal glasvlies		
		Onderaan	Onbekleed		
Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd	Gekleefd			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant			
	Verbruik				
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	<b>Alle types</b>	<b>Zonder</b>	<b>Alle types</b>
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		Alle diktes		Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen		Alle mogelijke bevestigingswijzen
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>			



# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 4) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)			
Toepassing		<b>Totaal gelaste plaatsing</b>	
		Meerlaags TSs	
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>	
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>	
Onderdelen	Eigenschappen		
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies
	Wapening	C180, C200, C160/50, C250/50	
	Bevestigingswijze	Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik		
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>DEBOBASE, DEBOBASE PB, DEBOPLAST, DEBOFLEX, SOPRAROCK P3-PB, SOPRAROCK P4-PB, SOPRAROCK P3-SBS, SOPRAROCK P4-SBS SOPRAGLASS V3-PB, SOPRAGLASS V4-PB, SOPRAGLASS V3-SBS, SOPRAGLASS V4-SBS, SOPRALENE TECHNO 4 T/F</b>	
	Brandreactie	-	
	Dikte	≤ 4,0 mm	
	Bevestigingswijze	Gelast	
<b>Isolatie</b>	Type	<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Druksterkte		
	Afwerking		Bovenaan
			Onderaan
Bevestigingswijze			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant	
	Verbruik		
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze membranen met een weerstand tegen extern vlieg vuur, die voldoet aan klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens NBN EN 13501-5</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 5) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(t1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)			
	Toepassing	<b>Totaal gekleefd in warme bitumen</b>	
	Dikte	<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>	
	Helling	<b>&lt; 20° (36 %)</b>	
Onderdelen	Eigenschappen		
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan Onderaan	
	Wapening	Minerale bescherming of zand Wegbrandfolie of PP-vlies	
	Bevestigingswijze	C180, C200, C160/50, C250/50 Gelast	
	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
<b>Lijm membraan</b>	Verbruik	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>DEBOBASE, DEBOFLEX, SOPRAROCK P3-SBS, SOPRAROCK P4-SBS SOPRAGLASS V3-SBS, SOPRAGLASS V4-SBS, SOPRALENE TECHNO 4 T/F C1</b>	
	Brandreactie	-	
	Dikte	≤ 4,0 mm	
	Bevestigingswijze	In warme bitumen	
<b>Isolatie</b>	Type	<b>CG</b>	
	Brandreactie	Euroclass A1	
	Dikte	≥ 50 mm	
	Druksterkte	-	
	Afwerking	Bovenaan Onderaan	
	Bevestigingswijze	Onbekleed Onbekleed Gekleefd	
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Met warme bitumen	
	Verbruik	Ong. 5 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		<b>Alle types</b>
	Dikte		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 6) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvlam klasse B<sub>ROOF</sub>(t1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)						
Toepassing		<b>Partieel gekleefde plaatsing met koudlijm</b>				
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>				
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>				
Onderdelen	Eigenschappen					
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant			
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand			
		Onderaan	PP-vlies			
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50			
	Bevestigingswijze		Gekleefd met koudlijm			
<b>Lijm membraan</b>	Type		<b>DUO FIX PU</b>			
	Verbruik		Max 300 g/m <sup>2</sup>			
<b>Onderlaag</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Brandreactie					
	Dikte					
	Bevestigingswijze					
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>		<b>PU</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E
	Dikte		≥ 50 mm		≥ 50 mm	
	Druksterkte		-		-	
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex	Mineraal glasvlies	Meerlaags aluminium complex	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex	Mineraal glasvlies	Meerlaags aluminium complex	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd		Mechanisch bevestigd	
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant		Niet relevant	
	Verbruik					
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>		<b>Alle types</b>	
	Brandreactie				Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte				Alle diktes	
	Bevestigingswijze				Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>		<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen</b>		

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 7) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvlam klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)						
Toepassing		<b>Partieel gekleefde plaatsing met koudlijm</b>				
		Eenlaags <b>PC</b>				
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>				
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>				
Onderdelen	Eigenschappen					
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant			
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand			
		Onderaan	PP-vlies			
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50			
	Bevestigingswijze		Gekleefd met koudlijm			
<b>Lijm membraan</b>	Type		<b>DUO FIX PU</b>			
	Verbruik		Max 300 g/m <sup>2</sup>			
<b>Onderlaag</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Brandreactie					
	Dikte					
	Bevestigingswijze					
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>		<b>PU</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E
	Dikte		≥ 50 mm		≥ 50 mm	
	Druksterkte		-		-	
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex	Mineraal glasvlies	Meerlaags aluminium complex	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex	Mineraal glasvlies	Meerlaags aluminium complex	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze		Gekleefd		Gekleefd	
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie		Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik		≤ 300 g/m <sup>2</sup>		≤ 300 g/m <sup>2</sup>	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>		<b>Alle types</b>	
	Brandreactie				Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte				Alle diktes	
	Bevestigingswijze				Alle mogelijke bevestigingswijzen	
Onderliggende structuur		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>		<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen</b>		

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 8) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)					
Toepassing		<b>Partieel gekleefde plaatsing met koudlijm</b>			
Dikte		Eenlaags <b>PC</b>			
Helling		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>			
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>			
Onderdelen	Eigenschappen				
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand		
		Onderaan	PP-vlies		
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50		
	Bevestigingswijze		Gekleefd met koudlijm		
<b>Lijm membraan</b>	Type		<b>DUO FIX PU</b>		
	Verbruik		Max 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Onderlaag</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Brandreactie				
	Dikte				
	Bevestigingswijze				
<b>Isolatie</b>	Type		<b>MW</b>		
	Brandreactie		Euroclass A1 of A2		
	Dikte		≥ 100 mm		
	Druksterkte		-		
	Afwerking	Bovenaan	Mineraal glasvlies		
		Onderaan	Onbekleed		
Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd	Gekleefd		
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant		
	Verbruik				
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	<b>Alle types</b>	
	Brandreactie			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte			Alle diktes	
	Bevestigingswijze			Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>			

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 9) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(t1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)				
Toepassing		<b>Partieel gekleefde plaatsing</b>		
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>		
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand	
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies	
	Wapening	C180, C200, C160/50, C250/50		
	Bevestigingswijze	Gelast		
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>DEBOBASE 1200 VP40, DEBOBASE PB 1200 VP40, DEBOPLAST 1200 VP40, DEBOFLEX 1300 VP40</b>		
	Brandreactie	-		
	Dikte	≤ 4,0 mm		
	Bevestigingswijze	Losliggend		
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>	<b>PU</b>	
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte	≥ 50 mm	≥ 50 mm	
	Druksterkte	-	-	
	Afwerking	Bovenaan	Gebitumineerd glasvlies	Gebitumineerd glasvlies
		Onderaan	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd		
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant		
	Verbruik			
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	<b>Alle types</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		Alle diktes	
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 10) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)				
Toepassing		<b>Partieel gekleefde plaatsing</b>		
		Eenlaags <b>PLs</b>		
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>		
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand	
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies	
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>DEBOBASE 1200 VP40, DEBOBASE PB 1200 VP40, DEBOPLAST 1200 VP40, DEBOFLEX 1300 VP40</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 4,0 mm	
	Bevestigingswijze		Losliggend	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		≥ 50 mm	
	Druksterkte		-	
	Afwerking	Bovenaan	Gebitumineerd glasvlies	Gebitumineerd glasvlies
		Onderaan	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze		Gekleefd	Gekleefd
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik		≤ 300 g/m <sup>2</sup>	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		Alle diktes	
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen</b>	



# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 11) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)					
Toepassing		<b>Partieel gekleefde plaatsing</b>			
Dikte		Meerlaags <b>PSs</b>			
Helling		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>			
		<b>&lt; 20° (36 %)</b>			
Onderdelen	Eigenschappen				
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant			
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand		
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies		
	Wapening	C180, C200, C160/50, C250/50			
	Bevestigingswijze	Gelast			
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Verbruik				
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>DEBOBASE AERO, DEBOBASE PB AERO, DEBOFLEX AERO</b>			
	Brandreactie	-			
	Dikte	≤ 4,0 mm			
	Bevestigingswijze	Partieel gelast			
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>	<b>PU</b>		
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		
	Dikte	≥ 50 mm	≥ 50 mm		
	Druksterkte	-	-		
	Afwerking	Bovenaan	Gebitumineerd glasvlies	Gebitumineerd glasvlies	
		Onderaan	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant			
	Verbruik	Niet relevant			
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>			
	Brandreactie			<b>Alle types</b>	
	Dikte			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Bevestigingswijze			Alle diktes Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen</b>		

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 12) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)				
Toepassing		<b>Partieel gekleefde plaatsing</b>		
		Meerlaags <b>PSs</b>		
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>		
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand	
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies	
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>DEBOBASE AERO, DEBOBASE PB AERO, DEBOFLEX AERO</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 4,0 mm	
	Bevestigingswijze		Partieel gelast	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		≥ 50 mm	
	Druksterkte		-	
	Afwerking	Bovenaan	Gebitumineerd glasvlies	Gebitumineerd glasvlies
		Onderaan	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze		Gekleefd	Gekleefd
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik		≤ 300 g/m <sup>2</sup>	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Alle types (volgens NBN EN 13970, NBN EN 13984)</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		Alle diktes	
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief bestaande bitumineuze of synthetische dakafdichtingen</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 13) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)						
Toepassing		<b>Partieel gekleefde plaatsing</b>				
		Meerlaags PSs				
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>				
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>				
Onderdelen	Eigenschappen					
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant				
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand			
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies			
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50			
	Bevestigingswijze		Gelast			
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				
	Verbruik					
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>VENTIGLASS SBS 3 TF / VENTIROCK SBS 3 TF / VENTIGLASS PB 3 TF / VENTIROCK PB 3 TF</b>				
	Brandreactie	-				
	Dikte	≤ 3,0 mm				
	Bevestigingswijze	Partieel gelast				
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>		<b>PU</b>		
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm		≥ 50 mm		
	Druksterkte	-		-		
	Afwerking	Bovenaan	Gebitumineerd glasvlies	Glasvlies	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Gebitumineerd glasvlies	Glasvlies	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd		Mechanisch bevestigd	
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant		Niet relevant		
	Verbruik					
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>		<b>Alle types</b>	<b>Alle types</b>	
	Brandreactie			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte			Alle diktes	Alle diktes	
	Bevestigingswijze			Alle mogelijke bevestigingswijzen	Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>		<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>		

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 14) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)						
Toepassing		<b>Partieel gekleefde plaatsing</b>				
		Meerlaags PSs				
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>				
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>				
Onderdelen	Eigenschappen					
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant				
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand			
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies			
	Wapening	C180, C200, C160/50, C250/50				
	Bevestigingswijze	Gelast				
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				
	Verbruik					
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>VENTIGLASS SBS 3 TF / VENTIROCK SBS 3 TF / VENTIGLASS PB 3 TF / VENTIROCK PB 3 TF</b>				
	Brandreactie	-				
	Dikte	≤ 3,0 mm				
	Bevestigingswijze	Partieel gelast				
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>		<b>PU</b>		
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm		≥ 50 mm		
	Druksterkte	-		-		
	Afwerking	Bovenaan	Gebitumineerd glasvlies	Glasvlies	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Gebitumineerd glasvlies	Glasvlies	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze	Gekleefd		Gekleefd		
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie				
	Verbruik	≤ 300 g/m <sup>2</sup>		≤ 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>		<b>Alle types</b>	<b>Alle types</b>	
	Brandreactie			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte			Alle diktes	Alle diktes	
	Bevestigingswijze			Alle mogelijke bevestigingswijzen	Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>		<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>		

## ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 15) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)			
Toepassing		<b>Partieel gekleefde plaatsing</b>	
Dikte		Meerlaags <b>PSs</b>	
Helling		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>	
		<b>&lt; 20° (36 %)</b>	
Onderdelen	Eigenschappen		
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies
	Wapening	C180, C200, C160/50, C250/50	
	Bevestigingswijze	Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik		
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>VENTIGLASS SBS 3 TF / VENTIROCK SBS 3 TF / VENTIGLASS PB 3 TF / VENTIROCK PB 3 TF</b>	
	Brandreactie	-	
	Dikte	≤ 3,0 mm	
	Bevestigingswijze	Partieel gelast	
<b>Isolatie</b>	Type	<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Druksterkte		
	Afwerking		Bovenaan
			Onderaan
Bevestigingswijze			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant	
	Verbruik		
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze membranen met een weerstand tegen extern vliegvuur, die voldoet aan klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens NBN EN 13501-5</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 16) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)				
Toepassing		<b>Partieel Zelfklevend</b>		
		Meerlaags PACs		
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>		
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand	
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies	
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>DEBOTACK AERO of DEBOFLEX SK AERO of SOPRASTICK SI</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 4,0 mm of ≤ 2,5 mm (voor <b>SOPRASTICK SI</b> )	
	Bevestigingswijze		Partieel zelfklevend	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		≥ 50 mm	
	Druksterkte		-	
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd	Mechanisch bevestigd
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant	
	Verbruik		Niet relevant	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		<b>Alle types</b>	
	Dikte		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Bevestigingswijze		Alle diktes Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 17) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)				
Toepassing		<b>Partieel Zelfklevend</b>		
		Meerlaags PACs		
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>		
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand	
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies	
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>DEBOTACK AERO of DEBOFLEX SK AERO of SOPRASTICK SI</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 4,0 mm of ≤ 2,5 mm (voor <b>SOPRASTICK SI</b> )	
	Bevestigingswijze		Partieel zelfklevend	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		≥ 50 mm	
	Druksterkte		-	
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
	Bevestigingswijze		Gekleefd	Gekleefd
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik		≤ 300 g/m <sup>2</sup>	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	
	Brandreactie			<b>Alle types</b>
	Dikte			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Bevestigingswijze			Alle diktes
Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen		
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 18) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)				
Toepassing		<b>Partieel Zelfklevend</b>		
		Meerlaags PACs		
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>		
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand	
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies	
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50	
Bevestigingswijze		Gelast		
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>SOPRSTICK VENTI (PB) FF/TF of SOPRSTICK VENTI (PB) V FF/TF of SOPRSTICK VENTI NEO FF/TF</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 2,6 mm	
	Bevestigingswijze		Partieel zelfklevend	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>	<b>PU</b>
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		≥ 50 mm	≥ 50 mm
	Druksterkte		-	-
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd		
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant	
	Verbruik		Niet relevant	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		<b>Alle types</b>	
	Dikte		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Bevestigingswijze		Alle diktes Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	



# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 19) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)				
Toepassing		<b>Partieel Zelfklevend</b>		
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>		
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand	
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies	
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50	
Bevestigingswijze		Gelast		
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>SOPRSTICK VENTI (PB) FF/TF of SOPRSTICK VENTI (PB) V FF/TF of SOPRSTICK VENTI NEO FF/TF</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 2,6 mm	
	Bevestigingswijze		Partieel zelfklevend	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>	<b>PU</b>
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		≥ 50 mm	≥ 50 mm
	Druksterkte		-	-
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
	Bevestigingswijze		Gekleefd	
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie
	Verbruik		≤ 300 g/m <sup>2</sup>	≤ 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		<b>Alle types</b>	
	Dikte		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Bevestigingswijze		Alle diktes	
Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen		
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 20) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)				
Toepassing		<b>Partieel Zelfklevend</b>		
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>		
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand	
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies	
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>SOPRASTICK VENTI (PB) FF/TF of SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 2,6 mm	
	Bevestigingswijze		Partieel zelfklevend	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>EPS</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot E	
	Dikte		≥ 50 mm	
	Druksterkte		EPS200 of lager	
	Afwerking	Bovenaan	Onbekleed	Onbekleed
		Onderaan	Onbekleed	Onbekleed
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd	Mechanisch bevestigd
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant	
	Verbruik			
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Alle types</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		Alle diktes	
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 21) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)				
Toepassing		<b>Partieel Zelfklevend</b>		
Dikte		Meerlaags <b>PACs</b>		
Helling		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>		
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand	
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies	
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>SOPRASTICK VENTI (PB) FF/TF of SOPRASTICK VENTI NEO FF/TF</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 2,6 mm	
	Bevestigingswijze		Partieel zelfklevend	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>EPS</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot E	
	Dikte		≥ 50 mm	
	Druksterkte		EPS200 of lager	
	Afwerking	Bovenaan	Onbekleed	Euroclass A1 tot E
		Onderaan	Onbekleed	≥ 50 mm
	Bevestigingswijze		Gekleefd	EPS200 of lager
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik		≤ 300 g/m <sup>2</sup>	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	
	Brandreactie			<b>Alle types</b>
	Dikte			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Bevestigingswijze			Alle diktes
Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen		
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 22) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)				
Toepassing		<b>Totaal Zelfklevend</b>		
		Meerlaags TACs		
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>		
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand	
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies	
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50	
Bevestigingswijze		Gelast		
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>DEBOTACK</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 4,0 mm	
	Bevestigingswijze		Totaal Zelfklevend	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		≥ 50 mm	
	Druksterkte		-	
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd	Mechanisch bevestigd
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant	
	Verbruik		Niet relevant	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		<b>Alle types</b>	
	Dikte		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Bevestigingswijze		Alle diktes	
Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen		
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 23) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)				
Toepassing		<b>Totaal Zelfklevend</b>		
		Meerlaags TACs		
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>		
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand	
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies	
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>DEBOTACK</b>	
	Brandreactie		-	
	Dikte		≤ 4,0 mm	
	Bevestigingswijze		Totaal Zelfklevend	
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte		≥ 50 mm	
	Druksterkte		-	
	Afwerking	Bovenaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
		Onderaan	Meerlaags aluminium complex	Meerlaags aluminium complex
	Bevestigingswijze		Gekleefd	Gekleefd
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik		≤ 300 g/m <sup>2</sup>	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		<b>Alle types</b>	
	Dikte		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Bevestigingswijze		Alle diktes	
Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen		
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 24) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)			
Toepassing		<b>Totaal Zelfklevend</b>	
		Meerlaags TACs	
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>	
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>	
Onderdelen	Eigenschappen		
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50
	Bevestigingswijze		Gelast
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein
	Verbruik		
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>DEBOTACK</b>
	Brandreactie		-
	Dikte		≤ 4,0 mm
	Bevestigingswijze		Totaal Zelfklevend
<b>Isolatie</b>	Type		<b>EPS</b>
	Brandreactie		Euroclass A1 tot E
	Dikte		≥ 50 mm
	Druksterkte		EPS 100
	Afwerking	Bovenaan	Onbekleed
		Onderaan	Onbekleed
Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd	
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant
	Verbruik		
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Bitumineus (volgens NBN EN 13970)</b>
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 25) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)						
Toepassing		Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag				
		Meerlaags <b>MVs</b>				
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>				
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>				
Onderdelen	Eigenschappen					
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant				
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand			
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies			
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50			
	Bevestigingswijze		Gelast			
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				
	Verbruik					
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>DEBOBASE, DEBOBASE PB, DEBOPLAST, DEBOFLEX (PY inlage van 250 g/m<sup>2</sup> of minder / zelfde type inlage met additioneel glasvlies)</b>				
	Brandreactie	-				
	Dikte	≤ 4,0 mm				
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd				
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>				
	Brandreactie	Euroclass A1 tot D	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm				
	Druksterkte	-				
	Afwerking	Bovenaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Mineraal glasvlies
Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd				
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant				
	Verbruik					
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>				
	Brandreactie					
	Dikte					
	Bevestigingswijze					
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>				

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 26) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)						
Toepassing		Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag				
		Meerlaags <b>MVs</b>				
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>				
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>				
Onderdelen	Eigenschappen					
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant				
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand			
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies			
	Wapening	C180, C200, C160/50, C250/50				
	Bevestigingswijze	Gelast				
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				
	Verbruik					
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>DEBOBASE, DEBOBASE PB, DEBOPLAST, DEBOFLEX (PY inlage van 250 g/m<sup>2</sup> of minder / zelfde type inlage met additioneel glasvlies)</b>				
	Brandreactie	-				
	Dikte	≤ 4,0 mm				
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd				
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>				
	Brandreactie	Euroclass A1 tot D	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm				
	Druksterkte	-				
	Afwerking	Bovenaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Mineraal glasvlies
Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd					
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant				
	Verbruik					
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Alle types</b>				
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht				
	Dikte	Alle diktes				
	Bevestigingswijze	Alle mogelijke bevestigingswijzen				
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)</b>				



# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 27) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)						
Toepassing		Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag				
Dikte		Meerlaags <b>MVs</b>				
Helling		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>				
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>				
Onderdelen	Eigenschappen					
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant				
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand			
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies			
	Wapening	C180, C200, C160/50, C250/50				
	Bevestigingswijze	Gelast				
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				
	Verbruik					
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>DEBOBASE, DEBOBASE PB, DEBOPLAST, DEBOFLEX (PY inlage van 250 g/m<sup>2</sup> of minder / zelfde type inlage met additioneel glasvlies)</b>				
	Brandreactie	-				
	Dikte	≤ 4,0 mm				
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd				
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>				
	Brandreactie	Euroclass A1 tot D	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm				
	Druksterkte	-				
	Afwerking	Bovenaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze	Gekleefd				
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie				
	Verbruik	≤ 300 g/m <sup>2</sup>				
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>				
	Brandreactie					
	Dikte					
	Bevestigingswijze					
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>				

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 28) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(t1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)						
Toepassing		Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag				
Dikte		Meerlaags <b>MVs</b>				
Helling		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>				
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>				
Onderdelen	Eigenschappen					
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant				
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand			
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies			
	Wapening	C180, C200, C160/50, C250/50				
	Bevestigingswijze	Gelast				
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				
	Verbruik					
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>DEBOBASE, DEBOBASE PB, DEBOPLAST, DEBOFLEX (PY inlage van 250 g/m<sup>2</sup> of minder / zelfde type inlage met additioneel glasvlies)</b>				
	Brandreactie	-				
	Dikte	≤ 4,0 mm				
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd				
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>				
	Brandreactie	Euroclass A1 tot D	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm				
	Druksterkte	-				
	Afwerking	Bovenaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze	Gekleefd				
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie				
	Verbruik	≤ 300 g/m <sup>2</sup>				
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Alle types</b>				
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht				
	Dikte	Alle diktes				
	Bevestigingswijze	Alle mogelijke bevestigingswijzen				
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle soorten materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)</b>				

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 29) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(f1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)										
Toepassing		Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag								
		Meerlaags <b>MVs</b>								
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>								
Helling		<b>≤ 20° (36 %)</b>								
Onderdelen	Eigenschappen									
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant							
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand							
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies							
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50							
	Bevestigingswijze		Gelast							
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein							
	Verbruik									
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>SOPRAROCK P3-PB, SOPRAROCK P4-PB, SOPRAROCK P3-SBS; SOPRAROCK P4-SBS</b>							
	Brandreactie		-							
	Dikte		≤ 4,0 mm							
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd							
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>				<b>PU</b>			
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot E		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot E	
	Dikte		≥ 50 mm				≥ 50 mm			
	Druksterkte		-				-			
	Afwerking	Bovenaan	Meerlagen aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	Meerlagen aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies		
		Onderaan	Meerlagen aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	Meerlagen aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies		
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd				Mechanisch bevestigd			
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant				Niet relevant			
	Verbruik									
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>				<b>Alle types</b>			
	Brandreactie						Euroclass A1 tot F of niet onderzocht			
	Dikte						Alle diktes			
	Bevestigingswijze						Alle mogelijke bevestigingswijzen			
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Staalplaat</b>				<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)</b>				

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 30) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)									
Toepassing		Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag							
		Meerlaags <b>MVs</b>							
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>							
Helling		<b>≤ 20° (36 %)</b>							
Onderdelen	Eigenschappen								
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant							
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand						
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies						
	Wapening	C180, C200, C160/50, C250/50							
	Bevestigingswijze	Gelast							
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein							
	Verbruik								
<b>Onderlaag</b>	Type	<b>SOPRAROCK P3-PB, SOPRAROCK P4-PB, SOPRAROCK P3-SBS; SOPRAROCK P4-SBS</b>							
	Brandreactie	-							
	Dikte	≤ 4,0 mm							
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd							
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>				<b>PU</b>			
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot E		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm				≥ 50 mm			
	Druksterkte	-				-			
	Afwerking	Bovenaan	Meerlagen aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	Meerlagen aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	
		Onderaan	Meerlagen aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	Meerlagen aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies	
	Bevestigingswijze	Gekleefd				Gekleefd			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie				Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie			
	Verbruik	≤ 300 g/m <sup>2</sup>				≤ 300 g/m <sup>2</sup>			
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>				<b>Alle types</b>			
	Brandreactie					Euroclass A1 tot F of niet onderzocht			
	Dikte					Alle diktes			
	Bevestigingswijze					Alle mogelijke bevestigingswijzen			
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Staalplaat</b>				<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)</b>			

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 31) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(f1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)					
Toepassing		<b>Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag</b>			
		Meerlaags <b>MVs</b>			
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>			
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>			
Onderdelen	Eigenschappen				
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand		
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies		
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50		
	Bevestigingswijze		Gelast		
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Verbruik				
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>DEBOBASE, DEBOBASE PB, DEBOPLAST, DEBOFLEX (PY inlage van 250 g/m<sup>2</sup> of minder / zelfde type inlage met additioneel glasvlies)</b>		
	Brandreactie		-		
	Dikte		≤ 4,0 mm		
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd		
<b>Isolatie</b>	Type		<b>MW</b>	<b>MW</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1	Euroclass A1	
	Dikte		≥ 50 mm	≥ 50 mm	
	Druksterkte		-	-	
	Afwerking	Bovenaan	Onbekleed		
		Onderaan	Onbekleed		
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd		
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant		
	Verbruik		Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie ≤ 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	<b>Alle types</b>	
	Brandreactie			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte			Alle diktes	
	Bevestigingswijze			Alle mogelijke bevestigingswijzen	
Onderliggende structuur		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>	<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)</b>	<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>	<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)</b>

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 32) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vliegvuur klasse B<sub>ROOF</sub>(f1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH FC (A)					
Toepassing		Mechanisch bevestigde onderlaag, totaal gelaste toplaag			
		Meerlaags <b>MVs</b>			
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>			
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>			
Onderdelen	Eigenschappen				
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand		
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies		
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50		
	Bevestigingswijze		Gelast		
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Verbruik				
<b>Onderlaag</b>	Type		<b>DEBOBASE, DEBOBASE PB, DEBOPLAST, DEBOFLEX (PY inlage van 250 g/m<sup>2</sup> of minder / zelfde type inlage met additioneel glasvlies)</b>		
	Brandreactie		-		
	Dikte		≤ 4,0 mm		
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd		
<b>Isolatie</b>	Type		<b>MW</b>	<b>MW</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 of A2	Euroclass A1 of A2	
	Dikte		≥ 100 mm	≥ 100 mm	
	Druksterkte		-	-	
	Afwerking	Bovenaan	Mineraal glasvlies of naakt		
		Onderaan	Onbekleed		
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd	Gekleefd	
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant		
	Verbruik				
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	<b>Alle types</b>	
	Brandreactie			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte			Alle diktes	
	Bevestigingswijze			Alle mogelijke bevestigingswijzen	
Onderliggende structuur		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>	<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>	<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>	<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 33) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(f1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH AERO FC (A)				
Toepassing		Partieel gelast		
		Eenlaags PS		
Dikte		4,0 mm		
Helling		< 20° (36 %)		
Onderdelen	Eigenschappen			
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand	
		Onderaan	Thermisch activeerbaar elastomeerbitumen met wegbrandfolie	
	Wapening		C180	
	Bevestigingswijze		Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik			
<b>Onderlaag</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Brandreactie			
	Dikte			
	Bevestigingswijze			
<b>Isolatie</b>	Type		<b>PU</b>	<b>PU</b>
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		≥ 50 mm	≥ 50 mm
	Druksterkte		-	-
	Afwerking	Bovenaan	Gebitumineerd glasvlies	Gebitumineerd glasvlies
		Onderaan	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd	Mechanisch bevestigd
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant	
	Verbruik		Niet relevant	
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		<b>Alle types</b>	
	Dikte		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Bevestigingswijze		Alle diktes Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm</b>	<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen</b>	

## ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 34) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH AERO FC (A)					
Toepassing		Partieel gelast			
Dikte		Eenlaags PS			
Helling		4,0 mm			
		< 20° (36 %)			
Onderdelen	Eigenschappen				
Membraan	Kleur	Niet relevant			
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand		
		Onderaan	Thermisch activeerbaar elastomeerbitumen met wegbrandfolie		
	Wapening	C180			
	Bevestigingswijze	Gelast			
Lijm membraan	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Verbruik				
Onderlaag	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Brandreactie				
	Dikte				
	Bevestigingswijze				
Isolatie	Type	<b>PU</b>	<b>PU</b>		
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		
	Dikte	≥ 50 mm	≥ 50 mm		
	Druksterkte	-	-		
	Afwerking	Bovenaan	Gebitumineerd glasvlies	Gebitumineerd glasvlies	
		Onderaan	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	
	Bevestigingswijze	Gekleefd			
Lijm isolatie	Type	Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie		
	Verbruik	≤ 300 g/m <sup>2</sup>	≤ 300 g/m <sup>2</sup>		
Dampscherm	Type	<b>Zonder</b>			
	Brandreactie			<b>Alle types</b>	
	Dikte			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Bevestigingswijze			Alle diktes	
Onderliggende structuur		Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen			
		Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm			



## ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 35) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(f1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH AERO FC (A)			
Toepassing		<b>Partieel gelast</b>	
		Eenlaags PS	
Dikte		<b>4,0 mm</b>	
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>	
Onderdelen	Eigenschappen		
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand
		Onderaan	Thermisch activeerbaar elastomeerbitumen met wegbrandfolie
	Wapening	C180	
	Bevestigingswijze	Gelast	
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik		
<b>Onderlaag</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
<b>Isolatie</b>	Type	<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Druksterkte		
	Afwerking		Bovenaan
			Onderaan
Bevestigingswijze			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant	
	Verbruik		
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze membranen met een weerstand tegen extern vlieg vuur, die voldoet aan klasse B<sub>ROOF(f1)</sub> volgens NBN EN 13501-5</b>	

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 36) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(f1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH MECANO FC (A)						
Toepassing		<b>Mechanisch bevestigde toplaag (in de naden)</b>				
		Eenlaags <b>MV</b>				
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>				
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>				
Onderdelen	Eigenschappen					
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant				
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand			
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies			
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50			
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd			
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				
	Verbruik					
<b>Onderlaag</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				
	Brandreactie					
	Dikte					
	Bevestigingswijze					
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>				
	Brandreactie	Euroclass A1 tot D	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm				
	Druksterkte	-				
	Afwerking	Bovenaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant				
	Verbruik					
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>				
	Brandreactie					
	Dikte					
	Bevestigingswijze					
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>				

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 37) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH MECANO FC (A)						
Toepassing		<b>Mechanisch bevestigde toplaag (in de naden)</b>				
		Eenlaags <b>MV</b>				
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>				
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>				
Onderdelen	Eigenschappen					
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant				
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand			
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies			
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50			
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd			
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				
	Verbruik					
<b>Onderlaag</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				
	Brandreactie					
	Dikte					
	Bevestigingswijze					
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>				
	Brandreactie	Euroclass A1 tot D	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm				
	Druksterkte	-				
	Afwerking	Bovenaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant				
	Verbruik					
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Alle types</b>				
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht				
	Dikte	Alle diktes				
	Bevestigingswijze	Alle mogelijke bevestigingswijzen				
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)</b>				

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 38) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH MECANO FC (A)						
Toepassing		<b>Mechanisch bevestigde toplaag (in de naden)</b>				
		Eenlaags <b>MV</b>				
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>				
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>				
Onderdelen	Eigenschappen					
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant				
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand			
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies			
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50			
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd			
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				
	Verbruik					
<b>Onderlaag</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				
	Brandreactie					
	Dikte					
	Bevestigingswijze					
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>				
	Brandreactie	Euroclass A1 tot D	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm				
	Druksterkte	-				
	Afwerking	Bovenaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze		Gekleefd			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie				
	Verbruik	≤ 300 g/m <sup>2</sup>				
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>				
	Brandreactie					
	Dikte					
	Bevestigingswijze					
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>				

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 39) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH MECANO FC (A)						
Toepassing		<b>Mechanisch bevestigde toplaag (in de naden)</b>				
		Eenlaags <b>MV</b>				
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>				
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>				
Onderdelen	Eigenschappen					
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant				
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand			
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies			
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50			
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd			
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				
	Verbruik					
<b>Onderlaag</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein				
	Brandreactie					
	Dikte					
	Bevestigingswijze					
<b>Isolatie</b>	Type	<b>PU</b>				
	Brandreactie	Euroclass A1 tot D	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	Euroclass A1 tot E	
	Dikte	≥ 50 mm				
	Druksterkte	-				
	Afwerking	Bovenaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies	Mineraal glasvlies
		Onderaan	Aluminium	Meerlaags aluminium complex	Gebitumineerd glasvlies of mineraal glasvlies	Mineraal glasvlies
	Bevestigingswijze		Gekleefd			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie				
	Verbruik	≤ 300 g/m <sup>2</sup>				
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Alle types</b>				
	Brandreactie	Euroclass A1 tot F of niet onderzocht				
	Dikte	Alle diktes				
	Bevestigingswijze	Alle mogelijke bevestigingswijzen				
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)</b>				

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 40) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(f1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH MECANO FC (A)					
Toepassing		<b>Mechanisch bevestigde toplaag (in de naden)</b>			
		Eenlaags <b>MV</b>			
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>			
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>			
Onderdelen	Eigenschappen				
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand		
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies		
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50		
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd		
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Verbruik				
<b>Onderlaag</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein			
	Brandreactie				
	Dikte				
	Bevestigingswijze				
<b>Isolatie</b>	Type	<b>MW</b>	<b>MW</b>		
	Brandreactie	Euroclass A1	Euroclass A1		
	Dikte	≥ 50 mm	≥ 50 mm		
	Druksterkte	-	-		
	Afwerking	Bovenaan	Onbekleed	Onbekleed	
		Onderaan	Onbekleed	Onbekleed	
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd	Gekleefd	
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant		Alle lijmen <b>type PU</b> vermeld in de ATG van de aangebrachte isolatie	
	Verbruik	≤ 300 g/m <sup>2</sup>			
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	<b>Alle types</b>	<b>Zonder</b>	<b>Alle types</b>
	Brandreactie		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht		Euroclass A1 tot F of niet onderzocht
	Dikte		Alle diktes		Alle diktes
	Bevestigingswijze		Alle mogelijke bevestigingswijzen		Alle mogelijke bevestigingswijzen
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>	<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)</b>	<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>	<b>Alle soorten van materiaal/materialen, inclusief alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze en synthetische membranen (op staalplaat)</b>

# ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 41) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF</sub>(f1) volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH MECANO FC (A)					
Toepassing		<b>Mechanisch bevestigde toplaag (in de naden)</b>			
		Eenlaags <b>MV</b>			
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>			
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>			
Onderdelen	Eigenschappen				
<b>Membraan</b>	Kleur		Niet relevant		
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand		
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies		
	Wapening		C180, C200, C160/50, C250/50		
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd		
<b>Lijm membraan</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Verbruik				
<b>Onderlaag</b>	Type		Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein		
	Brandreactie				
	Dikte				
	Bevestigingswijze				
<b>Isolatie</b>	Type		<b>MW</b>	<b>MW</b>	
	Brandreactie		Euroclass A1 of A2	Euroclass A1 of A2	
	Dikte		≥ 100 mm	≥ 100 mm	
	Druksterkte		-	-	
	Afwerking	Bovenaan	Mineraal glasvlies of naakt		
		Onderaan	Onbekleed		
	Bevestigingswijze		Mechanisch bevestigd		
<b>Lijm isolatie</b>	Type		Niet relevant		
	Verbruik				
<b>Dampscherm</b>	Type		<b>Zonder</b>	<b>Alle types (volgens NBN EN 13970, NBN EN 13984)</b>	
	Brandreactie			Euroclass A1 tot F of niet onderzocht	
	Dikte			Alle diktes	
	Bevestigingswijze			Alle mogelijke bevestigingswijzen	
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>	<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>	<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>	<b>Alle houten of niet-brandbare ondergronden met spleten niet groter dan 5 mm (op staalplaat)</b>

## ANNEX A

Tabel 1 (vervolg 42) – Toepassingsdomein van de systemen met een weerstand tegen extern vlieg vuur klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens de geldende classificatie <sup>(3)</sup>

DUO HIGH TECH MECANO FC (A)			
Toepassing		<b>Mechanisch bevestigde toplaag (in de naden)</b>	
		Eenlaags <b>MV</b>	
Dikte		<b>4,0 mm / 5,0 mm</b>	
Helling		<b>&lt; 20° (36 %)</b>	
Onderdelen	Eigenschappen		
<b>Membraan</b>	Kleur	Niet relevant	
	Afwerking	Bovenaan	Minerale bescherming of zand
		Onderaan	Wegbrandfolie of PP-vlies
	Wapening	C180, C200, C160/50, C250/50	
	Bevestigingswijze	Mechanisch bevestigd	
<b>Lijm membraan</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Verbruik		
<b>Onderlaag</b>	Type	Niet relevant voor het betreffende toepassingsdomein	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
<b>Isolatie</b>	Type	<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Druksterkte		
	Afwerking		Bovenaan
			Onderaan
Bevestigingswijze			
<b>Lijm isolatie</b>	Type	Niet relevant	
	Verbruik		
<b>Dampscherm</b>	Type	<b>Zonder</b>	
	Brandreactie		
	Dikte		
	Bevestigingswijze		
<b>Onderliggende structuur</b>		<b>Alle dakafdichtingssystemen op basis van bitumineuze membranen met een weerstand tegen extern vlieg vuur, die voldoet aan klasse B<sub>ROOF(t1)</sub> volgens NBN EN 13501-5 (op staaldak)</b>	