

Technische Goedkeuring ATG met Certificatie

Goedkeurings- en Certificatie-operator



DAKEN
DAKAFDICHTINGSSYSTEEM
PLASTOMEERBITUMEN
POLYBOND EXTRA (MINERAL) B,
POLYSHIELD TS 4 (MINERAL) B

Geldig van 21/09/2020
tot 20/09/2025



Belgian Construction Certification Association
Aarlenstraat 53 – 1040 Brussel
www.bcca.be – info@bcca.be

Goedkeuringshouder:

POLYGLASS S.P.A.
Viale Edoardo Jenner 4
IT-20159 Milano (MI)
Tel.: +39 4227547
Fax: +39 422854118
Website: www.polyglass.com
E-mail: info@polyglass.com

Verdeler:

MAPEI BENELUX SA
Zoning Industriel – Rue de l'Avenir 40
4460 Grâce-Hollogne
Tel.: +32 4 239 70 70
Fax: +32 4 239 70 71
Website: www.mapei.be
E-mail: technical@mapei.be

1 Doel en draagwijdte van de technische goedkeuring

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling van het systeem (zoals hierboven beschreven) door de door de BUTgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA, voor de in deze technische goedkeuring vermelde toepassing.

De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de identificatie van de relevante eigenschappen van het systeem in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan, de opvatting van het product en de betrouwbaarheid van de productie.

De Technische Goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de Goedkeuringshouder.

Het behouden van de Technische Goedkeuring vereist dat de Goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het systeem aangetoond blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van het systeem met de Technische Goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUTgb toevertrouwd aan een onafhankelijke certificatieoperator, BCCA.

De Goedkeuringshouder [en de Verdeler] moet[en] de onderzoeksresultaten, opgenomen in de Technische Goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUTgb of de Certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de Goedkeuringshouder [of de Verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doen.

De Technische Goedkeuring en de certificatie van de overeenkomstigheid van het systeem met de Technische Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De Technische Goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUTgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Opmerking: In deze technische goedkeuring wordt steeds de term "aannemer" gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die de werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als andere hiervoor vaak gebruikte termen zoals "uitvoerder", "installateur" en "verwerker".

2 Voorwerp

Deze goedkeuring heeft betrekking op een dakafdichtingssysteem voor platte en hellende daken met toepassingsdomein zoals vermeld in de plaatsingsfiches (Tabel 15) en annex A ⁽¹⁾.

Het systeem bestaat uit de dakafdichtingsmembranen POLYBOND EXTRA B, POLYBOND EXTRA MINERAL B, POLYSHIELD TS 4 B en POLYSHIELD TS 4 MINERAL B die samen met de in deze goedkeuring beschreven hulpcomponenten moeten worden toegepast in overeenstemming met de uitvoeringsvoorschriften die in § 5 worden beschreven.

De dakafdichtingsmembranen worden onderworpen aan een productcertificatie volgens het toepasselijke ATG-certificatiereglement. Deze certificatieprocedure bestaat uit een doorlopende productiecontrole door de fabrikant, aangevuld met een regelmatig extern toezicht daarop door de door de BUIgb vzw toegewezen certificatie-instelling.

De goedkeuring van het volledige systeem steunt bovendien op het gebruik van hulpcomponenten waarvan via een attestering vertrouwen wordt gegeven betreffende het voldoen aan de prestaties of identificatiecriteria aangegeven in § 3.2.

3 Materialen, componenten van het dakafdichtingssysteem

3.1 Dakafdichtingsmembranen

Tabel 1 – Overzicht van de verschillende membranen

Merksnaam	Omschrijving
POLYBOND EXTRA B	Plastomeerbitumen gemodificeerd gebitumineerd membraan met een inlage van polyester-glascombinatie.
POLYBOND EXTRA MINERAL B	Plastomeerbitumen gemodificeerd gebitumineerd membraan met een inlage van polyester-glascombinatie. De bovenzijde is afgewerkt met een minerale bescherming.
POLYSHIELD TS 4 B	Plastomeerbitumen gemodificeerd gebitumineerd membraan met een inlage van polyester-glascombinatie.
POLYSHIELD TS 4 MINERAL B	Plastomeerbitumen gemodificeerd gebitumineerd membraan met een inlage van polyester-glascombinatie. De bovenzijde is afgewerkt met een minerale bescherming.

De vermelde membranen kunnen gebruikt worden als toplaag voor de in deze technische goedkeuring voorziene dichtingsystemen. Ze staan in voor de waterdichtheid voor zover ze volgens de voorschriften van § 5 en de plaatsingsfiche worden geplaatst.

3.1.1 Beschrijving van de membranen

De POLYBOND EXTRA B, POLYBOND EXTRA MINERAL B, POLYSHIELD TS 4 B en POLYSHIELD TS 4 MINERAL B membranen worden bekomen door het drenken en bekleden van een inlage met een plastomeer mengsel.

De kenmerken van de membranen worden gegeven in Tabel 2 en Tabel 3.

De POLYBOND EXTRA B, POLYBOND EXTRA MINERAL B, POLYSHIELD TS 4 B en POLYSHIELD TS 4 MINERAL B membranen zijn verkrijgbaar in één dikte van 4,0 mm.

Tabel 2 – POLYBOND EXTRA B, POLYBOND EXTRA MINERAL B

Identificatiekenmerken	POLYBOND EXTRA	
	B	MINERAL B
Type inlage	PY+V170	
Type mengsel	A	
Membraan		
Dikte [mm]	±5 % 4,0	4,0 ⁽¹⁾
Oppervlaktemassa [kg/m ²]	4,30 ± 10 %	4,50 ± 15 %
Nominale lengte [m]	≥ 8,00 / 9,90	
Nominale breedte [m]	≥ 0,990	
Afwerking		
Bovenzijde		
Minerale bescherming	-	X
Talk/krijt/zand	X	-
Onderzijde		
Talk/krijt/zand	X	X
Macrogeperforeerde folie	X	X
Wegbrandfolie	X	X
Gebruik (desbetreffende membranen)		
Losliggend	X	X
Gelast	X	X
Koud gekleefd	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾
In warme bitumen	-	-
Mechanisch bevestigd (in de overlap)	-	-
Plaatsing (dakafdichtingsystemen)		
Eenlaags	-	-
Meerlaags	X	X
⁽¹⁾ :	Gemeten op de zelfkant	
⁽²⁾ :	Onderzijde met talk/krijt/zand of met macrogeperforeerde folie	

(1): Annex A maakt integraal deel uit van de technische goedkeuring ATG.

Tabel 3 – POLYSHIELD TS 4 B, POLYSHIELD TS 4 MINERAL B

Identificatiekenmerken	POLYSHIELD TS 4	
	B	MINERAL B
Type inlage	PY+V160	
Type mengsel	A	
Membraan		
Dikte [mm]	±5 %	4,0 4,0 ⁽¹⁾
Oppervlaktemassa [kg/m ²]		4,30 ± 10 % 4,50 ± 15 %
Nominale lengte [m]		≥ 8,00 / 9,90
Nominale breedte [m]		≥ 0,990
Afwerking		
Bovenzijde		
Minerale bescherming	-	X
Talk/krijt/zand	X	-
Onderzijde		
Talk/krijt/zand	X	X
Macrogeperforeerde folie	X	X
Wegbrandfolie	X	X
Gebruik (desbetreffende membranen)		
Losliggend	X	X
Gelast	X	X
Koud gekleefd	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾
In warme bitumen	-	-
Mechanisch bevestigd (in de overlap)	-	-
Plaatsing (dakafdichtingssystemen)		
Eenlaags	X	X
Meerlaags	X	X
⁽¹⁾ : Gemeten op de zelfkant		
⁽²⁾ : Onderzijde met talk/krijt/zand of met macrogeperforeerde folie		

De kenmerken van de componenten die voor de samenstelling van de membranen POLYBOND EXTRA B, POLYBOND EXTRA MINERAL B, POLYSHIELD TS 4 B en POLYSHIELD TS 4 MINERAL B worden gebruikt, staan vermeld in Tabel 4 (inlagen) en Tabel 5 (bitumenmengsel).

Tabel 4 – Inlagen

Identificatiekenmerken	PY+V170	PY+V160
Type	Polyester-glascombinatie	
Oppervlaktemassa [g/m ²]	±15 %	170 160
Treksterkte [N/50 mm]	±20 %	
Langs		320 500
Dwars		220 300
Rek bij breuk [%]	±15 %abs	
Langs		22 21
Dwars		35 34

Tabel 5 – Mengsel

Identificatiekenmerken	A
Type	Plastomeer
Penetratie bij 60 °C [1/10 mm]	≥ 80
Verwekingspunt (R&B) [°C]	≥ 140
Asgehalte [%]	±5 %abs ⁽¹⁾
Plooitemperatuur [°C]	≤ ⁽¹⁾
⁽¹⁾ : Gekend door het certificeringsorganisme	

De mengsels voor de productie van de membranen POLYBOND EXTRA B, POLYBOND EXTRA MINERAL B, POLYSHIELD TS 4 B en POLYSHIELD TS 4 MINERAL B zijn samengesteld uit een plastomeerbitumen en een welbepaalde hoeveelheid vulstoffen. De juiste mengverhoudingen zijn bekend bij het certificeringsorganisme, maar worden niet publiek kenbaar gemaakt.

3.1.2 Prestatiekenmerken van de membranen

De prestatiekenmerken van de POLYBOND EXTRA B, POLYBOND EXTRA MINERAL B, POLYSHIELD TS 4 B en POLYSHIELD TS 4 MINERAL B membranen worden opgenomen in § 6.1 en § 6.3 van Tabel 14.

3.2 Hulpcomponenten

3.2.1 Bitumineuze hulpproducten

Bitumineuze onderlagen waarvan de overeenkomstigheid met de PTV 46-002 geattesteerd is (BENOR) kunnen in het kader van deze ATG gebruikt worden.

De onderlagen die onder BENOR vallen zijn op de website www.bcca.be zichtbaar.

Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de compatibiliteit van de bitumineuze hulpcomponenten met de gebruikte dakafdichtingsmembranen.

3.2.2 Onderlagen

De hieronder beschreven onderlagen zijn in het kader van deze ATG onderworpen aan een goedkeuringsonderzoek en een beperkte certificatie door de door de BUtgb vzw aangestelde certificatie-operator.

Dit houdt volgende elementen in:

- Het product werd geïdentificeerd via initiële proeven.
- Het product is traceerbaar.
- Het product wordt door de fabrikant gecontroleerd en de interne resultaten van de zelfcontrole worden door de certificatie-operator geverifieerd.
- Het product wordt jaarlijks onderworpen aan externe controleproeven.

3.2.2.1 TREND VS B

De onderlagen TREND VS B worden bekomen door het drenken en bekleden van een glasvlies inlage met een plastomeerbitumen.

Tabel 6 – TREND VS B

Identificatiekenmerken	TREND VS B	
	3	4
Dikte [mm] ±5 %	3,0	4,0
Lengte rollen [m]	≥ 8,00/10,00	≥ 8,00/10,00
Breedte rollen [m]	≥ 1,000	≥ 1,000
Gehalte aan extraheerbare delen [g/m ²]	≥ 1.900	≥ 2.700
Prestatie		
Treksterkte [N/50 mm] -20 %	300	
Langs	200	
Dwars	≤ -5	
Soepelheid bij lage temperatuur [°C]	≥ 110	
Afdruiptemperatuur [°C]		
Gebruik (desbetreffende membranen)		
Losliggend	X	
Gelast	X	
Koud gekleefd	X	
In warme bitumen	-	
Zelfklevend	-	
Mechanisch bevestigd	-	

3.2.2.2 TREND HS B

De onderlagen TREND HS B worden bekomen door het drenken en bekleden van een polyester-glascombinatie inlage met plastomeerbitumen.

Tabel 7 – TREND HS B

Identificatiekenmerken	TREND HS B	
	3	4
Dikte [mm] ±5 %	3,0	4,0
Lengte rollen [m]	≥ 8,00/10,00	≥ 8,00/10,00
Breedte rollen [m]	≥ 1,000	≥ 1,000
Gehalte aan extraheerbare delen [g/m ²]	≥ 1.900	≥ 2.700
Prestatie		
Dimensionele stabiliteit [%]	≤ 0,3	
Langs	400	
Treksterkte [N/50 mm] -20 %	300	
Langs	35	
Dwars	35	
Rek bij max. treksterkte [%] ±15 %abs		
Langs	≥ 90	
Dwars	≥ 90	
Nagelscheurweerstand [N]	≤ -5	
Soepelheid bij lage temperatuur [°C]	≥ 100	
Afdruiptemperatuur [°C]		
Gebruik (desbetreffende membranen)		
Losliggend	X	
Gelast	X	
Koud gekleefd	X	
In warme bitumen	-	
Zelfklevend	-	
Mechanisch bevestigd	X	

3.2.3 Lijmen

3.2.3.1 Bitumineuze koudlijm POLYCOLL

Tabel 8 – POLYCOLL

Identificatiekenmerken	POLYCOLL
Volumemassa [kg/l] ±5 %	1,33
Droge rest [%] ±10 %abs	80
Viscositeit Brookfield bij 20 °C, 5 rpm [Pa.s]	36,0 tot 43,0
Prestatie	
Verbruik [kg/m ²]	Ong. 1,0 ⁽¹⁾
Houdbaarheid [maanden]	24
⁽¹⁾ : In functie van de ruwheid en aard van de ondergrond	

De bitumineuze koudlijm POLYCOLL is in het kader van deze ATG onderworpen aan een goedkeuringsonderzoek en een beperkte certificatie door de door de BUtgb vzw aangestelde certificatie-operator.

Dit houdt volgende elementen in:

- Het product werd geïdentificeerd via initiële proeven.
- Het product is traceerbaar.
- Het product wordt door de fabrikant gecontroleerd en de interne resultaten van de zelfcontrole worden door de certificatie-operator geverifieerd.
- Het product wordt jaarlijks onderworpen aan externe controleproeven.

3.2.4 Primer

De hieronder beschreven primers maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en valt niet onder certificatie.

3.2.4.1 Primer IDOPRIMER

De bitumineuze emulsie IDOPRIMER wordt gebruikt voor het koud impregneren van verschillende ondergronden en dient als hechtingslaag.

Tabel 9 – IDOPRIMER

Identificatiekenmerken	IDOPRIMER
Volumemassa [kg/l] ± 5 %	1,02
Drooggehalte (12 u bij 110 °C) [%] ±10 %rel	34,0
Viscositeit Brookfield bij 20 °C, 5 rpm [Pa.s]	18 tot 26
Prestatie	
Verbruik [kg/m ²]	0,20 tot 0,30 ⁽¹⁾
Droogtijd [u]	4 tot 6 ⁽¹⁾
Houdbaarheid [maanden]	12
⁽¹⁾ : In functie van de ruwheid en aard van de ondergrond	

3.2.4.2 Primer POLYPRIMER

De bitumineuze hechtvernis POLYPRIMER wordt gebruikt voor het koud impregneren van verschillende ondergronden en dient als hechtingslaag.

Tabel 10 – POLYPRIMER

Identificatiekenmerken	POLYPRIMER
Volumemassa [kg/l] ± 5 %	0,93
Drooggehalte (12 u bij 110 °C) [%] ±10 %rel	40,0
Viscositeit Brookfield bij 20 °C, 5 rpm [Pa.s]	12 tot 15
Prestatie	
Verbruik [kg/m ²]	0,20 tot 0,35 ⁽¹⁾
Droogtijd [u]	2 tot 4 ⁽¹⁾
Houdbaarheid [maanden]	24
⁽¹⁾ : In functie van de ruwheid en aard van de ondergrond	

3.2.4.3 Primer POLYPRIMER HP45 PROFESSIONAL

De bitumineuze hechtvernis POLYPRIMER HP45 PROFESSIONAL wordt gebruikt voor het koud impregneren van verschillende ondergronden en dient als hechtingslaag.

Tabel 11 – POLYPRIMER HP45 PROFESSIONAL

Identificatiekenmerken	POLYPRIMER HP45 PROFESSIONAL
Volumemassa [kg/l] ± 5 %	0,93
Drooggehalte (12 u bij 110 °C) [%] ±10 %rel	40,0
Viscositeit Brookfield bij 20 °C, 5 rpm [Pa.s]	12 tot 15
Prestatie	
Verbruik [kg/m ²]	0,20 tot 0,35 ⁽¹⁾
Droogtijd [u]	2 tot 4 ⁽¹⁾
Houdbaarheid [maanden]	24
⁽¹⁾ : In functie van de ruwheid en aard van de ondergrond	

3.2.5 Thermische isolatie

De thermische isolatie moet een technische goedkeuring met certificatie (ATG) voor de toepassing in een dak bezitten.

3.2.6 Scheidingslagen

Tabel 12 – Scheidingslagen

Type	Oppervlakttemassa [g/m ²]
Glasvlies	≥ 50
Niet-geweven polyesteramat	≥ 150

De scheidingslagen maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en vallen niet onder certificatie.

3.2.7 Dampschermen

Voor de mogelijke dampschermen en hun plaatsingswijze wordt verwezen naar hoofdstuk 6 uit de TV 215.

De dampschermen maken deel uit van het systeem, maar maken geen deel uit van deze goedkeuring en vallen niet onder certificatie.

4 Fabricage en verkoop

4.1 Membranen

POLYBOND EXTRA B, POLYBOND EXTRA MINERAL B, POLYSHIELD TS 4 B en POLYSHIELD TS 4 MINERAL B membranen worden gemaakt in de fabriek van Polyglass S.p.A. à Ponte di Piave (TV) (IT).

Merking: de dakrollen worden voorzien van een markering met de merknaam van het product, de Goedkeuringshouder, het logo van het ATG-merk en ATG-nummer. Het artikelnummer, de afmetingen (dikte, lengte, breedte) zijn eveneens aangebracht op de rollen.

Per pallet worden de dakrollen verpakt met krimpfolie.

De productiecode dient vermeld te worden op de dakrollen of op de krimpfolie.

De firma Mapei Benelux sa zorgt voor de verkoop van het product.

4.2 Hulpcomponenten

De onderlagen TREND VS B en TREND HS B worden gemaakt in de fabriek van Polyglass S.p.A. Mapei Group à Ponte di Piave (TV) (IT).

De andere hulpcomponenten worden door of voor de firma Polyglass S.p.A. gemaakt.

De firma Mapei Benelux sa zorgt voor de verkoop van de hulpcomponenten.

5 Ontwerp en uitvoering

5.1 Referentiedocumenten

- TV 215: "Het platte dak – Opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud" (WTCB).
- TV 229: "Groendaken" (WTCB).
- TV 239: "Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten" (WTCB).
- TV 244: "Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes" (WTCB).
- "UEAtc Technical Guide for the assessment of Roof Waterproofing Systems made of reinforced APP or SBS modified bitumen sheets (2001)".
- BUtgb Infoblad nr.2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4".
- Verwerkingsrichtlijnen van de Goedkeuringshouder.

5.2 Hygrothermische voorwaarden - dampscherm

Cf. TV 215.

5.3 Plaatsing van de dakafdichting

De dakafdichting dient geplaatst te worden in overeenstemming met TV 215.

In geval van losliggende plaatsing met ballast, in overeenstemming met de voorschriften uit TV 215, bedraagt de dakhelling maximum 5 % in het geval van grind en maximaal 10 % in geval van tegels.

In geval van een verlijmd plaatsing via een koudlijm worden de dakmembranen, in zones met een helling van meer dan 10 % over een lengte van 1,00 m, in die zones mechanisch bevestigd om afglijding van het membraan tijdens het hechtingsproces van de lijm te vermijden.

Het werk wordt onderbroken in geval van vochtig weer (regen, sneeuw, mist) en wanneer de omgevingstemperatuur lager ligt dan +0 °C (+5 °C in geval van verlijmd plaatsing). Het werk kan hervat worden wanneer de ondergrond droog is.

De plaatsingsfiche geeft de toegelaten dakopbouw in functie van de plaatsingswijze, de aard van de ondergrond en het al of niet van toepassing zijn van het K.B. van 19/12/1997 en de herziening van 04/04/2003, 01/03/2009, 12/07/2012 en 18/01/2017.

De overlapping van de banen bedraagt minstens 80 mm in de langsrichting en minstens 150 mm voor de kopse naden van de baande dwarsrichting. De laatste waarde kan voor membranen POLYBOND EXTRA B, POLYBOND EXTRA MINERAL B, POLYSHIELD TS 4 B en POLYSHIELD TS 4 MINERAL B verminderd tot 100 mm worden aangezien de krimp van deze banen kleiner dan of gelijk is aan 0,3 %.

De verbinding wordt uitgevoerd met de vlam over heel de breedte van de overlapping, die vervolgens zorgvuldig aangedrukt wordt.

Om een goede las te bekomen, dient er voldoende bitumen uit de naad te vloeien.

Het gebruik bij extensieve groendaken is toegestaan, mits het aanbrengen van een PE-folie bovenop de afdichting (LDPE, dikte minimum 0,4 mm met losse overlapping van minstens 1 m) op de horizontale oppervlakken, met zorgvuldig uitgevoerde opstand van de PE-folie tegen details en uitsteeksels. Voor intensieve groendaken waarvoor de bestendigheid tegen wortels volgens de NBN EN 13948 moet worden getest, dient een afzonderlijke ATG uitgewerkt te worden (cf. TV 229).

5.4 Dakdetails

Wat betreft de uitzettingsvoegen, opstanden, dakranden en dakgoten wordt verwezen naar TV 244 en naar de voorschriften van de Goedkeuringshouder.

Ten aanzien van de luchtdichtheid en de brandveiligheid dienen de dakdetails zo uitgevoerd te worden dat luchtlekken voorkomen worden en brandveilig gewerkt kan worden.

5.5 Stockage en werfvoorbereiding

Cf. TV 215.

5.6 Windweerstand

De windweerstand van de dakafdichting wordt bepaald uitgaande van de te verwachten windbelasting. Deze wordt berekend volgens het BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb).

De rekenwaarden voor de windweerstand die in acht dienen genomen te worden, zijn weergegeven in Tabel 13.

Tabel 13 – Rekenwaarden voor de wind (dakafdichtingssysteem)

Toepassing	Systeem	Rekenwaarde
Losliggend (LL / LLs / LLc)	Ballast volgens BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb)	
Volvlakig gekleefd	Gelast (TS / TSs)	3.000 Pa ⁽¹⁾
	Gelijmd (TC / TCs / TCc)	2.500 Pa ⁽¹⁾
Partieel gekleefd	Gelast (PLs / PS / PSs)	2.000 Pa ⁽¹⁾
Mechanisch bevestigd	Mechanisch bevestigde onderlaag op staalplaat, totaal gekleefde toplaag (gelast of gelijmd) (MVs / MVc)	450 N/bevestiging ⁽²⁾
⁽¹⁾ :	Deze waarde is gebaseerd op ervaring	
⁽²⁾ :	De bevestiging dient te voldoen aan:	
	- De minimale diameter van de schroef bedraagt 4,8 mm.	
	- De schroeven zijn voorzien aan een aangepaste boorpunt.	
	- De statische uittrekwaarde van de schroef is minimaal 1.350 N (uit staalplaat 0,75 mm).	
	- De minimale dikte van het verdeelplaatje is 1 mm voor de vlakke en 0,75 mm voor de geprofileerde plaatjes.	
	- De corrosieweerstand weerstaat aan minimum 15 EOTA-cycli.	

De opgegeven rekenwaarden zijn te vergelijken met het effect van de windbelasting met een retourperiode van 25 jaar, zoals opgenomen in het BUtgb Infoblad nr. 2012/02: "Windbelasting op platte daken volgens windnorm NBN EN 1991-1-4" (BUtgb).

Bij gebruik van de vermelde rekenwaarden dient de plaatsingsfiche in acht genomen te worden.

Deze rekenwaarden dienen getoetst te worden aan de rekenwaarde voor de dakisolatie (zie ATG-isolatie) waarbij de laagste rekenwaarde in acht genomen wordt.

6 Prestaties

- De prestatiekenmerken van de membranen POLYBOND EXTRA B, POLYBOND EXTRA MINERAL B, POLYSHIELD TS 4 B en POLYSHIELD TS 4 MINERAL B membraan worden opgenomen in § 6.1 en § 6.3 van Tabel 14.

In de kolom "UEAtc/BUTgb" worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de UEAtc/BUTgb werden vastgelegd. In de kolom "Geëvalueerde criteria" worden de aanvaardingscriteria vermeld die de Goedkeuringshouder zichzelf oplegt.

Het naleven van deze criteria wordt bij de verschillende uitgevoerde controles nagegaan en valt onder de productcertificatie.

- De prestatiekenmerken van het systeem worden opgenomen in § 6.2 en § 6.4 van Tabel 14 (voor membranen POLYBOND EXTRA B, POLYBOND EXTRA MINERAL B, POLYSHIELD TS 4 B en POLYSHIELD TS 4 MINERAL B).

In de kolom "UEAtc/BUTgb" worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de UEAtc/BUTgb werden vastgelegd. In de kolom "Geëvalueerde criteria" worden de aanvaardingscriteria vermeld die de Goedkeuringshouder zichzelf oplegt.

Tabel 14 – POLYBOND EXTRA B, POLYBOND EXTRA MINERAL B

Eigenschappen	Testmethodes	Criteria UEAtc/BUtgb ⁽¹⁾	Geëvalueerde criteria		Beoor- delings- proeven ⁽²⁾
			POLYBOND EXTRA		
			B	MINERALE B	
6.1 Prestaties membraan					
Dikte [mm]	NBN EN 1849-1	MDV (≥ 3,0/4,0 ⁽³⁾) ±5 %	4,0	4,0 ⁽⁴⁾	X
Dimensionele stabiliteit [%] Langs	NBN EN 1107-1	≤ 0,5/0,3 ⁽³⁾	≤ 0,3		X
Waterdichtheid	NBN EN 1928	Waterdicht bij 10 kPa	Waterdicht bij 10 kPa		X
Treksterkte [N/50 mm] Langs Dwars	NBN EN 12311-1	MDV ± 20 % MDV ± 20 %	600 500		X X
Verlenging bij max. treksterkte [%] Langs Dwars	NBN EN 12311-1	MDV ±15 %abs MDV ±15 %abs	45 45		X X
Nageldoorscheursterkte [N] Langs Dwars	NBN EN 12310-1	≥ 50/150 ⁽³⁾ ≥ 50/150 ⁽³⁾	≥ 130 ≥ 130		X X
Soepelheid bij lage temperatuur [°C] Initieel Na 28 dagen bij 80 °C Na 6 maand bij 70 °C	NBN EN 1109 (NBN EN 1296)	≤ -5 ≤ MLV ≤ 0 en Δ ≤ 15 °C	≤ -15 ≤ -5 ≤ 0 et Δ ≤ 15 °C		X X X
Afdruiptemperatuur [°C] Initieel Na 6 maand bij 70 °C	NBN EN 1110 (NBN EN 1296)	≥ 120 ≥ 110	≥ 120 ≥ 110		X X
Hechting van minerale bescherming [%]	NBN EN 12039	Δ ≤ 30 %	/	15 ± 15 %abs	X
6.2 Systeemprestaties					
6.2.1 Volledige dakopbouw					
Statische indringing [Klasse L] EPS 100 Beton	NBN EN 12730 Methode A Methode B	≥ MLV / ≥ L15 ⁽³⁾ ≥ MLV / ≥ L15 ⁽³⁾	≥ L15 ≥ L15		X X
Dynamische indringing [mm] Aluminium EPS 150	NBN EN 12691 Methode A Methode B	≥ MLV ≥ MLV	≥ 900 ≥ 900		X X
6.2.2 Overlapverbindingen					
Afpelweerstand [N/50 mm] Initieel Na 28 dagen bij 80 °C	NBN EN 12316-1	≥ 40 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 40 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %		X X
Afschuifsterkte [N/50 mm] Initieel Na 28 dagen bij 0 °C	NBN EN 12317-1	≥ 500 ⁽⁵⁾ ≥ 500 ⁽⁵⁾	≥ 500 ⁽⁵⁾ ≥ 500 ⁽⁵⁾		X X

Tabel 14 (vervolg 1) – POLYBOND EXTRA B, POLYBOND EXTRA MINERAL B

Eigenschappen	Testmethodes	Criteria UEAtc/BUtgb ⁽¹⁾	Geëvalueerde criteria		Beoor- delings- proeven ⁽²⁾
			POLYBOND EXTRA		
			B	MINERALE B	
6.2.3 Hechting aan de ondergrond Afpelproeven op ondergrond [N/50 mm] Bitumineus afdichting (zonder primer) + POLYCOLL Initieel Na 28 dagen bij 80 °C Bitumineus afdichting + POLYPRIMER + POLYCOLL Initieel Na 28 dagen bij 80 °C Beton (zonder primer) + POLYCOLL Initieel Na 28 dagen bij 80 °C Na 7 dagen in water bij 60 °C Beton + POLYPRIMER + POLYCOLL Initieel Na 28 dagen bij 80 °C Na 7 dagen in water bij 60°C Hout (zonder primer) + POLYCOLL Initieel Na 28 dagen bij 80 °C Hout + POLYPRIMER + POLYCOLL Initieel Na 28 dagen bij 80 °C	UEAtc §4.3.3	≥ 25 ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$	≥ 25 ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$	X X	
		≥ 25 ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$	≥ 25 ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$	X X	
		≥ 25 ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$ ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$	≥ 25 ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$ ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$	X X X	
		≥ 25 ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$ ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$	≥ 25 ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$ ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$	X X X	
		≥ 25 ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$	≥ 25 ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$	X X	
		≥ 25 ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$	≥ 25 ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$	X X	
		≥ 25 ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$	≥ 25 ≥ 25 en $\Delta \leq 50 \%$	X X	
(1): MDV = Manufacturer's Declared Value / MLV = Manufacturer's Limiting Value (2): X = getest en conform aan het criterium van de Goedkeuringshouder / = niet relevant (3): Meerlaags / eenlaags (4): Gemeten op de zelfkant voor membranen met minerale bescherming (5): Of breuk buiten de naad					
Eigenschappen	Testmethodes	Beoordelingsproeven			
6.2.4 Windproeven (voor de rekenwaarden, zie Tabel 13, § 5.6) Geen proeven uitgevoerd.					
6.2.5 Chemische bestendigheid Het membraan weerstaat aan de meeste producten. Zij is echter niet bestand tegen bepaalde stoffen, zoals benzine, benzeen, petroleum, organische oplosmiddelen, vetstoffen, oliën, teerproducten, detergents, geconcentreerde oxidatiemiddelen op hoge temperatuur. In geval van twijfel moet het advies van de Goedkeuringshouder of van zijn vertegenwoordiger ingewonnen worden.					

Tabel 14 (vervolg 2) – POLYSHIELD TS 4 B, POLYSHIELD TS 4 MINERAL B

Eigenschappen	Testmethodes	Criteria UEAtc/BUtgb ⁽¹⁾	Geëvalueerde criteria		Beoordelings- proeven ⁽²⁾
			POLYSHIELD TS 4		
			B	MINERALE B	
6.3 Prestaties membraan					
Dikte [mm]	NBN EN 1849-1	MDV ($\geq 3,0/4,0$ ⁽³⁾) $\pm 5\%$	4,0	4,0 ⁽⁴⁾	X
Dimensionele stabiliteit [%] Langs	NBN EN 1107-1	$\leq 0,5/0,3$ ⁽³⁾	$\leq 0,3$		X
Waterdichtheid	NBN EN 1928	Waterdicht bij 10 kPa	Waterdicht bij 10 kPa		X
Treksterkte [N/50 mm] Langs Dwars	NBN EN 12311-1	MDV $\pm 20\%$ MDV $\pm 20\%$	750 550		X X
Verlenging bij max. treksterkte [%] Langs Dwars	NBN EN 12311-1	MDV $\pm 15\%$ abs MDV $\pm 15\%$ abs	45 45		X X
Nageldoorscheursterkte [N] Langs Dwars	NBN EN 12310-1	$\geq 50/150$ ⁽³⁾ $\geq 50/150$ ⁽³⁾	≥ 150 ≥ 150		X X
Soepelheid bij lage temperatuur [°C] Initieel Na 28 dagen bij 80 °C Na 6 maand bij 70 °C	NBN EN 1109 (NBN EN 1296)	≤ -5 $\leq MLV$ ≤ 0 en $\Delta \leq 15\text{ °C}$	≤ -20 ≤ -15 ≤ -10 et $\Delta \leq 15\text{ °C}$		X X X
Afdruiptemperatuur [°C] Initieel Na 6 maand bij 70 °C	NBN EN 1110 (NBN EN 1296)	≥ 120 ≥ 110	≥ 140 ≥ 130		X X
Hechting van minerale bescherming [%]	NBN EN 12039	$\Delta \leq 30\%$	/	$15 \pm 15\%$ abs	X
6.4 Systeemprestaties					
6.4.1 Volledige dakopbouw					
Statische indringing [Klasse L] EPS 100 Beton	NBN EN 12730 Methode A Methode B	$\geq MLV / \geq L15$ ⁽³⁾ $\geq MLV / \geq L15$ ⁽³⁾	$\geq L15$ $\geq L15$		X X
Dynamische indringing [mm] Aluminium EPS 150	NBN EN 12691 Methode A Methode B	$\geq MLV$ $\geq MLV$	≥ 900 ≥ 900		X X
6.4.2 Overlapverbindingen					
Afpelweerstand [N/50 mm] Initieel Na 28 dagen bij 80 °C	NBN EN 12316-1	≥ 40 ≥ 25 en $\Delta \leq 50\%$	≥ 40 ≥ 25 en $\Delta \leq 50\%$		X X
Afschuifsterkte [N/50 mm] Initieel Na 28 dagen bij 0 °C	NBN EN 12317-1	≥ 500 ⁽⁵⁾ ≥ 500 ⁽⁵⁾	≥ 500 ⁽⁵⁾ ≥ 500 ⁽⁵⁾		X X

Tabel 14 (vervolg 3) – POLYSHIELD TS 4 B, POLYSHIELD TS 4 MINERAL B

Eigenschappen	Testmethodes	Criteria UEAtc/BUtgb (1)	Geëvalueerde criteria		Beoor- delings- proeven (2)
			POLYSHIELD TS 4		
			B	MINERALE B	
6.4.3 Hechting aan de ondergrond Afpelproeven op ondergrond [N/50 mm] Bitumineus afdichting (zonder primer) + POLYCOLL Initieel Na 28 dagen bij 80 °C	UEAtc §4.3.3	≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %		X X
Bitumineus afdichting + POLYPRIMER + POLYCOLL Initieel Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %		X X
Beton (zonder primer) + POLYCOLL Initieel Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %		X X
Beton + POLYPRIMER + POLYCOLL Initieel Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %		X X
Hout (zonder primer) + POLYCOLL Initieel Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %		X X
Hout + POLYPRIMER + POLYCOLL Initieel Na 28 dagen bij 80 °C		≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %	≥ 25 ≥ 25 en Δ ≤ 50 %		X X
(1): MDV = Manufacturer's Declared Value / MLV = Manufacturer's Limiting Value (2): X = getest en conform aan het criterium van de Goedkeuringshouder / = niet relevant (3): Meerlaags / eenlaags (4): Gemeten op de zelfkant voor membranen met minerale bescherming (5): Of breuk buiten de naad					
Eigenschappen		Testmethodes	Beoordelingsproeven		
6.4.4 Windproeven (voor de rekenwaarden, zie Tabel 13, § 5.6) Geen proeven uitgevoerd.					
6.4.5 Chemische bestendigheid Het membraan weerstaat aan de meeste producten. Zij is echter niet bestand tegen bepaalde stoffen, zoals benzine, benzeen, petroleum, organische oplosmiddelen, vetstoffen, oliën, teerproducten, detergents, geconcentreerde oxidatiemiddelen op hoge temperatuur. In geval van twijfel moet het advies van de Goedkeuringshouder of van zijn vertegenwoordiger ingewonnen worden.					

7 Gebruiksrichtlijnen

7.1 Toegankelijkheid

Enkel de afdichtingen met een betegeling of gelijkwaardig zijn toegankelijk. De andere afdichtingen mogen uitsluitend betreden worden voor onderhoud.

7.2 Onderhoud

Het onderhoud van de dakafdichting en van haar bescherming zal jaarlijks voor en na de winter uitgevoerd worden en heeft betrekking op de punten zoals vermeld in NBN B 46-001 of deze in TV 215.

7.3 Herstelling

Herstellingen aan de dakafdichting of haar bescherming zullen uitgevoerd worden met dezelfde materialen als deze die aangewend werden. De herstellingen zullen met zorg en volgens de voorschriften van de Goedkeuringshouder gebeuren.

8 Voorwaarden

- A. De Technische Goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op het systeem vermeld op de voorpagina van deze Technische Goedkeuring.
- B. Enkel de Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdelers kunnen aanspraak maken op de Technische Goedkeuring.
- C. De Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdelers mogen geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, het ATG-merk, de Technische Goedkeuring of het goedkeuringsnummer, voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de Technische Goedkeuring of voor een product, kit of systeem alsook de eigenschappen of kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de Technische Goedkeuring.
- D. Informatie die door de Goedkeuringshouder, de Verdelers of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op alle mogelijke bevestigingswijzen dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ...) van het systeem, die het voorwerp zijn van de Technische Goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de Technische Goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de Technische Goedkeuring wordt verwezen.
- E. De Goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUtgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.
- F. De Technische Goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het systeem. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het systeem, zoals beschreven in de Technische Goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- G. De intellectuele eigendomsrechten betreffende de Technische Goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUtgb.
- H. Verwijzingen naar de Technische Goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van de ATG-aanwijzer (ATG 2860) en de geldigheidstermijn.
- I. De BUtgb, de Goedkeuringsoperator en de Certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet nakomen door de Goedkeuringshouder of de Verdelers van de bepalingen van dit artikel 8.

Plaatsingsfiche POLYBOND EXTRA B, POLYBOND EXTRA MINERAL B, POLYSHIELD TS 4 B

Onderstaande plaatsingsfiche geeft een verdere toelichting van Tabel 2 en vermeldt de membraantypes en hun plaatsingstechniek in functie van de ondergrond, conform de brandeisen zoals voorzien in het K.B. van 07/07/1994 (inclusief de wijziging in het K.B. van 19/12/1997, van 04/04/2003, van 01/03/2009, van 12/07/2012 en van 18/01/2017). De codes werden overgenomen van TV 215.

Voor de systemen die **in kleur** zijn weergegeven geeft ANNEX A een detaillering van de daksystemen weer die beantwoorden aan de brandeisen, zoals opgenomen in bovenstaande K.B.'s.

Symbolen en productnamen:

- ◆ = POLYBOND EXTRA B
- = POLYBOND EXTRA MINERAL B
- ★ = POLYSHIELD TS 4 B
- = POLYSHIELD TS 4 MINERAL B

Gebruikte symbool:

○ = Toepassing niet voorzien in kader van deze ATG

Plaatsingsmogelijkheden: zie Tabel 15 + voorschriften van TV 215.

Tabel 15 – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlaag	Ondergrond											
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcement-platen
				(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(b)	(c)	(d)	(d)(e)	(e)		
Losliggende plaatsing ⁽¹⁾															
Eenlaags (LL)	van toepassing	Zonder	(Scheidingslaag)	Niet toegelaten											
	Met	Met		★/●	★/●	★/●	★/●	○	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●
Eindlaag gelast - meerlaags (LLs)	van toepassing	Zonder	(Scheidingslaag) + TREND VS B ⁽²⁾	Niet toegelaten											
	Met	Met		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●
Eindlaag gekleefd - meerlaags (LLc)	van toepassing	Zonder	(Scheidingslaag) + TREND VS B ⁽²⁾	Niet toegelaten											
	Met	Met		○	○	○	○	○	◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●
	niet van toepassing	Zonder		Niet toegelaten											
	Met	Met		○	○	○	○	○	◆/■/★/●	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●

Tabel 15 (vervolg 1) – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlaag	Ondergrond														
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afzichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcement-platen	Plankenvloer		
								(f)	(a)	(b)	(c)	(d)	(d)(e)	(e)				
Volvlakkig gekleefd																		
Eindlaag gelast - eenlaags (TS)	van toepassing	Zonder	(hechtvernis)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Met		○	○	○	○	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	○	○	
	niet van toepassing	Zonder		○	○	○	○	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	○	○	
		Met		○	○	○	○	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	○	○	
Eindlaag gelast - meerlaags (TSS)	van toepassing	Zonder	(hechtvernis) + TREND VS B (3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Met		○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	
	niet van toepassing	Zonder		○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	
		Met		○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	
Eindlaag gekleefd met koudlijm - eenlaags (TC)	van toepassing	Zonder	(hechtvernis) + POLYCOLL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Met		○	○	○	○	○	○	○	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	○	○	
	niet van toepassing	Zonder		○	○	○	○	○	○	○	○	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	○	○
		Met		○	○	○	○	○	○	○	○	★/●	★/●	★/●	★/●	★/●	○	○
Eindlaag gelast - meerlaags (TCs)	van toepassing	Zonder	(hechtvernis) + POLYCOLL + TREND VS B (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Met		○	○	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○
	niet van toepassing	Zonder		○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○
		Met		○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○
Eindlaag gekleefd met koudlijm - meerlaags (TCc)	van toepassing	Zonder	(hechtvernis) + POLYCOLL + TREND VS B (2) + POLYCOLL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Met		○	○	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○
	niet van toepassing	Zonder		○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○
		Met		○	○	○	○	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○

Tabel 15 (vervolg 2) – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlagen	Ondergrond													
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB	Bestaande afzichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcement-platen	Plankenvloer	
				(a)			(a)					(c)	(d)	(d)(e)	(e)		
Partieel gekleefd																	
Eindlaag gelast - eenlaags (PLs) ⁽²⁾	van toepassing	Zonder	(hechtvernis) + VP 40/15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Met		★/●	○	○	★/●	○	○	○	○	★/●	★/●	★/●	★/●	○	○
	niet van toepassing	Zonder		★/●	○	○	★/●	○	○	○	○	★/●	★/●	★/●	★/●	○	○
		Met		★/●	○	○	★/●	○	○	○	○	★/●	★/●	★/●	★/●	○	○
Eindlaag gelast - eenlaags (PS) ⁽²⁾	van toepassing	Zonder	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Met		★/●	○	○	★/●	○	○	○	○	★/●	★/●	★/●	★/●	○	○
	niet van toepassing	Zonder		★/●	○	○	★/●	○	○	○	○	★/●	★/●	★/●	★/●	○	○
		Met		★/●	○	○	★/●	○	○	○	○	★/●	★/●	★/●	★/●	○	○
Eindlaag gelast - meerlaags (PSS)	van toepassing	Zonder	(hechtvernis) + VP40/15 + TREND VS B ⁽³⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Met		◆/■/★/●	○	○	◆/■/★/●	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	
	niet van toepassing	Zonder		◆/■/★/●	○	○	◆/■/★/●	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○
		Met		◆/■/★/●	○	○	◆/■/★/●	○	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○

Tabel 15 (vervolg 3) – Plaatsingsfiche

Plaatsingswijze	K.B.	Zware schutlaag (ballast, tegels, ...)	Onderlaag	Ondergrond													
				Geprofileerde staalplaat +								Bestaande afdichting	Beton en licht afschotbeton	Cellenbeton, betonplaten	Vezelcement- of spaanplaten, multiplex	Houtwolcement-platen	Plankenvloer
				PU	PF	Naakte EPS	Gecacheerde EPS	Naakt CG	Gecacheerd CG	MW, EPB							

Mechanische bevestiging van de onderlaag, toplaag volvlakkig gekleefd (g)

Eindlaag gelast - meerlaags (MVs)	van toepassing	Zonder	TREND HS B geschroefd ⁽⁴⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Met		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	○	○
	niet van toepassing	Zonder		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	○	○
		Met		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	○	○
Eindlaag gekleefd met koudlijm - meerlaags (MVC)	van toepassing	Zonder	TREND HS B geschroefd ⁽⁴⁾ + POLYCOLL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Met		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	○	○
	niet van toepassing	Zonder		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	○	○
		Met		◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	◆/■/★/●	◆/■/★/●	○	○	○	○	○

- (1): De zware schutlaag dient eveneens de windweerstand van het dakafdichtingssysteem te garanderen (zie § 5.6)
- (2): De onderlagen TREND VS B kunnen vervangen worden door TREND VS B of BENOR-goedgekeurde V3, V4, P3, P4, V3-PB, V4-PB, P3-PB, P4-PB, V3-APP, V4-APP, P3-APP, P4-APP, V3-SBS, V4-SBS, P3-SBS, P4-SBS onderlagen.
- (3): De onderlagen VP40/15+TREND VS B kunnen vervangen worden door V40/15+TREND HS B of BENOR-goedgekeurde VP40/15+V3, V4, P3, P4, V3-PB, V4-PB, P3-PB, P4-PB, V3-APP, V4-APP, P3-APP, P4-APP, V3-SBS, V4-SBS, P3-SBS, P4-SBS onderlagen of BENOR-goedgekeurde lasbare onderlagen met dampdrukverdeling.
- (4): De onderlagen TREND HS B kunnen vervangen worden door BENOR-goedgekeurde P3, P4, EP2, P3-PB, P4-PB, EP2-PB, P3-APP, P4-APP, EP2-APP, P3-SBS, P4-SBS of EP2-SBS onderlagen.
- (a): PU/PF/EPS/CG: de isolatie is altijd bekleed met een aangepaste cachering.
- (b): MW/EPB: de isolatie is lasbaar afhankelijk van de bekleding.
- (c): Bestaande afdichting: een onderzoek ten opzichte van de compatibiliteit dient uitgevoerd te worden.
- (d): (cellen)beton: het beton moet proper en droog zijn.
- (e): Cellenbeton/hout: losse stroken plaatsen op de kopse voegen, behalve in het geval van losse plaatsing.
- (f): CG: de eerste laag wordt op CG volvlakkig gekleefd met warme bitumen ; of wordt volvlakkig gelast, koud gekleefd of volvlakkig zelfklevend geplaatst op een afgekoelde bitumenlaag, aangebracht op CG.
- (g): Het aantal toe te passen mechanische bevestigingen dient te volgen uit een windstudie waarbij rekening wordt gehouden met de uittrekwaarde van de mechanische bevestigingen.

Deze Technische Goedkeuring is gepubliceerd door de BUTgb, onder verantwoordelijkheid van de Goedkeuringsoperator, BCCA, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "DAKEN", verleend op 6 maart 2018.

Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de Goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 21 september 2020.


Deze ATG vervangt ATG 2860, geldig vanaf 15/07/2016 tot 14/07/2021. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versies worden hieronder opgesomd:


Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie
Wijziging van de productnaam (toevoeging B aan het eind van de naam van elk membraan).
Toevoeging POLYSHIELD TS 4 MINERAL B

Voor de BUTgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces

Voor de goedkeurings- en certificatieoperator


Eric Winnepeninckx,
Secretaris-generaal


Benny de Blaere,
Directeur


Olivier Delbrouck,
Directeur-generaal

De Technische Goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:

- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze Technische Goedkeuring;
- doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUTgb website worden verwijderd. Technische Goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUTgb website (www.butgb.be) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de Technische Goedkeuring kan geconsulteerd worden d.m.v. de hiernaast afgebeelde QR-code.



De BUTgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011. De door de BUTgb vzw aangeduide certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC (www.belac.be) accrediteerbaar systeem.

De BUTgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:



European Organisation for Technical Assessment

www.eota.eu



Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw

www.ueatc.eu



World Federation of Technical Assessment Organisations

www.wftao.com

ANNEX A ⁽¹⁾

Weerstand tegen extern vliegvuur voor de systemen opgenomen in de Technische Goedkeuring ATG

Index 0: 21/09/2020 ⁽²⁾

Conform het Koninklijk Besluit (K.B.) van 07/07/1994, het K.B. van 19/12/1997, het K.B. van 01/03/2009, het K.B. van 12/07/2012 en het K.B. van 18/01/2017, worden de gebouwen opgedeeld in twee groepen:

1. Gebouwen waarvoor de K.B.'s niet van toepassing zijn:
 - Gebouwen met maximaal 2 bouwlagen en een totale oppervlakte kleiner of gelijk aan 100 m²,
 - Eengezinswoningen.

2. Gebouwen waarvoor de K.B.'s van toepassing zijn:

De daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG dienen bedekt te worden met een zware schutlaag (bv. ballast, tegels, ...) conform de beslissing van de Europese Commissie van 06/09/2000 (met betrekking tot de richtlijn 89/106/CEE betreffende de prestaties van dakbedekkingen blootgesteld aan extern vliegvuur) waarvoor kan worden aangenomen dat deze zware schutlaag aan de vereisten uit de K.B.'s inzake het brandgedrag voldoet.

In dit geval is het niet nodig om proeven uit te voeren om de weerstand tegen extern vliegvuur van de daksystemen vermeld in deze Technische Goedkeuring ATG te bepalen.

Nota 1: onder "ballast" verstaat men "uitgespreid grind met een laagdikte van minimaal 50 mm of een gewicht van ten minste 80 kg/m² (granulometrie van het aggregaat: maximaal: 32 mm; minimaal: 4 mm)"

Nota 2: onder "tegels" verstaat men "minerale tegels met een dikte van ten minste 40 mm".

⁽¹⁾: Deze annex maakt integraal deel uit van de technische goedkeuring.

⁽²⁾: De index van de laatste versie van de Annex A kan geverifieerd worden op de website van de BUTgb vzw, www.butgb.be.