

Technische Goedkeuring ATG met Certificatie



Producten voor Ruwbouw

Oplosmiddelvrije montagelijm
met snelle uitharding

**Poly Max® Power Pro
Express**

Geldig van 18/10/2017
tot 17/10/2022

Goedkeurings- en Certificatie-operator



Belgian Construction Certification Association
Aarlenstraat 53 – B-1040 Brussel
www.bcca.be – info@bcca.be

Goedkeuringshouder:

BISON International
Dr. A.F. Philipsstraat 9
NL-4462 EW GOES
Tel.: +31 113 235 825
Fax.: +31 113 235 88
Website: www.griffon.nl
E-mail: info@bison.nl

Verdeler:

Griffon België
Excelsiorlaan 27, B 3
B-1930 Zaventem
Tel: +32 (0)3 7109292
Fax +32 (0)3 7109290
Website: www.griffon.be
E-mail: griffon@bison.boltongroup.be



1 Doel en draagwijdte van de Technische Goedkeuring

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling van het product (zoals hierboven beschreven) door de door de BUTgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA, voor de in deze technische goedkeuring vermelde toepassing.

De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan, de opvatting van het product en de betrouwbaarheid van de productie.

De Technische Goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de Goedkeuringshouder.

Het behouden van de Technische Goedkeuring vereist dat de Goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product aangetoond blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van het product met de Technische Goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUTgb toevertrouwd aan een onafhankelijke certificatieoperator, BCCA.

De Goedkeuringshouder [en de Verdeler] moet[en] de onderzoeksresultaten, opgenomen in de Technische Goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUTgb of de Certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de Goedkeuringshouder [of de Verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doen.

De Technische Goedkeuring en de certificatie van de overeenkomstigheid van het product met de Technische Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De Technische Goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUTgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Opmerking: In deze technische goedkeuring wordt steeds de term "aannemer" gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die de werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als andere hiervoor vaak gebruikte termen zoals "uitvoerder", "installateur" en "verwerker".

2 Voorwerp

Poly Max® Power Pro Express montagelijm is een pasteuze, vullende lijm, bestemd om diverse voorwerpen en materialen snel en eenvoudig, duurzaam te bevestigen op diverse ondergronden.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Panelen en plaatmaterialen binnen
- Plinten; dorpels,
- Isolatiematerialen
- Spiegels en decoratiematerialen

De montagelijm wordt niet geacht bij te dragen aan een constructieve dragende verbinding.

De montagelijm wordt toegepast in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant.

3 Competenten

Poly Max® Power Pro Express is een oplosmiddelvrije elastische één component montagelijm op basis van SMP-polymeer dat uithardt door reactie met vocht uit de lucht.

Tabel 1 – Identificatie

Kenmerk	Norm	Waarde
Viscositeit	NBN EN ISO 3219	Pasteus
Dichtheid (kg/dm³)	NBN EN ISO 1183	Ca 1,5
Shore A	NBN EN ISO 868	Ca 70
Open tijd (min)	NBN EN ISO 9514	Ca 10
Uithardingsnelheid 20°C, 65% RV (mm/24h)	Interne methode	Ca 2

4 Toepassingsgebieden

Tabel 2 – Toepassingsgebieden

		Geschiktheid
Buiten	Onder water	-
Buiten	Niet beschut tegen weer en wind	X
Buiten	Beschut tegen weer en wind	X
Binnen	Hoge vochtbelasting	X
Binnen	Lage vochtbelasting	X
X: Geschikt		
-: Niet geschikt		

5 Vervaardiging & commercialisatie

Poly Max® Power Pro Express wordt vervaardigd door Bison International in de fabriek te Goes, Nederland.

Het product wordt gecommmercialiseerd door Griffon België.

6 Uitvoering

6.1 Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond dient goed hechtend, zuiver en droog tot licht vochtig te zijn. Kunststoffen vooraf opruwen. In geval van twijfel over de hechting, vooraf een hechtproef uitvoeren of contact opnemen met de fabrikant.

In geval van sterk poreuze oppervlakken zoals gipsplaten, sterk zuigend beton de ondergrond eerst voorbehandelen met een fixeermiddel.

6.2 Ondergronden

Poly Max® Power Pro Express is geschikt voor de verlijming van diverse materialen op de volgende ondergronden:

- Minerale ondergronden (beton, baksteen, natuursteen, keramische tegels)
- Hout en houtderivaten (MDF, spaanplaat)
- Metalen (ijzer, aluminium, zink)
- Kunststoffen (PVC, PU isolatie, polyester)
- Glas

Volgens informatie van de fabrikant treedt er geen vervuiling van natuursteen op.

Niet geschikt voor de verlijming op PE, PP, acrylglas, bitumen, PTFE en PA (nylon).

Voor de toepassing van de montagekit wordt verwezen naar de volgende documenten:

- BRL 3107 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het SKH-KOMO productcertificaat voor Montagelijmen
- De technische documentatie van de ATG-houder

6.3 Uitvoering

De montagelijm éézijdig aanbrengen in dotted of strepen (bij verticale bevestiging de strepen eveneens verticaal aanbrengen). Vervolgens de te verlijmen delen stevig aandrukken of aankloppen. Fixeren of klemmen is meestal niet nodig. Na 4 uur heeft de montagelijm de eindsterkte bereikt.

Poly Max® Power Pro Express hardt uit met vocht uit de lucht. Er dient steeds voldoende vocht bij de lijm te kunnen komen.

- Minimale dikte van de lijmlaag: 1,0 mm
- Maximale dikte: 4 mm
- Maximale breedte van de lijmlaag: 10 mm
- Minimum en maximum verwerkingstemperatuur: 5 °C – 30 °C (temperatuur tenminste 3 °C boven het dauwpunt)
- Minimum en maximum luchtvochtigheid: 25 % – 95 %

7 Etikettering, verpakking en opslagtermijn

7.1 Etikettering

Het etiket vermeldt:

- naam van de fabrikant
- naam product en toepassingsgebied
- inhoud
- kleur
- houdbaarheid
- lotnummer en vervaldatum
- verwerkingsmethode
- ATG logo en nummer

7.2 Verpakking

- Kokers van 435 gram.

7.3 Bewaring

Houdbaarheidstermijn: 18 maanden in gesloten en originele verpakking bij temperaturen tussen 5 en 25 °C.

8 Prestaties

Tabel 3 – Prestaties

Eigenschap	Norm	Criterium	Resultaat
Afschuifsterkte (N:mm ²)			
Na 7 dagen bij 20°C en 65% R.V.		≥ 1,5	2,69
Na 7 dagen bij 20°C en 65% R.V., 1 uur bij 50 °C		≥ 50% waarde na 7 dagen	2,40
Na 7 dagen bij 20°C en 65% R.V.en 4 dagen onder water bij 23 °C	NBN EN ISO 8339	≥ 10% waarde na 7 dagen	0,49
Na 7 dagen bij 20°C en 65% R.V., 4 dagen onder water bij 23°C en 7 dagen bij 23°C en 65% R.V.		≥ 75% waarde na 7 dagen	2,81
Hechting (N/mm ²)			
Hout			
Beton	NBN EN 12188	≥ 1,5	2,40
Alu			
PVC			
Rek bij breuk (%)	NBN EN ISO 8339	≥ 100	180
Vullend vermogen (mm)	NBN EN ISO 8339	Waarde	0,1 - 4,0
Vloei (mm)	NBN EN ISO 7390	≤ 3	0

9 Referenties

- NBN EN 12188: "Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of adhesion steel-to-steel for characterisation of structural bonding agents"
- NBN EN ISO 868: "Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness)"
- NBN EN ISO 1183: "Plastics - Methods for determining the density of noncellular plastics"
- NBN EN ISO 3219: "Plastics - Polymers/resins in the liquid state or as emulsions or dispersions - Determination of viscosity using a rotational viscometer with defined shear rate"
- NBN EN ISO 7390: "Building construction - Jointing products - Determination of resistance to flow of sealants"
- NBN EN ISO 8339: "Building construction - Sealants - Determination of tensile properties (Extension to break)"
- NBN EN ISO 9514: "Paints and varnishes - Determination of the pot life of multicomponent coating systems - Preparation and conditioning of samples and guidelines for testing"

10 Voorwaarden

- A.** De Technische Goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op het product vermeld op de voorpagina van deze Technische Goedkeuring.
- B.** Enkel de Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdelers kunnen aanspraak maken op de Technische Goedkeuring.
- C.** De Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdelers mogen geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUIgb, het ATG-merk, de Technische Goedkeuring of het goedkeuringsnummer, voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de Technische Goedkeuring of voor een product, kit of systeem alsook de eigenschappen of kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de Technische Goedkeuring.
- D.** Informatie die door de Goedkeuringshouder, de Verdelers of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ...) van het product, die het voorwerp zijn van de Technische Goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de Technische Goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de Technische Goedkeuring wordt verwezen.
- E.** De Goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUIgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUIgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.
- F.** De Technische Goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, zoals beschreven in de Technische Goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- G.** De intellectuele eigendomsrechten betreffende de Technische Goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUIgb.
- H.** Verwijzingen naar de Technische Goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van de ATG-aanwijzer (ATG 2869) en de geldigheidsstermijn.
- I.** De BUIgb, de Goedkeuringsoperator en de Certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet nakomen door de Goedkeuringshouder of de Verdelers van de bepalingen van dit artikel 10.



De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (UEAtc, zie www.ueatc.eu) en dat aangemeld werd door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011 en lid is van de Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA, zie www.eota.eu). De door de BUtgb vzw aangeduide certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC (www.belac.be) accreditteerbaar systeem.



De Technische Goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de Goedkeuringsoperator, BCCA, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "RUWBOUW & BOUWSYSTEMEN", verleend op 12 december 2014.

Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de Goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 18 oktober 2017.

Deze ATG vervangt ATG 2869, geldig vanaf 10/11/2015 tot 09/11/2020. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versies worden hieronder opgesomd:

Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie
Aanpassing productnaam, adres verdeler, redactionele aanpassingen, referenties

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces

Voor de goedkeurings- en certificatieoperator


Peter Wouters, directeur


Benny De Blaere, directeur generaal

De Technische Goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:

- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze Technische Goedkeuring;
- doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUtgb website worden verwijderd. Technische Goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUtgb website (www.butgb.be) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de Technische Goedkeuring kan geconsulteerd worden d.m.v. de hiernaast afgebeelde QR-code.

