

## Agrément Technique ATG avec Certification



**ATG 3052**

**Système de conduites sous pression synthétiques avec raccords à sertir ou à clipser pour la distribution d'eau sanitaire froide et chaude, d'eau de refroidissement et de chauffage, pour le raccordement de radiateurs et pour le chauffage par le sol**

**UPONOR UNI PIPE PLUS**

Valable du 13/07/2021  
au 13/07/2026

### Opérateur d'agrément et de certification



**Belgian Construction Certification Association**  
Rue d'Arlon 53 - 1040 Bruxelles  
[www.bcca.be](http://www.bcca.be) - [info@bcca.be](mailto:info@bcca.be)

#### Titulaire d'agrément :

Uponor GmbH  
Industriestrasse 56  
97437 Hassfurt  
Allemagne

#### Commercialisation :

Nathan Systems  
Lozenberg 4  
1932 Zaventem  
Tél. : +32 (0)2 7211570  
Fax. : +32 (0)2 7253553  
Site Internet : [www.nathan.be](http://www.nathan.be)  
Courriel : [info@nathan.be](mailto:info@nathan.be)

## 1 Objectif et portée de l'agrément technique

Cet agrément technique concerne une évaluation favorable indépendante du système (tel que décrit ci-dessus) par un opérateur d'agrément indépendant désigné par l'UBAtc, BCCA, pour l'application mentionnée dans cet agrément technique.

L'agrément technique consigne les résultats de l'examen d'agrément. Cet examen se décline comme suit : identification des propriétés pertinentes du système en fonction de l'application visée et du mode de pose ou de mise en œuvre, conception du système et fiabilité de la production.

L'agrément technique présente un niveau de fiabilité élevé compte tenu de l'interprétation statistique des résultats de contrôle, du suivi périodique, de l'adaptation à la situation et à l'état de la technique et de la surveillance de la qualité par le titulaire d'agrément.

Pour que l'agrément technique puisse être maintenu, le titulaire d'agrément doit apporter la preuve en permanence qu'il continue à faire le nécessaire pour que l'aptitude à l'emploi du système soit démontrée. À cet égard, le suivi de la conformité du système à l'agrément technique est essentiel. Il est confié par l'UBAtc à un opérateur de certification indépendant, BCCA.

Le titulaire d'agrément [et le distributeur] est/sont tenu(s) de respecter les résultats d'examen repris dans l'agrément technique lorsqu'ils mettent des informations à la disposition de tiers. L'UBAtc ou l'opérateur de certification peut prendre les initiatives qui s'imposent si le titulaire d'agrément [ou le distributeur] ne le fait pas (suffisamment) de lui-même.

L'agrément technique et la certification de la conformité du système à l'agrément technique sont indépendants des travaux effectués individuellement, l'entrepreneur et/ou l'architecte sont exclusivement responsables de la conformité des travaux réalisés aux dispositions du cahier des charges.

L'agrément technique ne traite pas, sauf dispositions reprises spécifiquement, de la sécurité sur chantier, d'aspects sanitaires et de l'utilisation durable des matières premières. Par conséquent, l'UBAtc n'est en aucun cas responsable de dégâts causés par le non-respect, dans le chef du titulaire d'agrément ou de l'entrepreneur/des entrepreneurs et/ou de l'architecte, des dispositions ayant trait à la sécurité sur chantier, aux aspects sanitaires et à l'utilisation durable des matières premières.

Remarque : dans cet agrément technique, on utilisera toujours le terme « entrepreneur », en référence à l'entité qui réalise les travaux. Ce terme peut également être compris au sens d'autres termes souvent utilisés, comme « exécutant », « installateur » et « metteur en œuvre ».

## 2 Objet

L'agrément technique d'un système de conduites composé de conduites synthétiques sous pression présente la description technique d'un système de conduites constitué à partir des composants mentionnés au paragraphe 4 et dont les réseaux de conduites sont présumés conformes aux niveaux de performances mentionnés au paragraphe 6 pour les types et dimensions repris, pour autant qu'ils soient conçus, posés, contrôlés, mis en service et parachevés conformément aux prescriptions reprises au paragraphe 5.

Les niveaux de performances mentionnés sont définis conformément aux critères repris dans la Note d'information technique 207 du CSTC « Systèmes de tuyauteries en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et froide sous pression dans les bâtiments », la Note d'information technique 273 du CSTC « Installation des systèmes de chauffage par le sol à eau chaude », ainsi que la directive d'agrément de l'UBA tc relative aux conduites sous pression en matériau synthétique, sur la base d'un certain nombre d'essais représentatifs.

Pour les réseaux de conduites soumis à des exigences supplémentaires en matière de performances ou destinés à d'autres applications, il y a lieu de réaliser des essais supplémentaires conformément aux critères des documents de référence susmentionnés.

## 3 Système

Le système de conduites sous pression en matériau synthétique Uponor UniPipe PLUS tel que décrit ici est supposé disposer :

- pour la réalisation du réseau de distribution d'eau sanitaire froide et chaude dans le bâtiment :

L'agrément technique de tels systèmes constitue une description technique du système décrit ci-après, à savoir les conduites, les éléments de raccordement, les techniques d'assemblage et de mise en œuvre, utilisés pour réaliser dans un bâtiment la distribution d'eau sanitaire froide et chaude, conformément à la série de normes NBN EN 806 : « Spécifications techniques relatives aux installations pour l'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des bâtiments », à la Note d'information technique 207 : « Systèmes de tuyauterie en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et froide sous pression dans les bâtiments » et au texte de base de certains cahiers des charges de la Régie des Bâtiments : « Document-type 904 ».

- pour la réalisation du réseau de distribution d'eau de refroidissement et de chauffage et pour le raccordement de radiateurs dans le bâtiment

L'agrément technique de tels systèmes constitue une description technique du système décrit ci-après, à savoir les conduites, les éléments de raccordement, les techniques d'assemblage et de mise en œuvre, utilisés pour réaliser dans un bâtiment la distribution d'eau de refroidissement et de chauffage pour des raccordements de radiateur, conformément à la Note d'information technique NIT 207 : « Systèmes de tuyauterie en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et froide sous pression dans les bâtiments » et au volet technique du cahier des charges-type 105 de la Régie des Bâtiments : « Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air ».

- pour la réalisation du réseau de distribution d'eau de refroidissement et de chauffage et pour le chauffage ou le refroidissement par le sol dans le bâtiment

L'agrément technique de tels systèmes est une description technique du système décrit ci-après, à savoir les conduites, les éléments de raccordement, les techniques d'assemblage et de mise en œuvre, utilisés pour assurer dans un bâtiment la distribution d'eau de refroidissement et de chauffage pour des raccordements de radiateurs, conformément à la Note d'information technique NIT 207 : « Systèmes de tuyauteries en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et froide sous pression dans les bâtiments », la NIT 189 « Les chapes pour couvre-sols », NIT 193 : « Les chapes - 2<sup>e</sup> partie Mise en œuvre » et à la NIT 273 : « Installation des systèmes de chauffage par le sol à eau chaude ».

## 4 Composants

### 4.1 Aperçu

Le système de conduites sous pression en matériau synthétique Uponor Uni Pipe PLUS pour les domaines d'application susmentionnés se compose de :

- tubes multicouches PE-RT type II/Al/PE-RT type II, de diamètres extérieurs de 16 mm, 20 mm, 25 mm et 32 mm ;
- raccords à sertir
  - raccords à sertir en laiton étamé comprenant des douilles de sertissage en acier inoxydable nommés « S-Press PLUS Metal » et des accessoires analogues pour les diamètres de 16 mm, 20 mm, 25 mm et 32 mm ;
  - raccords à sertir en matériau synthétique comprenant des douilles de sertissage en acier inoxydable nommés « S-Press PPSU » et des accessoires analogues sans fil pour les diamètres de 16 mm, 20 mm, 25 mm et 32 mm.
  - raccords à sertir en matériau synthétique comprenant des douilles de sertissage en acier inoxydable nommées « S-Press PLUS PPSU » et des accessoires non-filetés analogues pour les diamètres de 16 mm, 20 mm, 25 mm et 32 mm ;
- raccord à clipser, appelé RTM
  - raccords à clipser synthétiques, pour les diamètres de 16 mm, 20 mm et 25 mm
- outillage

### 4.2 Tubes multicouches

#### 4.2.1 Généralités

Cette conduite synthétique composite est constituée d'un tube en aluminium à fine paroi, d'un tube intérieur et d'un tube extérieur en polyéthylène à résistance accrue à la température (PE-RT, type II). Le tube en aluminium à fine paroi est fabriqué :

- sans joint en alliage EN-AW 3103 (tube livré en longueurs droites),
- par recouvrement longitudinal en alliage EN-AW 3003 (tube livré en rouleau), ou
- sans joint en alliage EN-AW 1370 (tube livré en rouleau).

Le raccordement du tube intérieur avec le tube en aluminium à fine paroi ainsi que l'assemblage du tube en aluminium à fine paroi avec le tube extérieur est réalisé à l'aide d'adhésifs en polyéthylène à basse densité linéaire (LLDPE).

Le tube extérieur, coloré en blanc dans la masse, résiste aux rayons UV. Le tube intérieur ne résiste pas aux rayons UV. L'adhésif du tube intérieur est coloré en bleu, laissant apparaître cette couleur bleue sur le tube intérieur. Il convient dès lors de protéger les extrémités du tube au moyen des petits capuchons jaunes fournis par le fabricant.

Sur demande, les tubes en rouleau peuvent être livrés revêtus d'une gaine en PE-HD (livrée en complément ou assemblée tube-en-tube), de couleur rouge, bleue ou noire ou revêtus d'une gaine isolante en mousse PE à couche extérieure en tissu renforcé en PE-HD de couleur rouge ou bleue. Ces gainages ne font pas partie de l'agrément et sont repris uniquement à titre d'information.

#### 4.2.2 Dimensionnement

Le système comprend les dimensions de tube suivantes, exprimées en « diamètre extérieur [mm] x épaisseur de paroi [mm] » ; les poids repris concernent le tube (sans eau) :

**Tableau 1 – Liste des dénominations et dimensions et poids principaux**

Dénomination	Diamètre extérieur [mm]	Épaisseur de paroi [mm]	Épaisseur de l'aluminium [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Poids [g/m]
<b>En rouleau (aluminium sans joint)</b>					
16 x 2	16 -0/+0,30	2 -0,10/+0,30	0,36 -0,05/+0,05	12	117
20 x 2,25	20 -0/+0,30	2,25 -0,15/+0,25	0,45 -0,05/+0,05	15,5	168
25 x 2,5	25 -0/+0,30	2,5 -0,20/+0,30	0,56 -0,06/+0,06	20	244
32 x 3	32 -0/+0,40	3 -0,20/+0,40	0,68 -0,07/+0,07	26	379
<b>En rouleau (aluminium avec soudure par recouvrement longitudinal)</b>					
16 x 2	16 -0,10/+0,20	2 -0,05/+0,35	0,20	12	105
20 x 2,25	20 -0,10/+0,20	2,25 -0,05/+0,35	0,24	15,5	148
25 x 2,5	25 -0,10/+0,20	2,5 -0,35/+0,35	0,30	20	211
32 x 3	32 -0/+0,30	3 -0,15/+0,30	0,35	26	323
<b>Longueurs droites (aluminium sans joint)</b>					
16 x 2	16 -0/+0,30	2 -0,10/+0,30	0,45 -0,05/+0,05	12	124
20 x 2,25	20 -0/+0,30	2,25 -0,15/+0,25	0,56 -0,06/+0,06	15,5	181
25 x 2,5	25 -0/+0,30	2,5 -0,20/+0,30	0,68 -0,07/+0,07	20	264
32 x 3	32 -0/+0,40	3 -0,20/+0,40	0,89 -0,09/+0,09	26	413

#### 4.2.3 Marquage

Le marquage suivant (texte noir sur tube blanc) est répété tous les mètres et se présente comme suit (exemple) :

Marque :	uponor
Dénomination du système :	uni pipe/PLUS
Dimensionnement :	SAC 16x2 mm (Alu 0,3)
Composition du tube :	PE-RT Typ II/AL/PE-RT Typ II
Référence normative :	EN ISO 21003 Class 1-5/10 bar
Agréments :	[autres marques de qualité] ATG 3052 [autres marques de qualité]
Code de fabrication (n° d'article, n° de machine, métrage, date, heure) :	267620/14/08/2020/21084
Pays d'origine :	Made in Germany
Indication du mètre courant :	

#### 4.2.4 Conditionnement

Les rouleaux sous forme de longueurs droites sont emballés dans des tubes en matériau synthétique. Les rouleaux sont livrés dans des boîtes en carton. Le tableau 2 présente le mode de livraison (nombre de longueurs droites de 5 m par emballage ou longueur du rouleau).

**Tableau 2 – Mode de livraison du tube nu**

	Nombre de longueurs droites par emballage [-]	Longueur de rouleau [m]
16 x 2	10	100 / 120 / 200 / 500
20 x 2,25	8	100 / 500
25 x 2,5	10	50
32 x 3	6	50

Le marquage suivant est appliqué sur l'emballage (exemple) :

Type de tube :	16 x 2
Longueur du rouleau :	200 m
Composition du tube :	PE-RT / Al / PE-RT
Numéro d'article :	
Code-barre	

#### 4.3 Raccords à sertir

##### 4.3.1 Raccords à sertir en laiton étamé avec douilles de sertissage en acier inoxydable « S-Press PLUS Metal »



Ces raccords à sertir en métal sont nommés « S-Press PLUS Metal ».

Les raccords à sertir prévus pour les diamètres de 16 mm, 20 mm, 25 mm et 32 mm et les accessoires existant pour cette gamme sont fabriqués à partir de laiton étamé anti-dé zincification et font l'objet d'un post-traitement thermique conformément à la NBN EN 12164 et à la NBN EN 12168 (CuZn35Pb1,5AlAs, CW625N ou CuZn36Pb-C, CC770S). Les deux bagues d'étanchéité sont fabriquées en EPDM.

La douille de sertissage en acier inoxydable (nuance 1.4301 - X5CrNi18-10) est non profilée. La douille est maintenue sur le corps du raccord moyennant une bague en POM (polyoxyméthylène) ; la partie libre est pourvu d'un col. La douille est recouverte d'un film imprimé qui se décolle spontanément après le sertissage ; chaque dimension de raccord présente son propre code couleur, conformément au ci-dessous :

**Tableau 3 – code couleur du raccord S-Press PLUS**

Dimension nominale [mm]	Code couleur
16	Brun
20	Orange
25	Rouge
32	Vert

La douille en acier inoxydable comporte de petits regards permettant de contrôler si la profondeur d'emboîtement est correcte.

Les différents raccords sont mentionnés sur la liste de prix Uponor MLCP. Les raccords suivants sont disponibles :

- élément de transition droit ou oblique fixe vers raccord fileté (filet intérieur ou extérieur pouce)
- élément de transition double droit vers raccord fileté (filet intérieur pouce)
- élément de transition droit vers raccord fileté (filet extérieur pour raccord à compression)
- raccord à sertir droit avec ou sans réduction
- coude à sertir de 90°
- élément en T avec ou sans réduction
- élément en T avec raccord fileté (filet intérieur ou extérieur pouce)
- culasse murale simple et double, longue ou courte, avec ou sans bride
- culasse murale simple avec traversée de paroi (droite ou oblique)
- raccord de croisement à sertir pour raccordement de radiateur
- raccord de plinthe pour raccordement de radiateur

Les raccords à sertir à corps métallique portent le marquage suivant (réservation dans le corps) : par exemple, élément droit fileté : « U16 ½ R » d'un côté du raccord avec U pour Uponor ; la douille dans cet exemple porte le marquage « U16 + A ».

Ils sont livrés dans des emballages en carton indiquant le type, le numéro d'article et le nombre.

#### 4.3.2 Raccords à sertir en matériau synthétique avec douilles de sertissage en acier inoxydable « S-Press PLUS PPSU »



Ces raccords à sertir sont nommés « S-Press PLUS PPSU ».

Les raccords à sertir prévus pour les diamètres de 16 mm, 20 mm, 25 mm et 32 mm et les accessoires existant pour cette gamme sont fabriqués à partir de PPSU (polyphénylsulfone). Les deux bagues d'étanchéité sont fabriquées en EPDM.

La douille de sertissage en acier inoxydable (nuance 1.4301 - X5CrNi18-10) est non profilée. La douille est maintenue sur le corps du raccord moyennant une bague en POM (polyoxyméthylène) ; la partie libre est pourvu d'un col. La douille est recouverte d'un film imprimé qui se décolle spontanément après le sertissage ; chaque dimension de raccord présente son propre code couleur, conformément au ci-dessous :

Tableau 4 – code couleur du raccord S-Press PLUS

Dimension nominale [mm]	Code couleur
16	Brun
20	Orange
25	Rouge
32	Vert

La douille en acier inoxydable comporte de petits regards permettant de contrôler si la profondeur d'emboîtement est correcte.

Les différents raccords sont mentionnés sur la liste de prix Uponor MLCP. Les raccords suivants sont disponibles :

- raccord à sertir droit avec ou sans réduction
- coude à sertir de 90°
- élément en T avec ou sans réduction

Les raccords à sertir dont le corps est en matériau synthétique portent le marquage suivant (appliqué en relief sur le matériau synthétique) : par exemple, raccord droit sans réduction : « PPSU 16U » d'un côté du raccord et de l'autre côté, un marquage sous forme de cadran ; la douille dans cet exemple porte le marquage « U16 + A »..

Ils sont livrés dans des emballages en carton indiquant le type, le numéro d'article et le nombre.

#### 4.4 Raccords à clipser « RTM »

##### 4.4.1 Raccords à clipser « RTM » à insert en laiton



Ces raccords à clipser sont nommés « RTM ».

Les raccords à clipser prévus pour les diamètres de 16 mm, 20 mm et 25 mm et les accessoires existant pour cette gamme sont constitués d'un insert en laiton, étamé ou pas, et font l'objet d'un post-traitement thermique conformément à la NBN EN 12164 et à la NBN EN 12168 (CuZn40Pb2, CW617N). Les deux bagues d'étanchéité sont fabriquées en EPDM. L'enveloppe extérieure du raccord est constituée d'une partie blanche et d'une partie translucide, toutes deux en PSU ; la bague de serrage faisant ressort, en acier revêtu à haute teneur en carbone, pouvant être observée à travers cette partie translucide. Une fois le tube introduit dans l'insert, cette bague de sertissage serre le tube sur l'insert.

Lorsque le raccord n'a pas encore été appliqué sur un tube, la bague de serrage est maintenue ouverte de façon visible par un témoin visuel de connexion coloré, dont le code couleur est conforme au tableau ci-après :

Tableau 5 – code couleur du raccord RTM

Dimension nominale [mm]	Code couleur
16	Brun clair/Beige
20	Orange
25	Brun

Les éléments filetés libres se composent de laiton, étamé ou pas, et font l'objet d'un post-traitement thermique conformément à la NBN EN 12164 et la NBN EN 12168 (CuZn40Pb2, CW617N).

Les différents raccords sont mentionnés sur la liste de prix Uponor Uni Pipe PLUS. Les raccords suivants sont disponibles :

- Élément de transition droit ou oblique/perpendiculaire fixe vers raccord fileté (filet intérieur ou extérieur pouce)
- Élément de transition double droit vers raccord fileté (filet intérieur pouce)
- Adaptateur Eurocone
- Raccord droit avec ou sans réduction
- Coude à 90°
- Élément en T avec ou sans réduction
- Élément en T avec raccord fileté (filet intérieur pouce)
- Culasse simple, avec bride
- Raccord de plinthe pour raccordement de radiateur

L'enveloppe extérieure porte le marquage « Uponor ».

Les éléments sont livrés dans des emballages en carton indiquant le type, le numéro d'article et le nombre.

#### 4.4.2 Raccord à clipser « RTM » à insert synthétique



Ces raccords à clipser sont nommés « RTM ».

Les raccords à clipser prévus pour les diamètres de 16 mm, 20 mm et 25 mm et les accessoires existant pour cette gamme sont constitués d'un insert en PPSU noir (polyphénylsulfone). Les deux bagues d'étanchéité sont fabriquées en EPDM. L'enveloppe extérieure du raccord est constituée d'une partie blanche et d'une partie translucide, toutes deux en PSU ; la bague de serrage faisant ressort, en acier revêtu à haute teneur en carbone, pouvant être observée à travers cette partie translucide. Une fois le tube introduit dans l'insert, cette bague de sertissage serre le tube sur l'insert.

Lorsque le raccord n'a pas encore été appliqué sur un tube, la bague de serrage est maintenue ouverte de façon visible par un témoin visuel de connexion coloré, dont le code couleur est conforme au tableau ci-après :

**Tableau 6 – code couleur du raccord RTM**

Dimension nominale [mm]	Code couleur
16	Brun clair/Beige
20	Orange
25	Brun

Les tiges filetées libres sont constituées de laiton, étamé ou pas, et font l'objet d'un post-traitement thermique conformément à la NBN EN 12164 et la NBN EN 12168 (CuZn40Pb2, CW 617N).

Les différents raccords sont mentionnés sur la liste de prix Uponor Uni Pipe PLUS. Les raccords suivants sont disponibles :

- Raccord droit avec ou sans réduction

- Coude à 90°
- Élément en T avec ou sans réduction

L'enveloppe extérieure porte le marquage « Uponor » ; l'insert porte le marquage « PPSU » ainsi qu'une indication des mesures s'il y a suffisamment de place.

Les éléments sont livrés dans des emballages en carton indiquant le type, le numéro d'article et le nombre.

#### 4.5 Accessoires

La gamme de produits Uponor Uni Pipe PLUS est complétée d'éléments portant uniquement sur la fixation des différents composants aux autres parties de la construction.

- Fixations sanitaires (colliers de montage et plaques de montage)
- Distributeurs sanitaires
- Bouchons femelles et bouchons mâles pour distributeurs
- Étriers de montage pour distributeurs

#### 4.6 Outillage

Afin de réaliser valablement les raccords conformément aux prescriptions de cet agrément technique, l'outillage suivant est nécessaire :

- **pince à couper** : pour réaliser la découpe perpendiculaire du tube multicouche (diamètre : de 16 à 20 mm) ;
- coupe-tubes : pour réaliser la découpe perpendiculaire du tube multicouche (diamètre : de 25 à 32 mm) ;
- **ressort de cintrage** : à placer à l'intérieur ou à l'extérieur pour réaliser les coudes selon un rayon minimum ;
- L'**ébarbeur-calibre** à utiliser obligatoirement, fourni par diamètre, porte le marquage suivant (dénomination commerciale en abrégé et diamètre de tube), par exemple : « U 16 ».

Par ailleurs, l'ébarbeur porte d'autres indications concernant la profondeur d'emboîtement et le nombre de tours à respecter si cet outil est placé sur une foreuse électrique.

- Il existe également un **ébarbeur** manuel « **Kombi** », convenant pour une série de 3 diamètres : 16 mm/20 mm/25 mm.
- **Outils de calibrage RTM** : Il existe des outils de calibrage à trois faces en forme d'étoile conçus spécifiquement pour les raccords à compression RTM, rétablissant la forme ovale des tubes de 16/20/25 mm de diamètre.
- **Pincettes de serrage et mordaches** : Les pincettes de serrage UNIPIPE à utiliser obligatoirement pour les raccords à sertir sont reprises dans le tableau ci-après :

**Tableau 7 – pinces de serrage à utiliser obligatoirement**

Type	Alimentation	Fonctionnement	À utiliser pour :	Remarque
Pince de serrage manuelle	—	—	16 à 20 mm	—
UPONOR S-press Mini 32	batterie	électro-hydraulique	16 à 32 mm	retour en position initiale à la fin du sertissage
Uponor S-press Mini <sup>2</sup>	batterie	électro-hydraulique	16 à 32 mm	retour en position initiale à la fin du sertissage
Uponor S-press UP 75 EL	réseau	électro-hydraulique	16 à 32 mm	retour en position initiale à la fin du sertissage
Uponor S-press UP 75	batterie	électro-hydraulique	16 à 32 mm	retour en position initiale à la fin du sertissage
Uponor S-press UP 110	batterie	électro-hydraulique	16 à 32 mm	retour en position initiale à la fin du sertissage

Les mordaches à utiliser obligatoirement portent le marquage suivant : dénomination commerciale en abrégé et diamètre de tube en mm, par exemple : « U 32 ».

L'utilisation d'un autre outillage (pince de serrage, mordaches) n'est pas autorisée dans le cadre de cet agrément.

## 5 Pose

### 5.1 Installation du système de conduites

Lors de la pose du système de conduites Uponor Uni Pipe PLUS avec des raccords à sertir ou des raccords à clipser, il convient de respecter les prescriptions de montage et de pose d'Uponor, de même que les recommandations de la Note d'information technique 207 du CSTC « Systèmes de tuyauteries en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide sous pression dans les bâtiments » et la série de normes NBN D 30-00X (Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air), sauf mention contraire dans le présent agrément. Pour l'application comme chauffage par le sol, il convient également de prendre en compte les recommandations des Notes d'information technique 179, 189 et 193 du CSTC « Les chapes 1<sup>er</sup> partie », « Les revêtements durs sur sols chauffés » et « Les chapes 2<sup>er</sup> partie ».

L'exécutant accordera une attention particulière aux points suivants :

- Tous les composants du système doivent être transportés et stockés avec soin dans l'emballage d'origine et déballés au fur et à mesure de leur utilisation.
- Lors du déballage, il y a lieu de veiller à ne pas endommager les composants, par exemple en utilisant un couteau ou un outillage similaire.
- Pour dérouler les rouleaux, il convient de procéder dans le sens inverse de l'enroulement, en partant donc de l'extrémité du tube du côté extérieur du rouleau.
- En particulier lors de l'utilisation de tubes en longueurs droites, il convient de les stocker horizontalement et soigneusement sur un sol plan.
- Toute section de tube comportant des plis, des bosses ou des défoncements doit être éliminée et ne peut pas être utilisée dans l'installation.
- Les tubes doivent être posés sans torsion.
- Les tubes doivent être protégés d'une exposition directe et prolongée au soleil, de toute déformation, salissure ou endommagement. Pour éviter la salissure interne, les tubes seront fermés pendant les travaux en utilisant les petits capuchons fournis par le fabricant. Il convient tout particulièrement de prendre des dispositions dans le cas

de tubes à encastrier ultérieurement dans un plancher, afin de ne pas les endommager, les déformer ou les déplacer lors des autres travaux de construction. Il est conseillé dès lors de placer les tubes dans une gaine de protection ou d'utiliser des tubes pré-isolés et de fixer les tubes tous les 80 cm à la dalle de plancher et à 30 cm de part et d'autre d'un croisement de conduites

- Lors de la pose du système de conduites, la température ambiante doit être au moins de 0 °C. En cas de risque de gel entre la mise en œuvre et la mise en service de l'installation, il convient de vidanger les conduites.
- Ne pas appliquer de produits chimiques, de peinture ou d'autres produits sur le tube ou les raccords.
- L'ensemble du système de conduites doit être rincé abondamment avant la mise en service de l'installation.
- Les raccords réalisés doivent toujours rester apparents jusqu'au terme de l'essai de pression.

### 5.2 Raccords

Les raccords sont autorisés uniquement dans les segments de tube droits de l'installation ; à cet égard, il conviendra de disposer d'une longueur de tube libre d'au moins 5 fois le diamètre extérieur jusqu'à l'amorce d'un cintrage éventuel.

Pour les assemblages au moyen d'un raccord à sertir ou à clipser d'une part et d'un raccord à visser d'autre part, il convient d'abord de réaliser le raccord vissé avant de réaliser l'autre assemblage.

#### 5.2.1 Préparation

Avant de réaliser les raccords à sertir, il convient de prendre connaissance du manuel d'utilisation Uponor MLC de la pince de serrage et de suivre scrupuleusement les recommandations de sécurité de l'appareil utilisé qui y sont reprises. Les raccords à sertir peuvent être réalisés exclusivement avec les mordaches Uponor MLC conformément au diamètre de tube.

Raccourcir le tube perpendiculairement à la longueur souhaitée. Pour ce faire, on utilisera une pince à couper (diamètre : 16 mm à 20 mm) ou un coupe-tubes (diamètre : 25 mm à 32 mm).

Ébarber et calibrer l'extrémité du tube au moyen de l'outillage Uponor MLC jusqu'à obtenir un biseau d'au moins 2 mm. Ce biseautage est nécessaire pour éviter le contact galvanique entre la couche intérieure en aluminium et le métal du raccord. Un contrôle visuel du biseautage est requis.

#### 5.2.2 Raccords à sertir en laiton étamé avec douilles de sertissage en aluminium

- Marquer la profondeur d'emboîtement sur le tube au moyen de l'ébarbeur Uponor MLC prévu à cet effet, conformément aux marquages P pour les raccords à sertir ;
- À titre complémentaire ou en guise de solution alternative, on pourra s'assurer de la profondeur d'emboîtement réalisée grâce aux petits regards de contrôle sur la douille.
- Ouvrir complètement les mordaches propres et intactes, correspondant au diamètre exact du tube à raccorder. Afin de vérifier que la mordache utilisée est la bonne, celle-ci comporte une identification de même couleur que la bague de butée de la douille de sertissage. Avancer les mordaches en position ouverte en butée jusqu'à atteindre la bague de butée biseautée en plastique coloré du raccord à sertir.
- Réaliser le sertissage en une fois. Le sertissage est complet lorsque les mâchoires de la pince de serrage manuelle sont totalement fermées, ou quand la pince de serrage retourne à sa position de départ ou produit un signal sonore (voir à ce propos le Tableau 7).
- La rupture de la bague de butée colorée permet de vérifier le sertissage. Les différents segments de la bague

de butée se détachent du raccord lorsque la pince de serrage est retirée.

Le système convient :

### 5.2.3 Raccords à sertir en matériau synthétique avec douilles de sertissage en acier inoxydable

- Marquer la profondeur d'emboîtement sur le tube au moyen de l'ébarbeur Uponor MLC prévu à cet effet, conformément aux marquages P pour les raccords à sertir ;
- À titre complémentaire ou en guise de solution alternative, on pourra s'assurer de la profondeur d'emboîtement réalisée grâce aux petits regards de contrôle sur la douille.
- Ouvrir complètement les mordaches propres et intactes, correspondant au diamètre exact du tube à raccorder. Avancer les mordaches en position ouverte en butée jusqu'à atteindre la bague de butée synthétique du raccord à sertir.
- Réaliser le sertissage en une fois. Le sertissage est complet lorsque les mâchoires de la pince de serrage manuelle sont totalement fermées, ou quand la pince de serrage retourne à sa position de départ ou produit un signal sonore (voir à ce propos le Tableau 7).

### 5.2.4 Raccords à clipser « RTM »

- En guise de solution alternative, on pourra rétablir la forme arrondie de l'extrémité du tube en insérant un calibre RTM dans cette extrémité ;
- D'un mouvement souple, enfoncer le tube le plus profondément possible dans le raccord. Ce faisant, on écarte le témoin coloré, ce qui permet à la bague de serrage d'exercer la pression de serrage. Ceci peut être vérifié visuellement à travers la partie transparente de la douille.

## 5.3 Cintrage des tubes

Les tubes livrés en rouleaux peuvent être cintrés, les tubes livrés en longueurs droites non.

Les tubes doivent être cintrés à froid. Le début d'un cintrage doit se situer au moins à 5 fois le diamètre extérieur du tube d'un raccord. Il convient de respecter les rayons de cintrage suivants :

**Tableau 8 – Liste des rayons de cintrage minimums**

	Manuellement			Avec pince à cintrer
	sans ressort de cintrage	avec ressort de cintrage interne	avec ressort de cintrage externe	
	4 à 5 x $\varnothing$	3 x $\varnothing$	3 x $\varnothing$	2 à 2,5 x $\varnothing$
	<b>rouleau</b>			
<b>16 x 2</b>	64	48	48	32
<b>20 x 2,25</b>	80	60	60	40
<b>25 x 2,5</b>	125	75	75	62,5
<b>32 x 3</b>	160	96	-	80
	<b>longueurs droites</b>			
<b>16 x 2</b>	64	48	48	32
<b>20 x 2,25</b>	80	60	60	40
<b>25 x 2,5</b>	125	75	75	62,5
<b>32 x 3</b>	-	-	-	80

« — » : ne peut pas être cintré.

## 5.4 Pose du système de conduites

Le schéma de pose du système de conduites, le type de boîtiers encastrables, les points de raccordement et de prise d'eau et le nombre de collecteurs nécessaires font partie du projet.

- a. pour la réalisation du réseau de distribution d'eau sanitaire froide et chaude dans le bâtiment :
  - chaque point de prise d'eau étant alimenté au moyen d'une conduite individuelle au départ d'une conduite principale ou de collecteurs, ou
  - les points de prise d'eau étant alimentés en série, chaque point de prise d'eau étant réalisé à partir d'un boîtier encastré avec jonction.
- b. pour la réalisation du réseau de distribution d'eau de refroidissement et de chauffage et pour le raccordement de radiateurs dans le bâtiment
  - chaque corps de chauffe étant raccordé séparément au moyen d'un té approprié, tant en ce qui concerne la conduite d'alimentation que de retour ;
  - chaque radiateur étant raccordé par une conduite d'alimentation et une conduite de retour, directement et chaque fois en une longueur, avec un distributeur et un collecteur ;
  - un montage dans lequel les corps de chauffe peuvent être reliés en série grâce à un équipement spécial (système monotube).
- c. pour la réalisation du réseau de distribution d'eau de refroidissement et de chauffage et pour le chauffage ou le refroidissement par le sol dans le bâtiment
  - les différents circuits étant constitués d'une longueur de tube d'alimentation à côté d'une conduite de retour, entre le distributeur et le collecteur.

Il convient d'appliquer le procédé suivant :

- a. Pose encastrée :
  - Il convient d'éviter dans la mesure du possible les encastresments de raccords, qui doivent alors être justifiés au cas par cas et acceptés par tous les partenaires à la construction (maître d'ouvrage, architecte, bureau de conception, bureau de contrôle, entrepreneur général et installateur). Pour limiter au maximum ces encastresments, il convient d'utiliser de préférence des tubes livrés en couronnes. Il convient de préserver les raccords à sertir métalliques encastrés de la corrosion, de préférence dans des boîtiers encastrables facilement accessibles et étanches à l'eau (ou par exemple dans une gaine rendue étanche au moyen d'un ruban adhésif ou une enveloppe en matériau cellulaire synthétique rendue étanche au moyen d'un ruban adhésif). Les matériaux utilisés à cet effet ne peuvent attaquer ni le tube, ni le raccord.
  - Les saignées pour les conduites ainsi que les ouvertures pour les boîtiers et les armoires encastrables pour les collecteurs sont pratiquées dans les parois en fraisant les parcours dans les murs tout en prévoyant des courbes suffisamment importantes, de sorte à garder des possibilités de dilatation suffisantes à l'aide de matériau de remplissage élastique ;
  - Les boîtiers encastrables sont montés dans les réservations prévues à cet effet ;
  - Le tube est fixé ensuite au raccord au moyen d'un adaptateur.
  - L'extrémité libre du tube est alors amenée vers le distributeur ou le collecteur, coupée sur mesure et fixée perpendiculairement au distributeur ou au collecteur au moyen d'un raccord. Les distributeurs et collecteurs doivent, si possible, être placés à un niveau inférieur à celui des points de prise d'eau. Pour garantir un raccord sans tension, il y a lieu de prévoir une longueur libre de minimum 30 cm entre le collecteur ou le distributeur et le plancher

parachevé. Les raccords doivent être accessibles à hauteur du distributeur et du collecteur.

- Les conduites ne peuvent pas croiser de joints de dilatation du bâtiment, sans que des dispositions spécifiques soient prises à cet égard.
- b. pour l'encastrement dans le sol du chauffage de surface et du refroidissement de surface, il convient par ailleurs de procéder comme suit :
- le tracé doit rester le plus plan possible, les croisements d'autres conduites sont à éviter.
  - Le système peut être utilisé en cas de chauffage par le sol, en particulier en raison de la perméabilité négligeable du tube à l'oxygène. En revanche, il convient de tenir compte de la rigidité du tube et la pose requiert un effort accru et une fixation plus ferme.
  - Les diamètres de cintrage minimums doivent être respectés afin d'éviter un flambement du tube. Les tubes ayant subi un flambement ne peuvent pas être appliqués.
  - Ils sont posés sur une isolation thermique prescrite par l'auteur de projet, recouverte d'une feuille de polyéthylène. Il convient de prendre des dispositions spéciales sur les bords de l'espace à chauffer, au droit des passages de porte et près des armoires de distribution.
  - Les tubes sont posés en respectant un écartement régulier entre eux et avec chaque fois un tube d'alimentation et un tube de retour l'un à côté de l'autre.
  - Les tubes de chauffage sont suffisamment fixés de différentes manières, comme prévu dans le manuel technique Uponor Uni Pipe PLUS.
  - Ces écartements dépendent de la puissance nécessaire, de la faisabilité, de la qualité de la chape et du mode de fixation des différents circuits. Le schéma de pose est déterminé par l'auteur du projet.
  - Tous les circuits du système de chauffage par le sol sont réalisés en une seule longueur entre le distributeur et le collecteur auxquels ils sont reliés. Les assemblages et le croisement des tubes ne sont pas autorisés.
  - Des mesures et/ou des dispositions sont convenues entre les différents entrepreneurs sur place, afin de ne pas provoquer de dégradations, de déplacements, de salissures ou d'autres modifications aux circuits de chauffage par le sol jusqu'au moment où l'accès à la chape sera autorisé.
  - Compte tenu de la rigidité du tube, le déroulement et la fixation des conduites de chauffage par le sol ne peut être effectué que par deux poseurs. Pour les mêmes raisons, il convient de disposer de fixations du tube sur le support résistantes à la traction. C'est pourquoi, en cas de chauffage par le sol, de tels tubes ne seront appliqués que pour de grandes surfaces dans lesquelles le schéma de pose comporte peu de coudes au mètre courant.
- c. Montage apparent
- On utilisera de préférence les tubes livrés sous forme de longueurs droites.
  - Les possibilités de dilatation sous l'influence des variations de température doivent être garanties par l'utilisation de coudes, de boucles d'expansion, de bras de flexion, de suspensions coulissantes et fixes.
  - Aux passages au travers d'un mur, les tubes seront gainés.
  - Les flèches entre les suspensions et, au besoin, les renforts à utiliser doivent être conformes à la Note d'information technique 207 du CSTC « Systèmes de tuyauteries en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et froide sous pression dans les bâtiments ». Les colliers de suspension

seront en métal ou en matière synthétique et assortis dans les deux cas d'une bague synthétique pour la protection du tube.

- Les espacements entre colliers de suspension s'établissent au maximum à :


**Tableau 9 – Liste des espacements intermédiaires de fixation minimums**

Dénomination	Distance entre colliers de suspension		
	Horizontalement		Verticalement
	Tube en rouleau	Longueurs droites	
	cm	cm	cm
<b>16 x 2</b>	120	160	170
<b>20 x 2,5</b>	130	160	170
<b>25 x 2,5</b>	150	180	200
<b>32 x 3</b>	160	180	210

- d. pour la distribution d'eau de refroidissement, il convient par ailleurs de procéder comme suit :
- Le raccordement des éléments de refroidissement proprement dits à la conduite de distribution (généralement dans des faux-plafonds) doit être conçu de telle manière qu'une telle conduite ne soit pas soumise à une sollicitation mécanique, même en cas d'inspection de tels éléments de refroidissement.
  - La température de service doit être adaptée de telle manière qu'il n'y ait pas de formation de condensation sur les conduites d'alimentation. En cas de risques de condensations, il est recommandé d'appliquer sur le tube une isolation continue et étanche à la vapeur d'eau.

### 5.5 Contrôle d'étanchéité

Avant l'encastrement du système de conduites (chape, plâtrage, isolation ou rubans chauffants) et en tout état de cause avant la mise en service de l'installation, il convient de soumettre le système de conduite à un contrôle d'étanchéité, conformément à la procédure ci-après (voir la Figure 1). Les accessoires du système de conduites qui ne résistent pas à une pression de 1,5 x PN doivent être débranchés au préalable.



**Figure 1 — Contrôle d'étanchéité**

- Les conduites montées mais non encastrées sont remplies d'eau potable et purgées ;
- Une pression d'1,5 x PN est appliquée ;
- Après 10 minutes, la pression est rétablie une première fois à 1,5 x PN ;
- Après 10 minutes, la pression est rétablie une deuxième fois à 1,5 x PN ;



- Après une pause de 10 minutes, on mesure la pression ( $P_{T=30}$ ) ;
- La pression est mesurée une nouvelle fois 30 minutes plus tard ( $P_{T=60}$ ) ;

$$\Delta P_1 = P_{T=30} - P_{T=60} \leq 0,6 \text{ bar}$$

- Entre ces deux dernières mesures, la perte de pression  $\Delta P_1$  ne peut pas être supérieure à 0,6 bar. Dans le cas contraire, il convient de rechercher la cause du défaut d'étanchéité et d'y remédier avant de reprendre toute la procédure depuis le départ ;
- 120 minutes plus tard, la pression est mesurée une nouvelle fois ( $P_{T=180}$ )

$$\Delta P_2 = P_{T=60} - P_{T=180} \leq 0,2 \text{ bar}$$

- Entre ces deux dernières mesures, la perte de pression  $\Delta P_2$  ne peut pas être supérieure à 0,2 bar. Dans le cas contraire, il convient de rechercher la cause du défaut d'étanchéité et d'y remédier avant de reprendre toute la procédure depuis le départ ;
- Les conduites sont contrôlées visuellement en ce qui concerne d'éventuelles fuites ou défauts d'étanchéité.

L'essai d'étanchéité doit être effectué par section de conduite parachevée à une température ambiante et de l'eau la plus constante possible.

Le manomètre utilisé pour mesurer les pertes de pression doit permettre la lecture précise à 0,1 bar près.

Un essai à l'air comprimé selon cette procédure n'offre pas la garantie en matière d'étanchéité à l'eau et n'est donc pas accepté.

Il est souhaitable de dresser un procès-verbal de ce contrôle.

## 5.6 Rinçage des conduites sanitaires

Il est recommandé de rincer abondamment la conduite avant sa mise en service à l'eau potable.

## 5.7 Isolation des tubes

En cas d'application d'une autre isolation des tubes que celle qui est distribuée par Uponor Uni Pipe PLUS, il convient de vérifier si les colles éventuellement utilisées, même si elles ne sont pas utilisées directement pour fixer l'isolant au tube synthétique, ne contiennent pas de produits susceptibles d'endommager les tubes en matériau synthétique et les raccords. Consulter préalablement Uponor Uni Pipe PLUS à cet effet. L'isolation proposée par le fabricant ne tombe pas sous l'agrément.

Si la distribution d'eau de refroidissement requiert une isolation, il convient, en plus de ce qui précède, d'utiliser un matériau isolant étanche à la diffusion de vapeur.

## 5.8 Rubans chauffants pour installations sanitaires

La température maximum autorisée en continu doit être inférieure à 60 °C. En cas d'utilisation d'une bande adhésive pour appliquer le ruban chauffant sur la conduite ou pour obtenir une meilleure dispersion calorifique, il convient de vérifier si les éventuelles colles utilisées ne contiennent pas de produits susceptibles d'endommager les tubes en matériau synthétique et les raccords. Consulter préalablement Uponor Uni Pipe PLUS à cet effet.

## 5.9 Mise en service du chauffage par le sol

Avant de lancer le chauffage, un délai d'attente est à prévoir afin d'atteindre la résistance mécanique et une prise suffisante de la chape. Une accélération de ce processus moyennant l'augmentation de la température n'est pas autorisée. Le délai d'attente est fonction des matériaux utilisés, des adjuvants, du type de chape et d'autres paramètres.

Pour éviter la formation de fissures, les changements de température doivent intervenir le plus progressivement possible. La mise en service est effectuée par étapes de 5 °C par 24 h, en partant de la situation à froid jusqu'à la température de service maximale. Le retour à la température de départ est effectué de la même manière par étapes de 5 °C par 24 h. La température de service maximale est maintenue au moins pendant 72 h afin d'obtenir une dilatation maximale et de compléter le retrait.

Il convient toujours de sécuriser l'installation de chauffage par le sol contre des dépassements de température.

## 5.10 Désinfection

En cas de réalisation d'une désinfection au moyen d'additifs, il convient de vérifier si les produits utilisés ne contiennent pas de produits susceptibles d'endommager les tubes en matériau synthétique et les raccords.

En cas de réalisation d'une désinfection par cycle thermique à des températures supérieures à la température de service reprise dans le présent agrément, il convient de vérifier si ces températures, combinées aux pressions en présence, ne sont pas susceptibles d'entraîner une sollicitation inadmissible pour les conduites en matière synthétique et pour les raccords.

Dans les deux cas, il conviendra de consulter préalablement Uponor à cet égard.

# 6 Performances

Ces systèmes présentent les caractéristiques de durée de vie suivantes, conformément à la fiche de performances de l'UBA+tc «Systèmes de distribution d'eau sous pression en matière synthétique» et à la Note d'information technique NIT 207 : «Systèmes de tuyauteries en matériau synthétique pour la distribution d'eau chaude et froide sous pression dans les bâtiments».

- a. Pour la distribution d'eau sanitaire froide et chaude

Pression de service bar	Température °C	Valeur minimum de durée de vie <sup>(4)</sup> —	Facteur de sécurité <sup>(5)</sup> —
10	20 <sup>(1)</sup>	50 ans	≥ 3,5
	60 <sup>(1)</sup>	50 ans	≥ 2,6
	80 <sup>(2)</sup>	2 ans	≥ 2,4
	95 <sup>(3)</sup>	1000 h	≥ 2,3

- b. pour la distribution d'eau de refroidissement et de chauffage pour le raccordement de radiateurs

Pression de service bar	Température °C	Valeur minimum de durée de vie <sup>(4)</sup> —	Facteur de sécurité <sup>(5)</sup> —
3	20 <sup>(1)</sup>	50 ans	≥ 11,9
	80 <sup>(1)</sup>	50 ans	≥ 7,5
	95 <sup>(2)</sup>	2 ans	≥ 7,1
	110 <sup>(3)</sup>	1000 h	≥ 6,7

c. pour le chauffage par le sol

Pression de service bar	Température °C	Valeur minimum de durée de vie <sup>(4)</sup> —	Facteur de sécurité <sup>(5)</sup> —
3	20 <sup>(1)</sup>	50 ans	≥ 11,9
	40 <sup>(2)</sup>	50 ans	≥ 10,4
	50 <sup>(2)</sup>	2 ans	≥ 10,4
	65 <sup>(3)</sup>	1000 h	≥ 9,9

- (1) température de service : température ou combinaison de températures de l'eau transportée comme composant des caractéristiques pour lesquelles le système a été conçu (définition : ISO 10508)
- (2) température de service maximum : température de projet la plus élevée, qui n'intervient qu'à court terme (définition : ISO 10508)
- (3) température exceptionnelle : température la plus élevée pouvant être atteinte, en cas de défaillance du dispositif de régulation nécessaire de l'unité de production d'eau chaude (définition : ISO 10508)
- (4) la durée de vie prévue est la durée de vie de conception de 50 ans (définition : ISO 10508)
- (5) Le facteur de sécurité résiduel est le plus petit rapport entre la pression à l'éclatement déduite des courbes de régression et de la pression de service du système.

Le système répond aux exigences posées dans la directive d'agrément de l'UBA<sup>tc</sup> relative aux systèmes de conduites sous pression en matière synthétique, version 10/2007.

## 7 Conditions

- A.** Le présent agrément technique se rapporte exclusivement au système mentionné dans l'en-tête de cet agrément technique.
- B.** Seuls le titulaire d'agrément et, le cas échéant, le distributeur, peuvent revendiquer l'application de l'agrément technique.
- C.** Le titulaire d'agrément et, le cas échéant, le distributeur ne peuvent pas utiliser le nom et le logo de l'UBA<sup>tc</sup>, la marque ATG, l'agrément technique ou le numéro d'agrément pour des évaluations de produit non conformes à l'agrément technique ou pour un produit, kit ou système et concernant ses propriétés ou caractéristiques ne faisant pas l'objet de l'agrément technique.
- D.** Des informations mises à disposition de quelque manière que ce soit d'utilisateurs (potentiels) du système traité dans l'agrément technique (par ex. des maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, architectes, prescripteurs, concepteurs, etc.) par le titulaire d'agrément, le distributeur ou un entrepreneur agréé ou par leurs représentants ne peuvent pas être incomplètes ou en contradiction avec le contenu de l'agrément technique ni avec les informations auxquelles il est fait référence dans l'agrément technique.
- E.** Le titulaire d'agrément est toujours tenu de notifier à temps et préalablement d'éventuelles adaptations des matières premières et produits, des directives de mise en œuvre et/ou du processus de production et de mise en œuvre et/ou de l'équipement à l'UBA<sup>tc</sup>, à l'opérateur d'agrément et à l'opérateur de certification. En fonction des informations communiquées, l'UBA<sup>tc</sup>, l'opérateur d'agrément et l'opérateur de certification évalueront la nécessité d'adapter ou non l'agrément technique.

- F.** L'agrément technique a été élaboré sur la base des connaissances et informations techniques et scientifiques disponibles, assorties des informations mises à disposition par le demandeur et complétées par un examen d'agrément prenant en compte le caractère spécifique du système. Néanmoins, les utilisateurs demeurent responsables de la sélection du système, tel que décrit dans l'agrément technique, pour l'application spécifique visée par l'utilisateur.
- G.** Les droits de propriété intellectuelle concernant l'agrément technique, parmi lesquels les droits d'auteur, appartiennent exclusivement à l'UBA<sup>tc</sup>.
- H.** Les références à l'agrément technique devront être assorties de l'indice ATG (ATG 3052) et du délai de validité.
- I.** L'UBA<sup>tc</sup>, l'opérateur d'agrément et l'opérateur de certification ne peuvent pas être tenus responsables d'un(e) quelconque dommage ou conséquence défavorable causés à des tiers (e.a. à l'utilisateur) résultant du non-respect, dans le chef du titulaire d'agrément ou du distributeur, des dispositions de l'article 7.

Cet Agrément Technique a été publié par l'UBA<sub>tc</sub>, sous la responsabilité de l'Opérateur d'Agrément, BCCA, et sur base de l'avis favorable du Groupe Spécialisé « EQUIPEMENTS », accordé le 16 septembre 2015.

Par ailleurs, l'Opérateur de Certification, BCCA, a confirmé que la production satisfait aux conditions de certification et qu'une convention de certification a été conclue avec le titulaire d'agrément.

Date de publication : 13 juillet 2021

Cet ATG remplace l'ATG 3052, valable du 13/11/2019 au 12/11/2024. Les modifications par rapport à la version précédente sont reprises ci-après :


Modifications par rapport à la version précédente
<ul style="list-style-type: none"><li>- ajout de tuyaux en rouleau avec aluminium soudé ;</li><li>- suppression des raccords « S-Press PPSU »</li></ul>

Pour l'UBA<sub>tc</sub>, garant de la validité du processus d'agrément

Pour l'Opérateur d'Agrément et de certification

  
Eric Winnepeninckx,  
Secrétaire général

  
Benny De Blaere,  
Directeur

  
Olivier Delbrouck,  
Directeur général

L'Agrément Technique reste valable, à condition que le produit, sa fabrication et tous les processus pertinents à cet égard :

- soient maintenus, de sorte à atteindre au minimum les résultats d'examen tels que définis dans cet Agrément Technique ;
- soient soumis au contrôle continu de l'Opérateur de Certification et que celui-ci confirme que la certification reste valable.

Si ces conditions ne sont plus respectées, l'Agrément Technique sera suspendu ou retiré et le texte d'agrément supprimé du site Internet de l'UBA<sub>tc</sub>. Les agréments techniques sont actualisés régulièrement. Il est recommandé de toujours utiliser la version publiée sur le site Internet de l'UBA<sub>tc</sub> ([www.butgb-ubatc.be](http://www.butgb-ubatc.be)).

La version la plus récente de l'Agrément Technique peut être consultée grâce au code QR repris ci-contre.



L'UBA<sub>tc</sub> asbl est notifiée par le SPF Économie dans le cadre du Règlement (UE) n°305/2011. Les opérateurs de certification désignés par l'UBA<sub>tc</sub> asbl fonctionnent conformément à un système susceptible d'être accrédité par BELAC ([www.belac.be](http://www.belac.be)).

L'UBA<sub>tc</sub> asbl est un organisme d'agrément membre de :



European Organisation for Technical Assessment

[www.eota.eu](http://www.eota.eu)



Union européenne pour l'Agrément Technique  
dans la construction

[www.ueatc.eu](http://www.ueatc.eu)



World Federation of Technical Assessment  
Organisations

[www.wftao.com](http://www.wftao.com)