



BESTANDDELEN VOOR BETON

BINDMIDDELEN EN TOEVOEGSELS

**CALCITEC CM**

Geldig van 25/06/2025 tot 24/06/2030

**Goedkeuringshouder:**

CARMEUSE SA

Rue du Château 13A

5300 Seilles

Tel.: +32 (0)85 83 01 11

Fax. : +32 (0)85 83 01 00

Website: [www.carmeuse.be](http://www.carmeuse.be)

E-mail: [info@carmeuse.be](mailto:info@carmeuse.be)



Een technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling door een door de BUTgb aangeduide competente, onafhankelijke en onpartijdige goedkeuringsoperator van een bouwproduct voor een welbepaalde toepassing.

De technische goedkeuring legt de resultaten van het goedkeuringsonderzoek vast. Dit onderzoek bestaat uit:

- de identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan,
- het ontwerp van het product,
- de betrouwbaarheid van de productie.

De technische goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de goedkeuringshouder.

Het behouden van de technische goedkeuring vereist dat de goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product aangetoond blijft. De opvolging van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUTgb toevertrouwd aan een competente, onafhankelijke en onpartijdige certificatieoperator.

De technische goedkeuring, evenals de certificatie van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken. De aannemer en/of architect blijven onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De technische goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUTgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

## Goedkeuringsoperatoren



Buildwise

Kleine Kloosterstraat 23 1932 Sint-Stevens-Woluwe  
info@buildwise.be - www.buildwise.be



SECO Belgium

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel  
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem  
mail@seco.be - www.groupseco.be

## Certificatieoperator



PROCERTUS

Jules Bordetlaan 11 1140 Brussel  
info@procertus.be - www.procertus.be



## Voorwoord

Dit document betreft een actualisatie van de goedkeuringstekst ATG 3217, geldig van 17/09/2021 tot 16/09/2026. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versie worden hieronder opgesomd:

| Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Actualisatie;</li><li>– Actualisatie van de bijlagen.</li></ul> |

Technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUTgb-website ([www.butgb-ubatc.be](http://www.butgb-ubatc.be)) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de technische goedkeuring kan geraadpleegd worden door de QR-code op de voorpagina te scannen.



De intellectuele eigendomsrechten betreffende de technische goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUTgb.



## Normen en andere referenties

|                 |            |                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGCR-RGAC       | 2022-06-30 | BUtgb Algemeen Goedkeurings- en Certificatiereglement                                                                                                             |
| NBN EN 206      | 2021       | Beton – Deel 1 - Specificaties, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit                                                                                      |
| NBN B 15-001    | 2024       | Beton - Specificaties, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit - Nationale aanvulling bij NBN EN 206                                                         |
| NBN B 15-100    | 2018       | Methodologie voor de evaluatie en attestering van de gebruiksgeschiktheid van cementen en van toevoegsels van type II bestemd voor beton                          |
| NBN EN 13670    | 2010       | Uitvoering van betonconstructies                                                                                                                                  |
| NBN B 15-400/AC | 2024       | Uitvoering van betonconstructies - Nationale aanvulling bij NBN EN 13670:2010                                                                                     |
| NBN EN 13369    | 2023       | Gemeenschappelijke regels voor geprefabriceerde betonproducten                                                                                                    |
| NBN B 21-600    | 2009       | Algemene bepalingen voor geprefabriceerde betonproducten - Nationale aanvulling bij NBN EN 13369:2004+A1:2006+AC:2006                                             |
| NBN EN 196-1    | 2016       | Methoden voor het testen van cement - Deel 1: Bepaling van de sterkte                                                                                             |
| NBN EN 196-2    | 2013       | Beproevingsmethoden voor cement - Deel 2: Chemische analyse van cement                                                                                            |
| NBN EN 196-3    | 2016       | Testmethoden voor cement - Deel 3: Bepaling van uithardingstijden en deugdelijkheid                                                                               |
| NBN EN 196-6    | 2019       | Testmethoden voor cement - Deel 6: Bepaling van de fijnheid                                                                                                       |
| NBN EN 197-2    | 2020       | Cement - Deel 2 : Overeenkomstigheidsbeoordeling                                                                                                                  |
| NBN EN 450-1    | 2005       | Vliegas voor beton - Deel 1: Definitie, specificaties en overeenkomstigheidscriteria                                                                              |
| NBN EN 933-9    | 2022       | Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 9: Beoordeling van fijn materiaal - Methyleenblauwproef                          |
| NBN EN 933-10   | 2009       | Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van granulaten - Deel 10: Beoordeling van fijn materiaal - Korrelverdeling van vulstoffen (luchtstraalzeving) |

|               |      |                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NBN EN 1097-5 | 2008 | Beproevingmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van het watergehalte door drogen in een geventileerde oven |
| NBN EN 12620  | 2020 | Toeslagmateriaal voor beton                                                                                                                                                       |
| NBN EN 13639  | 2023 | Bepaling van totaal organische koolstof in kalksteen                                                                                                                              |
| NBN EN 1744-1 | 2013 | Beproevingmethoden voor de chemische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1: Chemische analyse                                                                              |

## 1 Doel en beoogde toepassing

De Technische Goedkeuring heeft betrekking op het product Calcitec CM, dat bestemd is voor gebruik als toevoegsel in beton bij ter plaatse gestorte bouwelementen of bij geprefabriceerde bouwelementen en -producten.

## 2 Toepassingsgebied en gebruiksbeperkingen

Calcitec CM kan worden gebruikt als toevoegsel in ongewapend en gewapend beton en in voorgespannen beton (door en zonder hechting beton) overeenkomstig de norm NBN EN 206 en zijn nationale aanvulling NBN B 15-001 mits toepassing van de regels vervat in die normen.

Calcitec CM kan ook buiten de strikte samenstellingsregels van die normen worden gebruikt op basis van de gebruiksvoorzorgen vermeld in deze goedkeuring en haar voortdurend bijgewerkte bijlagen. Punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206 en de norm NBN B 15-100 dienen als kader voor die gebruiksuitbreiding.

Calcitec CM moet altijd en uitsluitend worden gecombineerd met een of meerdere cement(en) gecertificeerd overeenkomstig NBN EN 197-1 en opgenomen in bijlage 1.

Bijlage 1 bevat de lijst met cementen waarvan de overeenstemming met alle eisen gesteld in de goedkeuringsleidraad "Kalksteenmeel voor beton" van 31 juli 2021 beoordeeld werd. Deze lijst bevat, voor elk cement, de verhoudingen Calcitec CM en cement (uitgedrukt in % ten opzichte van de som (cement + Calcitec CM)) waarvoor de overeenstemming werd beoordeeld. Deze bijlage wordt om de drie maanden bijgewerkt.

Bijlage 2 bevat de lijst met omgevingsklassen die gelden voor de soorten beton waarin toevoegsel Calcitec CM wordt gebruikt en waarvan de specifieke geschiktheid is aangetoond, hetzij door proeven, hetzij op basis van de gelijkwaardigheid met al beproefde mengsels. Deze bijlage werd opgesteld op basis van de goedkeuringsleidraad "Kalksteenmeel voor beton" van 31 juli 2021.

In het geval van cementmengsels vermeld in de Tabellen 1 en 2 van Bijlage 2, zijn de specifieke grenswaarden voor geschiktheid voor gebruik die toegepast moeten worden voor de corresponderende omgevings- en blootstellingsklassen, die van de cementbijlage met de strengste voorwaarden (laagste  $W/(cement + Calcitec CM)$  factor, hoogste minimum cement en (cement + Calcitec CM) gehalten, laagste percentage (Calcitec CM/(cement + Calcitec CM)), hoogste  $D_{max}$ , laagste consistentie klasse).

## 3 Identificatie van het door de Goedkeuringshouder in de handel gebrachte Calcitec CM

### 3.1 Inleiding

Calcitec CM is een kalksteenmeel voor beton dat afkomstig is van de exploitatie van gesteente met hoog calciumcarbonaatgehalte (geologische etage van het Viséen). Het productieproces omvat de winning, het breken, het zeven, het verbrijzelen en de selectie van carbonaathoudend gesteente.

### 3.2 Productie en commercialisering

Calcitec CM wordt door CARMEUSE vervaardigd op de productiesite van Moha, rue du Val Notre Dame 300 te 4520 Moha en in de handel gebracht door CARMEUSE SA, Rue du Château 13A te 5300 Seilles.

### 3.3 Draagwijdte

Calcitec CM wordt gecommmercialiseerd of op de markt aangeboden onder de verantwoordelijkheid van de Goedkeuringshouder.

## 4 Markering

Calcitec CM wordt in bulk verkocht. De leveringsbon stemt overeen met de eisen van de hiervoor vermelde technische goedkeuringsleidraad. Volgende elementen staan op de leveringsbon of de begeleidende documenten vermeld:

- de vermelding “Calcitec CM”;
- het technische goedkeuringsnummer en het ATG-logo;
- de vermelding “Toevoegsel voor beton”;
- een verwijzing naar bijlage 1 van de technische goedkeuring met daarin de lijst van de combinaties Calcitec CM/cement, de naam van de leveranciers van die cementen en hun CE-certificaatnummer;
- een verwijzing naar bijlage 2 van de technische goedkeuring voor de informatie over de omgevingsklassen;
- de leveringsdatum;
- de naam en het adres van de fabrikant en de productie-eenheid (oorsprong).

## 5 Uitvoering

De verhouding Calcitec CM uitgedrukt ten opzichte van het cement staat vermeld in bijlage 1. Het mengsel met de maximale verhouding Calcitec CM die met een cement mag worden gebruikt, staat vermeld in bijlage 1. De drukvastheid van de combinaties Calcitec CM en cement die door de goedkeuringshouder zijn voorgeschreven, wordt om de twee maanden gemeten met elk cement van de gebruiker. Op basis van deze metingen kan de weerstandsklasse van elke voorgeschreven combinatie (cement + Calcitec CM) worden bepaald. Deze gegevens zijn vastgelegd in bijlage 1, die om de drie maanden wordt bijgewerkt.

De verhouding Calcitec CM ten opzichte van de som (cement + Calcitec CM) moet ook rekening houden met de grenswaarden waarvoor de specifieke geschiktheid voor een omgevingsklasse aangetoond is. Deze grenswaarden staan vermeld in bijlage 2 bij deze goedkeuring.

Calcitec CM wordt met het cement in de betonmixer gegoten. De water/cement-factor die doorgaans wordt gebruikt om aan te geven hoeveel water aan het betonmengsel moet worden toegevoegd, wordt vervangen door een water/(cement + Calcitec CM)-factor voor betonsamenstellingen die overeenstemmen met de eisen van bijlage 2 bij deze technische goedkeuring.

De producent van het beton mag betonsamenstellingen ontwerpen op basis van de toegestane combinaties (cement + Calcitec CM), rekening houdend met de grensvoorwaarden die in deze technische goedkeuring zijn opgelegd, met de weerstandsklassen van het beton en met de gewenste blootstellings- of milieuklassen. De gespecificeerde eigenschappen worden door de betonproducent aangetoond door de uitvoering van initiële typeproeven (met uitzondering van duurzaamheidsproeven) en worden opgevolgd tijdens de productie- en conformiteitscontrole.

Voor ter plaatse gestort beton wordt het beton uitgevoerd volgens de regels van goede praktijk vermeld in de norm NBN EN 13670 en in de nationale aanvulling NBN B 15-400. Bovendien moet ook de nabehandeling overeenkomstig die norm worden uitgevoerd.

In geval van geprefabriceerde elementen zijn de normen NBN EN 13369 en de nationale aanvulling NBN B 21-600 van toepassing.

## 6 Eigenschappen en prestaties

### 6.1 Chemische eigenschappen van Calcitec CM

De chemische eigenschappen van Calcitec CM stemmen overeen met de in Tabel 1 opgenomen eisen.

Tabel 1 – Chemische eigenschappen

| Eigenschappen                         | Proefnorm     | Eisen     |
|---------------------------------------|---------------|-----------|
| CaCO <sub>3</sub> -gehalte            | NBN EN 196-2  | ≥ 95%     |
| Organisch gehalte                     | NBN EN 13639  | ≤ 0,5 %   |
| SiO <sub>2</sub> -gehalte             | NBN EN 196-2  | < 4 %     |
| SO <sub>3</sub> -gehalte              | NBN EN 1744-1 | ≤ 0,2 %   |
| S-gehalte                             | NBN EN 1744-1 | ≤ 0,4 %   |
| Chloridegehalte                       | NBN EN 196-2  | ≤ 0,10 %  |
| Kwaliteit van de fijne deeltjes - MBF | NBN EN 933-9  | ≤ 10 g/kg |

### 6.2 Mechanische en fysische eigenschappen van Calcitec CM

De mechanische en fysische eigenschappen van Calcitec CM stemmen overeen met de in Tabel 2 opgenomen eisen.

Tabel 2 – Mechanische en fysische eigenschappen

| Eigenschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Proef uitgevoerd op | Proefnorm          | Eisen                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korrelgrootte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Calcitec CM         | NBN EN 933-10      | zeefdoorvallen:<br>– 63 µm: ≥ 70 % (afwijking 10%)<br>– 125 µm: ≥ 85 % (afwijking 10%)<br>– 2 mm : =100 % |
| Specifiek oppervlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Calcitec CM         | NBN EN 196-6       | ≥ 280 m <sup>2</sup> /kg                                                                                  |
| Bindingstijd<br>(25 % Calcitec CM + 75 % cement in massa)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Calcitec CM + CEM   | NBN EN 196-3 (**)  | ≤ bindingstijd van de cementpasta + 120 minuten                                                           |
| Stabiliteit<br>(25 % Calcitec CM + 75 % cement in massa)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Calcitec CM + CEM   | NBN EN 196-3 (**)  | ≤ 10 mm                                                                                                   |
| Activiteitsindex 28 dagen<br>(25 % Calcitec CM + 75 % cement in massa)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Calcitec CM + CEM   | NBN EN 450-1 (***) | ≥ 71 %                                                                                                    |
| Vochtigheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Calcitec CM         | NBN EN 1097-5      | ≤ 1 %                                                                                                     |
| (**): de hoeveelheid cement wordt vervangen door dezelfde hoeveelheid van een combinatie van cement/Calcitec CM volgens de verhoudingen vermeld in Tabel 2.                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                                                                                                           |
| (***): de activiteitsindex is de verhouding (het percentage) van de druksterkte die is verkregen op een mortelstaaf (40 mm x 40 mm x 160 mm), bereid met 75% (in de massa) getest cement en 25% (in de massa) te karakteriseren Calcitec CM ten opzichte van de druksterkte van een mortelstaaf die is bereid met 100% van het geteste cement. |                     |                    |                                                                                                           |



### 6.3 Druksterkte en duurzaamheid

In deze goedkeuring wordt rekening gehouden met de druksterkte en de prestaties inzake duurzaamheid. Het doel van deze goedkeuring is de algemene en specifieke geschiktheid voor gebruik aan te tonen van de combinaties toevoegsel Calcitec CM en cement, in overeenstemming met § 5.1.2 van de nationale aanvulling NBN B 15-001 bij norm NBN EN 206. De specifieke geschiktheid van de combinatie voor een bepaalde milieuklasse wordt aangetoond voor een betonsamenstelling die voldoet aan de vereisten van bijlage 2 bij deze technische goedkeuring, waarbij de specifieke geschiktheid is aangetoond door de procedure die beschreven is in norm NBN B 15-100 die gebaseerd is op het concept van de gelijkwaardige prestatie van beton (ECPC), zoals gepresenteerd in 5.2.5.3 van norm NBN EN 206.

De bestendigheid van de prestaties van Calcitec CM in de combinaties (cement + Calcitec CM) wordt geëvalueerd op basis van wekelijkse proeven van de druksterkte, uitgevoerd op de genormaliseerde mortel in overeenstemming met norm NBN EN 196-1, waarbij de hoeveelheid cement wordt vervangen door dezelfde hoeveelheid van een referentiecombinatie (cement + Calcitec CM).

Deze referentiecombinatie(s) wordt (worden) als volgt bepaald: per type cement (gedefinieerd als “producten” in tabel 1 van NBN EN 197-1) kiest men een cement (bij voorkeur een van de cementen die zijn opgenomen in de technische goedkeuring) en definieert men een combinatie van dit cement met Calcitec CM. Deze combinatie is representatief voor de voorgeschreven combinaties.

## 7 Externe controle

De combinaties (cement + Calcitec CM) die vermeld staan in bijlagen 1 en 2 bij deze goedkeuring worden onderworpen aan een zelfcontrole door de fabrikant en aan een externe controle door een onafhankelijk organisme dat is erkend door de beheerorganen van de BUtgb.



De controleomstandigheden staan beschreven in de goedkeuringsleidraad “Kalksteenmeel voor beton” van 31 juli 2021 en zijn gebaseerd op de specificaties van de normen NBN EN 12620, NBN EN 450-1 en NBN EN 197-2.

## VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK EN BEHOUD VAN DE ATG

- A.** Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op de bouwproducten vermeld op de voorpagina van dit document.
- B.** Voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de technische goedkeuring, noch voor producten (alook voor de eigenschappen of kenmerken ervan) die niet het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring mogen de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUTgb, het ATG-merk, de technische goedkeuring of het goedkeuringsnummer.
- C.** De technische goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, zoals beschreven in de technische goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- D.** Enkel de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler kunnen aanspraak maken op de technische goedkeuring.
- E.** Verwijzingen naar de technische goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van het identificatienummer ATG 3217 en de geldigheidstermijn.
- F.** De goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler moeten de onderzoeksresultaten, opgenomen in de technische goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUTgb of de certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de goedkeuringshouder [of de verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doet.
- G.** Informatie die door de goedkeuringshouder, de verdeler of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ... ) van het product, die het voorwerp zijn van de technische goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de technische goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de technische goedkeuring wordt verwezen.
- H.** De BUTgb, de goedkeuringsoperator en de certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden ingevolge het niet nakomen door de goedkeuringshouder of de verdeler van de bepalingen van dit document.
- I.** De technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat de producten, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:
- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze technische goedkeuring;
  - doorlopend aan de controle door de certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.
- Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUTgb website worden verwijderd.
- J.** De goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUTgb, de Goedkeurings- en de certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUTgb, de goedkeurings- en de certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.

Deze technische goedkeuring is gepubliceerd door de BUTgb, onder verantwoordelijkheid van de goedkeuringsoperator, SECO/Buildwise, en op basis van het gunstig advies van de gespecialiseerde groep, verleend op 31 juli 2021. Daarnaast bevestigde de certificatieoperator, PROCERTUS, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 25 juni 2025.

|                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor de BUTgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces | <br>Eric Winnepenninckx<br>Directeur      | <br>Frederic De Meyer<br>Directeur |
| Voor de operatoren                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| Buildwise                                                      | <br>Olivier Vandooren<br>Directeur     |                                                                                                                       |
| SECO Belgium                                                   | <br>Bernard Heiderscheidt<br>Directeur |                                                                                                                       |
| PROCERTUS                                                      | <br>Caroline Ladiang<br>Directeur     |                                                                                                                       |

# BUTgb vzw - UBAtc asbl

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw

Union belge pour l'Agrément technique de la construction asbl

## Maatschappelijke zetel en kantoren:

Kleine Kloosterstraat 23  
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel.: +32 (0)2 716 44 12  
[info@butgb-ubatc.be](mailto:info@butgb-ubatc.be)  
[www.butgb-ubatc.be](http://www.butgb-ubatc.be)

BTW: BE 0820.344.539  
RPR Brussel

De BUTgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011.

De BUTgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:





## BIJLAGEN

## BIJLAGE 1:

De meest recente versie is beschikbaar op de BUTgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/04/2025 tot en met 30/09/2029

**Tabel 3 – Sterkteklasse volgens BUTgb-leidraad <sup>(1)</sup> – Combinaties CALCITEC CM - CEM I**

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | Mengverhouding |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Samenstelling                                                                                                                                                                                                          | Calcitec CM (massa%)                                               | 20             |
|                                                                                                                                                                                                                        | CEM I (massa%)                                                     | 80             |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                |
| Cementtype                                                                                                                                                                                                             | Nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid van CEM I | Sterkteklasse  |
| CEM I 52,5 N                                                                                                                                                                                                           | 0965-CPR-CEP/4414/0026                                             | 42,5 R         |
| CEM I 52,5 N                                                                                                                                                                                                           | 0965-CPR-CEP/4417/0019                                             | 42,5 R         |
| CEM I 52,5 N                                                                                                                                                                                                           | 0965-CPR-CEP/4844/0411                                             | 42,5 R         |
| CEM I 52,5 N                                                                                                                                                                                                           | 0965-CPR-CEP/4843/0414                                             | 42,5 R         |
| CEM I 52,5 N                                                                                                                                                                                                           | 0965-CPR-CEP/4470/0152                                             | 42,5 R         |
| CEM I 52,5 N                                                                                                                                                                                                           | 0965-CPR-CEP/4470/0413                                             | 42,5 R         |
| CEM I 52,5 N                                                                                                                                                                                                           | 0965-CPR-CEP/4415/0474                                             | 42,5 R         |
| CEM I 52,5 R                                                                                                                                                                                                           | 0965-CPR-CEP/4415/0484                                             | 42,5 R         |
| CEM I 52,5 N                                                                                                                                                                                                           | 0965-CPR-CEP/4163/0473                                             | 42,5 R         |
| <sup>(1)</sup> : In overeenstemming met de eisen van de technische goedkeuringsleidraad "Kalksteenfiller voor beton" van 31 juli 2021. De sterkteklassen worden in paragraaf 6.3 van bovenvermelde leidraad opgenomen. |                                                                    |                |

**Tabel 4 – Sterkteklasse BUTgb-leidraad <sup>(1)</sup> – Combinaties CALCITEC CM - CEM III/A**

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | Mengverhouding |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Samenstelling                                                                                                                                                                                                          | Calcitec CM (masse%)                                                   | 15             |
|                                                                                                                                                                                                                        | CEM III/A (masse%)                                                     | 85             |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                |
| Cementtype                                                                                                                                                                                                             | Nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid van CEM III/A | Sterkteklasse  |
| CEM III/A 42,5 N                                                                                                                                                                                                       | 0965-CPR-CEP/4414/0086                                                 | 32,5 R         |
| CEM III/A 42,5 N                                                                                                                                                                                                       | 0965-CPR-CEP/4417/0100                                                 | 32,5 N         |
| CEM III/A 42,5 N                                                                                                                                                                                                       | 0965-CPR-CEP/4470/0123                                                 | 42,5 N         |
| CEM III/A 42,5 N                                                                                                                                                                                                       | 0965-CPR-CEP/4117/0146                                                 | 32,5 R         |
| CEM III/A 42,5 N                                                                                                                                                                                                       | 0965-CPR-CEP/4844/0390                                                 | 32,5 R         |
| CEM III/A 42,5 N                                                                                                                                                                                                       | 0965-CPR-CEP/4843/0416                                                 | 32,5 R         |
| CEM III/A 42,5 N (CI < 0,20%)                                                                                                                                                                                          | 0840-CPR-5110-340102-20                                                | 32,5 R         |
| CEM III/A 42,5 N (na)                                                                                                                                                                                                  | 0840-CPR-3510-340100-03                                                | 42,5 N         |
| CEM III/A 42,5 N                                                                                                                                                                                                       | 0965-CPR-CEP/4163/0470                                                 | 32,5 R         |
| CEM III/A 42,5 N (ng)                                                                                                                                                                                                  | 0965-CPR-CEP/4470/0525                                                 | 42,5 N         |
| <sup>(1)</sup> : In overeenstemming met de eisen van de technische goedkeuringsleidraad "Kalksteenfiller voor beton" van 31 juli 2021. De sterkteklassen worden in paragraaf 6.3 van bovenvermelde leidraad opgenomen. |                                                                        |                |

## BIJLAGE 2:

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUTgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/04/2025 tot en met 30/09/2029.

De tabel hierna bevat een lijst van cementen waarvan de specifieke gebruiksgeschiktheid in combinatie met CALCITEC CM is aangetoond of als equivalent wordt beschouwd (onder voorbehoud van vermelding in de geldende Bijlage 1).

Bijlage 2 – Tabel 1 – Lijst combinaties van CALCITEC CM/CEM I waarvan de specifieke gebruiksgeschiktheid is aangetoond of als equivalent wordt beschouwd (onder voorbehoud van vermelding in de geldende Bijlage 1)

| Combinatie CALCITEC CM / CEM I waarvan de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond | Cementen CEM I waarvoor de combinatie CALCITEC CM / CEM I als equivalent wordt beschouwd |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volledige bewijsvoering voor CALCITEC CM                                                  | Voor CALCITEC CM                                                                         |
| 0965-CPR-CEP/4414/0026: CBR GENT CEM I 52,5 N (Bijl. 2.1)                                 | 0965-CPR-CEP/4417/0019: CBR LIXHE CEM I 52,5 N (Bijl. 2.3)                               |
| Gedeeltelijke bewijsvoering                                                               | 0965-CPR-CEP/4844/0411: VVM RIEME CEM I 52,5 N (Bijl. 2.4)                               |
| Geen                                                                                      | 0965-CPR-CEP/4843/0414: VVM ANTWERPEN CEM I 52,5 N (Bijl. 2.5)                           |
|                                                                                           | 0965-CPR-CEP/4843/0414: HOLCIM OBOURG CEM I 52,5 N (Bijl. 2.6)                           |
|                                                                                           | 0965-CPR-CEP/4470/0413: HOLCIM OBOURG CEM I 52,5 N (Bijl. 2.7)                           |
|                                                                                           | 0965-CPR-CEP/4415/0474: CBR GENT II CEM I 52,5 N (Bijl. 2.13)                            |
|                                                                                           | 0965-CPR-CEP/4415/0484: CBR GENT II CEM I 52,5 R (Bijl. 2.14)                            |
|                                                                                           | 0965-CPR-CEP/4163/0473: Cemminerals nv CEM I 52,5 N (Bijl. 2.19)                         |

Bijlage 2 – Tabel 2 – Lijst combinaties van CALCITEC CM/CEM III/A waarvan de specifieke gebruiksgeschiktheid is aangetoond of als equivalent wordt beschouwd (onder voorbehoud van vermelding in de geldende Bijlage 1)

| Combinatie CALCITEC CM / CEM III waarvan de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond | Cementen CEM III/A waarvoor de combinatie CALCITEC CM / CEM III/A als equivalent wordt beschouwd |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volledige bewijsvoering voor CALCITEC CM                                                    | Voor CALCITEC CM                                                                                 |
| 0965-CPR-CEP/4414/0086: CBR GENT CEM III/A 42,5 N (Bijl. 2.8)                               | 0965-CPR-CEP/4417/0100: CBR LIXHE CEM III/A 42,5 N (Bijl. 2.9)                                   |
| Gedeeltelijke bewijsvoering                                                                 | 0965-CPR-CEP/4470/0123: HOLCIM OBOURG CEM III/A 42,5 N (Bijl. 2.10)                              |
| Geen                                                                                        | 0965-CPR-CEP/4117/0146 : CCB GAURAIN CEM III/A 42,5 N (Bijl. 2.11)                               |
|                                                                                             | 0965-CPR-CEP/4844/0390: VVM RIEME CEM III/A 42,5 N (Bijl. 2.12)                                  |
|                                                                                             | 0965-CPR-CEP/4843/0416: VVM ANTWERPEN CEM III/A 42,5 N (Bijl. 2.15)                              |
|                                                                                             | 0840-CPR-5110-340102-20: Cimalux S.A. CEM III/A 42.5 N (CI < 0,20%) (Bijl. 2.16)                 |
|                                                                                             | 0840-CPR-3510-340100-03: Spenner GmbH & Co. KG CEM III/A 42.5 N (na) (Bijl. 2.17)                |
|                                                                                             | 0965-CPR-CEP/4163/0470: Cemminerals nv CEM III/A 42.5 N (Bijl. 2.18)                             |
|                                                                                             | 0965-CPR-CEP/4470/0525: HOLCIM OBOURG CEM III/A 42,5 N (ng) (Bijl. 2.20)                         |



## BIJLAGE 2.1: Deze bijlage is geldig voor de combinatie Portlandcement

0965-CPR-CEP/4414/0026: CBR GENT CEM I 52,5 N met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie Portlandcement en CALCITEC CM waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De Portlandcementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestatie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestatie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.1 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van Portlandcement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en CALCITEC CM voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                             | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                        | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + CALCITEC CM)-factor                                                                  | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                            | 220       | 224       | 240       | 266       |
| (Min.) (cement + CALCITEC CM) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                          | 260       | 280       | 300       | 320       |
| CALCITEC CM/(cement + CALCITEC CM)[%]                                                                       | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 17      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                             | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                          | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                               | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                     | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> : Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + CALCITEC CM) en inzake maximale factor water/(cement + CALCITEC CM), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

**BIJLAGE 2.2:** Deze bijlage is geldig voor de combinatie Portlandcement

0965-CPR-C0318: CBR LIXHE CEM I 52,5 N (2) met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is vervallen op 01/10/2023.

## BIJLAGE 2.3: Deze bijlage is geldig voor de combinatie Portlandcement

0965-CPR-CEP/4417/0019: CBR LIXHE CEM I 52,5 N met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie Portlandcement en CALCITEC CM waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De Portlandcementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestatie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestatie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.3 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van Portlandcement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en CALCITEC CM voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                             | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                        | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + CALCITEC CM)-factor                                                                  | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                            | 220       | 224       | 240       | 266       |
| (Min.) (cement + CALCITEC CM) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                          | 260       | 280       | 300       | 320       |
| CALCITEC CM/(cement + CALCITEC CM)[%]                                                                       | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 17      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                             | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                          | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                               | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                     | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> : Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + CALCITEC CM) en inzake maximale factor water/(cement + CALCITEC CM), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

## BIJLAGE 2.4: Deze bijlage is geldig voor de combinatie Portlandcement

0965-CPR-CEP/4844/0411: VVM RIEME CEM I 52,5 N met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie Portlandcement en CALCITEC CM waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De Portlandcementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestatie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestatie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.4 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van Portlandcement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en CALCITEC CM voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                             | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                        | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + CALCITEC CM)-factor                                                                  | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                            | 220       | 224       | 240       | 266       |
| (Min.) (cement + CALCITEC CM) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                          | 260       | 280       | 300       | 320       |
| CALCITEC CM/(cement + CALCITEC CM)[%]                                                                       | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 17      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                             | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                          | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                               | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                     | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> : Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + CALCITEC CM) en inzake maximale factor water/(cement + CALCITEC CM), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

## BIJLAGE 2.5: Deze bijlage is geldig voor de combinatie Portlandcement

0965-CPR-CEP/4843/0414: VVM ANTWERPEN CEM I 52,5 N met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie Portlandcement en CALCITEC CM waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De Portlandcementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestatie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestatie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.5 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van Portlandcement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en CALCITEC CM voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                             | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                        | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + CALCITEC CM)-factor                                                                  | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                            | 220       | 224       | 240       | 266       |
| (Min.) (cement + CALCITEC CM) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                          | 260       | 280       | 300       | 320       |
| CALCITEC CM/(cement + CALCITEC CM)[%]                                                                       | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 17      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                             | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                          | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                               | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                     | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> : Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + CALCITEC CM) en inzake maximale factor water/(cement + CALCITEC CM), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

## BIJLAGE 2.6: Deze bijlage is geldig voor de combinatie Portlandcement

0965-CPR-CEP/4470/0152: HOLCIM OBOURG CEM I 52,5 N met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie Portlandcement en CALCITEC CM waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De Portlandcementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestatie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestatie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.6 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van Portlandcement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en CALCITEC CM voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                             | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                        | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + CALCITEC CM)-factor                                                                  | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                            | 220       | 224       | 240       | 266       |
| (Min.) (cement + CALCITEC CM) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                          | 260       | 280       | 300       | 320       |
| CALCITEC CM/(cement + CALCITEC CM)[%]                                                                       | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 17      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                             | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                          | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                               | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                     | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> : Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + CALCITEC CM) en inzake maximale factor water/(cement + CALCITEC CM), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

## BIJLAGE 2.7: Deze bijlage is geldig voor de combinatie Portlandcement

0965-CPR-CEP/4470/0413: HOLCIM OBOURG CEM I 52,5 N met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie Portlandcement en CALCITEC CM waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De Portlandcementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestatie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestatie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.7 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van Portlandcement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en CALCITEC CM voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                             | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                        | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + CALCITEC CM)-factor                                                                  | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                            | 220       | 224       | 240       | 266       |
| (Min.) (cement + CALCITEC CM) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                          | 260       | 280       | 300       | 320       |
| CALCITEC CM/(cement + CALCITEC CM)[%]                                                                       | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 17      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                             | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                          | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                               | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                     | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> : Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + CALCITEC CM) en inzake maximale factor water/(cement + CALCITEC CM), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

# BIJLAGE 2.8: Deze bijlage is geldig voor de combinatie hoogovencement

0965-CPR-CEP/4414/0086: CBR GENT CEM III/A 42,5 N met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie hoogovencement en CALCITEC CM waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De hoogovencementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestantie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestantie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.8 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van hoogovencement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en CALCITEC CM voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                             | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                        | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + CALCITEC CM)-factor                                                                  | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m³]                                                                                         | 221       | 238       | 255       | 272       |
| (Min.) (cement + CALCITEC CM) [kg/m³]                                                                       | 260       | 280       | 300       | 320       |
| CALCITEC CM/(cement + CALCITEC CM)[%]                                                                       | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                             | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                          | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                               | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                     | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> : Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + CALCITEC CM) en inzake maximale factor water/(cement + CALCITEC CM), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.



# BIJLAGE 2.9: Deze bijlage is geldig voor de combinatie hoogovencement

0965-CPR-CEP/4417/0100: CBR LIXHE CEM III/A 42,5 N met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie hoogovencement en CALCITEC CM waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De hoogovencementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestantie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestantie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.9 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van hoogovencement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en CALCITEC CM voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                                | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                           | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + CALCITEC CM)-factor                                                                     | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m³]                                                                                            | 221       | 238       | 255       | 272       |
| (Min.) (cement + CALCITEC CM) [kg/m³]                                                                          | 260       | 280       | 300       | 320       |
| CALCITEC CM/(cement + CALCITEC CM)[%]                                                                          | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                                | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                             | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                                  | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                        | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> :    Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + CALCITEC CM) en inzake maximale factor water/(cement + CALCITEC CM), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

## BIJLAGE 2.10: Deze bijlage is geldig voor de combinatie hoogovencement

0965-CPR-CEP/4470/0123: HOLCIM OBOURG CEM III/A 42,5 N met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie hoogovencement en *CALCITEC CM* waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De hoogovencementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestantie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestantie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.10 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van hoogovencement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en *CALCITEC CM* voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                                | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                           | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + <i>CALCITEC CM</i> )-factor                                                             | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                               | 221       | 238       | 255       | 272       |
| (Min.) (cement + <i>CALCITEC CM</i> ) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                     | 260       | 280       | 300       | 320       |
| <i>CALCITEC CM</i> /(cement + <i>CALCITEC CM</i> )[%]                                                          | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                                | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                             | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                                  | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                        | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> :<br>Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + *CALCITEC CM*) en inzake maximale factor water/(cement + *CALCITEC CM*), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

## BIJLAGE 2.11: Deze bijlage is geldig voor de combinatie hoogovencement

0965-CPR-CEP/4117/0146: CCB GAURAIN CEM III/A 42,5 N met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie hoogovencement en *CALCITEC CM* waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De hoogovencementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestantie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestantie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.11 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van hoogovencement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en *CALCITEC CM* voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                                | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                           | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + <i>CALCITEC CM</i> )-factor                                                             | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                               | 221       | 238       | 255       | 272       |
| (Min.) (cement + <i>CALCITEC CM</i> ) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                     | 260       | 280       | 300       | 320       |
| <i>CALCITEC CM</i> /(cement + <i>CALCITEC CM</i> )[%]                                                          | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                                | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                             | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                                  | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                        | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> :<br>Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + *CALCITEC CM*) en inzake maximale factor water/(cement + *CALCITEC CM*), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

## BIJLAGE 2.12: Deze bijlage is geldig voor de combinatie hoogovencement

0965-CPR-CEP/4844/0390: VVM RIEME CEM III/A 42,5 N met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie hoogovencement en *CALCITEC CM* waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De hoogovencementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestatie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestatie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.12 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van hoogovencement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en *CALCITEC CM* voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                                | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                           | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + <i>CALCITEC CM</i> )-factor                                                             | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                               | 221       | 238       | 255       | 272       |
| (Min.) (cement + <i>CALCITEC CM</i> ) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                     | 260       | 280       | 300       | 320       |
| <i>CALCITEC CM</i> /(cement + <i>CALCITEC CM</i> )[%]                                                          | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                                | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                             | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                                  | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                        | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> :<br>Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + *CALCITEC CM*) en inzake maximale factor water/(cement + *CALCITEC CM*), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

## BIJLAGE 2.13: Deze bijlage is geldig voor de combinatie Portlandcement

0965-CPR-CEP/4415/0474: CBR GENT II CEM I 52,5 N met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie Portlandcement en CALCITEC CM waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De Portlandcementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestatie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestatie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.13 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van Portlandcement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en CALCITEC CM voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                                | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                           | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + CALCITEC CM)-factor                                                                     | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                               | 220       | 224       | 240       | 266       |
| (Min.) (cement + CALCITEC CM) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                             | 260       | 280       | 300       | 320       |
| CALCITEC CM/(cement + CALCITEC CM)[%]                                                                          | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 17      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                                | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                             | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                                  | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                        | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> :<br>Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + CALCITEC CM) en inzake maximale factor water/(cement + CALCITEC CM), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

## BIJLAGE 2.14: Deze bijlage is geldig voor de combinatie Portlandcement

0965-CPR-CEP/4415/0484: CBR GENT II CEM I 52,5 R met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie Portlandcement en CALCITEC CM waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De Portlandcementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestatie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestatie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.14 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van Portlandcement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en CALCITEC CM voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                                | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                           | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + CALCITEC CM)-factor                                                                     | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                               | 220       | 224       | 240       | 266       |
| (Min.) (cement + CALCITEC CM) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                             | 260       | 280       | 300       | 320       |
| CALCITEC CM/(cement + CALCITEC CM)[%]                                                                          | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 17      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                                | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                             | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                                  | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                        | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> :<br>Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + CALCITEC CM) en inzake maximale factor water/(cement + CALCITEC CM), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

## BIJLAGE 2.15: Deze bijlage is geldig voor de combinatie hoogovencement

0965-CPR-CEP/4843/0416: VVM ANTWERPEN CEM III/A 42,5 N met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie hoogovencement en *CALCITEC CM* waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De hoogovencementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestatie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestatie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Tabel 5 Bijlage 2.15 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van hoogovencement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en *CALCITEC CM* voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                                | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                           | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + <i>CALCITEC CM</i> )-factor                                                             | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                               | 221       | 238       | 255       | 272       |
| (Min.) (cement + <i>CALCITEC CM</i> ) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                     | 260       | 280       | 300       | 320       |
| <i>CALCITEC CM</i> /(cement + <i>CALCITEC CM</i> )[%]                                                          | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                                | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                             | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                                  | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                        | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> :<br>Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + *CALCITEC CM*) en inzake maximale factor water/(cement + *CALCITEC CM*), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.



## BIJLAGE 2.16: Deze bijlage is geldig voor de combinatie hoogovencement

0840-CPR-51 10-340102-20: Cimalux S.A CEM III/A 42,5 N (CI < 0,20%) met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie hoogovencement en CALCITEC CM waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De hoogovencementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestantie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestantie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Tabel 6 Bijlage 2.16 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van hoogovencement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en CALCITEC CM voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                                | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                           | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + CALCITEC CM)-factor                                                                     | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                               | 221       | 238       | 255       | 272       |
| (Min.) (cement + CALCITEC CM) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                             | 260       | 280       | 300       | 320       |
| CALCITEC CM/(cement + CALCITEC CM)[%]                                                                          | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                                | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                             | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                                  | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                        | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> :<br>Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + CALCITEC CM) en inzake maximale factor water/(cement + CALCITEC CM), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.



## BIJLAGE 2.17: Deze bijlage is geldig voor de combinatie hoogovencement

0840-CPR-3510-340100-03: Spenner GmbH & Co. KG CEM III/A 42.5 N (na) met CALCITEC CM

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUTgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie hoogovencement en CALCITEC CM waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De hoogovencementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestatie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestatie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.17 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van hoogovencement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en CALCITEC CM voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse<br>Blootstellingsklasse                                                                        | EI<br>XC1 | EE1<br>XC2 | EE2<br>XC3, XF1 | EE3<br>XC4, XF3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|
| (Max.) water/(cement + CALCITEC CM)-factor                                                                     | 0,65      | 0,60       | 0,55            | 0,50            |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                               | 221       | 238        | 255             | 272             |
| (Min.) (cement + CALCITEC CM) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                             | 260       | 280        | 300             | 320             |
| CALCITEC CM/(cement + CALCITEC CM)[%]                                                                          | ≤ 15      | ≤ 15       | ≤ 15            | ≤ 15            |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                                | Groep 1-2 | Groep 1-2  | Groep 1-2       | Groep 1-2       |
| Consistentieklasse                                                                                             | ≤ S5      | ≤ S5       | ≤ S5            | ≤ S5            |
| Sterkteklasse                                                                                                  | ≥ C16/20  | ≥ C20/25   | ≥ C25/30        | ≥ C30/37        |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                        | ≤45       | ≤45        | ≤45             | ≤45             |
| <sup>(1)</sup> :<br>Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |            |                 |                 |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + CALCITEC CM) en inzake maximale factor water/(cement + CALCITEC CM), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

## BIJLAGE 2.18: Deze bijlage is geldig voor de combinatie hoogovencement

0965-CPR-CEP/4163/0470: Cemminerals nv CEM III/A 42.5 N met CALCITEC CM

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUTgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie hoogovencement en CALCITEC CM waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De hoogovencementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestatie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestatie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.18 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van hoogovencement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en CALCITEC CM voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse<br>Blootstellingsklasse                                                                        | EI<br>XC1 | EE1<br>XC2 | EE2<br>XC3, XF1 | EE3<br>XC4, XF3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|
| (Max.) water/(cement + CALCITEC CM)-factor                                                                     | 0,65      | 0,60       | 0,55            | 0,50            |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                               | 221       | 238        | 255             | 272             |
| (Min.) (cement + CALCITEC CM) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                             | 260       | 280        | 300             | 320             |
| CALCITEC CM/(cement + CALCITEC CM)[%]                                                                          | ≤ 15      | ≤ 15       | ≤ 15            | ≤ 15            |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                                | Groep 1-2 | Groep 1-2  | Groep 1-2       | Groep 1-2       |
| Consistentieklasse                                                                                             | ≤ S5      | ≤ S5       | ≤ S5            | ≤ S5            |
| Sterkteklasse                                                                                                  | ≥ C16/20  | ≥ C20/25   | ≥ C25/30        | ≥ C30/37        |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                        | ≤45       | ≤45        | ≤45             | ≤45             |
| <sup>(1)</sup> :<br>Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |            |                 |                 |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + CALCITEC CM) en inzake maximale factor water/(cement + CALCITEC CM), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

## BIJLAGE 2.19: Deze bijlage is geldig voor de combinatie Portlandcement

0965-CPR-CEP/4163/0473: Cemminerals nv CEM I 52.5 N met CALCITEC CM

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUTgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/10/2024 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie Portlandcement en CALCITEC CM waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De Portlandcementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestatie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestatie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.19 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van Portlandcement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en CALCITEC CM voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                                | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                           | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + CALCITEC CM)-factor                                                                     | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                               | 220       | 224       | 240       | 266       |
| (Min.) (cement + CALCITEC CM) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                             | 260       | 280       | 300       | 320       |
| CALCITEC CM/(cement + CALCITEC CM)[%]                                                                          | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 20      | ≤ 17      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                                | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                             | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                                  | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                        | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> :<br>Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + CALCITEC CM) en inzake maximale factor water/(cement + CALCITEC CM), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.

## BIJLAGE 2.20: Deze bijlage is geldig voor de combinatie hoogovencement

0965-CPR-CEP/4470/0525: HOLCIM OBOURG CEM III/A 42,5 N (ng) met *CALCITEC CM*

Deze bijlage kan gewijzigd worden. De meest recente versie is beschikbaar op de BUtgb-website.

Deze bijlage is van toepassing van 01/04/2025 tot en met 30/09/2029.

In de onderstaande tabellen staan, voor de betrokken omgevingsklassen, de grenswaarden van betonsamenstellingen bestaand uit de combinatie hoogovencement en *CALCITEC CM* waarvoor de specifieke gebruiksgeschiktheid werd aangetoond overeenkomstig NBN B15-100. Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met Bijlage I. Alleen de cementen vermeld in de geldende versie van Bijlage 1 mogen worden gebruikt overeenkomstig Bijlage 2. De hoogovencementen met hun nummer van het CE-certificaat van prestatiebestendigheid waarvoor het gebruik overeenkomstig Bijlage 2 toegelaten is, staan uitdrukkelijk vermeld in Bijlage 2 – tabel 1, evenals de als equivalent beschouwde cementen. De specifieke gebruiksgeschiktheid is voor geen enkel ander cement aangetoond.

Voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid wordt uitgegaan van het concept van equivalente betonprestatie (ECPC) zoals bepaald in punt 5.2.5.3 van de norm NBN EN 206:2013+A1:2016. De equivalente prestatie wordt aangetoond op het vlak van duurzaamheid in een specifieke omgeving in vergelijking met een referentiebeton dat voldoet aan de samenstellingseisen voor de bedoelde omgevingsklasse.

**Bijlage 2.20 – Tabel 1: Grenswaarden van de aangetoonde specifieke gebruiksgeschiktheid voor combinaties van hoogovencement, vermeld in Bijlage 2 - tabel 1, en *CALCITEC CM* voor de omgevingsklassen EI en EE en overeenstemmende milieuklassen**

| Omgevingsklasse                                                                                                | EI        | EE1       | EE2       | EE3       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blootstellingsklasse                                                                                           | XC1       | XC2       | XC3, XF1  | XC4, XF3  |
| (Max.) water/(cement + <i>CALCITEC CM</i> )-factor                                                             | 0,65      | 0,60      | 0,55      | 0,50      |
| Min. cement [kg/m <sup>3</sup> ]                                                                               | 221       | 238       | 255       | 272       |
| (Min.) (cement + <i>CALCITEC CM</i> ) [kg/m <sup>3</sup> ]                                                     | 260       | 280       | 300       | 320       |
| <i>CALCITEC CM</i> /(cement + <i>CALCITEC CM</i> )[%]                                                          | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      | ≤ 15      |
| D <sub>max</sub> <sup>(1)</sup>                                                                                | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 | Groep 1-2 |
| Consistentieklasse                                                                                             | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      | ≤ S5      |
| Sterkteklasse                                                                                                  | ≥ C16/20  | ≥ C20/25  | ≥ C25/30  | ≥ C30/37  |
| Doorval van het inert skelet door de zeef van 2 mm [m%]                                                        | ≤45       | ≤45       | ≤45       | ≤45       |
| <sup>(1)</sup> :<br>Groep 1: 20 mm ≤ D <sub>max</sub> ≤ 31,5 mm<br>Groep 2: 11,2 mm ≤ D <sub>max</sub> < 20 mm |           |           |           |           |

De criteria waaraan een betonsamenstelling moet voldoen om haar specifieke gebruiksgeschiktheid voor een bedoelde omgevings- of blootstellingsklasse aan te tonen, zijn vermeld in tabel 1 van deze bijlage. Het is niet toegestaan om andere toevoegsels type I of II toe te voegen. De betonfabrikant moet aantonen dat zijn betonsamenstelling die criteria naleeft. De criteria inzake minimaal gehalte aan (cement + *CALCITEC CM*) en inzake maximale factor water/(cement + *CALCITEC CM*), vermeld in tabel 1, vervangen de overeenstemmende waarden van Bijlage F van de norm NBN B 15-001 voor de overeenstemmende omgevings- of milieuklasse. Het loutere feit dat de criteria vermeld in tabel 1 worden nageleefd, ontslaat de fabrikant echter geenszins van de verplichting om initiële type-proeven (ITT) uit te voeren teneinde aan te tonen dat de betonsamenstelling voldoet aan alle gestelde eisen.

De geldigheid van de gebruiksgeschiktheid is gebaseerd op een trimestriële verificatie. Indien een betonproducent zich baseert op de demonstratie van de gebruiksgeschiktheid volgens de Bijlage 2, dient hij systematisch te verifiëren of het gebruikte cement nog steeds is opgenomen in de lijst van cementen in Bijlage 2-tabel 1.