



AFWERKING

GEËXPANDEERD POLYSTYREEN (EPS)

GEËXPANDEERD POLYSTYREEN

Geldig van 22/05/2025 tot 21/05/2030

Goedkeuringshouder:

ISOMO N.V.

Wittestraat 1

8501 Kortrijk-Heule

Tel. : +32 (0)56 36 32 50

Fax : +32 (0)56 35 92 10

e-mail : info@isomo.be



Een technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling door een door de BUtgb aangeduide competente, onafhankelijke en onpartijdige goedkeuringsoperator van een bouwproduct voor een welbepaalde toepassing.

De technische goedkeuring legt de resultaten van het goedkeuringsonderzoek vast. Dit onderzoek bestaat uit:

- de identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan,
- het ontwerp van het product,
- de betrouwbaarheid van de productie.

De technische goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de goedkeuringshouder.

Het behouden van de technische goedkeuring vereist dat de goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product aangetoond blijft. De opvolging van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een competente, onafhankelijke en onpartijdige certificatieoperator.

De technische goedkeuring, evenals de certificatie van de overeenstemming van het product met de technische goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken. De aannemer en/of architect blijven onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De technische goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Goedkeuringsoperatoren



Buildwise

Kleine Kloosterstraat 23 1932 Sint-Stevens-Woluwe
info@buildwise.be - www.buildwise.be



SECO Belgium

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem
mail@seco.be - www.groupseco.be

Certificatieoperator



BCCA

Hoofdzetel: Kantersteen 47 1000 Brussel
Kantoren: Hermeslaan 9 1831 Diegem
mail@bccca.be - www.bccca.be



VOORWOORD

Dit document betreft een aanpassing van de goedkeuringstekst ATG H673, geldig van 17/03/2023 tot 16/03/2028. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versie worden hieronder opgesomd:

Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie
– Uitbreiding met het product ISOMOWALL 31; – Schrappen ISOMOTHERM SPOUW; – Vervanging NBN B62-002:2008 door NBN EN ISO 6946:2017 + ANB:2024; – Toevoegen van ANB :2024 bij EN ISO 10456:2008; – Redactionele aanpassingen.

Technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUTgb-website (www.butgb-ubatc.be) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de technische goedkeuring kan geraadpleegd worden door de QR-code op de voorpagina te scannen.



De intellectuele eigendomsrechten betreffende de technische goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUTgb.



NORMEN EN ANDERE REFERENTIES

AGCR-RGAC	2022-06-30	BUTgb Algemeen Goedkeurings- en Certificatiereglement
NBN EN 13163+A1	2015	Thermische isolatieproducten voor gebouwen - In de fabriek gemaakte producten van geëxpandeerd polystyreen (EPS) - Specificatie
NBN EN 13172	2012	Warmte-isolatieproducten - Conformiteitsbeoordeling
NBN B 62-002	2008	Thermische prestaties van gebouwen - Berekening van de warmtedoorgangscoefficienten (U-waarden) van gebouwcomponenten en gebouwelementen - Berekening van de warmteoverdrachtscoefficienten door transmissie (HT-waarde) en ventilatie (Hv-waarde)
NBN EN ISO 10456+AC	2009	Bouwmaterialen en bouwwaren - Hygrothermische eigenschappen - Getabelleerde ontwerpwaarden en procedures voor de bepaling van de opgegeven en nuttige thermische waarden

1 Productgroep

Fabricageplaats, fabriek : ISOMO N.V., B-Kortrijk-Heule

Bekleding : /

2 Productspecificaties

(NBN EN 13163:2013 + A1:2015)

Onderstaande prestaties werden, op verzoek van de houder, in het kader van de goedkeuringsprocedure onderzocht door de goedkeurings- en certificatie-operator. Hierbij vonden onderzoeksverrichtingen plaats overeenkomstig de productspecificaties en het toepassingsreglement. De fabrikant dient de in deze ATG H opgenomen resultaten in acht te nemen voor de bepaling van de in de handel gehanteerde productprestaties en moet deze, zonodig, aanpassen. Bij ontstentenis van initiatieven van de houder hieromtrent, kan BUTgb of de operator een initiatief ondernemen.

Productnaam	Lengte (zie Tabel 1)	Breedte (zie Tabel 1)	Dikte (zie Tabel 1)		λ_D [W/(m.K)]	Brandreactie (Euroclass)
	(mm)	(mm)	(mm)			
ISOMO EPS 60 SE 15	L3	W3	30 - 300	T2	0,038	E
ISOMO EPS 100 SE 20	L3	W3	30 - 300	T2	0,036	E
ISOMO EPS 120 SE	L3	W3	30 - 300	T2	0,035	E
ISOMO EPS 150 SE 25	L3	W3	30 - 300	T2	0,035	E
ISOMO EPS 200 SE 30	L3	W3	30 - 300	T2	0,034	E
ISOMOTHERM EPS 60 SE 15	L3	W3	40 - 300	T2	0,031	E
ISOMOTHERM FACADE 60	L2	W2	40 - 400	T1	0,031	E
ISOMOTHERM EPS 100 SE 20	L3	W3	40 - 300	T2	0,031	E
ISOMOTHERM EPS 120 SE	L3	W3	40 - 300	T2	0,031	E
ISOMOWALL 31	L3	W3	30 - 250	T2	0,031	E

Tabel 1: Tolerantie

Tolerantie		
Lengte	L3	$\pm 0,6\%$ of / ou $\pm 3\text{ mm}^{(1)}$
	L2	$\pm 2\text{ mm}$
Breedte	W3	$\pm 0,6\%$ of / ou $\pm 3\text{ mm}^{(1)}$
	W2	$\pm 2\text{ mm}$
Dikte	T2	$\pm 2\text{ mm}$
	T1	$\pm 1\text{ mm}$
Haaksheid	Sb5	$\pm 5\text{ mm / m}$
Vlakheid	P5	$\pm 5\text{ mm / m}$
⁽¹⁾ : grootste tolerantie		

Productnaam	Haaksheid	Vlakheid	Dimensionele stabiliteit ⁽¹⁾		Buigsterkte	Druksterkte	Vervorming onder druk en temperatuur	Treksterkte loodrecht
	(zie Tabel 1)							
	(mm/m)	(mm/m)	(%)	(%)	kPa	kPa	(%)	kPa
ISOMO EPS 60 SE 15	Sb5	P5	DS(23,90) Δε _{l,b,d} ≤ 1	DS(N)5 ± 0,5	BS100 ≥ 100	CS(10)60 ≥ 60	-	-
ISOMO EPS 100 SE 20	Sb5	P5	DS(70,90)1 Δε _{l,b,d} ≤ 1	DS(N)5 ± 0,5	BS150 ≥ 150	CS(10)100 ≥ 100	DLT(1)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80
ISOMO EPS 120 SE	Sb5	P5	DS(70,90)1 Δε _{l,b,d} ≤ 1	DS(N)5 ± 0,5	BS170 ≥ 170	CS(10)120 ≥ 120	DLT(1)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80
ISOMO EPS 150 SE 25	Sb5	P5	DS(70,90)1 Δε _{l,b,d} ≤ 1	DS(N)5 ± 0,5	BS200 ≥ 200	CS(10)150 ≥ 150	DLT(1)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80
ISOMO EPS 200 SE 30	Sb5	P5	DS(70,90)1 Δε _{l,b,d} ≤ 1	DS(N)5 ± 0,5	BS250 ≥ 250	CS(10)200 ≥ 200	DLT(1)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80
ISOMOTHERM EPS 60 SE 15	Sb5	P5	DS(70,90)1 Δε _{l,b,d} ≤ 1	DS(N)5 ± 0,5	BS100 ≥ 100	CS(10)60 ≥ 60	-	-
ISOMOTHERM FACADE 60	Sb5	P5	DS(70,90)1 Δε _{l,b,d} ≤ 1	DS(N)2 ± 0,2	BS100 ≥ 100	CS(10)60 ≥ 60	-	TR100 ≥ 100
ISOMOTHERM EPS 100 SE 20	Sb5	P5	DS(70,90)1 Δε _{l,b,d} ≤ 1	DS(N)5 ± 0,5	BS150 ≥ 150	CS(10)100 ≥ 100	DLT(1)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80
ISOMOTHERM EPS 120 SE	Sb5	P5	DS(70,90)1 Δε _{l,b,d} ≤ 1	DS(N)5 ± 0,5	BS170 ≥ 170	CS(10)120 ≥ 120	DLT(1)5 ≤ 5	TR80 ≥ 80
ISOMOWALL 31	Sb5	P5	DS(70,90)1 Δε _{l,b,d} ≤ 1	DS(N)5 ± 0,5	BS100 ≥ 100	-	-	-
⁽¹⁾ : DS(70,90)1: 48 uur bij 70 °C en 90 % R.V. DS(23,90): 48 uur bij 23 °C en 90 % R.V. DS(N)5 en DS(N)2: 23 °C en 50 % R.V.								

3 Gecertificeerde λ_D - en/of R_D -waarden voor warmte-isolatiematerialen

3.1 Voorwerp

Deze productgoedkeuring ATG H heeft alleen betrekking op de gedeclareerde en gecertificeerde product-eigenschappen, overeenkomstig de hiervoor vermelde norm(en) zonder dat een uitspraak gedaan wordt over de gebruiksgeschiktheid in specifieke toepassingen. Voor deze laatste worden de uitvoeringseisen en toepassingscriteria gegeven in de betreffende technische goedkeuring ATG (indien beschikbaar).

3.2 Gedeclareerde λ_D -en/of R_D -waarden

Deze λ_D - en/of R_D -waarden zijn statistisch bepaald op basis van individueel gemeten waarden. Ze worden bepaald binnen een betrouwbaarheidsgrens van 90/90 overeenkomstig de geharmoniseerde productnormen NBN EN 13163 en NBN EN ISO 10456:2008+ANB:2024, en gecertificeerd volgens conformiteitsnorm NBN EN 13172; ze worden gedeclareerd door de fabrikant.

3.3 Plaatsing

Voor elke bouwtoepassing dient op de warmtedoorgangscoefficient van een bouwdeel een correctie-factor toegepast te worden. De berekeningsmethode wordt beschreven in NBN EN ISO 6946:2017+ANB:2024 en indien beschikbaar vermeld in de technische goedkeuring ATG voor de specifieke toepassing.

De productgoedkeuring is afgeleverd op basis van:


- de aanvraag ingediend door de betrokken firma
- het advies van de gespecialiseerde groep “Afwerking” van de Goedkeuringscommissie, geformuleerd op basis van het verslag voorgedragen door het Uitvoerend Bureau “Isolatiematerialen” van de BUTgb.
- het gunstig advies met betrekking tot de certificatie.

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK EN BEHOUD VAN DE ATG

- A.** Deze technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op de bouwproducten vermeld op de voorpagina van dit document.
- B.** Voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de technische goedkeuring, noch voor producten (alook voor de eigenschappen of kenmerken ervan) die niet het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring mogen de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUTgb, het ATG-merk, de technische goedkeuring of het goedkeuringsnummer.
- C.** De technische goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, zoals beschreven in de technische goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- D.** Enkel de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler kunnen aanspraak maken op de technische goedkeuring.
- E.** Verwijzingen naar de technische goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van het identificatienummer ATG H673 en de geldigheidstermijn.
- F.** De goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler moeten de onderzoeksresultaten, opgenomen in de technische goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUTgb of de certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de goedkeuringshouder [of de verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doet.
- G.** Informatie die door de goedkeuringshouder, de verdeler of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ...) van het product, die het voorwerp zijn van de technische goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de technische goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de technische goedkeuring wordt verwezen.
- H.** De BUTgb, de goedkeuringsoperator en de certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden ingevolge het niet nakomen door de goedkeuringshouder of de verdeler van de bepalingen van dit document.
- I.** De technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat de producten, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:
- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze technische goedkeuring;
 - doorlopend aan de controle door de certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.
- Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUTgb website worden verwijderd.
- J.** De goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUTgb, de Goedkeurings- en de certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUTgb, de goedkeurings- en de certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.

Deze technische goedkeuring is gepubliceerd door de BUTgb, onder verantwoordelijkheid van de goedkeuringsoperator, SECO/Buildwise, en op basis van het gunstig advies van de gespecialiseerde groep "AFWERKING", verleend op 11 juni 2021. Daarnaast bevestigde de certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 22 mei 2025.

Voor de BUTgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces	 Eric Winnepenninckx Directeur	 Frederic De Meyer Directeur
Voor de operatoren		
Buildwise	 Olivier Vandooren Directeur	
SECO Belgium	 Bernard Heiderscheidt Directeur	
BCCA	 Olivier Delbrouck Directeur	

BUTgb vzw - UBAtc asbl

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw

Union belge pour l'Agrément technique de la construction asbl

Maatschappelijke zetel en kantoren:

Kleine Kloosterstraat 23
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel.: +32 (0)2 716 44 12
info@butgb-ubatc.be
www.butgb-ubatc.be

BTW: BE 0820.344.539
RPR Brussel

De BUTgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011.

De BUTgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:

