

Technische Goedkeuring ATG met Certificatie

Goedkeurings- en Certificatieoperator



Schrijnwerk – Beglazingsproducten

Kit voor geprefabriceerde isolerende
beglazing

THIOVER

Geldig van 26/10/2017
tot 25/10/2022



Belgian Construction Certification Association
Aarlenstraat, 53, B-1040 Brussel
www.bcca.be - info@bcca.be

Goedkeuringshouder:

FENZI Belgium N.V./S.A.
G. Levisstraat 25
B-1800 Vilvoorde
Tel.: 02 275 94 20
Website: <http://www.fenzigroup.be/>
E-mail: info@fenzi.be

1 Doel en draagwijdte van de Technische Goedkeuring

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling van het systeem (zoals hierboven beschreven) door de door de BUTgb aangeduide onafhankelijke Goedkeuringsoperator, BCCA, voor de in deze Technische Goedkeuring vermelde toepassing.

De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de identificatie van de relevante eigenschappen van het systeem in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan, de opvatting van het systeem en de betrouwbaarheid van de productie.

De Technische Goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de Goedkeuringshouder.

Het behouden van de Technische Goedkeuring vereist dat de Goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het systeem aangetoond blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van het systeem met de Technische Goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUTgb toevertrouwd aan een onafhankelijke Certificatieoperator, BCCA.

De Goedkeuringshouder [en de Verdelers] moet[en] de onderzoeksresultaten, opgenomen in de Technische Goedkeuring, in acht nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUTgb of de Certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de Goedkeuringshouder [of de Verdelers] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doen.

De Technische Goedkeuring en de certificatie van de overeenkomstigheid van het systeem met de Technische Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De Technische Goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUTgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Opmerking: In deze Technische Goedkeuring wordt steeds de term "aannemer" gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die de werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als andere hiervoor vaak gebruikte termen zoals "uitvoerder", "installateur" en "verwerker".

2 Voorwerp

THIOVER is een tweecomponenten polysulfidekit die wordt toegepast als tweede dichtingstrap bij de fabricage van isolerende beglazing. THIOVER verbindt de glasbladen aan elkaar, remt het vochttransport in de beglazing en verhindert dat gas (Argon, Krypton, Xenon) uit de beglazing verdwijnt.

De Technische Goedkeuring van het product heeft enkel betrekking op het gebruik als tweede dichtingstrap. De eerste dichting is meestal op basis van polyisobutyleen of butylrubber.

3 Systeem

THIOVER is een oplosmiddelvrije tweecomponentenkit:

- component A is de polysulfide basiscomponent;
- component B bevat de verhardingsversnellers en de katalysator (MnO₂).

THIOVER is verpakt in vaten van 210 liter (19 l A-component + 19 l B-component) – 371 kg (339 kg A-component + 32 kg B-component).

4 Fabricage

4.1 Site

THIOVER wordt geproduceerd door FENZI Belgium N.V. te Vilvoorde en door FENZI S.p.A. in Tribiano – Italië.

4.2 Vervaardiging

De productie van THIOVER wordt onderworpen aan een interne kwaliteitscontrole zowel van de grondstoffen, de productie als de afgewerkte producten.

5 Verwerking

5.1 Bestemming

THIOVER is bestemd voor het afdichten van isolerende beglazing. Daarbij wordt de ruimte tussen de glasbladen, de afstandhouders en de eerste dichtingstrap met de kit gevuld.

THIOVER kan zowel manueel als automatisch worden toegepast.

THIOVER is bestemd voor isolerende beglazing die uit de volgende elementen is samengesteld:

- glasbladen die beantwoorden aan NBN EN 572 en vet-, stof- en vochtvrij zijn;
- afstandhouders in aluminium, verzinkt staal of kunststof zonder organische coating op de raakvlakken met de kit, kunststof afstandhouders of thermisch verbeterde afstandhouders ('warm-edge');
- hoekstukken (voor niet-gebogen afstandstukken) in aluminium, verzinkt staal of polyamide;
- droogmiddel: moleculaire zeef met ATG H of silicagel of verwerkt in kunststof afstandhouder.

5.2 Behandeling en opslag

De maximale houdbaarheid is 9 maanden in de originele gesloten verpakking. De vaten dienen droog opgeslagen te worden bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C.

Op de verpakking staat het lotnummer en de vervaldatum.

5.3 Bereiding van de kit

De twee componenten worden gemengd bij een temperatuur tussen 15 °C en 40 °C.

De mengverhouding is A : B = 100 : 10 in volume of 100 : 9,5 in gewicht.

Tijdens het mengen moet alle contact met vocht vermeden worden.

5.4 Assemblagetechniek voor de isolerende beglazing

De volgende punten moeten bij de assemblage van de isolerende beglazing in acht worden genomen:

- vooraf ieder glasblad stof-, vocht- en vetvrij maken. Bij de behandeling van de glasbladen worden handschoenen gedragen;
- de afstandhouders ontvetten en enkel vastnemen met handschoenen;
- de beglazing pas buiten het fabricageatelier vervoeren wanneer THIOVER een shore A van 35 heeft (na ca 180 - 240 minuten);
- het dichtingsnoer moet uniform en ononderbroken zijn en mag geen luchtinsluitingen bevatten.

5.5 Plaatsing van de isolerende beglazing

Bij de plaatsing van de isolerende beglazing dienen de aanbevelingen van de NBN S 23-002 en de TV 221 van het WTCB te worden gevolgd. De plaatsingskit moet verenigbaar zijn met THIOVER. In geval van twijfel kan hiervoor contact opgenomen worden met FENZI.

6 Prestaties

6.1 Door de fabrikant opgegeven kenmerken

- Kleur: antracietzwart
- Soortelijk gewicht:
 - o A-component: 1,77 ± 0,03 g/cm³
 - o B-component: 1,69 ± 0,03 g/cm³
- Verwerkingstijd: 40 à 90 minuten

6.2 Waargenomen en/of gemeten kenmerken

Tabel 1 : Kenmerken

| Kenmerk | Norm | Resultaat |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| I.R. spectrum | | Zie technisch goedkeuringsdossier |
| Thermogravimetrie | NBN EN ISO 11358-1 | Zie technisch goedkeuringsdossier |
| Soortelijk gewicht | NBN EN ISO 1183-1 | 1,76 g/cm ³ |
| Shore A hardheid | NBN EN 1279-6 bijlage E | ≥ 50 |
| Minerale samenstelling | | Zie technisch goedkeuringsdossier |
| Vluchtige bestanddelen | NBN EN 1279-6 bijlage G | < 1,0 % |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | NBN EN 1279-4 §5.2 | 8,0 g/m ² .24h |
| Gasdoorlaatbaarheid (Ar) | NBN EN 1279-4 §5.3 | 0,0040 – 0,0067 g/m ² .h |

Tabel 2 : Hechtsterkte op glas NBN EN 1279-4 §5.1

| Conditionering | Breksterkte [MPa] | Type breuk |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 28 dagen bij 23 °C en 50 % RV | 0,96 | cohesief |
| + warmte (60 °C – 168 u) | 0,97 | cohesief |
| + water (23 °C – 168 u) | 0,89 | cohesief |
| + UV (40 W/m ² – 300 à 400 nm – 168 h) | 1,04 | cohesief |

Tabel 3 : Hechting op glas NBN EN 1279-4 §4 en 5: eisen spanning/rek

| | Waarde in MPa | |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | gemeten waarden | criteria |
| Conditionering | σ_c op snijpunt A-B | $\sigma_c \pm (\sigma_c \times 0.2)$ |
| 5.1.3.1. niet verouderd | 0,37 | $\pm 0,07$ |
| 5.1.3.2. + warmte | 0,38 | binnen de grenzen |
| 5.1.3.3. + water | 0,37 | binnen de grenzen |
| 5.1.3.4. + UV | 0,37 | binnen de grenzen |

Tabel 4 : Hechting / cohesie onder afschuiving (EN 15434 bijlage D + addendum (categorie C - niveau A))

| Conditio- nering | Substraat | Gemiddelde toegepaste belasting [MPa] | | Soort breuk |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | voor een vervorming van 20% | bij breuk | |
| 30 dagen bij 23 °C en 50 % RV | Glas- Glas | 0,17 | ≥ 0,60 | 100 % cohesief |
| | Glas- VZS ⁽¹⁾ | 0,17 | | |
| | Glas- Al | 0,17 | | |
| +7 dagen bij 55 °C onder H ₂ O en UV | Glas- Glas | 0,11 | ≥ 30 % van de initiële waarde bij breuk | gemengd breukbeeld |
| | Glas- VZS | 0,13 | | |
| | Glas- Al | 0,14 | | |

(¹) VZS: verzinkt zacht staal

Tabel 5 : Hechting op metaal (NBN EN 1279-6 bijlage F)

| | | Al/kit/Al | VZS/kit/VZS |
|------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Na 10 min bij 0,3 MPa | | intact | intact |
| Breuk | [MPa] | 0,78 – 1,17 | 0,65 – 1,03 |
| | Type | 100 % cohesief | 100 % cohesief |

7 Voorwaarden

- A.** De Technische Goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op het systeem vermeld op de voorpagina van deze Technische Goedkeuring.
- B.** Enkel de Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdelers kunnen aanspraak maken op de Technische Goedkeuring.

- C.** De Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdelers mogen geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUTgb, het ATG-merk, de Technische Goedkeuring of het goedkeuringsnummer, voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de Technische Goedkeuring of voor een product, kit of systeem alsook de eigenschappen of kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de Technische Goedkeuring.
- D.** Informatie die door de Goedkeuringshouder, de Verdelers of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ...) van het systeem, die het voorwerp zijn van de Technische Goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de Technische Goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de Technische Goedkeuring wordt verwezen.
- E.** De Goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUTgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUTgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.
- F.** De Technische Goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het systeem. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het systeem, zoals beschreven in de Technische Goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- G.** De intellectuele eigendomsrechten betreffende de Technische Goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUTgb.
- H.** Verwijzingen naar de Technische Goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van de ATG-aanwijzer (ATG H756H756) en de geldigheidstermijn.
- I.** De BUTgb, de Goedkeuringsoperator en de Certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet nakomen door de Goedkeuringshouder of de Verdelers van de bepalingen van dit artikel 7.



De BUTgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de Europese Unie voor de Technische Goedkeuring in de bouw (UEAtc, zie www.ueatc.eu) en dat aangemeld werd door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011 en lid is van de Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA, zie www.eota.eu). De door de BUTgb vzw aangeduide Certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC (www.belac.be) accreditiebaar systeem.



De Technische Goedkeuring is gepubliceerd door de BUTgb, onder verantwoordelijkheid van de Goedkeuringsoperator, BCCA, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "GEVELS", verleend op 5 december 2007.

Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator, BCCA, dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de Goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 26 oktober 2017.

Deze ATG vervangt ATG H756, geldig vanaf 28/01/2008 tot 27/01/2011. De wijzigingen t.o.v. voorgaande versies worden hieronder opgesomd:

| Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versies | |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| t.o.v. geldigheidsperiode | Wijziging |
| van 28/01/2008 tot 27/01/2011 | Algemene update van de goedkering. |
| | |

Voor de BUTgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces



Peter Wouters, directeur

Voor de Goedkeurings- en Certificatieoperator



Benny De Blaere, directeur generaal

De Technische Goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het systeem, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:

- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze Technische Goedkeuring;
- doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUTgb website worden verwijderd. Technische Goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUTgb website (www.butgb.be) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de Technische Goedkeuring kan geconsulteerd worden d.m.v. de hiernaast afgebeelde QR-code.

